Neuartige Nanokompositmaterialien für zukünftige elektrochemische Energiespeicher

DISSERTATION

zur Erlangung des akademischen Grades
Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.)

vorgelegt

des Bereich Mathematik und Naturwissenschaft
der Technischen Universität Dresden

von

M.Sc. Jingying Yao

geboren am 02. Februar 1989 in Henan, China.

eingereicht am 12.12.2019

verteidigt am 26.08.2020

Die Dissertation wurde in der Zeit von 01/2016 bis 12/2018
am Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg angefertigt.

Erstgutachter: Prof. Dr. rer. nat. et Ing. habil. Michael Mertig
Zweitgutachter: Prof. Dr.-Ing. habil. Gerald Gerlach

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。

《礼记》

Ausgiebig studieren, umsichtig nachfragen, sorgfältig überlegen,

klar unterscheiden und ernsthaft üben.

Buch der Riten

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	5
Vorwort	7
Erklärung	8
1 Einleitung	9
2 Grundlagen	12
2.1 Festelektrolyt	12
2.1.1 Bekannte Festelektrolytmaterialien	12
2.1.2 Gadolinium-dotiertes Ceroxid (GDC)	14
2.1.2.1 Cerdioxid	14
2.1.2.2 Dotiertes Cerdioxid	15
2.1.3 Kompositmaterial	16
2.2 Festelektrolyt-Brennstoffzelle (SOFC)	17
2.2.1 Brennstoffzelle	17
2.2.2 Festelektrolyt-Brennstoffzelle	17
3 Zielstellung und Lösungsweg	20
4 Experimentelles	23
4.1 Synthesemethoden	23
4.2 Sintermethoden	23
4.3 Analysemethoden	24
4.3.1 Thermogravimetrische Analyse	24
4.3.2 Röntgen-Diffraktometrie	25
4.3.3 Rasterelektronenmikroskopie	26
4.3.4 Transmissionselektronenmikroskopie	27
4.3.5 Impedanzspektroskopie	28
5 Ergebnisse und Diskussion	31
5.1 Ergebnisse und Diskussion der Synthesen	31
5.1.1 Synthese der MgO-Nanopartikel	31
5.1.1.1 Ausfällung von $\text{Mg}(\text{OH})_2$ und thermische Zersetzung zu MgO · 31	
5.1.1.2 Self-propagating high-temperature synthesis (SHS) von MgO · 31	

5.1.2	Synthese der GDC-Nanopartikel.....	32
5.1.2.1	Carbonat-Coprazipitationsverfahren	32
5.1.2.2	Self-propagating high-temperature synthesis (SHS) von GDC..	33
5.1.3	Synthese der Mischung von GDC- und MgO-Nanopartikeln.....	34
5.1.3.1	Mischen der beiden Sole.....	35
5.1.3.2	Mischen der beiden Nassgele mit Labormixer	35
5.1.3.3	Mischen der beiden Nassgele mit Ultraschallfinger	37
5.1.3.4	Mischen von GDC-Nassgel und Ausgangssubstanzen des MgO	37
5.1.3.5	Mischen von MgO-Nassgel und den Ausgangssubstanzen des GDC.....	37
5.1.4	Zusammenfassung der Synthesen.....	38
5.2	Ergebnisse und Diskussion des Sinterns	39
5.2.1	Klassische Sintermethode.....	39
5.2.2	Field Assisted Sintering Technology (FAST)	40
5.2.2.1	Sintern der GDC-Proben mittels der FAST-Methode.....	41
5.2.2.2	Sintern der Komposit-Proben mittels der FAST-Methode.....	43
5.2.3	Zusammenfassung der Sinterergebnisse.....	45
5.3	Strukturelle Untersuchungen	47
5.3.1	Thermogravimetrische Analyse.....	47
5.3.2	Röntgen-Diffraktometrie	48
5.3.3	Elektronenmikroskopische Untersuchungen	53
5.3.3.1	Elektronenmikroskop-Aufnahmen von MgO-Nanopartikeln ...	53
5.3.3.2	Elektronenmikroskop-Aufnahmen von GDC-Nanopartikeln ...	55
5.3.3.3	Elektronenmikroskop-Aufnahmen von gemischten GDC-MgO-Nanopartikeln	56
5.3.3.4	Elektronenmikroskopische Untersuchungen an klassisch gesinterten Proben	59
5.3.3.5	Elektronenmikroskop-Aufnahmen von mittels FAST gesinterten GDC-Proben.....	60
5.3.3.6	Elektronenmikroskopische Untersuchungen an mittels FAST gesinterten Komposit-Proben.....	62
5.4	Elektrochemische Untersuchungen	64
5.4.1	Aufbau des Messgerätes	64
5.4.2	Impedanzmessungen.....	66
5.4.2.1	Vorbereitung der Proben	66
5.4.2.2	Auswertung der Impedanzspekten.....	67
5.4.2.3	Vergleich von FAST- und klassisch gesinterten Proben	69

5.4.2.4	Untersuchung der Abhängigkeit vom Gasfluss	72
5.4.2.5	Bestimmung der Korngrenzen-Leitfähigkeiten der mittels FAST gesinterten Proben	74
5.4.2.6	Vergleich der eigenen Messungen mit Literaturangaben	76
5.4.2.7	Schlussfolgerung aus den Impedanzmessungen	78
5.5	Alterungsuntersuchungen	79
6	Zusammenfassung und Ausblick	81
6.1	Zusammenfassung	81
6.2	Ausblick	83
	Literaturverzeichnis	84
	Publikationen	88
	Publikationen	88
	Vorträge	88
	Poster	89
	Danksagung	91
	Anhang	93
	Chemikalienliste	93

Abkürzungsverzeichnis

LIC-GC	<i>Lithium-Ion Conducting Glass-Ceramic</i>
SOFC	Festelektrolyt-Brennstoffzelle, von engl. <i>“solid oxide fuel cell”</i>
PEMFC	Protonenaustauschmembran-Brennstoffzelle, von engl. <i>“Proton Exchange Membrane Fuel Cell”</i>
PEM	Protonenaustauschmembran, von engl. <i>“Proton Exchange Membrane”</i>
YSZ	Yttriumoxid-stabilisiertes Zirkoniumdioxid
GDC	Gadolinium-dotiertes Ceroxid
RT	Raumtemperatur
SHS	<i>Self-propagating high-temperature synthesis</i>
FAST	<i>Field Assisted Sintering Technology</i>
SPS	<i>Spark Plasma Sintering</i>
TGA	Thermogravimetrische Analyse
XRD	Röntgen-Diffraktometrie
PXRD	Röntgen-Pulverdiffraktometrie
ICDD	<i>The International Centre for Diffraction Data</i>
REM	Rasterelektronenmikroskop/ Rasterelektronenmikroskopie
TEM	Transmissionselektronenmikroskop/ Transmissionselektronenmikroskopie
EDX	Energiedispersive Röntgenspektroskopie von engl. <i>“Energy-dispersive X-ray spectroscopy”</i>
STEM	Scanning-Transmissionselektronenmikroskop/ Scanning-Transmissionselektronenmikroskopie
CPE	<i>Constant Phase Element</i>
SyLu	Synthetische Luft

Vorwort

Die Dissertation wurde vornehmlich in der Zeit von Januar 2016 bis Dezember 2018 am Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e.V. Meinsberg unter wissenschaftlicher Betreuung von Herrn Prof. Dr. Michael Mertig, dem Direktor des Instituts, angefertigt. Sie ist im Rahmen der Bearbeitung des Forschungsprojekts "Entwicklung innovativer Materialsysteme für die bidirektionale elektrochemische Wasserstoff-Strom-Transformation (Hystra)" entstanden, das von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank (SAB) im Rahmen der "Initiative des zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien, zur Speicherung von Energie, zur Errichtung intelligenter Energienetze und zur Erforschung innovativer Energietechniken" gefördert worden ist. Mit diesem Forschungsvorhaben wurde die anspruchsvolle Zielstellung verfolgt, mittels verbesserter Synthesemethoden innovative nanostrukturierte Festelektrolytmaterialien zu entwickeln, die bereits bei Betriebstemperaturen im Bereich von 500 °C bis 700 °C höhere Oxidionenleitfähigkeiten als die reinen Festelektrolytmaterialien aufweisen. Durch deren Einsatz kann der Wirkungsgrad bidirektionaler elektrochemischer Hochtemperaturzellen, die sowohl Energie in Form von Wasserstoff speichern als auch umgekehrt Elektroenergie aus Wasserstoff erzeugen können, deutlich verbessert werden. In der Dissertation sind Resultate dieses von mir bearbeiteten und inzwischen erfolgreich abgeschlossenen Forschungsprojekts enthalten.

Die Problematik der Energiespeicherung gewinnt im Zusammenhang mit dem Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien zunehmend an Bedeutung. Unter diesem Aspekt sind am Kurt-Schwabe-Institut schon seit längerer Zeit Forschungsaktivitäten in zunehmendem Maße darauf gerichtet, neue Festelektrolytmaterialien zu entwickeln, mit denen sich Elektroenergie längerfristig mit hohem Wirkungsgrad speichern lässt. Damit eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten, bestehende Brennstoffzellen- und Elektrolysekonzepte zu optimieren.

Diese Vision hat mich begeistert und motiviert, in meiner Dissertation das Thema weiter zu vertiefen und eingehendere experimentelle Untersuchungen und grundlegende theoretische Betrachtungen durchzuführen, die den zeitlichen und finanziellen Rahmen des oben genannten Forschungsprojekts gesprengt hätten und in diesem auch nicht vorgesehen waren. Nach dessen erfolgreichem Abschluss ermöglichte es mir erfreulicherweise ein 4-monatiges Stipendium der Graduiertenakademie der TU Dresden, mein Promotionsvorhaben im Zeitraum April bis Juni 2019 in der Schlussphase unter sehr günstigen Rahmenbedingungen fortzuführen und zu verwirklichen.

Das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e.V. Meinsberg, an dem die Arbeit durchgeführt wurde, wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Waldheim, den 12. Dezember 2019

M.Sc. Jingying Yao

1 Einleitung

Erneuerbare Energien fallen nicht kontinuierlich an und sind in ihrem zeitlichen Verlauf nicht zuverlässig planbar. Sie können meistens nicht bedarfsgerecht bereitgestellt werden, da Angebot und Nachfrage in der Regel zeitlich versetzt sind. Daher sind effiziente Energiespeicher erforderlich, um das zeitlich versetzte Angebot mit der Nachfrage in Übereinstimmung bringen zu können. In einer umfangreichen Studie, an der zahlreiche Experten aus renommierten Forschungseinrichtungen und Unternehmen mitgearbeitet haben, wurde die Problematik "Energiespeicherung als Element einer sicheren Energieversorgung" ausführlich diskutiert [1]. Das Spektrum der in dieser Studie betrachteten praktizierten und möglichen Speichertechnologien umfasst:

- Speicherung in Form von mechanischer Energie (z.B. Pumpspeicherkraftwerke, Druckluftspeicher, Schwungrad),
- Speicherung in Form von stofflicher Energie (insbesondere in Form von Wasserstoff bzw. Methan),
- Speicherung in Form von elektrochemischer Energie (z.B. verschiedene Arten von Batterien) sowie
- Speicherung in Form von thermischer Energie (z.B. Wasser- und Dampfspeicher, Latentwärmespeicher).

Der globale Klimawandel und die begrenzten Vorräte an fossilen Energieträgern erfordern weiterhin neue Lösungen zur Energieversorgung. Als Schlüsseltechnologie wird auf absehbare Zeit die Elektrolyse von Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff angesehen. Wasserstoff kann wiederum durch verschiedene Verfahren in andere Energieträger umgewandelt werden.

Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf an kostengünstigen und einfach zu skalierenden elektrochemischen Speichersystemen für den dezentralen Einsatz im unteren und mittleren Leistungsbereich derzeit eine der größten Herausforderungen der Energiewende darstellt. Darüber hinaus werden weltweit große Anstrengungen unternommen, die bei konventionellen thermischen Kraftwerken entstehende Abwärme effektiver zu nutzen. Die Erschließung dieser bislang wenig genutzten Energiequelle und die damit verbundene Bereitstellung des Energieträgers Wasserstoff in größerem Umfang bilden einen Baustein für die dezentrale Versorgung mit Elektro- und Wärmeenergie unter Einsatz von Brennstoffzellensystemen und ist insbesondere für Netze mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien von großem Vorteil.

Durch die Möglichkeit, dabei verstärkt regenerative Energien nutzen zu können, ergeben sich auch Synergieeffekte und Optimierungsmöglichkeiten. Eine kaum zu überblickende Zahl von Studien und Forschungsprojekten widmet sich dieser äußerst komplexen Thematik. In einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) wird das Entwicklungspotenzial der Wasserelektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff aus regenerativen Energien eingehend betrachtet [2]. Dabei wird auf die Besonderheiten der Kopplung erneuerbarer Energiequellen wie Wind- und Solarenergie mit der Wasserelektrolyse eingegangen, die technischen Anforderungen an solche Systeme werden zusammengefasst und die wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsprojekte

auf diesem Gebiet vorgestellt. So wurde z.B. im Rahmen des Verbundprojekts “EnerSta” eine modulare, autonome Energieversorgung im Leistungsbereich von 1 bis 5 kW entwickelt. Standortabhängig kann diese Energieversorgung unterschiedliche Stromerzeuger (Solar- oder Windgenerator, Brennstoffzelle) mit Speichersystemen (Batterie, Wasserstofferzeugung und -speicherung) und dem elektrischen Verbraucher verbinden, wobei alle Komponenten in unterschiedlichen Leistungen oder Kapazitäten eingesetzt werden können. Als zentraler Bestandteil wird ein Wasserstoff-Brennstoffzellensystem aufgebaut, welches der jahreszeitlichen Energiespeicherung dient.

Zu dem Thema bidirektionale elektrochemische Zellen (engl.: reversible fuel cells) sind auch bereits mehrere Patente angemeldet worden [3]-[7]. Die Patentansprüche sind jedoch allgemeiner Natur und betreffen in keinem der Fälle konkret das Festelektrolyt-Elektrodenmaterial der Zellen. In einigen Patenten wird ein Energieversorgungssystem mit einem photokatalytischen Elektrolyseur für die Erzeugung von Wasserstoff durch Sonneneinstrahlung vorgeschlagen [3][4]. Zur effizienten Tag- und Nachtbetriebsweise ist der photokatalytische Elektrolyseur mit der elektrokatalytischen Brennstoffzelle in einem reversiblen Funktionselement baulich vereinigt. Bei Sonneneinstrahlung wird Wasserstoff direkt ohne den Umweg über photovoltaisch erzeugten Solarstrom photokatalytisch erzeugt, während ohne Sonneneinstrahlung elektrischer Strom elektrokatalytisch unter Wasserstoffzufuhr erzeugt wird.

Bild 1-1: Wirkungsgradbeispiel des elektrischen und H₂-Antriebsstrangs für einen PKW [9].

In der Automobilindustrie gilt die Brennstoffzelle, die mittels Wasserstoff einen Elektromotor antreibt, seit langem als Alternative zum Verbrennungsmotor und zum Batteriebetrieb. Um endlich den Durchbruch für die Brennstoffzelle zu ermöglichen, investieren die großen Automobilkonzerne Milliardenbeträge in die dafür notwendige Forschung und Entwicklung [8]. Brennstoffzellenfahrzeuge sind lokal emissionsfrei wie auch batterieelektrische Fahrzeuge, haben aber, wie Bild 1-1 verdeutlicht, derzeit noch einen wesentlich schlechteren energetischen Wirkungsgrad [9]. Zu einem ähnlichen Ergebnis und einer äquivalenten Darstellung kommt auch das Gutachten “Wasserstoff- und Stromspeicher in einem Energiesystem mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien” [10].

Hier wurden unterschiedliche Synthese- und Sintermethoden erprobt, um geeignete Nanopartikel herzustellen und Keramik-Proben ohne wesentliche Partikelvergrößerung zu sintern. Mittels *Self-propagating high-temperature synthesis* (SHS) wurden die gemischten MgO-GDC-Nanopartikel mit kleiner Partikelgröße, enger Partikelgrößen-

Verteilung und niedrigem Agglomerationsgrad erfolgreich synthetisiert. Weiterhin konnte mit der Sintermethode *Field Assisted Sintering Technology* (FAST) das Kornwachstum während des Sinterns erfolgreich vermieden werden.

Nach dem Sintern wurden die Proben elektrochemisch untersucht. Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass die mittels SHS synthetisierten und mittels FAST gesinterten Proben im Vergleich zu sowohl reinen GDC-Proben als auch anders hergestellten Komposit-Proben eine deutlich höhere Korngrenzen-Leitfähigkeit aufweisen. Das bestätigt das hier verfolgte Konzept, dass die Leitfähigkeit durch Zunahme des Anteils an Korngrenzen erhöht werden kann.

2 Grundlagen

2.1 Festelektrolyt

Ein Festelektrolyt, auch als Festkörperelektrolyt, Feststoffelektrolyt oder fester Ionenleiter bezeichnet, ist ein Feststoff, der eine nutzbare Leitfähigkeit für Ionen aufweist. Im Gegensatz zu Metallen weist er demgemäß keine oder nur eine vernachlässigbar geringe elektronische Leitfähigkeit auf, so dass die Teilleitfähigkeit(en) für ein oder mehrere Ion(en) dominiert und deren Überföhrungszahl(en) t_{ion} , die den Beitrag des betreffenden Ions zur gesamten Leitfähigkeit angeben, Werte $t_{\text{ion}} > 0,99$ annehmen [11].

Je nach dem beweglichen Ion werden zwei Arten von Festelektrolyten unterschieden: Als Kationenleiter bezeichnet man Festelektrolyte mit Leitfähigkeit für Protonen, Silber-, Lithium- und Natriumionen und als Anionenleiter solche mit Leitfähigkeit für z.B. Oxid- oder Fluorid-Ionen. Neben anorganischen keramischen Festelektrolyten gibt es auch organische Festelektrolyte, die zumeist auf Polymeren basieren. Im Rahmen der Promotionsarbeit [12] wurden auch lithiumionenleitende Glaskeramiken (LIC-GC) als Modellsysteme für Batterie- und Kondensatoranwendungen charakterisiert. Neben den relativ hohen ionischen Leitfähigkeiten, die im Bereich 10^{-4} S/cm liegen, werden als wichtige Vorteile dieser Glaskeramiken ihre Stabilität gegenüber Luft, Wasser, Säuren und Feuer hervorgehoben.

2.1.1 Bekannte Festelektrolytmaterialien

Aus der Brennstoffzellen- und Batterieforschung ist bereits eine große Anzahl von Materialien bekannt, die als feste Elektrolyte mit hoher ionischer Leitfähigkeit (engl.: *fast ionic* oder *superionic conductors*) sowohl für Kationen als auch Anionen eingesetzt werden können. West hat bereits vor längerer Zeit dazu einige Grundprinzipien publiziert [13]. Beispiele für Materialien mit hoher spezifischer ionischer Leitfähigkeit in der Größenordnung von 1 S/cm und einer günstigen Perspektive für die industrielle Nutzung betreffen die Ionen von Sauerstoff, Fluor, Kupfer, Silber, Natrium, Kalium, Lithium und Wasserstoff. Eine Zusammenstellung der ionischen Leitfähigkeit ausgewählter Elektrolyte für die o.g. Ionen ist in Bild 2-1 dargestellt [14].

Bild 2-1: Leitfähigkeiten typischer Kationenleiter (links) und Anionenleiter (rechts) [14].

Als aussichtsreiche Materialien für die Energiespeicherung werden aus der Gruppe der Oxide die stabilisierten Zirkonoxide, darunter insbesondere Yttriumoxid-stabilisiertes Zirkoniumdioxid (YSZ) [15], wegen besonders hoher ionischer Überföhrungszahlen in einem breiten Temperatur- und Sauerstoffpartialdruckbereich angesehen [16]. Daneben wurden CaO, MgO, Nd₂O₃, Yb₂O₃ und Sc₂O₃ als weitere Stabilisierungsverbindungen untersucht [17]-[19].

Außerdem spielen die CeO₂-basierten Elektrolyte auch eine große Rolle [20][21], die in den letzten Jahren unter Einsatz verschiedener Dotierungen intensiv untersucht worden sind.

Diese können sowohl in SOFC, zur Abtrennung von Sauerstoff und zur Gaskonversion, als zukünftig auch für Energiespeicher verwendet werden. Die bisher für die elektrochemische Energiewandlung hauptsächlich eingesetzten Festelektrolytmaterialien sind: YSZ, Nasicon, Na- β -Alumina sowie Polymerelektrolytmembranen wie Nafion. Diese Materialien werden in sehr unterschiedlichen Temperaturbereichen eingesetzt. Die bei relativ hohen Temperaturen verwendeten sauerstoffionenleitenden Festelektrolyte auf der Basis von Cerdioxid haben im Bereich zwischen 300 °C und 600 °C eine höhere ionische Leitfähigkeit als die Zirkoniumdioxid-basierten Festelektrolyte. Die ionische Leitfähigkeit von Cerdioxid wird vor allem durch die Bildung und Migration von Sauerstoffleerstellen bestimmt. Reines Cerdioxid weist nahezu keine Sauerstoffleerstellen auf, so dass dessen ionische Leitfähigkeit vernachlässigbar gering ist. Durch Dotierung mit zwei- oder dreiwertigen Kationen werden Sauerstoffleerstellen generiert, wodurch die Sauerstoffionenleitfähigkeit signifikant ansteigt [22]. Die Entwicklungsarbeiten sind darauf gerichtet, einerseits die Stabilität dieser Materialien zu erhöhen und andererseits die Anwendungstemperatur zu senken.

2.1.2 Gadolinium-dotiertes Ceroxid (GDC)

2.1.2.1 Cerdioxid

Cerdioxid ist ein Oxid des Seltenerd-Metalls Cer. Im Gegensatz zum Lanthan entsteht bei Verbrennung des Seltenerdmetalls Cer sowie dessen Hydroxids, Carbonats und Nitrats nicht das entsprechende Sesquioxid (Ce_2O_3), sondern CeO_2 . Die kubische Kristallstruktur gehört bei Raumtemperatur bis hin zu 2477 °C zu der Raumgruppe $Fm3m$ (Nr. 225), wie im Bild 2-2 dargestellt [23]. Es besitzt eine thermische Leitfähigkeit von 12 W/mK und die Mohshärte 6 [24].

Bild 2-2: Kristallstruktur von Cerdioxid (■ Ce^{4+} , ■ O^{2-}).

Die Teilleitfähigkeiten von Cerdioxid hängen von Temperatur und Sauerstoffpartialdruck ab und variieren in einem breiten Bereich so dass dieses Oxid als Ionenleiter, Mischleiter oder Elektronenleiter fungiert [25]. Für ein Festelektrolytmaterial ist die ionische Leitfähigkeit eine wichtige Eigenschaft; die intrinsischen und extrinsischen Defekte der Kristallstruktur ermöglichen die ionische Leitfähigkeit durch das Kristall.

Intrinsische Defekte in CeO_2 stammen von Ce^{3+} -Ionen im Kristallgitter, zu den intrinsischen Defekten zählen

- Schottky-Defekte, bei denen im Inneren vakante Gitterplätze durch an die Korn-grenze gewanderte Anion-Kation-Paare entstehen:

- Frenkel-Defekte, wobei Kationen auf Zwischengitterplätze gelangen:

- Anti-Frenkel-Defekte, bei denen die meist größeren Anionen auf Zwischengitter-plätze gelangen [26]:

Extrinsische Defekte resultieren aus Verunreinigungen, die oftmals gezielt in das Material eingebracht werden (sog. "Dotieren", engl. "*Doping*"). Und Gittersauerstoff binden. Ein Beispiel für ein Material, das gezielt zur Steigerung der Defekte in ein Kristallgitter eingebracht wird, ist Gd^{3+} in CeO_2 .

2.1.2.2 Dotiertes Cerdioxid

Wie im Abschnitt 2.1.2.1 beschrieben, kann die Existenz extrinsischer Defekte die ionische Leitfähigkeit des Cerdioxids stark beeinflussen.

Bild 2-3: Optimierte Atomgeometrien von (a) CeO_2 , (b) Sauerstoffleerstellen in CeO_2 und (c) Gd-dotiertes CeO_{2-x} . Die weißen, roten, blauen und schwarzen Kugeln bedeuten Ce, O, Gd bzw. Sauerstoffleerstellen [27].

Wenn Cerdioxid mit geringen Konzentrationen dreiwertiger Ionen wie z.B. Gd^{3+} -Ionen dotiert wird, werden in gleicher Anzahl höherwertigen Ce^{4+} -Stellen ersetzt. Um die Ladungsneutralität zu erhalten, werden dann Sauerstoffleerstellen gebildet. Eine hohe Sauerstoffionen-Leitfähigkeit wird durch das Hopping der Sauerstoffionen zwischen den Sauerstoffleerstellen im elektrischen Feld realisiert. Bild 2-3 bietet eine Darstellung der Sauerstoffleerstellen des Cerdioxids von intrinsischen und extrinsischen Defekten [27].

Bild 2-4: Ionenleitfähigkeit von Seltenerd-dotiertem Ceroxid [28].

Die Ionenleitfähigkeit von dotiertem Cerdioxid sind in Bild 2-4 dargestellt. Im Vergleich hat GDC höhere ionische Leitfähigkeit als andere Seltenerd-dotierte Cerdioxide. Es wurde deswegen für diese Arbeit als Ionenleiter ausgewählt [28].

2.1.3 Kompositmaterial

Eine weitere Möglichkeit für die Präparation höher sauerstoffionenleitender Festelektrolyte besteht in der Entwicklung sogenannter Komposit-Festelektrolyte, die interessanterweise aus Festelektrolyt- und Isoliermaterialien bestehen und Bereiche mit hoher Diffusionsbeweglichkeit der Ionen an den Korngrenzen zwischen den Festelektrolytkristallen und den dielektrischen Kristallen ausbilden können.

Bemerkenswerte Ergebnisse wurden bereits bei der Untersuchung von Nano-YSZ-Folien auf MgO-Einkristallen erzielt [29].

Bild 2-5: TEM Aufnahme der YSZ/MgO-Korngrenze.

Bild 2-6: Dickenabhängige elektrische Leitfähigkeit von YSZ-Dünnschichten, bestimmt bei verschiedenen Temperaturen.

Im Vergleich zu massivem YSZ wiesen solche Folien im Temperaturbereich von 600 °C bis 800 °C über 3 Größenordnungen höhere Leitfähigkeiten auf. An den Phasengrenzen zwischen YSZ und MgO wurden 1,6 nm dicke Schichten gebildet, die wahrscheinlich für die gefundene hohe Leitfähigkeit der Folien verantwortlich sind (Bild 2-5). Wie Bild 2-6 beweist, hat das Material mit der Dicke 15 nm bei 800 °C die höchste Leitfähigkeit.

2.2 Festelektrolyt-Brennstoffzelle (SOFC)

2.2.1 Brennstoffzelle

Eine Brennstoffzelle ist eine galvanische Zelle, in der die chemische Energie von Brennstoffen, z. B. Wasserstoff oder auch Methanol, Erdgas usw., auf elektrochemischem Wege direkt in elektrische Energie umgewandelt wird. Die erste Brennstoffzelle wurde bereits im Jahr 1838 von dem deutsch-schweizerischen Chemiker und Physiker Christian Friedrich Schönbein erstellt, indem er zwei Platindrähte in Salzsäure mit Wasserstoff bzw. Sauerstoff umspülte und zwischen den Drähten eine elektrische Spannung bemerkte [30].

Brennstoff und Oxidationsmittel werden der Brennstoffzelle getrennt und kontinuierlich zugeführt und an zwei durch einen Elektrolyt voneinander getrennten gasdurchlässigen Elektroden umgesetzt, an denen die folgende Reaktion abläuft:

die Reaktionspartner H^+ und O^{2-} reagieren zu Wasser gemäß

Durch die Elektrodenreaktionen entsteht zwischen beiden Elektroden eine Spannung, die bei elektrisch leitender Verbindung der Elektroden in einem Außenkreis zum Stromfluss und somit zur Umwandlung in elektrische Energie führt.

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Arten von Brennstoffzellen, die sich in erster Linie durch den verwendeten Elektrolyt unterscheiden. Ein weit verbreiteter, für viele Anwendungen genutzter Brennstoffzellentyp ist die Protonenaustauschmembran-Brennstoffzelle (PEMFC). Diese enthält eine gasdichte, nicht elektronenleitende Polymermembran, die sogenannte *proton exchange membrane* (PEM), die ausschließlich für Protonen (H^+ -Ionen) durchlässig ist.

Die derzeit prognostizierten wichtigsten Einsatzgebiete für Brennstoffzellen sind stationäre Anwendungen in kleineren, dezentralen Anlagen zur Speicherung von Elektroenergie in unteren Leistungsbereichen über Zeiträume von Tagen und Wochen (z.B. zur Hausenergieversorgung oder bei Windkraftstromerzeugern) sowie mobile Anwendungen (insbesondere zum Antrieb von Kraftfahrzeugen).

2.2.2 Festelektrolyt-Brennstoffzelle

Eine **Festelektrolyt-Brennstoffzelle** (solid oxide fuel cell, SOFC) ist eine Hochtemperatur-Brennstoffzelle, die bei einer Temperatur von 650–1000 °C betrieben wird. Der Elektrolyt dieses Zelltyps besteht aus einem festen keramischen Werkstoff, der bei der Betriebstemperatur und den Sauerstoffpartialdrücken eine hohe Leitfähigkeit für Sauerstoffionen und eine vergleichsweise niedrige Leitfähigkeit für quasifreie Elektroden und Defektelektroden hat.

Bild 2-7 zeigt schematisch den Aufbau und die Reaktion einer SOFC. Auf beiden Seiten des Elektrolyts sind gasdurchlässige Elektroden als Kathode und Anode aufgebracht. Die dem Elektrolyt abgewandte, äußere Seite der Kathode wird von Luft umgeben, die äußere Anodenseite vom Brenngas H_2 . Der feste Elektrolyt ist normalerweise eine dünne Membran aus Yttriumoxid-stabilisiertem Zirkoniumdioxid (YSZ); die Kathode besteht meistens aus dem keramischen Werkstoff Lanthan-Strontium-Manganit und die Anode aus einem Verbundwerkstoff aus Nickel und YSZ.

Die Funktion der SOFC beruht auf einer Redoxreaktion, bei der die Reduktion des Sauerstoffs und die Oxidation des Brennstoffs räumlich getrennt ablaufen. Auf der Kathodenseite herrscht Sauerstoffüberschuss, während auf der Anodenseite Sauerstoffmangel herrscht, weil der vorhandene Sauerstoff z.B. mit dem Wasserstoff reagiert. Der Elektrolyt ist aber nur für Sauerstoff-Ionen durchlässig. Sauerstoffmoleküle (O_2) adsorbieren an der Kathode und diffundieren zur Dreiphasengrenze zwischen Gas, Kathodenmaterial und Festelektrolyt. Unter Einbeziehung von Defekten im Kathodenmaterial dissoziieren die Moleküle, und die entstehenden Sauerstoffatome werden ionisiert. Nach Aufnahme von zwei Elektronen kann dann ein Sauerstoffion an der Dreiphasengrenze in den Festelektrolyt-Ionenleiter einwandern. An der Anode werden zwei Wasserstoffmoleküle (H_2 , Brenngas), unter der Abgabe von insgesamt vier Elektronen, in vier einfach-positiv geladene Wasserstoff-Ionen umgewandelt. An der Grenze zur Kathode angekommen, reagieren die zwei Sauerstoff-Ionen katalytisch mit den vier einfach-positiv geladenen Wasserstoff-Ionen unter Abgabe von Wärme und den entsprechenden Verbrennungsprodukten. Voraussetzung für die Ionisation von Wasserstoff und Sauerstoff an der jeweiligen Elektrode ist ein Stromfluss, der Zweck der Festoxidbrennstoffzelle, der anderweitig genutzt werden kann [31].

Bild 2-7: Schematische Darstellung der Reaktion einer Festelektrolyt-Brennstoffzelle [32].

Elektrochemische Zellen auf der Basis fester Elektrolyte, die neben dem Energietransfer chemisch $\rightarrow$ elektrisch auch den umgekehrten Energietransfer elektrisch $\rightarrow$ chemisch zulassen, werden als bidirektionale Zellen bezeichnet [3]-[7]. Solche bidirektionalen Zellen lassen sich vor allem dort sinnvoll einsetzen, wo beide Transferrichtungen innerhalb kürzerer Zeitintervalle gefragt sind und die Investitionskosten eine erhebliche Rolle spielen.

Um auf diesem Gebiet Fortschritte zu erzielen, ist es dringend erforderlich, gezielt neue Materialien zu entwickeln, mit denen sich Elektroenergie längerfristig bei hohem Wirkungsgrad speichern lässt. Meine Arbeit sollte einen Teilbeitrag dazu leisten, mittels verbesserter Synthesemethoden neue Festelektrolytmaterialien für bidirektionale elektrochemische Zellen mit vergleichsweise hohen Ionenleitfähigkeiten zu schaffen, durch deren Einsatz der Wirkungsgrad der Zellen deutlich verbessert werden kann.

3 Zielstellung und Lösungsweg

Wie in Bild 3-1 veranschaulicht, können mit Hochtemperaturzellen auf der Basis von Festelektrolytmembranen grundsätzlich sowohl

- in der Betriebsart Elektrolyseur elektrische Energie in Form von chemischer Energie gespeichert, als auch umgekehrt
- in der Betriebsart Brennstoffzelle Elektroenergie aus chemischer Energie erzeugt werden.

Bild 3-1: Schematische Darstellung eines bidirektionalen Energiespeichersystems.

In der Elektrolysezelle erfolgt die Zersetzung von Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff unter Energiezufuhr: $2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$.

In der Brennstoffzelle reagieren Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser unter Energieabgabe: $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$.

Bisher werden diese beiden Prozesse getrennt realisiert, da geeignete Festelektrolytmaterialien, die in einem breiten Sauerstoffpartialdruckbereich reversibel einsetzbar sind, noch nicht zur Verfügung stehen. Um beide Funktionen in einem einzigen Aggregat kombinieren zu können, sollten in dem Vorhaben "Hystra" neue nanostrukturierte Kompositmaterialien verschiedener Korngrößen entwickelt und erprobt werden, die

- eine vielfach höhere Ionenleitfähigkeit als der reinphasige Festelektrolyt aufweisen,
- diese Leitfähigkeit bereits bei Temperaturen zwischen 500 °C und 700 °C erreichen,
- in einem breiten Sauerstoffpartialdruckbereich stabil sind und
- damit zur zuverlässigen und umweltfreundlichen Energieversorgung durch stationäre und mobile Anlagen beitragen.

Das Resultat der in Abschnitt 2.1.3 zitierten Arbeit [29] liefert den materialwissenschaftlichen Ansatz, wie zu verfahren ist, um hohe Ionenleitfähigkeiten zu erzeugen; es

ist aber als zweidimensionales System technisch nur bedingt für die praktische Anwendung nutzbar. Die erhöhte Leitfähigkeit tritt entlang der Korngrenze zwischen den beiden Materialien auf. Als Festelektrolytmembran ist eine hohe Leitfähigkeit in der senkrechten Richtung zu erwarten. Für letztere ist ein Übergang zu dreidimensionalen Festkörpern notwendig.

Zur Illustration des von uns verfolgten neuartigen Ansatzes ist in diesem Zusammenhang in Bild 3-2 ein *Brick-Layer-Modell* dargestellt. Es beschreibt das Modell eines idealisierten zweiphasigen Kompositmaterials, bestehend aus Festelektrolyt- und Isolator-Materialien, bei dem die Korngrenzen des Komposits in Analogie zu dem in Ref. [29] untersuchten Schichtsystem einen niedrigeren spezifischen Widerstand als der Elektrolyt selbst aufweisen. Wie aus Bild 3-3 ersichtlich ist, kann auf dieser Basis eine bemerkenswerte Absenkung des spezifischen Widerstands des Komposits mit der Verminderung der Würfelkantenlänge prognostiziert werden. Interessanterweise lassen sich also durch Materialmischung von Festelektrolyt und Isolator im Nanomaßstab weitaus höhere Gesamtleitfähigkeiten als für den Elektrolyt als einphasiges Material erzielen, wenn sich an der Korngrenze spannungsreiche Zonen mit extrem erhöhter Ionenleitfähigkeit ausbilden.

Ergebnisse von weiter unten dargestellten Untersuchungen beweisen, dass dieser neuartige Ansatz erfolversprechend ist.

Bild 3-2: Modell eines idealisierten zweiphasigen Kompositmaterials, bestehend aus Elektrolyt- und Isolator-Materialien.

Bild 3-3: Spezifischer Widerstand eines idealisierten Kompositmaterials gemäß Bild 3-2 als Funktion der Würfelkantenlänge a . (d: Korngrenzdicke, b: Festelektrolyt, gb: Phasengrenze) [33].

Ziel der Arbeit ist, ein dreidimensionales Kompositmaterial mit einem hohen Anteil an hoch leitfähigen Grenzflächen herzustellen. Daraus resultieren die folgenden Schwerpunktaufgaben:

- **Elektrolyt- und Isolator-Nanopartikel mit ähnlichen Partikelgröße (ca. 15 nm) und niedrigem Agglomerationsgrad synthetisieren,**
- **Nanopartikel homogen mischen (clusterarme Verteilung) und**
- **die gemischten Pulver ohne wesentliche Partikelvergrößerung sintern.**

Die dazu durchgeführten umfangreichen Entwicklungsarbeiten zur Synthese und Sinterung der Composite und deren Ergebnisse werden im folgenden Abschnitt 4 ausführlich beschrieben. Als Festelektrolytmaterial wurde GDC wegen seiner hohen Leitfähigkeit (gemäß Abschnitt 2.1.2) und als Isolator Magnesiumoxid ausgewählt.

4 Experimentelles

4.1 Synthesemethoden

MgO- und GDC-Nanopartikel wurden zunächst mit unterschiedlichen Synthesemethoden getrennt hergestellt. Gemäß Abschnitt 3 war das Ziel der Synthese, sowohl MgO- als auch GDC-Nanopartikel herzustellen mit

- ähnlichen Partikelgrößen (15 nm),
- enger Partikelgrößenverteilung und
- geringer Aggregation.

Dazu wurden in dieser Arbeit drei Synthesemethoden untersucht:

- Methode 1: "Ausfällung von $\text{Mg}(\text{OH})_2$ und thermische Zersetzung zu MgO" für die Synthese der MgO-Nanopartikel,
- Methode 2: "Carbonat-Copräzipitationsverfahren" für die Synthese der GDC-Nanopartikel und
- Methode 3: "*Self-propagating high-temperature synthesis*" (SHS) für die Synthese der MgO-Nanopartikel, der GDC-Nanopartikel und der Mischung von GDC- und MgO-Nanopartikeln.

4.2 Sintermethoden

Sintern ist ein thermischer Prozess der Bildung fester Bindungen und oft Entfernung der Porosität aus einem Formkörper, der aus Pulvern hergestellt wurde. Dieser Prozess ist gekoppelt mit:

- thermischer Aktivierung,
- oft Volumenschwindung,
- Bildung fester Bindungen zwischen den Körnern und
- Kornwachstum.

Bild 4-1: Schematische Darstellung eines klassischen Sinterprozesses.

In Bild 4-1 ist die Abfolge des klassischen Sinterprozesses schematisch dargestellt. Feinkörnige keramische oder metallische Stoffe werden während des Sinterns unterhalb der Schmelztemperatur erhitzt, so dass die Gestalt (Form) des Werkstückes erhalten bleibt [34].

In dieser Arbeit wurde zunächst die klassische Sintermethode angewendet. Die Proben wurden in einem Kammerofen bei verschiedenen Temperaturen gesintert. Dann wurde eine neue Sintermethode erprobt.

4.3 Analysemethoden

4.3.1 Thermogravimetrische Analyse

Die thermogravimetrische Analyse (TGA) ist die einfachste Methode der thermischen Analyse. Sie wird in der Materialforschung benutzt, um die thermische Stabilität des Materials zu bestimmen. Das gemessene Material wird unter verschiedenen Gasen erhitzt. Während der Erhitzung reagiert das Material mit dem Gas und/oder die Probe wird durch den Temperatureinfluss zersetzt. Bild 4-2 erklärt in einer schematischen Darstellung die Funktion der TGA-Apparatur. Während der Messung wird die Masseänderung der Probe in Abhängigkeit von der Temperatur und Zeit durch eine elektromagnetisch oder elektromechanisch kompensierende Waage, die in einem temperaturprogrammierbaren Ofen liegt, registriert. Die Masseänderung und die Temperatur können spezifisch für die Probe sein, womit Rückschlüsse über die Zusammensetzung der Probe getroffen werden können.

Bild 4-2: Schematische Darstellung der Thermowaage [35].

In dieser Arbeit wurde TGA für die Analyse der Kalzinierung eingesetzt, um das genaue Kalzinierungsverfahren festzustellen.

4.3.2 Röntgen-Diffraktometrie

Die Röntgen-Diffraktometrie (XRD) ist eine wichtige Analysemethode zur Charakterisierung von Festkörpermaterien sowie pulverförmigen Substanzen (Röntgen-Pulverdiffraktometrie, PXRD), da die Wellenlänge von Röntgenstrahlen im Größenbereich der Atomabstände im Kristallgitter liegt. Mittels XRD kann der Aufbau eines Kristalls durch Beugung geeigneter Strahlung am Kristallgitter bestimmt werden. Das Grundprinzip der Methode ist die Röntgenbeugung gemäß der Bragg-Gleichung in Bild 4-3. In der Gleichung sind n die Ordnung der Beugungsmaxima, λ die Wellenlänge der Strahlung, d der Gitterabstand und θ der Winkel der Strahlung [36].

Bild 4-3: Prinzip der Röntgenbeugung nach der Bragg-Gleichung.

Jede Substanz besitzt ein eigenes charakteristisches Diffraktogramm, mit dem ein Material von der Datenbank "International Center for Diffraction Data" (ICDD) zugeordnet werden kann.

In dieser Arbeit wurde XRD für die Charakterisierung des synthetisierten Materials angewendet.

4.3.3 Rasterelektronenmikroskopie

Das Rasterelektronenmikroskop (REM) basiert auf der Abrasterung der Probenoberfläche mittels eines Elektronenstrahls, der in einem bestimmten Muster über das Objekt gerastert wird. Die Wechselwirkung zwischen dem Objekt und den Elektronen wird genutzt, um ein Bild von dem Objekt zu erzeugen. Mit dem REM können im Gegensatz zum TEM auch nicht durchlässige Proben untersucht werden.

Bild 4-4: Schematische Darstellung des Rasterelektronenmikroskops [37].

Bild 4-4 erklärt in einer schematischen Darstellung die wesentlichen Komponenten und die Funktion eines REMs. Ein Elektronenstrahl kommt aus der Elektronenquelle und passiert die Elektronenlinsen. Durch die Linsen wird der Strahl gelenkt und fokussiert. Der Strahl trifft danach auf das Objekt. Die Oberfläche des Objektes wird mit dem Primärstrahl abgerastert, und damit werden die Sekundärelektronen freigesetzt. Der unterschiedliche Neigungswinkel der Objektoberfläche führt zu einer veränderten Intensität der Sekundärstrahlung. Die Intensität der Sekundärstrahlung kann über verschiedene Detektoren aufgenommen werden. Dieses Signal wird dann zu einem Bild der Probe verarbeitet. Der komplette Messvorgang wird unter Hochvakuum durchgeführt.

Bei den Messungen wurden die Feststoffproben auf Kohlenstoffklebepads festgeklebt. Für Proben elektrischer Isolatoren wurden elektrisch leitende Schichten aus Graphit auf die Oberfläche der Proben durch Verdampfen aufgebracht.

4.3.4 Transmissionselektronenmikroskopie

Das Transmissionselektronenmikroskop (TEM) ist ein sehr wichtiges und viel genutztes Analysegerät in der Physik, Chemie, Biologie und einigen Ingenieurwissenschaften.

Bild 4-5 zeigt in einer schematischen Darstellung die wesentlichen Komponenten eines TEMs. Der Elektronenstrahl aus der Elektronenquelle wird durch die Kondensorlinse auf die Probe fokussiert. Die Elektronen, die von einem Probenpunkt ausgehen, werden durch eine Objektivlinse zu einem Bildpunkt konzentriert. Alle Bildpunkte bauen ein Bild der Probe auf, welches durch die Projektivlinse vergrößert und abschließend auf dem Leuchtschirm dargestellt wird. Der Vorgang muss im Vakuum durchgeführt werden.

Bild 4-5: Schematische Darstellung des Transmissionselektronenmikroskops [38].

Bild 4-6: Schnitt einer TEM-Lamelle.

Die Präparation der TEM Probe erfolgt durch einen Schnitt der TEM-Lamelle am REM, wie in Bild 4-6 zu sehen ist. Eine dünne Goldschicht wurde zunächst auf die Oberfläche der Proben aufgedampft, um die Oberfläche der Probe leitfähig zu machen. Mit einer Platin Schutzschicht wurde eine TEM-Lamelle durch einen Chromstahl geschnitten und an einen TEM-Probenhalter angelötet.

Zusätzlich kann ein TEM mit einem energiedispersiven Röntgenspektroskopie-Detektor (EDX) auch als analytisches Werkzeug zur Charakterisierung von Festkörpern eingesetzt werden. Mit Hilfe dieses Detektors werden die durch den Elektronenbeschuss der Probe entstehenden Signale zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung verwendet.

4.3.5 Impedanzspektroskopie

Zur elektrochemischen Charakterisierung der Proben wurden Impedanzmessungen durchgeführt. Die Impedanzspektroskopie ist eine hervorragende Methode zur Untersuchung von elektrochemischen Systemen und insbesondere auch von Ionentransportvorgängen in Festkörperelektrolyten. Durch Anlegen einer sinusförmigen Wechselspannung kleiner Amplitude mit variierender Frequenz werden der frequenzabhängige Wechselstromwiderstand (Impedanz) bzw. als Äquivalent dazu die Wechselstromleitfähigkeit (Admittanz) bestimmt. In der Literatur ist eine Vielfalt von Möglichkeiten angegeben, die elektrochemischen Prozesse in Festkörperelektrolyten mit Hilfe von elektrischen Impedanzelementen zu beschreiben [39]. Die Impedanz wird als komplexer Widerstand entweder durch die Kenngrößen Betrag und Phasenverschiebung (dargestellt in einem Bode-Diagramm) oder Real- und Imaginärteil (dargestellt in einem Nyquist-Diagramm) angegeben. Zur Auswertung der Daten wird ein Ersatzschaltbild für

das untersuchte elektrochemische System erstellt. Den Impedanz-elementen des Ersatzschaltbildes können dann Ohmsche Widerstände der Volumen-, Oberflächen- oder Korngrenzen-Leitfähigkeit der Materialien sowie auch chemische Reaktionen an der Elektrodenoberfläche zugeordnet werden. In Bild 4-7 bis Bild 4-9 ist das Verfahren schematisch dargestellt:

Bild 4-7: Impedanzelemente einer Komposit-Keramik. GB: Korngrenze (Grain Boundary), GI: Kornvolumen (Grain Interior), DL: Doppelschicht (Double Layer).

Bild 4-8: Ersatzschaltbild für die Impedanzelemente GB: Korngrenze (Grain Boundary), GI: Kornvolumen (Grain Interior), DL: Doppelschicht (Double Layer).

Bild 4-9: Allgemeines Nyquist-Diagramm für die Impedanzelemente GB: Korngrenze (Grain Boundary), GI: Kornvolumen (Grain Interior), DL: Doppelschicht (Double Layer).

Bild 4-9 zeigt einen idealisierten Kurvenverlauf, der in der Praxis nur selten auftritt. Bei realen Systemen können sich jedoch die Halbkreise überlappen, wenn sich die Widerstände R_{GI} , R_{GB} und R_{DL} nicht stark voneinander unterscheiden. Die Nyquist-Diagramme können dann z.B. die in Bild 4-10 dargestellten Formen annehmen.

Bild 4-10: Beispiele für Nyquist-Diagramme realer Proben gemäß Figure 10 in [39].

In Bild 4-9 und Bild 4-10 wird außerdem angenommen, dass sich die kapazitiven Elemente C_{GI} , C_{GB} und C_{DL} wie reine Kapazitäten verhalten. Deren imaginäre Impedanz ergibt sich aus $Z = 1/(j\omega C)$ mit der imaginären Einheit $j = \sqrt{-1}$ und der Kreisfrequenz

$\omega = 2\pi f$. Bei inhomogenen oder porösen Materialien verhalten sich jedoch die Kapazitäten nicht wie ein idealer Kondensator. Das wird auch bei den in dieser Arbeit zu untersuchenden Materialproben der Fall sein. In diesen Fällen wird die kapazitive Komponente als Constant Phase Element (CPE) bezeichnet. Dessen Impedanz ist $Z = 1/Q(j\omega)^n$. Q ist eine Konstante mit der Maßeinheit $\Omega \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{s}^n$. Bei einem Constant Phase Element ist $n < 1$; bei einem idealen Kondensator ist $n = 1$. Wie in Bild 4-11 gezeigt, ist bei einem Constant Phase Element im Nyquist-Diagramm der Mittelpunkt der Halbkreise in Abhängigkeit von der Größe n nach unterhalb der X-Achse verschoben.

Bild 4-11: Nyquist-Diagramm für ein CPE Element (gestrichelte Linie) gemäß Fig. 1 in [40].

5 Ergebnisse und Diskussion

5.1 Ergebnisse und Diskussion der Synthesen

5.1.1 Synthese der MgO-Nanopartikel

5.1.1.1 Ausfällung von $\text{Mg}(\text{OH})_2$ und thermische Zersetzung zu MgO

Für die Methode wurden $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, NaOH und NH_4HCO_3 als Ausgangssubstanzen benutzt.

Eine wässrige Natriumhydroxid-Lösung der Konzentration 5,0 mol/l wurde unter kräftigem Rühren zu einer 1,0 mol/l wässrigen Magnesiumchlorid-Lösung bei Raumtemperatur tropfenweise zugegeben. Das Molverhältnis von Mg^{2+} zu Na^+ war 9:5. Danach wurde Ammoniumhydrogencarbonat-Pulver der Lösung zugesetzt. Das Molverhältnis von Mg^{2+} zu NH_4^+ war 6:5. Die Mischung wurde bei 60 °C für 2 Stunden kräftig gerührt.

Das Produkt wurde filtriert, der Rückstand mit Wasser gewaschen bis er Cl^- -frei war und anschließend im Trockenschrank bei 70 °C getrocknet.

Die trockene Probe wurde im Korund Tiegel unter Luft bei 550 °C für 1 Stunde kalziniert. Die Heizrate betrug 10 K/min [41].

Wegen der langen Zeit für das Auswaschen der Cl^- -Ionen und der Agglomeration, die im Abschnitt 5.3.3.1 beschrieben wird, ist diese Synthesemethode nicht geeignet für weitere Untersuchungen.

5.1.1.2 Self-propagating high-temperature synthesis (SHS) von MgO

Als Ausgangssubstanzen wurden $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Zitronensäure und Ethanol benutzt.

Die Pulver von $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ und Zitronensäure wurden unter Rühren in Wasser gelöst und mit Ethanol versetzt. Die Mischung wurde gerührt, bis deren Viskosität deutlich anstieg, und im Trockenschrank unter Synthetischer Luft bei 100 °C getrocknet.

Nach dem Trockenprozess wurden die Proben im Kammerofen kalziniert. Das Kalzinierungsverfahren wurde mittels der Ergebnisse der thermogravimetrischen Analyse bestimmt, wie in 5.3.1 beschrieben wird. Die Proben wurden zunächst für 1,5 h bei 350 °C behandelt und danach bei 600 °C für 3 Stunden kalziniert. Die Heizraten für die Aufheizung und Abkühlung betrugen +10 bzw. -10 K/min [42]-[45].

Bei unterschiedlichen Verhältnissen von Mg^{2+} zu Zitronensäure hatten die Trockengele verschiedenen Farben (Bild 5-1). Die beiden unterschiedlichen Trockengele führten auch zu unterschiedlichen Gewichtsverlusten während der Kalzinierung. Je mehr Zitronensäure der Synthese zugesetzt wurde, desto höher war der Gewichtsverlust (94,2%

für Mg^{2+} : Zitronensäure =1:4; 80,7% für Mg^{2+} : Zitronensäure =1:1). Das Phänomen unterstreicht die Bildung von organischen Nebenprodukten.

Bild 5-1: Trockengel während der Herstellung von MgO mittels SHS mit Mg^{2+} : Zitronensäure=1:1 (links) oder 1:4 (rechts).

5.1.2 Synthese der GDC-Nanopartikel

5.1.2.1 Carbonat-Coprazipitationsverfahren

$\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Gd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ und $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ wurden als Ausgangssubstanzen benutzt. Gl. (1) ist dazu die vereinfachte Reaktionsgleichung [46][47].

Eine wässrige Cernitrat-Lösung der Konzentration 0,3 mol/l wurde mit einer wässrigen Gadoliniumnitrat-Lösung der Konzentration 0,3 mol/l gemischt. Das Molverhältnis von Cer zu Gadolinium war 4:1. Unter kräftigem Rühren wurde die Mischung bei Raumtemperatur tropfenweise in eine 0,75 mol/l wässrige Ammoniumcarbonat-Lösung eingebracht. Das Molverhältnis von Ammoniumcarbonat zu $(\text{Ce}^{3+} + \text{Gd}^{3+})$ war 3:1. Die Suspension wurde bei Raumtemperatur unter kräftigem Rühren für 1 Stunde altern gelassen.

Das Produkt wurde filtriert, vier Mal mit destilliertem Wasser und vier Mal mit Ethanol gewaschen. Dann wurde es im Trockenschrank unter Luft bei 70 °C getrocknet.

Die trockenen Proben wurden jeweils unter Luft oder unter Sauerstoff bei 700 °C für 2 Stunden kalzinert. Die Heizrate unter Luft betrug 10 K/min. Die Änderung der Temperatur während der Kalzinierung unter Sauerstoff ist in Bild 5-2 dargestellt.

Bild 5-2: Die Änderung der Temperatur während der Kalzinierung der Probe unter O₂.

In Tabelle 5-1 sind die Gewichtsverluste der Proben während der Kalzinierung angegeben. Nach Reaktion (1) werden während der Kalzinierung aus dem hergestellten $\text{Ce}_{0,8}\text{Gd}_{0,2}(\text{OH})\text{CO}_3 \cdot (3-4)\text{H}_2\text{O}$ das Kristallwasser entfernt und außerdem Ce^{3+} zu Ce^{4+} oxidiert. Der geschätzte Gewichtsverlust liegt dabei zwischen 36,7% und 40,6%. Die beiden Proben hatten während der Kalzinierung einen Gewichtsverlust von etwa 34%, der nur unwesentlich vom abgeschätzten Wert abweicht. Die Probe, die unter reinem Sauerstoff kalziniert wurde, wies dabei einen geringfügig höheren Gewichtsverlust als die unter Luft kalzinierte auf. Die Abweichungen vom theoretischen Wert liegen vermutlich an einer unvollständigen Kalzinierung sowie an Wägefehlern durch hygroskopische Effekte.

Tabelle 5-1: Gewichtsverlust während der Kalzinierung.

	$\text{Ce}_{0,8}\text{Gd}_{0,2}(\text{OH})\text{CO}_3 \cdot (3-4)\text{H}_2\text{O}$	Produkt	Gewichtsverlust
Abschätzung nach Reaktion (1)	274,4-292,4 g/mol	173,8 g/mol	36,7%-40,6%
Unter Luft	2,00 g	1,33 g	33,5%
Unter O ₂	2,00 g	1,31 g	34,8%

5.1.2.2 Self-propagating high-temperature synthesis (SHS) von GDC

Als Ausgangssubstanzen wurden $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Gd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Zitronensäure und Ethanol benutzt.

Eine wässrige Cernitrat-Lösung der Konzentration 0,3 mol/l wurde mit einer wässrigen Gadoliniumnitrat-Lösung der Konzentration 0,3 mol/l gemischt. Das Molverhältnis von Cer zu Gadolinium war 4:1. Danach wurde Zitronensäurepulver der Lösung zugesetzt, das Molverhältnis von Zitronensäure zu Metallionen war 5:6. Ethanol wurde dann zugegeben, um die Oberflächenspannung zu erhöhen. Die Mischung wurde bei 80 °C so lange kräftig gerührt, bis die Viskosität der Lösung deutlich anstieg.

Das Produkt wurde im Trockenschrank unter synthetischer Luft bei 100 °C getrocknet. Beim Erhitzen kam es zu massiver Schaumbildung mit einer starken Volumenzunahme.

Nach dem Trockenprozess wurden die Proben zunächst für 1,5 h bei 350 °C behandelt und danach bei 600 °C für 3 Stunden kalziniert. Die Heizraten für die Aufheizung und Abkühlung betrugen +10 bzw. -10 K/min.

5.1.3 Synthese der Mischung von GDC- und MgO-Nanopartikeln

In Abschnitt 2.1.3 wird die Wichtigkeit der Korngrenzen zwischen Isolator und Elektrolyt betont. Um größere Flächen der Korngrenzen zu erhalten, ist es notwendig, nicht nur gut verteilte Nanopartikel zu synthetisieren, sondern auch die beiden Arten von Nanopartikeln homogen zu mischen.

Mittels der oben beschriebenen Synthesemethoden getrennt hergestellte MgO- und GDC-Nanopartikel haben zwar die erwünschten Partikelgrößen und eine enge Partikelgrößenverteilung, die Aggregation existiert jedoch immer noch, wie in den Abschnitten 5.3.3.1 und 5.3.3.2 beschrieben wird. Bei einer Agglomeration der Nanopartikel ist es schwer, homogen gemischte GDC-MgO-Nanopartikel-Proben herzustellen.

Bild 5-3: Darstellung des Synthese-Prozesses von SHS.

Bild 5-3 veranschaulicht das Grundprinzip der SHS-Methode. Da die beiden Materialien mittels SHS synthetisiert werden können, müssen die beiden Komponenten nicht getrennt als Nanopartikel hergestellt werden. Es gibt während des Syntheseprozesses mehrere Möglichkeiten, wie die GDC- und MgO-Teile gemischt werden können. Prinzipiell gilt es, je später die beiden Teile zusammen gemischt werden, desto schlechter verteilt sind die unterschiedlichen Materialien.

Wegen der Aggregationen der beiden MgO- und GDC-Proben nach den Strukturanalysen, wie in den Abschnitten 5.3.3.1 und 5.3.3.2 beschrieben wird, wurden die Mischmöglichkeiten ab Trockengel nicht mehr berücksichtigt. Im Bild 5-4 sind die verschiedenen Varianten der Experimente aufgeführt, die in dieser Arbeit untersucht wurden.

Das Kalzinierungsverfahren für die gesamte Synthese Methode wurde mittels der Ergebnisse von thermogravimetrischen Analysen bestimmt, wie in 5.3.1 beschrieben wird. Die Proben wurden zunächst für 1,5 h bei 350 °C behandelt und danach bei 600 °C für 3 Stunden kalziniert. Die Heizraten für die Aufheizung und Abkühlung betrugen +10 bzw. -10 K/min.

Bild 5-4: Darstellung verschiedener Varianten der SHS-Methode.

5.1.3.1 Mischen der beiden Sole

Als Ausgangssubstanzen wurden $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Gd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Zitronensäure und Ethanol verwendet.

Die Pulver von $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ und Zitronensäure wurden unter Rühren in Wasser gelöst und mit Ethanol versetzt, gleichzeitig wurde ein Sol aus den Pulvern von $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Gd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Zitronensäure unter gleichen Bedingungen hergestellt. Die beiden Sole wurden zusammengemischt, und die Mischung wurde so lange bei 80 °C kräftig gerührt, bis die Viskosität der Lösung deutlich anstieg und ein Nassgel entstand. Das Gel wurde mit dem Labormixer gemischt und im Trockenschrank getrocknet. Die trockenen Proben wurden dann kalziniert.

5.1.3.2 Mischen der beiden Nassgele mit Labormixer

Als Ausgangssubstanzen wurden $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Gd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Zitronensäure und Ethanol verwendet.

Die Pulver von $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ und Zitronensäure wurden unter Rühren in Wasser gelöst und mit Ethanol versetzt. Die Mischung wurde so lange bei 80 °C kräftig gerührt, bis die Viskosität der Lösung deutlich anstieg und ein Nassgel entstand.

In gleicher Weise wurde ein Nassgel aus $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Gd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ und Zitronensäure synthetisiert. Bild 5-5 zeigt die beiden Nassgele. Die beiden Gele wurden mit dem Labormixer gemischt und im Trockenschrank getrocknet. Nach dem Trockenverfahren wurden die Proben kalzinert. Die Heizrate betrug 10 K/min.

Bild 5-5: Nassgel während der Synthese von MgO- und GDC-Nanopartikeln.

Während der Trocknung des Nassgels kam es zu massiver Schaumbildung. Das Nassgel, das während der Trocknung in Kontakt mit Luft war, ergab ein dunkles Trockengel, während die anderen Teile ein helleres Trockengel ergaben. Nach dem Kalzinieren sind die beiden Teile weiße Pulver, wie in Bild 5-6 zu sehen ist.

Neben dem Farbunterschied gab es auch Unterschiede zwischen den Gewichtsverlusten bei der Kalzinierung beider Trockengele. Das dunklere Trockengel führt zu einem geringeren Gewichtsverlust (27,6%) gegenüber dem helleren (66,2%), was beweist, dass ein Teil des Kalzinierungsprozesses bereits während des Trocknens an Luft stattfand.

Bild 5-6: Trockengele vor (links) und nach (rechts) der Kalzinierung; in Kontakt mit Luft während der Trocknung (jeweils oben), kein Kontakt mit Luft (jeweils unten).

5.1.3.3 Mischen der beiden Nassgele mit Ultraschallfinger

Als Ausgangssubstanzen wurden $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Gd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Zitronensäure und Ethanol verwendet.

Die Pulver von $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ und Zitronensäure wurden unter Rühren in Wasser gelöst und mit Ethanol versetzt. Die Mischung wurde so lange bei 80 °C kräftig gerührt, bis die Viskosität der Lösung deutlich anstieg und ein Nassgel entstand.

In gleicher Weise wurde ein Nassgel aus $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Gd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ und Zitronensäure synthetisiert. Die beiden Gele wurden mit Ultraschallfinger (Amplitude: 75%, An/Aus-Zyklus: 2 x 0,5 s, Dauer 5 min) gemischt und im Trockenschrank getrocknet. Die trockenen Proben wurden unter Luft für 1,5 Stunden bei 350 °C beheizt und dann bei 600 °C für 3 Stunden kalziniert. Die Heizrate betrug 10 K/min.

5.1.3.4 Mischen von GDC-Nassgel und Ausgangssubstanzen des MgO

Als Ausgangssubstanzen dienten $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Gd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Zitronensäure und Ethanol.

Die Pulver von $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Gd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ und Zitronensäure wurden unter Rühren in Wasser gelöst und mit Ethanol versetzt. Die Mischung wurde so lange bei 80 °C kräftig gerührt, bis die Viskosität der Lösung deutlich anstieg und ein Nassgel entstand. Unter Rühren wurden $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Zitronensäure und Ethanol zugesetzt. Die Lösung wurde wieder bei 80 °C gerührt, bis ein Nassgel mit höherer Viskosität entstand. Anschließend wurde das Nassgel im Trockenschrank getrocknet. Die trockenen Proben wurden unter Luft für 1,5 Stunden bei 350 °C beheizt und dann bei 600 °C für 3 Stunden kalziniert. Die Heizrate betrug 10 K/min.

5.1.3.5 Mischen von MgO-Nassgel und den Ausgangssubstanzen des GDC

Als Ausgangssubstanzen wurden $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Gd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Zitronensäure und Ethanol verwendet.

Die Pulver von $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ und Zitronensäure wurden unter Rühren in Wasser gelöst und mit Ethanol versetzt. Die Mischung wurde so lange bei 80 °C kräftig gerührt, bis die Viskosität der Lösung deutlich anstieg und ein Nassgel entstand. Unter Rühren wurden $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Gd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Zitronensäure und Ethanol zugesetzt. Die Lösung wurde wieder bei 80 °C gerührt, bis ein Nassgel mit höherer Viskosität entstand. Das Nassgel wurde im Trockenschrank getrocknet. Die trockenen Proben wurden unter Luft für 1,5 Stunden bei 350 °C beheizt und dann bei 600 °C für 3 Stunden kalziniert. Die Heizrate betrug 10 K/min.

5.1.4 Zusammenfassung der Synthesen

Bild 5-7: Darstellung verschiedener Varianten der SHS-Methode (mit Ergebnissen).

Im Abschnitt 5.1 werden die Ergebnisse der Strukturanalyse der Proben beschrieben. Mittels der Synthesemethode SHS und Mischen von MgO-Nassgel und Ausgangssubstanzen des GDC gemäß Abschnitt 5.1.3.5 wurden von MgO und GDC gemischte Proben erfolgreich hergestellt, die folgende vorteilhafte Eigenschaften haben:

- **passende Partikelgrößen (10 bis 20 nm) für beiden Materialien,**
- **eine enge Partikelgrößenverteilung,**
- **geringe Aggregation und**
- **gute Homogenität.**

Damit wurden die beiden ersten am Ende des Abschnitts 3 formulierten Zielstellungen der Arbeit erfüllt. Es wurde konstatiert, dass die Synthesemethode für weitere Untersuchungen geeignet ist.

5.2 Ergebnisse und Diskussion des Sinterns

5.2.1 Klassische Sintermethode

Die Nanopartikel wurden zunächst nach der Kalzinierung gemörst, mit einer Tablettenpressmaschine gepresst und klassisch gesintert. Bild 5-8 zeigt eine quaderförmige Probe (l: 10 mm, b: 3 mm, d: ca. 1 mm) in einer Pressform. Nach dem Pressen wurden die Proben im Kammerofen bei unterschiedlichen Temperaturen unter Luft für 5 Stunden gesintert. Die Heizraten für das Aufheizen und Abkühlen betrugen ± 5 K/min.

Bild 5-8: Gepresste Probe aus der Nanopartikel-Mischung.

In Bild 5-9 ist die Größenänderung der Probe während des Sinterns ersichtlich. Die Probe wurde bei 1500 °C unter Luft gesintert. Es ist eine deutliche Schrumpfung der Probe nach dem Sintern erkennbar.

Bild 5-9: Größenänderung einer Probe während des Sinterverfahrens im Kammerofen. Links: Vergleich der Größe der Proben vor (oben) und nach (unten) dem Sintern, rechts: schematische Darstellung.

Wie im Abschnitt 5.3.3.4 beschrieben, tritt bei allen Proben während des klassischen Sinterverfahrens ein starkes Kornwachstum auf, was für die Zielstellung der Arbeit nicht erwünscht ist. Nach der Literaturrecherche wurde eine neue Sintermethode angewendet, mit der die Proben mit geringem Kornwachstum gesintert werden können.

5.2.2 Field Assisted Sintering Technology (FAST)

Field Assisted Sintering Technology (FAST), oder auch als *Spark Plasma Sintering* (SPS) bezeichnet, ist eine Sintermethode, die als druckunterstütztes Formgebungs- und Sinterverfahren eine direkte elektrische Beheizung durch einen im Kilohertzbereich gepulsten, bei niedrigen elektrischen Spannungen arbeitenden elektrischen Gleichstrom und einen gleichzeitig uniaxial applizierten Druck kombiniert. Aufgrund der direkten elektrischen Beheizung des Probevolumens und/oder des Graphitwerkzeugs wird sehr effektiv Wärme in der Nähe des Bauteilvolumens oder in diesem erzeugt. Dadurch lassen sich folgende Ergebnisse erzielen:

- druckunterstützte effektive Verdichtung,
- Erzeugung Joulescher Wärme direkt in dem Bauteilvolumen oder dessen Nähe,
- sehr hohe Heizraten (bis 400 K/min) und kurze Haltezeiten sowie
- kurze Prozesszeiten (< 20 min) [48].

Mit der hohen Heizrate werden die Pulver vor dem Agglomerieren zusammengesintert, und die kurze Prozesszeit kann weiterhin das Kornwachstum der Proben stark vermindern.

Bild 5-10: Darstellung der Sinterform der FAST-Methode.

Bild 5-10 zeigt die Sinterform der FAST-Methode. Die Stempel und die Sinterform bestehen aus Graphit; zwischen den Stempeln und der Probe sind dünne Graphitschichten vorhanden.

5.2.2.1 Sintern der GDC-Proben mittels der FAST-Methode

Mittels des FAST-Verfahrens wurden zuerst zwei GDC-Proben gesintert, um die passenden Sinterparameter zu optimieren. Die Heizrate betrug 100 K/min. Das Sinterverfahren wurde unter Argon durchgeführt. Für die beiden Proben wurden unterschiedliche Sintertemperaturen von jeweils 1100 °C und 1200 °C eingestellt.

Bild 5-11: Das FAST/SPS-Sinterverfahren bei verschiedenen Temperaturen (GDC-Proben).

Bild 5-11 erläutert das FAST/SPS-Sinterverfahren der Proben. Die roten Kurven beschreiben die Temperaturänderungen und die blauen die Verdichtungswege. Zunächst wurde eine GDC-Probe bei 1200 °C gesintert. Bei beiden Sinterverfahren wurde eine signifikante Verdichtung bei niedriger Temperatur (ca. 700 °C) festgestellt, was ein typisches Phänomen für sehr feine Pulver ist. Die Verdichtung der Probe endete, bevor die Zieltemperatur erreicht wurde. Das Ende der Verdichtung ist das Signal des fertigen Sinterns; eine weitere Behandlung bei hohen Temperaturen führt lediglich zu weiterem Korngrößenwachstum. Aus diesem Grund wurde das Sinterverfahren nach 2 min abgebrochen. Bei 1100 °C endete die Verdichtung bereits nach wenigen Sekunden. Das zeigt, dass eine Erniedrigung Sintertemperatur um weitere 50 K möglich ist.

Mit derselben Nanopartikel-Probe wurde eine weitere Untersuchung zu dem Druck während des Sinterns durchgeführt. Die Sintertemperatur wurde durch die im Bild 5-11 erhaltenen Ergebnisse festgestellt. Zwei GDC-Proben wurden bei 1050 °C mit verschiedenen Drücken gesintert. In Tabelle 5-2 sind die Parameter für die Untersuchungen mit den GDC-Proben zusammengestellt.

Tabelle 5-2: Sinterparametern für mit FAST gesinterte GDC-Proben.

	GDC-Probe 1	GDC-Probe 2	GDC-Probe 3	GDC-Probe 4
Heizrate [K/min]	100	100	100	100
Durchmesser [mm]	20	20	20	20
Druck [MPa]	50	50	30	50
Schutzgas	Ar	Ar	Ar	Ar
Sintertemperatur [°C]	1100	1200	1050	1050
Sinterzeit [min]	10	2	5	5
Abkühlung	5 min	10 K/min	10 K/min	10 K/min

Die in Bild 5-12 angegebenen Sinterverfahren beweisen, dass die signifikante Verdichtung der Probe beim Anfang des Sinterns nur mit 50 MPa erfolgt. Im Vergleich ist die GDC-Probe 3 nach dem Sintern um mehr als 2 mm dicker als die GDC-Probe 4. Mit 30 MPa wurde die GDC-Probe 3 undicht gesintert.

Bild 5-12: Das FAST/SPS-Sinterverfahren mit unterschiedlichen Drücken (GDC-Proben).

Bild 5-13: GDC-Proben nach dem FAST-Sintern.

Bild 5-13 zeigt, dass die GDC-Proben nach dem Sintern gebrochen sind. Die Ursache dafür ist, dass Ceroxid-basierte Materialien (z.B. GDC) bei niedrigem Sauerstoffpartialdruck wegen der großen Menge von Sauerstoffleerstellen und der Änderung der Valenzstufe des Cers von (Ce^{4+} , 0,97 Å) auf (Ce^{3+} , 1,14 Å) mechanische Spannungen aufweisen. Mittels der FAST-Methode wurden die GDC-Proben unter Argon mit Hilfe der Graphitform und des Graphitstempels gesintert. Durch den niedrigen Sauerstoffpartialdruck erfolgte eine unkontrollierte Reduzierung und damit die Bildung der Risse. Außerdem haben die Proben, wie aus Bild 5-13 ersichtlich, nach dem Sintern eine dunkelblaue Farbe wie Mischoxid Cer(III,IV)-oxid (Ce_3O_4). Das entspricht der oben angegebenen Theorie, dass die Proben während des Sinterns reduziert wurden.

Bild 5-14: Mittels FAST-Methode gesinterte GDC-Proben vor (oben) und nach (unten) der Oxidation bei 800 °C.

Nach dem Sintern wurden die Proben im Kammerofen unter Luft bei 800 °C für 3 Stunden oxidiert, die Heizraten für das Aufheizen und Abkühlen betrugen jeweils +5 und -5 K/min. Unter gleichen Bedingungen wurden die Proben wieder oxidiert und weisen danach, wie in Bild 5-14 zu sehen, eine hellgelbe Farbe wie klassisch gesinterte Proben auf. In Abschnitt 5.3.2 werden die Röntgen-Diffraktogramme verglichen.

5.2.2.2 Sintern der Komposit-Proben mittels der FAST-Methode

Die FAST-Methode wurde weiterhin für die Komposit-Proben wie in der Tabelle 5-3 angegeben eingesetzt.

Wie im Abschnitt 5.1.4 beschrieben, wurden für den FAST-Sinterprozess GDC-MgO-Nanopartikel-Proben verwendet, die mittels SHS und Mischen von MgO-Nassgel und den Ausgangssubstanzen des GDC gemäß Abschnitt 5.1.3.5 hergestellt wurden. Bild 5-15 veranschaulicht die Sinterverfahren der Komposit-Proben.

Tabelle 5-3: Sinterparametern für mittels FAST gesinterte Komposit-Proben.

	Komposit-Probe 1	Komposit-Probe 2
Heizrate [K/min]	100	100
Durchmesser [mm]	20	20
Druck [MPa]	50	50
Schutzgas	Ar	Ar
Sintertemperatur [°C]	1050	1100
Abkühlrate [K/min]	10	10

Bild 5-15: Das FAST/SPS-Sinterverfahren (Komposit-Proben).

Zwar haben die Komposit-Proben nach dem FAST-Sintern eine ähnliche Farbe wie die GDC-Proben, aber sie sind nach dem Sintern, anders als die gebrochenen GDC-Proben, ganz geblieben. In Bild 5-16 ist klar zu erkennen, dass die bei 1100 °C gesinterte Probe nach dem Sintern dünner als die bei 1050 °C gesinterte Probe geworden ist. Bei 1100 °C wurde die Probe dichter gesintert.

Bild 5-16: Dicken der mittels FAST-Methode gesinterten Komposit-Proben (links: bei 1050 °C, rechts: bei 1100 °C).

Für die Impedanzmessung mussten die Komposit-Proben geschnitten und geschliffen werden. Die bei 1100 °C gesinterte Komposit-Probe (unten FAST-1100 genannt) hat im Vergleich zu anderen Proben eine wesentlich höhere Härte und gleichzeitig höhere Zerbrechlichkeit. Ein Schnitt mit einer Diamant-Schnittscheibe für die Probe war nicht erfolgreich, da sich die Diamant-Partikel von der Scheibe ablösten. Die FAST-1100 Probe wurde zerbrochen und mit Aluminium-Schleifpapier geschliffen. Ähnlich wurde die bei 1050 °C gesinterte Komposit-Probe (unten FAST-1050 genannt) für die Impedanzmessung vorbereitet.

Nach dem Schnitt und Schliff wurden alle Proben wie im Abschnitt 5.2.2.1 beschrieben im Ofen unter Luft bei 800 °C behandelt.

5.2.3 Zusammenfassung der Sinterergebnisse

In der Arbeit wurden hauptsächlich zwei Sintermethoden angewendet.

Mittels der klassischen Sintermethode wurden die Komposit-Proben im Kammerofen unter Luft bei unterschiedlichen Temperaturen mit der Heizrate 5 K/min für 5 Stunden gesintert. Bei der niedrigen Heizrate und langen Sinterzeit hat sich die Korngröße der Proben während des Sinterns um den Faktor 2 erhöht. Gleichzeitig wiesen die Proben viele Löcher auf und waren dadurch undicht, was ungünstig ist, wie im Abschnitt 5.3.3.4 beschrieben wird.

Mittels FAST-Sintern wurden GDC-Proben und Komposit-Proben unter Argon bei unterschiedlichen Temperaturen mit verschiedenen Drücken mit der Heizrate 100 K/min gesintert. Bei den Versuchen mit den GDC-Proben wurde festgestellt, dass die Sinter Temperatur nicht höher als 1100 °C sein sollte. Der Druck während des Sinterverfahrens spielt gemäß dem Vergleich der GDC-Probe 3 mit GDC-Probe 4 ebenfalls eine wichtige Rolle. Die GDC-Probe 4 wurde mit 50 MPa unter den gleichen Bedingungen wesentlich dichter gesintert. Mit den Ergebnissen der Versuche wurden die Komposit-Proben mit 50 MPa jeweils bei 1050 °C und 1100 °C gesintert. Wie in den Abschnitten 5.3.3.5 und 5.3.3.5 beschrieben, wurde das Kornwachstum der Proben stark verhindert. Im Vergleich zu den klassisch gesinterten Proben sind die Korngrößen 10-fach kleiner geworden.

Es wurde festgestellt, dass die mittels der FAST-Methode gesinterten Proben für weitere elektrochemische Untersuchungen geeignet sind. Damit wurde auch das dritte der am Ende des Abschnitts 3 formulierten Ziele der Arbeit erreicht.

5.3 Strukturelle Untersuchungen

5.3.1 Thermogravimetrische Analyse

Bild 5-17: Thermogravimetrie-Analyse einer GDC-Probe.

Bild 5-17 zeigt die Massekurven und die differenzierten thermogravimetrischen Kurven (DTG) einer GDC-Probe. Wie aus diesen Ergebnissen ersichtlich ist, findet die Kalzinierung in einem Temperaturbereich von 100 bis 300 °C statt. Aus diesem Grund soll die Probe während des Kalzinierungsprozesses zunächst bei niedriger Temperatur behandelt werden, bevor sie bei 600 °C kalziniert wird.

Bild 5-18: Thermogravimetrie-Analyse von einer Komposit-Probe.

Bild 5-18 zeigt die Massekurven und die differenzierten thermogravimetrischen Kurven (DTG) einer Komposit-Probe. Im Vergleich zu Bild 5-17 tritt zusätzlich ein großer Gewichtsverlust bei ca. 200 bis 250 °C auf, der auf die Verdampfung von organischen Bestandteilen zurückzuführen ist. Aus diesem Grund soll die Temperatur während des

Kalzinierungsprozesses zunächst für 1,5 h bei 350 °C gehalten werden, bevor auf 600 °C aufgeheizt wird.

5.3.2 Röntgen-Diffraktometrie

Nach der Synthese wurden die Proben zuerst mittels XRD charakterisiert, um die Phasen und die Strukturen der Proben zu bestimmen. Bild 5-19 zeigt das Röntgen-Pulverdiffraktogramm der mittels SHS hergestellten MgO-Probe. Für MgO-Periklas charakteristische Reflexionen (PDF-Nr. 00-045-0946) sowie auch die von dem Substrat herrührenden Peaks sind gekennzeichnet.

Außerdem enthält die Probe mehreres mittels Datenbankanalyse nicht identifizierbaren Peaks, die auf fehlende Filterung der K_{β} -Strahlen zurückzuführen sind. Die Verbreiterung aller Reflexe beweist, dass alle vorhandenen Phasen nanopartikulär vorliegen.

Bild 5-19: Röntgen-Pulverdiffraktogramm der mittels SHS hergestellten MgO-Probe.

Die Kristallstruktur der mittels des Carbonat-Coprecipitationsverfahrens hergestellten GDC-Probe wurde ebenfalls mittels XRD analysiert. Das Verhältnis von Gd:Ce wurde zwar als 1:4 eingestellt, im Röntgen-Pulverdiffraktogramm der Probe (Bild 5-20) sind jedoch Reflexe (PDF-Nr. 01-075-0161) auszumachen, die nach Datenbankanalyse der Verbindung $Gd_{0,1}Ce_{0,9}O_{1,95}$ anstatt $Gd_{0,2}Ce_{0,8}O_{1,9}$ zugeordnet werden können, bei der das Verhältnis 1:9 ist. Die zugeordnete Phase enthält auch breitere Peaks, welche ein Hinweis auf Nanopartikel sind. Acht weitere, in dem Diagramm Bild 5-20 ebenfalls vorhandene Reflexe können keiner Substanz aus der ICDD-Datenbank zugeordnet werden. Sie sind auf fehlende Filterung der K_{β} -Strahlen zurückzuführen.

Bild 5-20: Röntgen-Pulverdiffraktogramm der mittels des Carbonat-Copräzipitationsverfahrens hergestellten GDC-Probe.

Weiterhin wurden mittels SHS GDC-Proben mit dem Verhältnis Gd:Ce von 1:4 synthetisiert. In Bild 5-21 ist das Röntgen-Pulverdiffraktogramm der Probe dargestellt. In diesem sind Reflexe von $\text{Gd}_{0.2}\text{Ce}_{0.8}\text{O}_{1.9}$ (PDF-Nr. 01-075-0162) enthalten. Das Diffraktogramm wurde mit Hilfe eines Nickelfilters aufgenommen, das K_{β} -Strahlen absorbiert. Dadurch weist die Probe eine saubere GDC Phase auf.

Die Verbreiterung der Reflexe bedeutet auch, dass die Durchmesser der Nanopartikel im Nanometerbereich liegen.

Bild 5-21: Röntgen-Pulverdiffraktogramm der mittels SHS hergestellten GDC-Probe.

Bild 5-22: Röntgen-Pulverdiffraktogramm einer mittels SHS hergestellten Komposit-Probe ohne Nickelfilter.

Bild 5-23: Röntgen-Pulverdiffraktogramm einer mittels SHS hergestellten Komposit-Probe mit Nickelfilter.

Außer getrennten MgO- und GDC-Nanopartikeln wurden mittels SHS auch Komposit-Proben synthetisiert. Zunächst wurde die XRD-Messung der Komposit-Probe ohne Nickelfilter durchgeführt. In Bild 5-22 ist zu sehen, dass die Probe die Phasen von MgO-Periklas (PDF-Nr. 00-045-0946) und GDC (PDF-Nr. 01-075-0162) enthält, auch hier treten die nicht zuordenbaren Reflexe wie im Bild 5-19 und Bild 5-20 auf.

Eine Wiederholungsmessung derselben Komposit-Probe wurde mit Nickelfilter durchgeführt. Das Röntgen-Pulverdiffraktogramm ist in Bild 5-23 dargestellt. Wie in Bild 5-22 sind sowohl Reflexe der MgO-Periklas (PDF-Nr. 00-045-0946) als auch von $\text{Gd}_{0,2}\text{Ce}_{0,8}\text{O}_{1,9}$ (PDF-Nr. 01-075-0162) enthalten. Der Unterschied zwischen den beiden Bildern rührt daher, dass die K_β -Strahlen mit Hilfe des Nickelfilters absorbiert wurden.

Bild 5-24: Vergleich der Röntgen-Diffraktogramme von Proben vor und nach dem klassischen Sintern.

Nach dem Sintern wurde die Probe auch mittels XRD analysiert. Bild 5-24 vergleicht die Röntgen-Diffraktogramme von Nanopartikeln vor dem Sintern mit denen der Komposit-Keramik nach dem Sintern. Die Diffraktogramme wurden mit Hilfe eines Nickelfilters aufgenommen, das $K\beta$ -Strahlen absorbiert. Sowohl Reflexe der MgO-Periklas (PDF-Nr. 00-045-0946) als auch $\text{Gd}_{0.2}\text{Ce}_{0.8}\text{O}_{1.9}$ (PDF-Nr. 01-075-0162) sind in beiden Diffraktogrammen enthalten. Es sind keine weiteren Peaks zu sehen.

Im Vergleich zu den breiten Spitzen der Nanopartikel hat die keramische Probe schmalere Peaks. Die schmalen Peaks bedeuten, dass die keramische Probe größere Korn-durchmesser hat und die Verschmälerung beweist das Wachstum der Kristallite während des Sinterns.

Bild 5-25: Röntgen-Diffraktogramme der mittels FAST-Methode gesinterten GDC-Proben vor und nach der Behandlung.

Die FAST-Methode wurde zunächst für GDC-Proben angewendet, um die passenden Sinterparametern herauszufinden, wie in Abschnitt 5.2.2.1 beschrieben wurde. Nach dem Sintern wurden die mittels FAST gesinterten GDC-Proben im Kammerofen bei 800 °C unter Luft oxidiert. Vor und nach der Oxidation wurden die keramischen Proben jeweils mittels XRD mit Hilfe des Nickelfilters untersucht. In Bild 5-25 werden die beiden Röntgen-Diffraktogramme verglichen. Die Phase von $\text{Gd}_{0,2}\text{Ce}_{0,8}\text{O}_{1,9}$ (PDF-Nr. 01-075-0162) ist bei beiden Proben vorhanden; außerdem treten kleine Verschiebungen der Peaks auf, die die Farbeänderung sowie die Änderung des Oxidationsgrads der Proben bestätigen.

Bild 5-26: Röntgen-Diffraktogramm unterschiedlicher Proben.

In den Abschnitten 5.2.1 und 5.2.2.2 sind die Sinterverfahren der Komposit-Proben beschrieben. Die Komposit-Nanopartikel wurden sowohl mit der klassischen Sintermethode als auch mit der FAST-Methode gesintert. Bild 5-26 zeigt den Vergleich der Röntgen-Diffraktogramme von Nanopartikeln vor dem Sintern, der Komposit-Probe nach dem klassischen Sintern und nach dem FAST-Sintern. Die Diffraktogramme wurden mit Hilfe eines Nickelfilters aufgenommen, das K_{β} -Strahlen absorbiert. Die Phase der MgO-Periklas (PDF-Nr. 00-045-0946) und die Phase von $\text{Gd}_{0,2}\text{Ce}_{0,8}\text{O}_{1,9}$ (PDF-Nr. 01-075-0162) sind in allen Diffraktogrammen enthalten. Wegen der Existenz des Graphit-Stempels und der Graphit-Form weist die mittels FAST-Methode gesinterte Probe auch die Reflexe des Graphits (PDF-Nr. 00-041-1487) auf. Es sind keine weiteren Peaks zu sehen.

Im Vergleich zu den breiten Spitzen der Nanopartikel haben die beiden keramischen Proben schmalere Peaks. Diese Verengung ist auf das Wachstum der Kristallite während des Sinterns zurückzuführen. Die Probe nach dem FAST-Sintern weist im Vergleich zu der Probe nach klassischem Sintern breitere Peaks auf. Das beweist, dass die mittels der FAST-Sintermethode gesinterte Probe eine kleinere Korngröße als die klassisch gesinterte Probe hat.

5.3.3 Elektronenmikroskopische Untersuchungen

5.3.3.1 Elektronenmikroskop-Aufnahmen von MgO-Nanopartikeln

Bild 5-27: TEM-Aufnahmen von in Wasser suspendiertem MgO (Ausfällung von $\text{Mg}(\text{OH})_2$ und thermische Zersetzung zu MgO). Die kubischen Strukturen sind in der linken Aufnahme blau umrandet.

Die TEM-Aufnahmen in Bild 5-27 legen nahe, dass die einzelnen Partikel Durchmesser zwischen 10-30 nm haben. In der linken Aufnahme wurden die Kristallstrukturen der Probe, die eine kubische Gestalt haben, mit blauen Linien umrandet.

In Bild 5-28 sind die TEM-Aufnahmen von MgO-Proben, die als stäbchenförmige Aggregate vorlagen, abgebildet. Es ist zu sehen, dass die Agglomeration sowohl in der wässrigen Suspension als auch in Ethanol stattfindet. Für die Kompositmaterial-Synthese ist die Agglomeration nicht zielführend. In den Aufnahmen a2 und b2 wurden die Partikel Durchmesser gemessen und rot markiert. Beide Proben haben ähnliche Durchmesser zwischen 10 bis 30 nm; der Durchmesser ist unabhängig von dem Lösungsmittel der Suspension. In der Arbeit von H. Lv und P. Jiang [49] wurden mit einer ähnlichen Synthesemethode ebenfalls stäbchenförmige Aggregate von ZnO-Nanopartikeln erzeugt. Bei der Herstellung von ZnO hat der pH-Wert einen großen Einfluss auf die Aggregation. Bei niedrigen pH-Werten ($\text{pH} = 6,2$) tritt diese Aggregation immer auf, während bei höheren pH-Werten ($\text{pH} = 7,2$) keine Aggregation beobachtet wird.

Bild 5-28: TEM-Aufnahmen von mittels Ausfällung von $\text{Mg}(\text{OH})_2$ und thermischer Zersetzung zu MgO synthetisierten MgO -Proben (a1 und a2: in Ethanol suspendierte Probe, b1 und b2: in Wasser suspendierte Probe). Die Partikelgrößen sind in den Bildern a2 und b2 rot eingetragen.

Bild 5-29: TEM-Aufnahmen von mittels SHS hergestellter MgO -Probe.

Die mittels SHS hergestellte MgO -Probe wurde ebenfalls mit TEM untersucht. Die TEM-Aufnahmen in Bild 5-29 zeigen, dass die mittels SHS hergestellte Probe nur einen geringfügigen Aggregationsgrad hat. Bei allen mittels TEM untersuchten Proben liegt der Partikeldurchmesser im Bereich zwischen 10 und 20 nm. In der Aufnahme mit höherer

Vergrößerung (rechts) ist die kubische Kristallstruktur zu sehen, was auch durch das Röntgen-Pulverdiffraktogramm in Abschnitt 5.3.2 bewiesen wird.

5.3.3.2 Elektronenmikroskop-Aufnahmen von GDC-Nanopartikeln

Bild 5-30: TEM-Aufnahmen von mittels Carbonat-Copräzipitationsverfahren hergestellten GDC-Proben (a1 und a2: unter Luft kalzinierte Probe, b1 und b2: unter O₂ kalzinierte Probe). Die Partikelgrößen sind in den Bildern a2 und b2 rot eingetragen.

Bild 5-30 zeigt die TEM-Aufnahmen von reinen GDC-Proben. Vor der Messung wurden die Proben in Ethanol suspendiert. In den Aufnahmen a2 und b2 wurden die Partikelgrößen rot eingetragen. Es ist zu erkennen, dass die beiden unter verschiedenen Sauerstoff-Partialdrücken kalzinierten Proben Partikelgrößen im Nanometerbereich aufweisen und dass beide Proben enge Größenverteilungen besitzen. Die unter Luft behandelte Probe hat Partikeldurchmesser im Bereich zwischen 10-20 nm, während bei der unter O₂ kalzinierten Probe der mittlere Durchmesser der Partikel im Vergleich deutlich kleiner ist. Die meisten Partikel dieser Probe weisen Durchmesser unter 10 nm auf.

Bild 5-31: TEM-Aufnahmen der GDC-Probe (SHS). In der rechten Aufnahme sind einige Gitterabstände eingetragen.

Bild 5-31 enthält zwei TEM-Aufnahmen von der mittels SHS hergestellten GDC-Probe. Die Aufnahmen zeigen, dass die Probe eine enge Größenverteilung und Partikelgrößen zwischen 10 bis 20 nm hat und dass eine Aggregation der Nanopartikel auftritt. Einzelne Partikel sind in der rechten Aufnahme sichtbar, bei den meisten Partikeln sind auch die Gitterebenen zu sehen. Die meisten Ebenenabstände wurden bestimmt und betragen 3,1 Å. Das entspricht dem Abstand der (1,1,1)-Ebenen, die in der Datenbank des ICDD für $\text{Gd}_{0,2}\text{Ce}_{0,8}\text{O}_{1,9}$ angegeben sind.

Die Strukturanalysen von beiden mittels SHS synthetisierten Materialien lieferten ähnliche Ergebnisse: Die Proben haben enge Größenverteilung, die Partikelgrößen liegen zwischen 10 bis 20 nm, aber die unerwünschte Aggregation der Nanopartikel findet auch hier bei beiden Proben statt.

5.3.3.3 Elektronenmikroskop-Aufnahmen von gemischten GDC-MgO-Nanopartikeln

Bild 5-32: REM-Aufnahme von GDC-MgO-Nanopartikeln (Mischung der beiden Sole).

Bild 5-33: REM-Aufnahme von GDC-MgO-Nanopartikeln (mit Labormixer gemischt).

Bild 5-34: REM-Aufnahme von GDC-MgO-Nanopartikeln (mit Ultraschallfinger gemischt).

Wie in Abschnitt 5.1.3 beschrieben, wurden gemischte GDC-MgO-Nanopartikel mittels unterschiedlicher Synthese- und Misch-Verfahren hergestellt. Die Proben wurden jeweils mittels REM oder STEM charakterisiert. In Abschnitt 5.1.3.2 wurde festgestellt, dass bei der Probe während des Abtrockens eine massive Schaumbildung auftrat. In Bild 5-32 bis Bild 5-34 sind REM-Aufnahmen von den gemörserten Proben dargestellt. Es ist eine Netzwerk-Struktur zu erkennen, die möglicherweise durch das Ausschäumen während des Trocknungsverfahrens geformt wurde. Außer der Netzwerk-Struktur sind auch einzelne Nanopartikel sichtbar, die Partikeldurchmesser der Proben liegen im Bereich 10 bis 30 nm. Die Partikel sind homogen, und die Proben haben eine enge Partikelgrößenverteilung.

Bild 5-35: STEM-Aufnahme von GDC-MgO-Nanopartikeln (Mischen von GDC-Nassgel und Ausgangssubstanzen des MgO gemäß Abschnitt 5.1.3.4). Die Partikelgrößen sind grün eingetragen.

Bild 5-36: STEM-Aufnahme von GDC-MgO-Nanopartikeln (Mischen von MgO-Nassgel und Ausgangssubstanzen des GDC gemäß Abschnitt 5.1.3.5).

Weiterhin wurde STEM auch angewendet, um die gemischte Probe zu untersuchen. Die gemäß Abschnitt 5.1.3.4 und 5.1.3.5 gemischten Proben wurden in Ethanol suspendiert. In der STEM-Aufnahme Bild 5-35 wurden die Partikeldurchmesser gemessen und grün eingetragen. Nanopartikel enthalten meistens Durchmesser zwischen 10 und 30 nm, und die Partikelgrößenverteilung ist eng. Die STEM-Aufnahme in Bild 5-36 weist ebenfalls Partikel zwischen 10 bis 20 nm auf. Außerdem wird keine Aggregation von Nanopartikeln beobachtet.

Im Vergleich hat die Probe homogener verteilte Partikel, eine engere Partikelgrößenverteilung und die erwünschte Partikelgröße (10 – 20 nm), wenn MgO-Nassgel mit Ausgangssubstanzen des GDC zusammengemischt wird.

5.3.3.4 Elektronenmikroskopische Untersuchungen an klassisch gesinterten Proben

Die gesinterten Proben wurden ebenfalls mittels REM und TEM untersucht. Für TEM-Aufnahmen wurden TEM-Lamellen aus den Proben geschnitten, wie in Abschnitt 4.3.4 beschrieben ist.

Bild 5-37: REM-Aufnahme von einer klassisch gesinterten Probe. Die Korngrößen sind grün eingetragen.

Bild 5-37 zeigt die REM Aufnahme einer im Kammerofen gesinterten Komposit-Probe. In der Aufnahme wurden die Korngrößen gemessen und grün markiert. Die Nanopartikel-Mischung weist vor dem Sintern eine Partikelgröße von ca. 10 bis 20 nm, eine enge Partikelgrößenverteilung und einen niedrigen Aggregationsgrad auf. Jedoch hat die Probe nach dem Sintern Korngrößen im Bereich 600 nm bis 4 µm, das beweist eine nicht erwartete deutliche Partikelvergrößerung während des Sinterns. Zwischen den Domänen sind Löcher sichtbar.

Bild 5-38: TEM- und TEM-EDX-Aufnahmen von einer klassisch gesinterten Probe. In der rechten Aufnahme sind die Komponenten mit Cer grün und mit Magnesium gelb.

In Bild 5-38 sind die TEM- und TEM-EDX-Aufnahmen einer klassisch gesinterten Komposit-Probe, die aus Domänen von GDC und MgO besteht, dargestellt. Wie in Bild 5-37 sind die Korngrößen auch im μm -Bereich, diese Domänen sind größer als die dispersen Nanopartikel vor dem Sintern. Außerdem ist zu sehen, dass die Körner nebeneinander aus unterschiedlichem Material sind. Die verschiedenen Materialien ballen sich während des Sinterns zusammen und verursachen die unerwartete Kornvergrößerung.

Bild 5-39: EDX-Mapping einer Komposit-Keramik-Probe nach dem Sintern.

Bild 5-39 zeigt das EDX-Mapping einer Komposit-Keramik-Probe nach dem Sintern. Die Probe enthält u.a. Peaks von Ce, Gd und Mg.

Tabelle 5-4 enthält die Ergebnisse des EDX-Mappings. Das Stoffmenge-Verhältnis von Ce:Gd:Mg beträgt ca. 4:1:5; es entspricht dem Verhältnis der Ausgangssubstanzen. Die Ergebnisse des Röntgen-Pulverdiffraktogramms in Bild 5-23 belegen auch, dass die Probe $\text{Gd}_{0,2}\text{Ce}_{0,8}\text{O}_{1,9}$ enthält. Das Verhältnis von Ce:Gd ist ebenfalls 4:1.

Tabelle 5-4: EDX-Mapping-Ergebnisse von der Probe.

Element	OZ	Serie	[Gew.%]	[norm. Gew.%]	[norm. At.%]
Sauerstoff	8	K-Serie	18,0	19,5	56,2
Magnesium	12	K-Serie	10,5	11,4	21,6
Cer	58	L-Serie	50,7	54,9	18,0
Gadolinium	64	L-Serie	13,1	14,2	4,2
		Summe:	92,3	100	100

5.3.3.5 Elektronenmikroskop-Aufnahmen von mittels FAST gesinterten GDC-Proben

Für die Bestimmung der Sinterparameter der FAST-Methode wurden zuerst GDC-Proben mittels dieser Methode gesintert. Die Proben wurden nach dem Sintern mittels REM untersucht, um die Parameter des Sinterverfahrens zu optimieren.

Bild 5-40: REM-Aufnahme einer gesinterten GDC-Probe (mittels FAST-Methode bei 1200 °C). Die Korngrößen sind grün eingetragen.

Bild 5-41: REM-Aufnahme einer gesinterten GDC-Probe (mittels FAST-Methode bei 1100 °C). Die Korngrößen sind grün eingetragen.

Die GDC-Probe wurde aus demselben Nanopulver wie die im Bild 5-31 gezeigte Probe mittels der FAST-Methode gesintert. Bild 5-40 ist die REM-Aufnahme einer Probe, die bei 1200 °C gesintert wurde. In der Aufnahme wurden die Korndurchmesser gemessen und grün eingetragen. Es ist zu sehen, dass die Probe Korngrößen zwischen 300 nm und 1 µm hat. Die Körner haben jedoch sehr unterschiedliche Größe. Die Probe in Bild 5-41 wurde aus derselben Pulver-Probe bei 1100 °C gesintert. Die Korngröße wurde ebenfalls gemessen und grün markiert. Die Probe weist im Vergleich zu der bei 1200 °C gesinterten Probe einen kleineren Korndurchmesser und eine engere Korngrößenverteilung auf. Im Vergleich zu der Partikelgröße vor dem Sintern hat die Keramik-Probe wesentlich größere Körner, aber das Kornwachstum der Probe wurde im Vergleich zu dem von der klassisch gesinterten Probe stark vermindert (Bild 5-37). Zwischen den Körnern sind auch Löcher vorhanden.

5.3.3.6 Elektronenmikroskopische Untersuchungen an mittels FAST gesinterten Komposit-Proben

Bild 5-42: REM-Aufnahme einer gesinterten Komposit-Probe (mittels FAST-Methode bei 1050 °C).

Bild 5-43: STEM-Aufnahme einer gesinterten Komposit-Probe (mittels FAST-Methode bei 1100 °C). Die Korngrößen sind grün eingetragen.

Nachdem die Sinterparameter durch das Sinterverfahren der GDC-Proben bestimmt worden sind, wurden auch Komposit-Proben mittels der FAST-Methode gesintert. Eine STEM-Aufnahme von einer Komposit-Probe wird im Bild 5-43 präsentiert. Aus demselben Pulver wie die im Bild 5-37 gezeigte Probe wurden die Proben mittels der FAST-Methode bei 1050 °C mit 50 MPa gesintert. Die Korngrößen der Probe liegen zwischen 50 nm bis 2 µm, die Körner sind kleiner als die Domänen der im Kammerofen klassisch gesinterten Probe, die Korngrößen-Verteilung ist jedoch sehr breit.

Für das FAST-Verfahren der Komposit-Probe wurde auch 1100 °C als Sintertemperatur eingestellt. Die im Bild 5-43 dargestellte Probe wurde aus denselben Nanopartikeln wie bei der in Bild 5-43 gezeigte Probe gesintert. Der Druck des Sinterverfahrens war ebenfalls 50 MPa. Die Korngrößen der Probe wurden im Bild 5-43 gemessen und grün markiert, sie liegen zwischen 50 nm und 100 nm. Die Körner sind 10-fach kleiner als die

Domainen der im Kammerofen klassisch gesinterten Probe. Damit wurde die Möglichkeit der Verhinderung der Kornvergrößerung durch die neue Sintermethode bewiesen.

Bild 5-44: Hochauflösendes EDX-Mapping der mittels FAST-Methode bei 1100 °C gesinterten Komposit-Probe.

Mit dem hochauflösenden TEM wurde die bei 1100 °C mittels FAST gesinterte Probe weiter charakterisiert. In Bild 5-44 sind zwei hochauflösende EXD-Mapping-Aufnahmen von der Probe zu sehen. Wie in Bild 5-43 dargestellt, liegen die Korngrößen der Proben unter 100 nm; die Körner nebeneinander sind aus unterschiedlichem Material. Im Vergleich zu Bild 5-39 ist die Homogenität der verschiedenen Materialien viel höher, daher ist ein wesentlich höherer Anteil an Korngrenzen vorhanden.

5.4 Elektrochemische Untersuchungen

5.4.1 Aufbau des Messgerätes

Bild 5-45: Messprinzip der elektrochemischen Untersuchungen (F: Federpressung).

Für die elektrochemische Charakterisierung der synthetisierten Komposit-Keramik-Proben in einem Hochtemperaturofen bei verschiedenen Gasatmosphären wurde ein Probeträger entwickelt, der folgende Anforderungen erfüllen sollte:

- Exakte Positionierung der Probe im Hochtemperatur-Ofen,
- reversible und zuverlässige Hochtemperatur-Kontaktierung quaderförmiger keramischer Probekörper über die zwei Stirnseiten sowie geometrisch hochdefiniert auf einer Längsfläche für eine Vierpunkt-Leitfähigkeitsmessung gemäß Bild 5-45 (Die Vierpunkt-Leitfähigkeitsmessung wurde bei den hier untersuchten Proben nicht verwendet.),
- hochisolierte Ableitung aller Kontaktdrähte und des Thermoelementes durch Röhren mit extrem kleinem Gasvolumen,
- Temperaturmessung in der Nähe der Probe mittels eines Thermoelementes sowie
- geringe Leckagerate durch den Probeträger ($< 10^{-8}$ mbar·L/s).

Bild 5-46: Probeträger für die elektrochemische Charakterisierung.

Bild 5-47: Komplett montierter Probeträger mit Probe für die elektrochemische Charakterisierung

Um alle Anforderungen erfüllen zu können, wurde der Probeträger aus einem Mehrloch-Kapillarrohr (Bild 5-46) gefertigt, das im Bereich der Probehalterung nutzförmig auf einer selbst modifizierten Präzisionsmaschine ausgeschliffen wurde, wie Bild 5-47 zeigt. Die Kontakte wurden als Platindrähte ausgeführt, die in lasergebohrten Abstandshaltern definiert auf die Probe aufgesetzt werden können. Alle Kontakte werden durch hochtemperaturstabile Federpressungen (F) an die Probe angepresst, so dass nach deren Vermessung schnell und zuverlässig eine neue Probe eingesetzt werden kann. Alle Bauteile, die die Probe berühren, wurden zur Erfüllung der Forderungen an die thermische, mechanische und chemische Beständigkeit aus hochreinem Aluminiumoxid gefertigt.

Der Probeträger ist geeignet für Proben, deren Abmessungen etwa $(1 \times 0,3 \times 0,2) \text{ cm}^3$ betragen.

Bild 5-48 Labormuster für elektrochemische Untersuchungen.

Bild 5-48 zeigt das Labormuster für elektrochemische Untersuchungen im Sauerstoff-Partialdruck-Bereich. Die Proben müssen bei verschiedenen Temperaturen und verschiedenen Sauerstoffpartialdrücken untersucht werden, um Einzelleitfähigkeiten zu ermitteln. Die Temperatur wird durch einen elektronischen Regler am Ofen des Proberaktors kontrolliert (RT bis 800 °C). Der Sauerstoffpartialdruck wird durch YSZ-Titrations- und Messzellen eingestellt, nach dem Reaktor gemessen und wieder auf den Eingangswert justiert. Die Funktionsweise dieser Messapparatur ist detailliert in [51] aufgeführt. Dadurch sind eine präzise Prozessführung und eine relativ genaue Titration des von der Probe mit der Gasatmosphäre ausgetauschten Sauerstoffs möglich, und die Defektchemie lässt sich charakterisieren.

5.4.2 Impedanzmessungen

Die Impedanzen der oben beschriebenen Proben wurden an Luft und im $\text{H}_2/\text{H}_2\text{O}/\text{O}_2/\text{N}_2$ Gasfluss im Temperaturbereich 240 bis 540 °C mittels des im Abschnitt 5.4.1 beschriebenen Versuchsaufbaus bestimmt. Die Impedanzspektren wurden im Frequenzbereich von 10 mHz bis 1 MHz mit den Wechselspannungsamplituden 15 mV beziehungsweise 30 mV aufgenommen und mit der zugehörigen Software "Echem-Analyst" analysiert. Eine graphische Auswertung der Diagramme wurde vorgenommen.

Bei den hier untersuchten Komposit-Keramik-Proben ist nicht zu erwarten, dass die einzelnen Impedanz-Komponenten in dem Nyquist-Diagramm so klar wie in Bild 4-9 erkennbar sind.

5.4.2.1 Vorbereitung der Proben

Vor den Messungen wurden die Proben zugeschnitten und geschliffen. An der Ober- und Unterseite wurden sie mit Silberelektroden und Anschluss-Platindrähten für die Messungen versehen. Bild 5-49 zeigt eine fertig bearbeitete FAST-Probe.

Bild 5-49: Fertig vorbereitete FAST-Probe für die Impedanzmessungen.
links: geschnitten und geschliffen, rechts: mit Ag-Schichten und Pt-Drähten.

In dieser Arbeit wurden eine mittels FAST-Methode bei 1100 °C gesinterte Probe, eine ebenfalls mittels FAST-Methode bei 1050 °C gesinterte Probe und eine klassisch bei 1500 °C gesinterte Probe gemessen, analysiert und miteinander verglichen. Die drei Proben wurden aus demselben Pulver gesintert. Übersicht und Maße der Proben sind in der Tabelle 5-5 gegeben.

Tabelle 5-5: Übersicht der Proben für Impedanz Messungen.

Probe		Oberfläche A [cm ²]	Dicke d [cm]
FAST 1100_800		0,12	0,13
FAST 1050_800		0,27	0,15
Klassisch		0,23	0,14

5.4.2.2 Auswertung der Impedanzspekten

Die Ermittlung der Einzelleitfähigkeiten aus den Impedanzspektrogrammen erfolgte durch eine graphische Auswertung. Wie als Beispiel in Bild 5-50 und Tabelle 5-6 dargestellt, wurden die entsprechenden Impedanzwerte durch einen Kreisbogen angenähert, dessen Schnittpunkte mit der Realteilachse die Widerstände R_1 und R_1+R_2 angeben.

Bild 5-50: Auswertung der Impedanzmessungen der Probe FAST 1100_800 bei 440 °C in Stickstoff (rot) und in synthetischer Luft (rosa).

Tabelle 5-6: Auswertung der Impedanzmessung.

	1k	R_1	R_1+R_2
Auf der Zreal-Achse	L0	L1	L1+L2
Widerstand [Ω]	1000	794	2356

Aus diesen Widerstandswerten R und den in Tabelle 5-5 enthaltenen Abmessungen der Fläche A und der Dicke d der Probe wurden gemäß Gleichung (2)

$$\sigma = \frac{d}{AR} \quad (2)$$

die in Tabelle 5-7 bis Tabelle 5-8 angegebenen Teilleitfähigkeiten σ berechnet.

5.4.2.3 Vergleich von FAST- und klassisch gesinterten Proben

Bild 5-51: Nyquist-Diagramme der Impedanzspektren an Luft von der Probe Klassisch.

Die Impedanzmessungen von den drei in der Tabelle 5-5 beschriebenen Proben wurden zunächst unter synthetischer Luft bei jeweils 240 °C, 340 °C, 440 °C und 540 °C durchgeführt.

In Abschnitt 4.3.5 wurde das Prinzip der Impedanzmessungen vorgestellt; im Bild 4-9 wurde ein typisches Nyquist-Diagramm mit drei Kreisbögen gezeigt. Jedoch haben die in Bild 5-51 dargestellten Nyquist-Diagramme der Impedanzverläufe der klassisch gesinterten Probe eine ganz andere Struktur. Anstatt der drei weisen die Diagramme mehrere Hochfrequenzbögen auf. Wie in Bild 5-37 gezeigt, hat die klassisch gesinterte Probe eine poröse Struktur mit Löchern, von denen die weiteren Kreisbögen herrühren.

Bild 5-52 und Bild 5-53 sind ausgewählte Nyquist-Diagramme von den mittels FAST gesinterten Proben. Die Messungen fanden auch unter synthetischer Luft bei 240 °C bis 540 °C statt. Anders als bei der klassisch gesinterten Probe werden unter den ausgewählten Messbedingungen bei den mittels FAST gesinterten Proben in den Impedanzspektren, wie erwartet, bis zu drei Kreisbögen beobachtet. Allerdings weisen die Diagramme nicht den in Bild 4-9 gezeigten idealisierten Kurvenverlauf auf. Indem sich die Halbkreise überlappen, resultieren Diagramme realer Proben ähnlich wie in Bild 4-10. Außerdem ist die in Bild 4-11 gezeigte Verschiebung des Mittelpunktes zu sehen.

Bild 5-52: Nyquist-Diagramme der Impedanzspektren an Luft von der Probe FAST 1050_800.

Bild 5-53: Nyquist-Diagramme der Impedanzspektren an Luft von der Probe FAST 1100_800.

Weiterhin wurden die mit FAST gesinterten Proben an Stickstoff bei jeweils 240 °C, 340 °C, 440 °C und 540 °C gemessen. Die Nyquist-Diagramme sind in Bild 5-54 und Bild 5-55 dargestellt.

Bild 5-54: Nyquist-Diagramme der Impedanzspektren von der Probe FAST 1050_800 an Stickstoff.

Bild 5-55: Nyquist-Diagramme der Impedanzspektren von der Probe FAST 1100_800 an Stickstoff.

Die bei sehr hohen Frequenzen über 50 kHz gemessenen Impedanzen hängen von den Eigenschaften des Kornvolumens, der mittlere Frequenzbereich von der Korngrenze und der Niederfrequenzbereich von dem Elektrodenverhalten ab [50]. Kornvolumenbezogene Bögen treten bei niedrigen Temperaturen im Hochfrequenzbereich auf. Korngrenzen- und elektrodenbezogene Bögen dominieren bei relativ hohen Temperaturen im mittleren und niedrigen Frequenzbereich. Die Schnittpunkte der Kreisbögen mit der Z_{real} -Achse entsprechen den Widerständen von Körnern, Korngrenzen und Grenzflächen zwischen Elektrode und Keramik [50]. Die Leitfähigkeit des Feststoffs wird stark von der Mikrostruktur beeinflusst. Impedanzspektren enthalten normalerweise Merkmale, die in direktem Zusammenhang mit der Mikrostruktur stehen. Im Vergleich zur einphasigen Festelektrolytkeramik zeichnen sich die Komposit-Festelektrolyte durch deutlich komplexere Impedanzspektren aus, da sie im Vergleich zur einphasigen Keramik mehr Wege für den Ladungstransport aufweisen.

5.4.2.4 Untersuchung der Abhängigkeit vom Gasfluss

Bild 5-56 zeigt die Nyquist-Diagramme der an der Probe FAST 1050_800 in synthetischer Luft (SyLu) und Stickstoff mit 0,1 ppm O_2 (N_2) und bei verschiedenen Temperaturen aufgenommenen Impedanzspektren. Sie wurden aus Bild 5-52 und Bild 5-54 für jeweils gleiche Temperaturen extrahiert, die aus der Bezeichnung der Proben in den Diagrammen zu ersehen sind. Ebenso wurden die in Bild 5-57 dargestellten Nyquist-

Diagramme der Impedanzspektren von der Probe FAST 1100_800 aus Bild 5-53 und Bild 5-55 extrahiert.

Es ist zu sehen, dass die Kreisbögen für die Korngrenzen-Leitfähigkeit nur von der Temperatur abhängig sind; Änderungen des Gasflusses haben bei gleicher Temperatur keinen Einfluss. Das gilt bei beiden Proben.

Bild 5-56: Nyquist-Diagramme der Impedanzspektren von der Probe FAST 1050_800 an Luft oder Stickstoff bei verschiedenen Temperaturen.

Bild 5-57: Nyquist-Diagramme der Impedanzspektren von der Probe FAST-1100-800 an Luft oder Stickstoff bei verschiedenen Temperaturen.

5.4.2.5 Bestimmung der Korngrenzen-Leitfähigkeiten der mittels FAST gesinterten Proben

Wie in Abschnitt 3 beschrieben, sollte die gesamte Leitfähigkeit des Materials durch den Korngrenzeffekt dominiert werden. Dadurch ist die Korngrenzen-Leitfähigkeit für diese Arbeit besonders wichtig. In Abschnitt 5.4.2.4 wurde dargestellt, dass sich die Korngrenzen-Leitfähigkeit bei Änderung der Messtemperatur nicht ändert. Somit ist es möglich, die Korngrenzen-Leitfähigkeit mittels der in Abschnitt 5.4.2.2 beschriebenen Methode zu berechnen.

Tabelle 5-7: Aus den Impedanzspektren von Bild 5-56 ermittelte Volumen- (R_1) und Korngrenzwiderstände (R_2) sowie die sich daraus ergebenden Korngrenzen-Leitfähigkeiten (σ_2). A: Fläche der Probe, d: Dicke der Probe.

Temperatur [°C]	R_1 [Ω] (linkes Halbkreis- ende)	$R_1 + R_2$ [Ω] (rechtes Halbkreis- ende)	A [cm ²]	d [cm]	σ_2 [S cm ⁻¹]
240	0	412644	0,27	0,15	$1,3 \cdot 10^{-6}$
340	1698	14576	0,27	0,15	$4,2 \cdot 10^{-5}$
440	681	1787	0,27	0,15	$4,9 \cdot 10^{-4}$
540	5	14	0,27	0,15	$6,4 \cdot 10^{-1}$

Die in Tabelle 5-7 angegebenen Widerstandswerte R_1 und (R_1+R_2) wurden aus Bild 5-56 ermittelt. Mit dem Widerstand R_2 , der Fläche A und der Dicke d der Probe wurden gemäß Abschnitt 5.4.2.2 die in Tabelle 5-7 angegebenen Korngrenzen-Leitfähigkeiten σ_2 berechnet.

Ebenso wurde die daraus berechnete Leitfähigkeit der Probe aus Bild 5-57 in Tabelle 5-8 angegeben.

Tabelle 5-8: Aus den Impedanzspektren von Bild 5-57 ermittelte Volumen- (R_1) und Korngrenzwiderstände (R_2) sowie die sich daraus ergebenden Korngrenzen-Leitfähigkeiten (σ_2). A : Fläche der Probe, d : Dicke der Probe.

Temperatur [°C]	R_1 [Ω] (linkes Halbkreis- ende)	$R_1 + R_2$ [Ω] (rechtes Halbkreis- ende)	A [cm ²]	d [cm]	σ_2 [S cm ⁻¹]
240	0	303868	0,12	0,13	$3,6 \cdot 10^{-6}$
340	1765	23476	0,12	0,13	$5,1 \cdot 10^{-5}$
440	783	2345	0,12	0,13	$7,0 \cdot 10^{-4}$
540	301	426	0,12	0,13	$8,7 \cdot 10^{-3}$

In Bild 5-58 sind die Arrhenius-Plots der Probe FAST 1100_800 und der Probe FAST 1050_800 zu sehen. Die Probe FAST 1100_800 weist bei 240 °C, 340 °C und 440 °C höhere Korngrenzen-Leitfähigkeiten auf. Im Vergleich zu der Probe FAST 1050-800 ist die Probe FAST 1100_800 nach dem Sintern dichter (Bild 5-16); sie enthält auch kleinere Körner (Bild 5-44). Der Korngrenzeffekt bei der Probe FAST 1100_800 ist dadurch wesentlich höher als bei der Probe FAST 1050_800, das verursacht die höhere Korngrenzen-Leitfähigkeit.

Bild 5-58: Arrhenius-Plots der Proben FAST 1100_800 und FAST 1050_800.

5.4.2.6 Vergleich der eigenen Messungen mit Literaturangaben

Weiterhin wurde die ionische Leitfähigkeit der mittels FAST gesinterten Proben mit Ergebnissen aus der Literatur verglichen, die in dem folgenden Arrhenius-Plots (Bild 5-59 und Bild 5-60) präsentiert werden.

Die Arrhenius-Plots von reinem GDC [52] und zum Vergleich FAST 1100_800 und FAST 1050_800 sind im Bild 5-59 dargestellt. Trotz eines Anteils an Isolator von 50% weisen die beiden in dieser Arbeit mittels FAST gesinterten Komposit-Proben eine über 10-fach höhere Korngrenzen-Leitfähigkeit als die in der Publikation [52] beschriebenen reinen GDC-Proben über den ganzen gemessenen Temperaturbereich von 240 °C bis 540 °C auf.

Bild 5-59: Arrhenius-Plots unterschiedlicher Materialien.

Bild 5-60: Korngrenzen-Leitfähigkeiten der Single-Phase GDC- und Komposit (GDC + MgO)-Keramik-Proben in Luft.

Bild 5-60 zeigt die Korngrenzen-Leitfähigkeiten der Proben FAST 1100_800 und FAST 1050_800 sowie auch der reinen GDC, Komposit-Proben (GDC+MgO), die bezüglich der Abmessungen vergleichbar, aber anders als in [52] präpariert sind.

Als Resultat kann festgestellt werden:

- Kompositmaterialien weisen generell eine höhere Korngrenzen-Leitfähigkeit als einphasige GDC-Proben auf,
- Die in dieser Arbeit angefertigten Proben haben im Vergleich zu den GDC/MgO-Proben, die anders synthetisiert oder gesintert wurden, vor allem auch bei der niedrigen Messtemperatur (240 °C) eine höhere Korngrenzen-Leitfähigkeit.

5.4.2.7 Schlussfolgerung aus den Impedanzmessungen

Die Korngrenzen-Leitfähigkeiten der bei 1100 °C gesinterten Probe sind bei 240 °C, 340 °C und 440 °C wesentlich höher als die der bei 1050 °C gesinterten Probe. Eine mögliche Ursache liegt darin, dass die bei 1100 °C gesinterte Probe nach dem Sintern wesentlich dichter war, wie in Bild 5-16 zu sehen ist. Damit ist der Korngrenzen-Anteil der Probe grundsätzlich auch höher als bei der anderen, undichten Probe. Bei Verwendung der Sintermethode FAST ist die Erhöhung der Leitfähigkeit darauf zurückzuführen, dass sehr viele GDC/MgO-Korngrenzen mit höherer Leitfähigkeit vorhanden sind. Offensichtlich ist die Bildung eines kontinuierlichen Netzwerks der GDC/MgO-Korngrenzen möglich, wenn die Teilchengrößen beider Komponenten verringert und die Mischungshomogenität der Verbundpulver optimiert werden.

5.5 Alterungsuntersuchungen

Bild 5-61: Ergebnis von Alterungsuntersuchungen mittels XRD.

Bild 5-61 zeigt ein Ergebnis von mittels XRD durchgeführten Alterungsuntersuchungen an den Nanopartikeln. Die schon um mehr als ein Jahr ältere Probe wurde beim Raumtemperatur unter Luft gelagert. Die frisch synthetisierten Nanopartikel sowie die älteren Nanopartikel haben beide saubere Phasen von MgO und Gd_{0.2}Ce_{0.8}O_{1.9}. Es wurden keine Verschiebungen der Peaks beobachtet; die Struktur der Probe hat sich nicht wesentlich verändert.

Bild 5-62: Alterungsuntersuchungen mittels Impedanzmessungen an der Probe Klassisch.

Bild 5-62 zeigt die Resultate von Impedanzmessungen an der Probe klassisch. Mehrere Messungen wurden unter den gleichen Bedingungen mit derselben Probe durchgeführt. Ab der zweiten Messung haben die ersten drei Kreisbögen die gleichen Formen; die Leitfähigkeit der Probe hat sich somit nicht geändert.

Bild 5-63: Alterungsuntersuchungen mittels Impedanzmessungen.

Die in Bild 5-63 dargestellten Resultate von Impedanzmessungen bestätigen dieses Ergebnis. Die mehrere Monate ältere Probe hat ein sehr ähnliches Nyquist-Diagramm wie die frisch gesinterte Probe; die Leitfähigkeit der Probe hat sich somit auch nicht stark geändert.

6 Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Zusammenfassung

Das wesentliche Ziel der Arbeit bestand darin, ein 3D-Festelektrolytmaterial mit einem hohen Anteil an hoch leitfähigen Grenzflächen zu entwickeln. Um dieses zu erreichen, wurden zahlreiche Synthesemethoden erprobt, um eine optimale Mischung von MgO- und GDC-Nanopartikeln für den Festelektrolyt zu finden. Wie in Abschnitt 5.1 ausführlich beschrieben, wurde mittels Strukturanalysen unter Nutzung von thermogravimetrischer Analyse, Röntgen-Diffraktometrie und elektronenmikroskopischen Untersuchungen die günstigste Synthesemethode bestimmt:

- Als Synthesemethode wurde die *“Self-propagating high-temperature synthesis”* (SHS) favorisiert, weil mit dieser die beiden Arten von Nanopartikeln synthetisiert werden können. Zudem haben die Nanopartikel ähnliche Partikelgrößen (10 bis 20 nm) und eine enge Partikelgrößenverteilung.
- Im Unterschied zu den in Bild 5-7 aufgeführten Möglichkeiten wurde die aus MgO und GDC gemischte Probe mittels der Synthesemethode SHS und Mischen von MgO-Nassgel und den Ausgangssubstanzen des GDC gemäß Abschnitt 5.1.3.5 erfolgreich hergestellt. Die Proben haben passende Partikelgrößen (10 bis 20 nm) für beiden Materialien, eine enge Partikelgrößenverteilung, geringe Aggregation und gute Homogenität.

Um die mittels SHS und Mischen von MgO-Nassgel und den Ausgangssubstanzen des GDC gemäß Abschnitt 5.1.3.5 synthetisierte Nanopartikel-Mischung zu sintern, wurden unterschiedliche Sintermethoden angewendet. Die Ergebnisse der in Abschnitt 5.1 beschriebenen Strukturanalysen bestätigen, dass die *Field Assisted Sintering Technology* (FAST) im Vergleich zur klassischen Sintermethode besser geeignet ist.

- Bei der klassischen Sintermethode hat sich wegen der niedrigen Heizrate und langen Sinterzeit die Korngröße der Proben während des Sinterns um den Faktor 100 erhöht. Gleichzeitig weisen die Proben viele Löcher auf und sind dadurch undicht. Als Festelektrolyt sind sie somit nicht geeignet.
- Mittels des FAST-Sinterns wurde dagegen dank der hohen Heizrate und kurzen Sinterzeit das Kornwachstum bei den Proben verhindert.
- Die Proben wurden unter Argon bei unterschiedlichen Temperaturen mit verschiedenen Drücken mit der Heizrate 100 K/min gesintert. Es wurde festgestellt, dass die Sintertemperatur nicht höher als 1100 °C und der Sinterdruck 50 MPa sein sollten.
- Die Komposit-Proben wurden jeweils bei 1050 °C und 1100 °C mit 50 MPa gesintert. Wie in den Abschnitten 5.3.3.5 und 5.3.3.5 beschrieben, sind die Korngrößen im Vergleich zu den klassisch gesinterten Proben 10-fach kleiner.

Weiterhin wurden mit den mittels der FAST-Methode gesinterten Proben elektrochemische Untersuchungen durchgeführt, Zum Vergleich wurde eine aus derselben Nanopartikel-Probe klassisch gesinterte Probe untersucht. Aus den Ergebnissen der im Abschnitt 5.4.2 beschriebenen Impedanzmessungen lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen:

- Komposit-Proben haben generell höhere Leitfähigkeiten als einphasigen Proben. Das bestätigt die Ausführungen in Abschnitt 2.1.3, dass die Korngrenzen eine höhere Leitfähigkeit als die Kornvolumina des Ionenleiters haben.
- Mit FAST gesinterte Proben zeigen im Vergleich zu den Komposit-Proben, die anders präpariert sind, eine 10-fach höhere Leitfähigkeit. Das bestätigt die Erhöhung der Leitfähigkeit durch Zunahme des Anteils an Korngrenzen.
- Die bei 1100 °C dichter gesinterte Probe weist bei niedrigeren Temperaturen eine höhere Leitfähigkeit als die mittels derselben FAST-Sintermethode bei 1050 °C undicht gesinterte Probe auf. Weiterhin wurde die Erhöhung der Leitfähigkeit mit der Zunahme des Anteils an Korngrenzen bestätigt.

Mit dem in der Arbeit konzipierten und angefertigten Messgerät für die elektrochemischen Untersuchungen konnten präzise Messungen an den Proben bei verschiedenen Sauerstoffpartialdrücken, Gasflüssen und Temperaturen durchgeführt werden, um Einzelleitfähigkeiten zu ermitteln. Eine besondere Herausforderung war die Entwicklung und Herstellung des Probeträgers, an den sehr hohe Anforderungen bezüglich Maßhaltigkeit, Temperaturbeständigkeit sowie vor allem auch bezüglich der zuverlässigen Kontaktierung der Proben gestellt werden. Mit relativ hohem Zeitaufwand gelang es schließlich, die schwierigen fertigungstechnischen Probleme völlig befriedigend zu lösen.

Die wichtigsten Ergebnisse der Promotionsarbeit:

- **Mittels der Synthesemethode SHS ist es erstmals gelungen, Mischungen von GDC- und MgO-Nanopartikeln erfolgreich herzustellen, die folgende erfolgversprechende Eigenschaften haben: passende Partikelgrößen für beide Materialien, eine enge Partikelgrößenverteilung, geringe Aggregation und gute Homogenität der beiden Komponenten.**
- **Mit einem optimierten FAST/SPS-Verfahren konnten die auf diese Weise gemischten Pulver mit der gewünschten Größe und hohen Anzahl an Korngrenzen der Nanopartikel gesintert werden.**
- **Derart hergestellte Materialproben wiesen im Vergleich zu dem herkömmlich präparierten Festelektrolyt mit größeren Körnern eine wesentlich höhere Leitfähigkeit auf.**

6.2 Ausblick

Hochleitfähige Kompositmaterialien bieten neue Möglichkeiten, bestehende Brennstoffzellen- und Elektrolysekonzepte zu optimieren und weitere Kostensenkungspotenziale bei der Schaffung und beim Betrieb solcher Anlagen zu erschließen. Daraus resultieren vielfältige wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten der Ergebnisse dieser Arbeit, insbesondere auf dem Gebiet der Elektrotraktion, auf dem perspektivisch ein Bedarf an effizienten Speichersystemen für Energiemengen bis zu 5-Mrd. kWh prognostiziert wird. Das betrifft neben PKW vor allem Nutzfahrzeuge, bei denen sich aufgrund des extremen Batteriegewichts ein Elektroantrieb nicht lohnt, sowie innerstädtische Busse, aber auch den Schienenverkehr auf Strecken, die nicht elektrifiziert sind. Aus der Forderung nach einer Reduzierung der CO₂-Emissionen resultieren zahlreiche weitere wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten in der Industrie bei der dezentralen Transformation zwischen Wasserstoff und Elektroenergie sowie bei der Strom- und Wärmeversorgung.

Als positives und auch perspektivisch sehr interessantes Resultat dieser Arbeit weist das entwickelte und gesinterte Festelektrolytmaterial im Vergleich zu anderen Materialien eine höhere ionische Leitfähigkeit auf, was die Richtigkeit des hier eingeschlagenen Weges grundsätzlich bestätigt. Die Korngrenzen-Leitfähigkeit der Probe wurde um den Faktor 10 erhöht. Zur weiteren Steigerung müssen die spezifischen elektrochemischen Eigenschaften der Korngrenzen weiter erforscht und genutzt werden.

Laut den Abschnitten 2.1.3 und 3 besitzt das Material die höchste Leitfähigkeit, wenn die Korngröße 15 nm ist. Dazu muss das Kornwachstum während des Sinterns betrachtet werden. Die Zielgrößen der Nanopartikel sollten bei der Synthese wesentlich kleiner als 15 nm sein, damit die Korngröße des Materials trotz des Sinterns im gewünschten Größenbereich liegt. Für eine homogene Mischung werden auch eine enge Partikelgrößenverteilung und ein niedriger Aggregationsgrad benötigt.

Wie in Abschnitt 2.1.2.2 begründet wurde, gewährleistet die Dotierung des Cerdioxids die Sauerstoffleerstellen und damit die ionische Leitfähigkeit. Andere Dotierungsmöglichkeiten sollten geprüft werden, um anstatt GDC weitere Ionenleiter mit höherer ionischer Leitfähigkeit für das 3D-Material zu finden.

Die FAST-Sintermethode, die in dieser Arbeit angewendete wurde, ist grundsätzlich dazu geeignet, die Proben ohne ungünstiges Kornwachstum zu sintern. Durch Variation einzelner Parameter, z.B. der Sintertemperatur, der Heizrate, der Sinterzeit, der Abkühlrate und des Drucks, kann jedoch der Anteil an Korngrenzen vergrößert und damit die Leitfähigkeit möglicherweise noch weiter erhöht werden.

Literaturverzeichnis

- [1] F. Ausfelder et al.: Energiespeicherung als Element einer sicheren Energieversorgung. Chem. Ing. Techn., 87, No. 1-2, 17-89, (2015).
- [2] T. Smolinka, M. Günther, J. Garche: NOW Studie Stand und Entwicklungspotenzial der Wasserelektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff aus regenerativen Energien. Fraunhofer- Institut für Solare Energiesysteme ISE (2011).
- [3] T. Badenhop et al.: Brennstoffunabhängiges Energieversorgungssystem. EP 2 053 685 A1 (16.10.2008).
- [4] I.M. Hutchings, M. Kunst, H.-J. Lewerenz, J. Orozco Messana: Energieversorgungssystem mit reversiblen Funktionselement. WO 2013/041086 A1 (23.09.2011).
- [5] A. Tsutsumi, K. Tsutsumi: Reversible fuel cell and Reversible fuel cell system. EP 2 833 469 A1 (18.12.2012).
- [6] E. Dubois, H. Vandenborre: Assembly for reversible fuel cells. EP 2 424 015 A1 (30.08.2010).
- [7] J.T.S. Irvine et al.: Reversible fuel cell. EP 1 984 972 B1 (07.02.2007).
- [8] S. Preuß: Ein Bündnis für die Brennstoffzelle. FAZ 28.01.(2013).
- [9] ifeu - Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg GmbH: UMBReLA Ergebnisbericht Umweltbilanzen Elektromobilität (Förderkennzeichen 16EM0040), Heidelberg, Oktober (2011).
- [10] M. Pehnt, U. Höpfner: Kurzgutachten Wasserstoff- und Stromspeicher in einem Energiesystem mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien: Analyse der kurz- und mittelfristigen Perspektive. ifeu - Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg, Mai (2009).
- [11] J. W. Patterson: Conduction Domains for Solid Electrolytes, Journal of The Electrochemical Society, 118, 1033–1039, (1971).
- [12] J. S. Krümpelmann: Herstellung und Charakterisierung von Festelektrolyten als Modellsysteme für Batterie- und Kondensatoranwendungen: Lokale elektrochemische Prozesse und in-situ Elektrodenbildung, Marburg, (2013).
- [13] A. R. West: Solid State Chemistry and its Application. John Wiley and Sons, Chichester, (1984).
- [14] T. Kudo, K. Fueki: Solid State Ionics, Wiley-VCH Verlag GmbH, ISBN 0-444-87469-0, (1990).
- [15] M. Schelter: Entwicklung eines Festelektrolytsensor-Messsystems für die coulometrische Spurenanalytik, Dresden, (2015).
- [16] J. W. Fergus: Electrolytes for solid oxide fuel cells, Journal of Power Sources, 162, 30-40, (2006).

- [17] P. Duwez, F. Odell, F. H. Brown: Stabilization of Zirconia with Calcia and Magnesia, *Journal of the American Ceramic Society*, 35, 107–113, (1952).
- [18] J. M. Dixon, L. D. LaGrange, U. Merten, C. F. Miller, J. T. Porter: Electrical resistivity of stabilized zirconia at elevated temperatures, *Journal of the Electrochemical Society*, 110, 276–280, (1963).
- [19] S. P. S. Badwal: Zirconia-based solid electrolytes: microstructure, stability and ionic conductivity, *Solid State Ionics*, 52, 23–32, (1992).
- [20] J. H. Kim, H. I. Yoo: Partial electronic conductivity and electrolytic domain of $\text{La}_{0.9}\text{Sr}_{0.1}\text{Ga}_{0.8}\text{Mg}_{0.2}\text{O}_{3-d}$, *Solid State Ionics*, 140, 105–113, (2001).
- [21] V. V. Kharton, A. A. Yaremchenko, E. N. Naumovich, F. M. B. Marques: Research on the electrochemistry of oxygen ion conductors in the former Soviet Union III. HfO_2 -, CeO_2 - and ThO_2 -based oxides, *Journal of Solid State Electrochemistry*, 4, 243–266, (2000).
- [22] V. V. Kharton, F. M. B. Marques, A. Atkinson: Transport properties of solid oxide electrolyte ceramics: a brief review, *Solid State Ionics*, 174, 135–149, (2004).
- [23] S. Mochizuki, F. Fujishiro: The photoluminescence properties and reversible photoinduced spectral change of CeO_2 bulk, film and nanocrystals, *Physica Status Solidi (b)*, 246, 2320–2328, (2009).
- [24] M. Mogensen, N.M. Sammes, G.A. Tompsett: Physical, chemical and electrochemical properties of pure and doped ceria, *Solid State Ionics*, 129, 63–94 (2000).
- [25] S. Basu, P. S. Devi, H. S. Maiti: Synthesis and properties of nanocrystalline ceria powders, *Journal of Materials Research*, 19, 3162–3171, (2004).
- [26] S. Grieshammer, T. Zacherle, M. Martin: Entropies of defect formation in ceria from first principles, *Physical Chemistry Chemical Physics*, 15, 15935–15942, (2013).
- [27] D. H. Jung, J. H. Lee, M. E. kilic, A. Soon: Anisotropic vacancy-mediated phonon mode softening in Sm and Gd doped ceria, *Physical Chemistry Chemical Physics*, 20, 10048–10059, (2018).
- [28] J. Koettgen, S. Grieshammer, P. Hein, B. O. H. Grope, M. Nakayama, M. Martin: Understanding the ionic conductivity maximum in doped ceria: trapping and blocking, *Physical Chemistry Chemical Physics*, 21, 14267–14950, (2018).
- [29] I. Kosacki, C. M. Rouleau, P. F. Becher, J. Bentley and D. H. Lowndes: Nanoscale effects on the ionic conductivity in highly textured YSZ thin films, *Solid State Ionics*, 176, 1319–1326, (2005).
- [30] Ulf Bossel: *The Birth of the Fuel Cell (1835–1845). Complete Correspondence between ChristianFriedrich Schoenbein and William Robert Grove*. Oberrohrdorf, ISBN 3-905592-06-1, (2000).
- [31] S. Geitmann: *Wasserstoffautos– Was uns in Zukunft bewegt*, Hydrogeit-Verlag (2006).

- [32] S. Geitmann: Wasserstoff & Brennstoffzellen – Die Technik von morgen. 2. Auflage. Hydrogeit Verlag, Kremmen, ISBN 3-937863-04-4, (2004).
- [33] J. Yao, M. Schelter, J. Zosel, W. Oelßner, M. Mertig: Preparation of new composite ceramics based on gadolinium - doped ceria and magnesia nanoparticles, *Physica Status Solidi (a)*, 214, 1600957, DOI: 10.1002/pssa.201700024, (2017).
- [34] Ja. E. Geguzin: Physik des Sinterns, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, (1973).
- [35] W. Rehbein: Rückstandsfreie Stanz- und Ziehöle mit hoher Viskosität, oelheld GmbH, Stuttgart, <https://www.oelheld.com/de/service/faq/wissenschaftliche-berichte/rueckstandsfreee-stanz-und-ziehoele-mit-hoher-viskositat/>.
- [36] L. Spieß, G. Teichert, R. Schwarzer, H. Behnken, C. Genzel: Moderne Röntgenbeugung: Röntgendiffraktometrie für Materialwissenschaftler, Physiker und Chemiker, Springer Spektrum, Auflage: 3, (2019).
- [37] W. Bleck: Eigenschaften und Anwendungen von Stählen, Band 2: Stahlkunde, Auflage: 1, (1993).
- [38] L. Stanley, W. John, K. L. Klomparens: Elektronenmikroskopie: Grundlagen-Methoden-Anwendungen, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, (1995).
- [39] D. G. Han, G. M. Choi: Computer simulation of the electrical conductivity of composites: the effect of geometrical arrangement, *Solid State Ionics*, 106, 71–87, (1998).
- [40] G.J. Brug, A. L. G. Van den Eeden, M. Sluyters-Rehbach, J. H. Sluyters: The analysis of electrode impedances complicated by the presence of a constant phase element, *Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry*, 176, 275-295, (1984).
- [41] Z. Zhang, Y. Yuan, C. Liu: Synthesis of nanometer magnesia by sol-gel method, *Journal of the Chinese ceramic society*, 33, 968-974, (2005).
- [42] J. Wang, G. Shao, X. Yu, H. Gu, J. Yu, B. Li, Z. Gao: Ce_{1-x}Gd_xO_{2-x/2} Powders Synthesized by Citrate Method and Solid Oxide Fuel Cell Anode Prepared by Lamination, *Journal of the Chinese ceramic society*, 39, 563-567, (2011).
- [43] T. Mahata, G. Das, R. K. Mishra, B. P. Sharma: Combustion synthesis of gadolinia doped ceria powder, *Journal of Alloys and Compounds*, 391, 129-135, (2005).
- [44] R. V. Mangalaraja, J. Mouzon, P. Hedström, I. Kero, K. V. S. Ramam, Carlos P. Camurri, M. Oden: Combustion synthesis of Y₂O₃ and Yb-Y₂O₃: Part I - Nanoparticles and its characterization, *Journal of Materials Processing Technology*, 208, 415-422, (2008).
- [45] R. V. Mangalaraja, S. Ananthakumar, M. Paulraj, K. Uma, M. Lopez, C. P. Camurri, R. E. Avila: Electrical and thermal properties of 10 mol% Gd³⁺ doped ceria electrolytes synthesized through citrate combustion technique, *Processing and Application of Ceramics*, 3, 137-143, (2009).

- [46] A. I. Y. Tok, L. H. Luo, F. Y. C. Boey: Carbonate Co-precipitation of Gd_2O_3 -doped CeO_2 solid solution nano-particles, *Materials Science and Engineering: A*, 383, 229-234, (2004).
- [47] A. I. Y. Tok, L. H. Luo, F. Y. C. Boey, J. L. Woodhead: Consolidation and properties of $\text{Gd}_{0.1}\text{Ce}_{0.9}\text{O}_{1.95}$ nanoparticles for solid-oxide fuel cell electrolytes, *Journal of Materials Research*, 21, 119-124, (2006).
- [48] J. Hennicke, M. Herrmann, T. Kessel, J. Räthel: FAST/flash opens new prospects for the industrial application of field-assisted sintering, *Ceramic Forum International*, 93, (2016).
- [49] H. Lv, P. Jiang, Y. Liu, M. Li, T. Peng: Preparation and photocatalytic degradation properties of ZnO nanopowers with different morphologies, *Journal of Functional Materials*, 2, 292-295, (2010).
- [50] E. Barsoukov, J. Ross Macdonald (Eds.): *Impedance Spectroscopy: Theory, Experiment, and Applications*, John Wiley & Sons, 595, (2005).
- [51] A. Herms, J. Yao, J. Zosel, V. Vashook, W. Oelßner, M. Mertig: Highly sensitive coulometric titration of oxygen for the characterization of solid materials at elevated temperatures, *Journal of Sensors and Sensor Systems*, 7, 621–625, (2018). DOI: 10.5194/jsss-7-621-2018.
- [52] V. Vashook, J. Zosel, E. Sperling, K. Ahlborn, F. Gerlach, M. Schelter, U. Guth, M. Mertig: Nanocomposite ceramics based on $\text{Ce}_{0.9}\text{Gd}_{0.1}\text{O}_{1.95}$ and MgO , *Solid State Ionics*, 288, 98-102, (2016).

Publikationen

Publikationen

- Physica Status Solidi A, 214, 1600957, (2017), DOI: 10.1002/pssa.201600957
Preparation of new composite ceramics based on gadolinium-doped ceria and magnesia nanoparticles
Autoren: J. Yao, M. Schelter, J. Zosel, W. Oelßner, M. Mertig
- J. Sens. Sens. Syst., 7, 621–625, (2018), DOI: 10.5194/jsss-7-621-2018
Highly sensitive coulometric titration of oxygen for the characterization of solid materials at elevated temperatures
Autoren: A. Herms, J. Yao, J. Zosel, V. Vashook, W. Oelßner, M. Mertig
- Submitted to Sensor Reviews, 2019
Solid electrolyte gas sensors: applications, challenges, and new approaches
Autoren: J. Zosel, A. Herms, J. Yao, P. Sood, A. Ruchets, U. Guth, M. Mertig

Vorträge

- 1st Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (ELACH), 04.-06.04.2018, Furth im Wald
Synthesis and characterization of new composite materials of doped ceria and magnesia
Autoren: J. Yao, J. Zosel, W. Oelßner, M. Mertig
- 1st Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (ELACH), 04.-06.04.2018, Furth im Wald
Highly-sensitive coulometric titration of oxygen for the characterization of solid materials at elevated temperatures
Autoren: A. Herms, J. Yao, J. Zosel, M. Schelter, W. Oelßner, V. Vashook, M. Mertig
- 3rd International Conference on Advanced Energy Materials (AEM2018), 10.-12.09.2018, Guildford, UK
New composite material based on ceria and magnesia
Autoren: J. Yao, J. Zosel, W. Oelßner, M. Mertig
- 3rd International Conference on Advanced Energy Materials (AEM2018), 10.-12.09.2018, Guildford, UK
Highly sensitive coulometric titration of oxygen for the characterization of solid materials at elevated temperatures
Autoren: A. Herms, J. Yao, J. Zosel, V. Vashook, W. Oelßner, M. Mertig

- Materials Science and Engineering 2018, 26.-28.09.2018, Darmstadt
Synthesis and characterization of new composite ceramics based on gadolinium-doped ceria and magnesia nanoparticle
 Autoren: J. Yao, J. Zosel, W. Oelßner, M. Mertig

Poster

- 4th Dresden Nanoanalysis Symposium Materials Modeling and Characterization, 15.06.2016, Dresden
Different routes of synthesis to new composite nanomaterials
 Autoren: J. Yao, M. Schelter, J. Zosel, E. Sperling, M. Mertig
- 9th Meeting Engineering of Functional Interfaces (EnFI 2016), 03.-05.07.2016, TH Wildau
New composite materials for electrochemical energy storage
 Autoren: J. Yao, M. Schelter, J. Zosel, M. Mertig
- 5th Dresden Nanoanalysis Symposium: In-situ Microscopy, 01.09.2017, Dresden
Preparation of new composite ceramics based on gadolinium-doped ceria and magnesia nanoparticles
 Autoren: J. Yao, M. Schelter, J. Zosel, W. Oelßner, M. Mertig
- 13. Dresdner Sensor-Symposium, 04.-06.12 2017, Dresden
Herstellung und Charakterisierung eines neuen keramischen Komposit-Fest-elektrolyts
 Autoren: J. Yao, J. Zosel, W. Oelßner, M. Mertig
- 19. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2018, 26.-27.06.2018, Nürnberg
Hochsensitive coulometrische Sauerstofftitration zur Charakterisierung von Festkörpern bei erhöhten Temperaturen
 Autoren: A. Herms, J. Yao, J. Zosel, V. Vashook, W. Oelßner, M. Mertig
- 11th International Workshop on Engineering of Functional Interfaces, EnFI 2018, 01-03.07.2018, Lutherstadt Wittenberg
Detection of ultra-small amounts of exchanged oxygen by oxygen solid electrolyte coulometry
 Autoren: A. Herms, J. Yao, J. Zosel, V. Vashook, W. Oelßner, M. Mertig
- 6th Dresden Nanoanalysis Symposium: Materials challenges for automotive industry - Micro- and nanoscale characterization, 31.08.2018, Dresden
New composite ceramics based on ceria and magnesia
 Autoren: J. Yao, J. Zosel, J. Raethel, W. Oelßner, M. Mertig

- 6th Dresden Nanoanalysis Symposium: Materials challenges for automotive industry - Micro- and nanoscale characterization, 31.08.2018, Dresden
Detection of ultra-small amounts of exchanged oxygen by oxygen solid electrolyte coulometry
 Autoren: A. Herms, J. Yao, J. Zosel, V. Vashook, W. Oelßner, M. Mertig
- 7th Dresden Nanoanalysis Symposium: Nano-scale characterization for cutting-edge materials research and sustainable materials development, 30.08.2019, Dresden
Improving ionic conductivity of new energy materials by tailored grain boundary design
 Autoren: J. Yao, A. Herms, J. Raethel, D. Pohl, J. Zosel, W. Oelßner, M. Mertig
- 14. Dresden Sensor-Symposium, 02.-04.12.2019, Dresden
Design und Herstellung eines neuen Kompositmaterials mit hoher Korngrenzen-Leitfähigkeit
 Autoren: J. Yao, A. Herms, J. Raethel, D. Pohl, J. Zosel, W. Oelßner, M. Mertig

Danksagung

Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Michael Mertig, dafür bedanken, dass er mir vertrauensvoll die Bearbeitung des oben genannten Forschungsprojekts übertragen und damit die Möglichkeit gegeben hat, am Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e.V. Meinsberg wissenschaftlich tätig zu sein und zu promovieren. In den regelmäßig stattfindenden Doktorandenseminaren und auch in zahlreichen persönlichen Gesprächen haben Sie mir nicht nur wertvolle fachliche Hinweise sondern auch jeweils die erforderlichen Anregungen zur effektiven und zielgerichteten Weiterführung der Arbeiten gegeben, die mir sehr geholfen haben. Ich möchte mich auch für Ihre aktive Hilfe bei der Eingewöhnung in mein neues Leben hier in Deutschland bedanken. In den interessanten Disputen während unserer Kaffeepausen habe ich von Ihnen viel über die deutsche Kultur und Lebensweise erfahren, und die Sommerpartys bei Ihnen im Garten waren besonders schöne Erlebnisse für mich.

Weiterhin möchte ich Herrn Prof. Dr. Gerald Gerlach für seine Bereitschaft danken, als zweiter Gutachter meine Arbeit zu bewerten. Besonders dankbar bin ich Ihnen, Herr Prof. Gerlach, für Ihre Unterstützung bei meiner Bewerbung um ein Stipendium der Graduiertenakademie der TU Dresden, das es mir ermöglichte, mein Promotionsvorhaben in der Abschlussphase unter optimalen Rahmenbedingungen zu verwirklichen. In Ihren interessanten Vorträgen habe ich viel gelernt.

Herr Dr. Jens Zosel hat mir in seinen Vorlesungen die erforderlichen elektrochemischen Grundkenntnisse vermittelt. Als Gruppenleiter am Kurt-Schwabe-Institut hat er mir während meiner Promotionszeit mit interessanten Ideen und hilfreichen Vorschlägen bei der praktischen Arbeit immer sehr geholfen und ganz wesentlich dazu beigetragen, dass ich meine Arbeiten erfolgreich durchführen konnte. Als Kollege hast Du für die Doktoranden am Institut viele schönen Veranstaltungen, wie z.B. Wanderungen und Skitouren, organisiert, bei denen die ausländischen Studierenden schöne Freizeit-Momente in Deutschland genießen konnten. Als Freund hast Du mich auch beim Autokauf und Tischtennispielen unterstützt. Herzlich Dank für alles, was Du für uns Doktoranden und speziell für mich getan hast!

Mein besonderer Dank geht auch an Herrn Dr. Wolfram Oelßner. Sie waren immer hilfsbereit und haben mir beim Schreiben, beim Vorbereiten von Postern und Vorträgen sehr geholfen. Ich habe von Ihnen zur korrekten Grammatik und ansprechenden Formulierung wissenschaftlicher Texte viel gelernt.

Herrn Dr. Matthias Schelter möchte ich ebenfalls herzlichen danken. Zwar hast Du mich nicht so lang betreut, aber Du hast mir das Kurt-Schwabe-Institut und seine Mitarbeiter vorgestellt, mir erklärt, wie ich meine Arbeit anfangen könnte und gezeigt, wie ich effektiv arbeiten kann. Danke!

Herrn Manfred Decker möchte ich auch herzlichen danken. Zusammen in einem Büro mit Dir war die Arbeit viel interessanter. Du hast mir nicht nur über Chemie etwas beigebracht, sondern auch viele weitere Kenntnisse vermittelt. Ich danke Dir auch für die schöne Weihnachtstour nach Freiberg!

Mein Dank gilt außerdem allen Mitarbeitern des Kurt-Schwabe-Instituts, insbesondere Herrn M. Sc. Alexander Herms für seine Hilfe bei der Erhöhung der Genauigkeit und der

Auswertung der elektrochemischen Messungen, Herrn Dr. Wolfgang Fichtner für die zahlreichen XRD-Messungen, Frau Dr. Juliane Posseckardt, Herrn Frank Gerlach und Frau Ramona Sauer für die Unterstützung bei den REM-Messungen sowie Frau Bettina Hahnebach für die Erläuterung des Ultraschallfingers.

Herrn Jan Räthel am Fraunhofer Institut IKTS danke ich für die technische Unterstützung beim FAST/SPS-Sintern und Herrn Dr. Darius Pohl am Dresden Center for Nanoanalysis (DCN) der TU Dresden für seine Hilfe bei der Durchführung der hochauflösenden TEM-Messungen. Nicht zuletzt danke ich all meinen Freunden in Dresden für ihre Ermutigungen und ihr Verständnis.

Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Familie für ihre unermüdlichen Ermunterungen und die Unterstützung über viele Jahre hinweg.

Vielen Dank!

Anhang

Chemikalienliste

Chemikalien	Reinheit	Hersteller
$\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	$\geq 99,5\%$	Alfa Aesar
NaOH	97%	Sigma-Aldrich
NH_4HCO_3	$\geq 99,0\%$	Sigma-Aldrich
$\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	99%	Sigma-Aldrich
Zitronensäure	$\geq 99,5\%$	Sigma-Aldrich
Ethanol	95%	Sigma-Aldrich
$\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	99,99%	Sigma-Aldrich
$\text{Gd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	99,99%	Sigma-Aldrich
$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$	99,999%	Sigma-Aldrich