Superlubricity und tribochemischer Verschleiß: Wechselwirkung von tetraedrisch amorphen Kohlenstoffschichten mit fettsäurebasierten Schmierstoffen

Von der Fakultät Maschinenwesen
der
Technischen Universität Dresden
zur
Erlangung des akademischen Grades
Doktoringenieur (Dr.-Ing.)
angenommene Dissertation

Dip.-Ing. Stefan Makowski
geboren am 18. August 1981 in Dresden

Tag der Einreichung: 5. Dezember 2019
Tag der Verteidigung: 28. Juli 2020

Gutachter:

Prof. Dr.-Ing. E. Beyer	TU Dresden, Institut für Fertigungstechnik
Prof. Dr.-Ing. A. F. Lasagni	TU Dresden, Institut für Fertigungstechnik
Prof. Dr. B. Schultrich	Fraunhofer-Institut für Werkstoff und Strahltechnik

Vorsitzende der Promotionskommission:

Prof. Dr.-Ing. M. Zimmermann TU Dresden, Institut für Werkstoffwissenschaft

Danksagung

Die Vollendung dieser Arbeit erforderte einen langen Anlauf sowie einige erkenntnisreiche Umwege. Ohne die Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen am Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS), Projektpartnern und wissenschaftlichen Kollegen wäre sie nicht möglich gewesen. Mein aufrichtiger Dank für den Beitrag zum Gelingen dieser Arbeit geht deshalb an:

meinen Kollegen Frank Schaller für die Ausgestaltung, Dokumentation und Organisation der umfangreichen tribologischen Experimente, sowie die dafür von ihm betreuten Studierenden Arne Pospiech, Sophie Trautewig, Michael Schwan, Robert Frenzel, Manisha Varu und Nina Baule,

an meinen Doktorvater Professor Eckhard Beyer sowie meine Kollegen Professor Andreas Leson und Dr. Volker Weihnacht für die wissenschaftliche Begleitung und Beratung bei der Planung und Auswertung von Experimenten, bei Veröffentlichungen und Vorträgen, sowie die symbiotische Einbindung in laufende Projekte an der TU Dresden und am Fraunhofer IWS, welche es mir ermöglichte diese Arbeit unter wissenschaftlich und kollegial exzellenten Bedingungen zu verfassen,

an meine Gutachter Professor Bernd Schultrich und Professor Andrés Fabián Lasagni für die sorgfältige, wissenschaftlich präzise Kommentierung und Bereicherung des entstehenden Manuskripts,

an meinen Kollegen Dr. Gregor Englberger für die Bereitstellung der zahlreich variierten ta-C-Beschichtungen und an meinen Kollegen Michael Becker (Fraunhofer USA, Center for Coatings and Diamond Technologies) für die Bereitstellung und Aufbereitung der Diamantprüfkörper,

an meine Kolleginnen Beate Leupolt und Susan Kleber für die Raman-Spektroskopie und an meinen Kollegen Martin Zawischa für die Nanoindentation,

an die Projektpartner und wissenschaftlichen Kollegen, welche in Gesprächen bestehende Ideen diskutiert und neue Ideen eingebracht haben, namentlich Professor Michael Moseler (Universität Freiburg und Fraunhofer IWM), Professor Maria-Isabel de Barros Bouchet und Professor Jean-Michael Martin (Ecole Centrale de Lyon, Frankreich), Dr. Makoto Kano (Kano Consulting, Japan), Jürgen Rausch (Fuchs Schmierstoffe) und Lisa Krell (BMW AG),

sowie alle weiteren ungenannten Kolleginnen und Kollegen, die mich mit Rat und Tat unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	I
Inhaltsverzeichnis	II
Abkürzungsverzeichnis	IV
1. Einleitung	1
2. Grundlagen	3
2.1 Tetraedrisch amorphe Kohlenstoffschichten	3
2.1.1 Die Modifikationen des Kohlenstoffs	3
2.1.2 Klassifikation amorpher Kohlenstoffschichten	5
2.1.3 Wachstumsmechanismus	6
2.1.4 Beschichtungsverfahren	8
2.1.5 Eigenschaften und Struktur	9
2.1.6 Temperaturstabilität	12
2.1.7 Strukturaufklärung mit Raman-Spektroskopie	13
2.1.8 Technische Anwendung	15
2.2 Tribologie	17
2.2.1 Geschichte, Definition und Bedeutung	17
2.2.2 Beschreibung tribologischer Systeme	19
2.2.3 Reibung und Verschleiß	20
2.2.4 Schmierung und Stribeck-Kurve	23
2.2.5 Schmierstoffe	25
2.2.6 Tribologische Prüfung	27
2.2.7 Tribologie von Schichtsystemen	29
2.3 Superlubricity	30
2.3.1 Geschichte, Definition und aktuelle Bedeutung	30
2.3.2 Definition und Einteilung	32
2.3.3 Funktionsmodelle und Beispielsysteme	32
2.4 Tribologische Eigenschaften von ta-C-Schichten	35
2.4.1 Überblick	35
2.4.2 Eigenschaften der Oberfläche	36
2.4.3 Schmierung mit konventionellen Schmierstoffen und Additiven	37
2.4.4 Schmierung mit Gasen, feuchter Luft und Wasser	37
2.4.5 Superlubricity auf ta-C	38
2.4.6 Rehybridisierung und Grafitisierung	40
2.4.7 Verschleiß - Größenordnung und Mechanismen	42
2.4.8 Mechanisch dominierte Verschleißmechanismen	46
2.4.9 Tribochemische Prozesse	47
3. Arbeitsziele	49

4. Experimentelle Methoden	50
4.1 Tribologische Prüfung	50
4.1.1 Prüfkörpergeometrie und Flächenpressung	50
4.1.2 Werkstoffe und Beschichtungen	52
4.1.3 Verwendete Schmiermittel	55
4.1.4 Aufbau und Funktion des Tribometers	57
4.1.5 Versuchsdurchführung	58
4.1.6 Prüfparameter	59
4.1.7 Bestimmung der Reibung	61
4.1.8 Bestimmung des Verschleißes	63
4.1.9 Einordnung und Relevanz der untersuchten Systeme	64
4.1.10 Versuchsplanung	65
4.2 Raman-Spektroskopie	66
4.3 Mikroskopie	68
5. Ergebnisse	70
5.1 Tribochemischer Verschleiß	70
5.1.1 Referenzzustand	70
5.1.2 Schmierstoffeinfluss	71
5.1.3 Struktur der Kohlenstoffphase	73
5.1.4 Temperatureinfluss	74
5.1.5 Oberflächenzustand	76
5.1.6 Gegenkörpermaterial	77
5.1.7 Quantifizierung und Analyse des Verschleißmechanismus	79
5.2 Superlubricity	83
5.2.1 Schmierstoffeinfluss	83
5.2.2 Relative Schmierfilmhöhe	86
5.2.3 Rehybridisierung	86
5.2.4 Materialpaarung	89
6. Diskussion	94
6.1 Verschleiß an ta-C-Schichten	94
6.1.1 Abrasiver und tribochemischer Verschleiß	94
6.1.2 Tribochemischer Mechanismus	95
6.1.3 Verschleißkinetik	96
6.2 Reibungsminderung auf ta-C-Schichten	99
6.2.1 Ultra-low friction	99
6.2.2 Superlubricity	101
6.2.3 Glättung	103
6.2.4 Schmierungszustand	104
6.2.5 Bedeutung der Rehybridisierung für Superlubricity	108
6.3 Forschungsbedarf	110
7. Zusammenfassung und Ausblick	112
Literaturverzeichnis	115

Abkürzungsverzeichnis

a-C:H	Wasserstoffhaltiger amorpher Kohlenstoff
CVD	<i>Chemical vapor deposition</i> – Chemische Gasphasenabscheidung
DIC	<i>Differential interference contrast</i> – Differenzieller Interferenzkontrast
DLC	<i>Diamond-like Carbon</i> – umgangssprachlicher Gattungsname für amorphen Kohlenstoff
EELS	Elektronenenergie-Verlustspektroskopie
EFTEM	<i>Energy filtered transmission electron microscopy</i> – Energiegefilterte Transmissionselektronenmikroskopie
EHD	Elastohydrodynamischer (Schmierungszustand)
GfT	Gesellschaft für Tribologie e.V.
GMO	Glycerolmonooleat
HiPIMS	<i>High power impulse magnetron sputtering</i> - Hochenergieimpulsmagnetron Sputtern
IBAD	<i>Ion beam assisted deposition</i> – Ionenstrahlgestützte Abscheidung
MD	<i>Molecular dynamics</i> - Molekulardynamik
MEMS	<i>Microelectromechanical system</i> - Mikrosysteme
MoDTC	Molybdän-Dithiocarbamat
MoS ₂	Molybdän(IV)-sulfid
MSIBD	<i>Mass selected ion beam deposition</i> - Massenselektierte Ionenstrahlabscheidung
OFM	<i>Organic friction modifiers</i> – organische Reibwertminderer
PA-CVD	<i>Plasma activated chemical vapor deposition</i> – Plasmaaktivierte chemische Gasphasenabscheidung
PAG	Polyalkylenglykole
PAO	Polyalphaolefine
PLD	<i>Pulsed laser deposition</i> – Puls-Laser-Abscheidung
PVD	<i>Physical vapor deposition</i> – Physikalische Gasphasenabscheidung
SAM	<i>Self-assembled monolayer</i> – Selbstorganisierte Monoschicht
SIMS	Sekundärionen-Massenspektroskopie
ta-C	Wasserstofffreier tetraedrisch amorpher Kohlenstoff
TEM	Transmissionselektronenmikroskopie
TFL	<i>Thin film lubrication</i> - Dünnschichtschmierung
TPT	<i>Tribo-induced phase transformation</i> – tribologisch induzierte (Kohlenstoff)-Rehybridisierung
XANES	<i>X-ray absorption near-edge structure spectroscopy</i> - Röntgen-Nahkanten-Absorptions-Spektroskopie
XPS	<i>X-ray photoelectron spectroscopy</i> – Röntgen-Photoelektronenspektroskopie
ZDDP	Zinkdialkyldithiophosphat

1. Einleitung

Die Gebrauchseigenschaften von Bauteilen und Werkzeugen lassen sich unter anderem durch Beschichtungen verbessern, indem die Werkstoffeigenschaften von Substrat und Oberfläche unabhängig voneinander angepasst werden können. Eine besondere Bedeutung haben dabei tribologische Beschichtungen zur Verbesserung der Reibungs- und Verschleißseigenschaften.

Eine aktuelle Metastudie¹ über die größten Energie konsumierenden Bereiche gibt 20% Verlust durch Reibung an, das entspricht weltweit einer Energiemenge von 103 EJ pro Jahr. Durch Anwendung neuer Oberflächen und Schmierstoffe wird innerhalb von 15 Jahren ein Einsparungspotenzial von 40% der Verluste erwartet, welches 8,7% des weltweiten Energiekonsums entspricht. Die Erschließung neuartiger tribologischer Systeme ist damit ein bedeutender Baustein bei der Abmilderung des Klimawandels.

Wasserstofffreie tetraedisch amorphe Kohlenstoffschichten (ta-C) zeigen in vielen Anwendungen sehr gute Reib- und Verschleißseigenschaften. Aufgrund der seit einigen Jahren industriell verfügbaren Beschichtungstechnologie haben sie Einzug in automobiler Massen Anwendungen gefunden, wo sie schrittweise die etablierten wasserstoffhaltigen amorphen Kohlenstoffschichten (a-C:H) ablösen.

Bei der Anwendung von ta-C-Schichten in konventionellen Systemen, wie beispielsweise im Verbrennungsmotor mit Schmierstoffen auf Basis von Mineralöl oder Syntheseöl, können ausreichende Vorteile bereits alleine dadurch erzielt werden, dass Stahloberflächen ta-C-beschichtet oder andere Schichtsysteme ersetzt werden.

Das über Jahrzehnte gewachsene Wissen über Schmierstoffwechselwirkung mit Stahloberflächen lässt sich auf Kohlenstoffschichten allerdings nicht einfach übertragen, sodass schichtspezifische Potenziale meist noch nicht erschlossen sind. Dabei sind aus der Grundlagenforschung verschiedene weitere, darüber hinaus vorteilhafte Effekte bekannt, deren Anwendung ein tieferes Verständnis und einen systemischen Ansatz erfordern. Beispiele hierfür sind die positive Wechselwirkung mit Schmierstoffen auf pflanzlicher Basis, die Verwendung sehr dünnflüssiger Öle aufgrund der guten Mangelschmierungstoleranz bis hin zum Auftreten des Phänomens der Superlubricity, einem Zustand extrem niedriger Reibung.

Der Forschungsstand zum Thema Schmierstoffwechselwirkung mit ta-C-Schichten ist nach wie vor überschaubar und bildet weder das enorme ökonomische Potenzial ab, noch lässt sich er sich zu einem einheitlichen Bild zusammenfügen. Zum Thema Verschleiß gibt es uneinheitliche Studien, von denen einige trotz der hohen Härte der ta-C-Schichten von vergleichsweise hohem Schichtverschleiß berichten, während in industriellen Anwendungen ta-C-Schichten höchsten Verschleißschutz nachgewiesen haben.

Zum vielversprechenden Thema Superlubricity beschränkt sich die Forschung immer noch auf wenige Gruppen weltweit, deren Ergebnisse sich noch nicht schlüssig in den Gesamtkontext einordnen.

Für die vorliegende Arbeit leitet sich die Aufgabe ab, ein differenziertes Verständnis der reibungs- und verschleißwirksamen Wechselwirkung von ta-C-Schichten mit pflanzenölbasierten Schmierstoffen, insbesondere der Ölsäure als Modellschmierstoff, zu gewinnen. Grundlage hierfür sind Experimentierreihen mit einem Modelltribometer mit oszillierendem Kugel-Scheibe-Kontakt, wobei zahlreiche tribologische Parameter wie Oberflächen, Schmierstoff, Temperatur und Flächenpressung systematisch variiert und hinsichtlich Reibung und Verschleiß ausgewertet werden.

Zunächst erfolgt eine Einführung in ta-C-Schichten, in das Fachgebiet der Tribologie sowie in das Phänomen Superlubricity. Anschließend erfolgt eine umfangreiche Literaturlauswertung bezüglich der Reib- und Verschleißigenschaften von ta-C-Schichten. Nach der Darstellung der Methoden und der Ergebnisse werden letztere im Kontext der aktuellen Literatur diskutiert und eingeordnet. Dabei wird der tribochemische Verschleiß als ein neuer, bislang nicht näher untersuchter Verschleißmechanismus herausgearbeitet und vom abrasiven Verschleiß abgegrenzt.

Weiterhin wird supraniedrige Reibung auch für den verwendeten Oszillationskontakt nachgewiesen, die Voraussetzungen für das Phänomen präzisiert sowie die Rolle des Schmierungs Zustandes und der Rehybridisierung der Oberflächen diskutiert.

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der besonderen Wechselwirkungen von ta-C-Schichten mit fettsäurebasierten Schmierstoffen sowie mit einem Ausblick auf mögliche Anwendungen.

2. Grundlagen

2.1 Tetraedrisch amorphe Kohlenstoffschichten

2.1.1 Die Modifikationen des Kohlenstoffs

Kohlenstoff ist das sechste Element des Periodensystems und befindet sich in der vierten Hauptgruppe neben Bor ($Z = 5$) und Stickstoff ($Z = 7$). Seine sechs Elektronen verteilen sich mit der Belegung $1s^2 2s^2 2p^2$ auf die s- und p-Orbitale. Je nach Ausbildung von Bindungsstrukturen können die Elektronenorbitale verschiedene Hybridisierungszustände annehmen, wobei sich das 2s-Orbital mit einem, zwei oder drei 2p-Orbitalen verbinden kann.

Abbildung 1: Darstellung der Elektronenorbitale für die beiden wichtigen Hybridisierungszustände sp^3 (links) und sp^2 (rechts). Bildquelle: Wikipedia²

Im sp^3 -Hybridisierungszustand bilden das s-Orbital sowie alle drei p-Orbitale zusammen vier gleichwertige sp^3 -Hybridorbitale. Der resultierende Bindungswinkel von $109,5^\circ$ ergibt sich aus einem gleichmäßigen Abstand aller Orbitale in Tetraederform (Abbildung 1 links). Diese Bindung, welche rotationssymmetrisch zur Bindungsachse ist, wird σ -Bindung genannt und stellt eine Einfachbindung dar. Bei der Hybridisierung von zwei 2p-Orbitalen mit dem 2s-Orbital bilden sich drei sp^2 -hybridisierte keulenförmige Orbitale, die sich unter einem Winkel von 120° planar ausrichten (Abbildung 1 rechts). Senkrecht auf den Hybridorbitalen steht das verbleibende, doppelkeulenförmige p-Orbital. Die daraus resultierende π -Bindung ist spiegelsymmetrisch zur Bindungsachse. Da sp^2 -hybridisierte Atome mit je einer σ - und π -Bindung zwei Bindungen ausbilden, spricht man auch von einer Doppelbindung.

Tabelle 1: Bindungslängen und Bindungsenthalpie zwischen zwei Kohlenstoffatomen in Abhängigkeit des Hybridisierungszustandes³.

Symbol	Hybridisierung	Bindungen zwischen zwei C-Atomen	Mittlere Bindungslänge / pm	Mittlere Bindungsenthalpie / $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	Mittlere Bindungsenthalpie / eV
$\text{C} \equiv \text{C}$	sp	σ, π, π	120	833	8,63
$\text{C} = \text{C}$	sp^2	σ, π	133	615	6,37
$\text{C} - \text{C}$	sp^3	σ	154	347	3,59

Bei der sp -Hybridisierung verbindet sich das $2s$ -Orbital mit nur einem weiteren $2p$ -Orbital. Die beiden Hybridorbitale in Keulenform bilden einen Bindungswinkel von 180° aus. Zusammen mit den senkrecht stehenden, nicht hybridisierten p -Orbitalen bilden sich eine σ - und zwei π -Bindungen. Diese Dreifachbindungen führen vor allem zu linearen Strukturen.

Die Hybridisierung bestimmt neben der Geometrie auch die Bindungslänge und -energie. Je mehr π -Bindungen beteiligt sind, desto kürzer der Bindungsabstand und desto höher die Bindungsenthalpie (Tabelle 1).

Aufgrund der Orbitalgeometrie können sich lineare, planare und dreidimensionale Kohlenstoffstrukturen bilden, die sowohl kristallin als auch amorph sein können. Bedeutende Strukturen werden im Folgenden kurz erläutert.

Diamant ist ein aus sp^3 -Bindungen bestehender Kohlenstoffkristall (Abbildung 2 Mitte). Die stark kovalenten, raumgreifenden Bindungen mit vier Nachbaratomen und die hohe Packungsdichte aufgrund der kleinen Atomradien machen es zum härtesten natürlichen Mineral. Diamant ist bei Raumtemperatur und Atmosphärendruck nur eine metastabile Phase, die Umwandlung zum thermodynamisch stabilen Grafit findet aber unter diesen Bedingungen aufgrund der hohen Aktivierungsenergie praktisch nicht statt.

Grafit ist ebenfalls eine kristalline Modifikation und bildet sich aus Ebenen mit jeweils sechs wabenförmig angeordneten sp^2 -hybridisierten Kohlenstoffatomen (Abbildung 2 links). Untereinander werden die Ebenen durch vergleichsweise schwache Van-der-Waals-Kräfte zusammengehalten. Die Eigenschaften von hochkristallinem Grafit sind deshalb stark richtungsabhängig.

Abbildung 2: Strukturmodelle der geordneten Phasen Grafit (links) und Diamant (Mitte), sowie amorphen Kohlenstoff mit sp^1 -, sp^2 - und sp^3 -hybridisierten Kohlenstoffatomen. Bildquelle: VDI 2840⁴ (links, Mitte) und T. Frauenheim, TU Chemnitz (rechts)

Einzelne Grafit-Basalebenen werden als **Graphen** bezeichnet. **Kohlenstoffnanoröhren** entsprechen aufgerolltem Graphen und können ein- und mehrwandig mit metallischen und halbleitenden Eigenschaften auftreten. Geschlossene, kugelförmige Strukturen werden als **Fullerene** bezeichnet und bestehen aus Ringen von 5 und 6 Kohlenstoffatomen.

Neuerdings gelingt es auch eindimensionale Kohlenstoffketten, das **Carbin**, zu synthetisieren⁵.

Weitere bekannte Formen des Kohlenstoffs bestehen gewöhnlich aus verbogenen Stapeln von Graphen-Schichten und weisen keine oder eine geringe Fernordnung auf. Dazu zählen beispielsweise Kohlenstoff-Fasern, Glaskohlenstoff, Kohlenstoffnanoschaum und Ruß.

Darüber hinaus existiert amorpher Kohlenstoff, der eine Mischform von sp^1 -, sp^2 und sp^3 -hybridisierten Kohlenstoffatomen ist (Abbildung 2 rechts).

2.1.2 Klassifikation amorpher Kohlenstoffsichten

Die systematische Einteilung der Kohlenstoffsichten in dieser Arbeit folgt der Richtlinie VDI 2840⁴ von 2016. Seit 2017 ist die darin vorgeschlagene Nomenklatur auch in der internationalen Norm ISO 20523⁶ enthalten.

Kohlenstoffsichten sind überwiegend kohlenstoffhaltige Beschichtungen, welche durch CVD-Verfahren (Chemische Gasphasenabscheidung), PVD-Verfahren (Physikalische Gasphasenabscheidung) oder elektrochemische Verfahren hergestellt werden^{7,8}. Sie teilen sich in die kristallinen Grafit- und Diamantschichten ein, sowie in die amorphen Kohlenstoffsichten und Plasmapolymerschichten. Eine gebräuchliche Darstellung der verschiedenen Kohlenstoffsichten erfolgt in einem Mehrphasendiagramm mit den Komponenten sp^2 -Kohlenstoff, sp^3 -Kohlenstoff sowie Wasserstoff (Abbildung 3).

Abbildung 3: Gebräuchliche Darstellung der Kohlenstoffsichten in einem Mehrphasendiagramm nach Jacob und Möller⁹/Robertson⁷ (links) und der VDI 2840:2012⁴ (rechts)

Die amorphen Kohlenstoffsichten lassen sich weiter anhand des Verhältnisses von sp^2 - und sp^3 -hybridisierten Kohlenstoffatomen sowie dem Wasserstoffgehalt grundlegend einteilen.

Als Basis wird die Abkürzung *a-C* für *amorpher Kohlenstoff* verwendet, welcher eine überwiegende sp^2 -Hybridisierung aufweist.

Ein überwiegender Anteil von sp^3 -Bindungen mit entsprechender tetraedrischer Bindungsgeometrie wird als *tetraedrisch gebundener amorpher Kohlenstoff* (*ta-C*) bezeichnet.

Wasserstoffhaltige Schichten werden durch das Nachstellzeichen *H* charakterisiert (z. B. *a-C:H*). Darüber hinaus wird der Zusatz von Metallen und Nichtmetallen gleichermaßen gekennzeichnet, beispielsweise durch *a-C:W* oder *a-C:H:Si*.

Die in dieser Arbeit untersuchten Kohlenstoffschichten gehören in der Regel den tetraedisch wasserstofffreien amorphen Kohlenstoffschichten (ta-C) an, vergleichend werden auch a-C-, a-C:H- und Diamantschichten untersucht.

Tabelle 2: Einteilung und Nomenklatur amorpher Kohlenstoffschichten, Auszug nach VDI 2840:2012⁴

Abkürzung	a-C	ta-C	a-C:Me	a-C:H	a-C:H:Me	a-C:H:X
Überwiegende C-Hybridisierung	sp ²	sp ³	sp ²	sp ² oder sp ³	sp ²	sp ²
Dotierung, Zusatzstoffe	0-3 At-% H		3 – 30...40 % H			
			mit Metall		mit Metall	mit Nichtmetall
Bezeichnung (deutsch)	Wasserstofffreie amorphe Kohlenstoffschicht	Tetraedrische wasserstofffreie amorphe Kohlenstoffschicht	Metallhaltige wasserstofffreie amorphe Kohlenstoffschicht	Wasserstoffhaltige amorphe Kohlenstoffschicht	Metallhaltige wasserstoffhaltige amorphe Kohlenstoffschicht	Modifizierte wasserstoffhaltige amorphe Kohlenstoffschicht
Bezeichnung (englisch)	Hydrogen free amorphous carbon film	Tetrahedral hydrogen free amorphous carbon film	Metal containing hydrogen free amorphous carbon film	Hydrogenated amorphous carbon film	Metal containing hydrogenated amorphous carbon film	Modified hydrogenated amorphous carbon film
Abscheidungsverfahren	PVD	PVD	PVD	PVD, PA-CVD	PVD+PA-CVD oder PA-CVD	

Obwohl die VDI 2840 auch eine englischsprachige Ausgabe hat, existierte darüber hinaus bis 2017 keine internationale einheitliche Einteilung der Kohlenstoffschichten. Es entstanden deshalb in Wissenschaft, Technik und Marketing weltweit zahlreiche historische gewachsene, teils missverständliche Bezeichnungen¹⁰. Besonders wird das an der weit verbreiteten Abkürzung DLC (englisch für *diamond like carbon*) deutlich. Sie wurde ursprünglich aufgrund der tatsächlich diamantartigen Eigenschaften für die ersten a-C-Schichten aus einem PVD-Prozess verwendet. Später fand sie auch Anwendung für die technisch viel stärker verbreiteten a-C:H-Schichten, manchmal auch als Gattungsname für alle amorphen Kohlenstoffschichten, also der wasserstoffhaltigen und wasserstofffreien Varianten. Hinsichtlich der tribologischen, elektrischen und chemischen Eigenschaften ist die Bezeichnung «DLC-Schicht» deshalb nicht ausreichend.

2.1.3 Wachstumsmechanismus

Die Abscheidung von ta-C-Schichten erfolgt durch den Beschuss einer Oberfläche mit Kohlenstoffionen.

Das Schichtwachstum und die resultierenden Schichteigenschaften lassen sich aus dem Subplantationsmodell ableiten^{7,10}:

Demnach durchstoßen Kohlenstoffionen bei ausreichend hoher kinetischer Energie die Oberfläche und dringen einige Atomlagen tief in die Schicht ein. Dort erfolgt aufgrund der erzeugten Druckspannung eine Neuordnung der Bindungsverhältnisse untereinander, wobei sp³-Bindungen, welche eine höhere Packungsdichte ermöglichen, bevorzugt werden.

Ein nicht zu vernachlässigender Teil der kinetischen Energie wird aber durch inelastische Stöße mit anderen Atomen in Wärme umgewandelt. Diese lokale thermische Aktivierung erleichtert Platzwechselforgänge, sodass ein Teil der Kohlenstoffatome aus dem Druckspannungsbereich in Richtung Oberfläche diffundieren und dort in die energetisch günstigere sp^2 -Hybridisierung relaxieren kann.

Die Geschwindigkeiten der gleichzeitig stattfindenden Bildung und Relaxation von sp^3 -Kohlenstoffatomen bestimmen deshalb die Wachstumsgeschwindigkeit und den sp^3 -Gehalt der ta-C-Schicht.

Niederenergetische Ionen, welche nicht die oberste Atomlage durchdringen können, lagern sich im sp^2 -hybridisierten Zustand außen an der Schicht an.

Diese beiden parallelen Effekte des Ansteigens der Eindringwahrscheinlichkeit und der Relaxationswahrscheinlichkeit bei zunehmender kinetischer Energie definieren eine Ionenenergie, bei welcher der sp^3 -Gehalt maximal wird.

Abbildung 4: Abhängigkeit des sp^3 -Anteils von verschiedenen Einflussgrößen wie (a) Ionenenergie und Beschichtungstechnologie und (b) Abscheidetemperatur, Zusammenfassung verschiedener Arbeiten nach Chhowalla¹¹

Die Beschreibung des Maximums in Abhängigkeit von der Ionenenergie war bisher Gegenstand von experimentellen Untersuchungen¹¹, analytischen Betrachtungen⁷ sowie numerischen Simulationen¹².

Das Maximum des sp^3 -Gehalts wird beispielsweise bei der Arc-Abscheidung bei mittleren Ionenenergien von circa 60 bis 100 eV gefunden (Abbildung 4 a).

Einen weiteren Einfluss auf den sp^3 -Gehalt übt die Temperatur während der Abscheidung aus (Abbildung 4 b). Je höher die Temperatur, desto höher die Relaxationswahrscheinlichkeit eingeschossener sp^3 -hybridisierter Atome und desto geringer der endgültige sp^3 -Anteil.

In der Praxis wird das Gleichgewicht von Abscheidung und Relaxation durch zahlreiche technologische Faktoren bestimmt. Dazu gehören die Beschichtungsrate, Maximum und Breite der Ionenenergie, der Ionenfluss, der Eintreffwinkel sowie das Wärmeleitverhalten des Substrats^{11,13,14}.

Die nur wenige Nanometer dicke Randzone von ta-C-Schichten ist nahezu frei von sp^3 -hybridisiertem Kohlenstoff, da die Decklage fehlt, welche die Druckspannung aufrecht erhält und die eingeschossenen Ionen stabilisiert^{12,15}.

In der Regel ist der Einfluss der Randzone sehr gering gegenüber der wesentlich dickeren und homogenen sp^3 -reichen Zone. Werden jedoch sehr dünne Schichten untersucht, kann der Einfluss der Randzone bedeutsam werden oder sogar dominieren^{11,16}.

2.1.4 Beschichtungsverfahren

Um einen ausreichend hohen sp^3 -Anteil für ta-C-Schichten zu erhalten sind gemäß dem Subplantationsmodell ausreichend Kohlenstoffionen mit genügend hoher kinetischer Energie erforderlich, welche über verschiedene PVD-Prozesse erzeugt werden können¹⁰. Von technischer Relevanz sind die Vakuumbogenentladung (*vacuum arc discharge*), das Hochenergieimpuls-Magnetronspattern (*HiPIMS – High power impulse magnetron sputtering*) und die Puls-Laser-Abscheidung (*PLD – pulsed laser deposition*). Daneben existieren weitere Verfahren mit überwiegend wissenschaftlicher Relevanz wie die Ionenstrahlgestützte Abscheidung (*IBAD – Ion assisted deposition*) und die Massenselektierte Ionenstrahlabscheidung (*MSIBD – Mass selected ion beam deposition*).

Bei der **PLD** wird mittels eines hochenergetischen Laserpulses auf einem Grafit-Target Kohlenstoff verdampft, ionisiert und anschließend auf einem Substrat abgeschieden. Der Target-Abtrag lässt sich sehr gut steuern, sodass sehr glatte und sp^3 -reiche Schichten erzeugt werden. Die Abscheiderate ist jedoch vergleichsweise niedrig^{7,13,17}.

In einem erweiterten PLD-Verfahren kann mithilfe von zusätzlich auf die Schicht treffenden Laserpulsen die sonst charakteristische Eigenspannung im ta-C vollständig relaxiert werden¹⁸.

Beim **Sputtern** werden mittels Edelgasionen aus einem Grafit-Target Kohlenstoffatome mit einer mittleren Energie von etwa 10 eV herausgeschlagen, die nur die Bildung von überwiegend sp^2 -gebundenen Schichten ermöglicht^{7,17,19}. Schichten mit höherem sp^3 -Anteil können durch den zusätzlichen Beschuss mit energiereichen Edelgasionen abgeschieden werden (*ion peening*). So erzeugte ta-C-Schichten weisen allerdings sehr hohe Eigenspannungen auf²⁰.

Das **HiPIMS**-Verfahren stellt eine erweiterte Methode des Sputterns dar, welche sich erst in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Die Plasmadichte wird durch starke Leistungspulse erhöht, sodass auch amorphe Kohlenstoffschichten mit mittleren sp^3 -Gehalten abgeschieden werden können^{21–24}. Die Erzeugung von energiereichen Kohlenstoffionen für die sp^3 -Bildung durch direkte Subplantation gelang allerdings nur in speziellen, neonhaltigen Atmosphären^{22,25}.

Für die industrielle Anwendung hat die **Vakuumbogen-Verdampfung** die höchste Relevanz¹⁷. Dabei wird in einem Vakuum zwischen zwei Elektroden eine Spannung angelegt und an der Grafit-Kathode ein Zündplasma erzeugt. Es heizt die Kathode lokal so stark auf, dass durch Thermo-Feldemission ein hinreichend starker Elektronenstrom emittiert wird. Die Elektronen werden zur Anode beschleunigt und verbinden diese mit einem leitfähigen Plasmakanal. Die darüber fließenden Ströme können mehrere hundert Ampere betragen und eine vollständige Ionisierung mit

schmäler Verteilung erwirken, sodass hohe Abscheideraten und sp^3 -reiche Schichten realisiert werden können.

Ein Nachteil des Verfahrens ist die Emission von ungeladenen Mikropartikeln aus dem sich langsam bewegendem Brennfleck^{7,19}, welche in der Schicht eingebaut werden. Durch nachfolgendes Überbeschichten verstärkt sich die Topografie, sodass raue Oberflächen entstehen¹⁴.

Durch verschiedene technische Maßnahmen¹⁹ wie Magnetfelder, Hochstimpulse oder Bogen-Neuzündung kann der Brennfleck vorteilhaft beeinflusst werden und weniger Partikel emittieren. Darüber hinaus kann das Plasma durch ein gekrümmtes Magnetfilter geführt werden, sodass ungeladene Mikropartikel abgetrennt werden¹⁹.

Eine Sonderform der Vakuumbogen-Zündung ist das Laser-ArcTM-Verfahren²⁶. Die Kathode ist ein sich drehender Grafit-Zylinder, auf dem mit einem Laser das Zündplasma erzeugt wird. Sowohl Laser als auch Bogenstrom werden mit einer Frequenz von mehreren hundert Hertz synchronisiert gepulst, sodass der Vakuumbogen permanent neu gezündet wird. Durch Rotation des Grafit-Zylinders und Auf- und Ab-Bewegung des Lasers entsteht eine effektive Plasma-Linienquelle, welche sich im industriellen Maßstab filtern und aufskalieren lässt²⁷.

Unabhängig von dem Beschichtungsverfahren sind glatte ta-C-Oberflächen Voraussetzung für tribologische Anwendungen. Für dünne ta-C-Schichten ist eine Filterung des Plasmas mit Inkaufnahme einer verminderten Abscheiderate sinnvoll, dickere ta-C-Schichten werden aus ökonomischen Gründen mit höchster Abscheiderate hergestellt und anschließend geglättet. In Abhängigkeit von Bauteilgeometrie und Anforderungen an die Oberfläche sind hierfür verschiedene Verfahren in Forschung und Industrie im Einsatz, wie sie für PVD-Beschichtungen generell angewendet werden²⁸. Prinzipiell lassen sich die Schichten mit Diamantsuspension läppen, wobei die Wachstumsdefekte teilweise im Ganzen herausgerissen werden und Löcher zurückbleiben²⁹.

Alternativ können die Schichten mit einer schnell rotierenden Stahlbürste geglättet werden³⁰, wobei es aber auch zu einem Übertrag von Metall und dessen Oxiden kommt²⁹. Weiterhin werden auch Sandstrahlprozesse³¹ und thermisch unterstützte Glättungsverfahren angewendet.

2.1.5 Eigenschaften und Struktur

Die Eigenschaften von ta-C-Schichten hängen stark vom Hybridisierungs- und Ordnungszustand der Kohlenstoffatome ab, wobei prinzipiell zwischen den mechanischen, optischen und elektrischen Eigenschaften unterschieden werden kann.

In der modellhaften Vorstellung bestehen ta-C-Schichten aus einem amorphen, steifen Netzwerk von sp^3 -Atomen, in welches Cluster aus sp^2 -gebundenen Atomen eingelagert sind³².

Wasserstoffhaltige amorphe Kohlenstoffschichten (a-C:H) unterscheiden sich in ihren Eigenschaften wesentlich von den wasserstofffreien amorphen Kohlenstoffschichten, da die sp^3 -hybridisierten Kohlenstoffatome zu einem erheblichen Teil durch Wasserstoff abgesättigt sind, sich dadurch nicht zu einem zusammenhängendem Netzwerk verbinden und sich daraus grundsätzlich andere

Eigenschaften ergeben¹⁰. Sie werden daher im Folgenden nur vergleichend besprochen.

Die **mechanischen Eigenschaften** leiten sich direkt aus dem Anteil der sp^3 -hybridisierten Atome ab. Je größer dieser ist, desto höher ist die Dichte und desto höher ist die Koordinationszahl (Tabelle 3). Mit dem Übergang der sp^2 -Bindungen zu sp^3 -Bindungen steigt außerdem die Bindungslänge zwischen zwei Kohlenstoffatomen. Die Dichte steigt trotzdem an, da die großen Abstände zwischen den grafitischen Ebenen zunehmend durch ein dichtes, dreidimensionales Bindungsnetzwerk ersetzt werden. Aus diesem leitet sich eine hohe Härte und eine hohe Steifigkeit³² in alle Raumrichtungen ab. Die Größen sp^3 -Gehalt, Dichte, Härte und E-Modul sind deshalb eng korreliert und näherungsweise linear miteinander verknüpft^{10,33,34}.

Tabelle 3: Zusammenhang von Dichte und Bindungslänge⁷

	Dichte / $g \cdot cm^{-3}$	Bindungslänge (C-C) / nm	Koordinationszahl
Grafit	2,267	0,142	3
a-C (gesputtert)	2,44	0,146	3,34
ta-C	3,2	0,152	3,9
Diamant	3,515	0,154	4

Definiert man den sp^3 -Gehalt F gemäß Gleichung 1 unter der Voraussetzung, dass die amorphe Kohlenstoffschicht ausschließlich aus sp^2 - und sp^3 -gebundenen Kohlenstoffatomen besteht, so lassen sich zahlreiche empirisch beschriebene Abhängigkeiten der mechanischen Eigenschaften darstellen.

$$F = c_{sp3} / (c_{sp2} + c_{sp3}) \quad \text{Gleichung 1}$$

Dichte – sp^3 -Gehalt

Empirisch nach Ferrari et al.³⁵

$$\rho(g/cm^3) = 1,92 + 1,37 \cdot F \quad \text{Gleichung 2}$$

Abschätzung nach Schultrich⁸

$$\rho(g/cm^3) = 1,8 + 1,6 \cdot F \quad \text{Gleichung 3}$$

E-Modul – sp^3 -Gehalt

Empirisch nach Ferrari³⁵

$$E(GPa) = 478,5 \cdot (F + 0,4)^{1,5} \quad \text{Gleichung 4}$$

Abschätzung nach Schultrich⁸

$$E(\text{GPa}) = 800 \cdot F \quad \text{Gleichung 5}$$

Dichte – E-Modul

Empirisch nach Schneider et al.³⁶

$$\rho(\text{g/cm}^3) = 1,79 \cdot (1 + E(\text{GPa})/780 - [E(\text{GPa})/1620]^2) \quad \text{Gleichung 6}$$

Aus Gleichung 2 und Gleichung 4 ergibt sich³⁵

$$\rho(\text{g/cm}^3) = 1,37 + [E(\text{GPa})]^{2/3}/44,65 \quad \text{Gleichung 7}$$

Aus Gleichung 3 und Gleichung 5 ergibt sich

$$\rho(\text{g/cm}^3) = 1,8 + 1,6[E(\text{GPa})]/800 \quad \text{Gleichung 8}$$

E-Modul – Härte

Abschätzung nach Lifshitz¹⁰

$$E \approx 10 \cdot H \quad \text{Gleichung 9}$$

In Tabelle 4 sind Minimal- und Maximalwerte für einige Eigenschaften von ta-C-Schichten gegenüber a-C- und a-C:H-Schichten dargestellt.

Es wird deutlich, dass ta-C-Schichten hinsichtlich Härte und E-Modul im Vergleich zu anderen Beschichtungen ein extrem großes Eigenschaftsfeld abdecken können und dabei eine insgesamt sehr hohe Härte aufweisen.

Tabelle 4: Übersicht über typische Basiseigenschaften von ta-C-Schichten im Vergleich mit a-C- und a-C:H-Schichten⁸

Schichttyp	ta-C	a-C	a-C:H
Wasserstoffgehalt / %	< 5	< 5	5 – 60
sp ³ -Gehalt / %	50 – 85	0 – 50	0 – 100
davon C-C-Bindung	50 – 85	0 – 50	0 – 50
Dichte / g·cm ⁻³	2,6 – 3,2	1,8 – 2,6	1,0 – 2,5
Härte / GPa	40 – 70	10 – 40	< 30
E-Modul / GPa	400 – 700	100 – 400	< 300
Bandlücke / eV	1,6 – 2,6	0 – 1,6	0,4 – 4,0

Gemäß dem Subplantationsmechanismus entstehen mit dem Einschießen des Kohlenstoffions kurzzeitig immense Druckeigenspannungen, welche die Hybridisierungsänderung von sp² zu sp³ ermöglichen. Nach dem Ausbreiten der Druck- und Temperaturwelle klingen die lokalen Druckspannungen zwar zum großen Teil ab, es verbleiben in dünnen ta-C-Schichten trotzdem makroskopische

Eigenspannungen von zum Teil mehr als 10 GPa^{11,12,37,38}. Je geringer der sp^3 -Gehalt, desto geringer sind auch die Eigenspannungen³⁸.

Die **optischen und elektrischen Eigenschaften** von ta-C-Schichten hängen maßgeblich von der Konfiguration des sp^2 -Gehalts ab^{32,34}. Da die Ordnung der sp^2 -Phase auch indirekt über deren Anteil beeinflusst wird, kann sich bei empirischer Untersuchung auch eine scheinbare Abhängigkeit vom sp^3 -Gehalt ergeben.

Die optische Bandlücke von amorphen Kohlenstoffschichten nimmt Werte von 0,5 eV (sp^2 -reich) bis zu 3,5 eV (sp^3 -reich) an^{8,34}. Auch der elektrische Widerstand, der Extinktionskoeffizient und der Brechungsindex variieren über einen großen Bereich^{7,32,39}.

Die Reib- und Verschleißseigenschaften von ta-C-Schichten werden später in Kapitel 2.4 ausführlich besprochen.

2.1.6 Temperaturstabilität

Beschichtungen aus ta-C können bei Herstellung, Bearbeitung und Anwendung erhöhten Temperaturen ausgesetzt sein, welche zu verschiedenartigen Veränderungsprozessen führen, welche in Tabelle 5 zusammengefasst sind.

An Atmosphäre beginnen ta-C-Schichten zwischen 400 °C und 500 °C zu oxidieren^{4,40} oder in inerter Atmosphäre ihre Eigenschaften zu verändern^{40,41}.

Wird in Vakuum oder inerte Atmosphäre Oxidation verhindert, kommt es bei höheren Temperaturen zu einer Umwandlung von sp^3 - zu sp^2 -hybridisiertem Kohlenstoff. Die Temperaturschwelle dafür hängt vom sp^3 -Gehalt ab und reicht von 420 °C (40 % sp^3) bis über 1000 °C (80 % sp^3)^{32,42}.

Inhomogenitäten, z. B. grafitische Makropartikel und daraus resultierende Wachstumsdefekte, können diese Schwelle herabsetzen⁴⁰.

Tabelle 5: Temperatureinfluss auf die unterschiedlich hybridisierten Kohlenstoffatome und Auswirkung auf die Eigenschaften

	sp ³ -Phase	sp ² -Phase
Eigenschaften	Der Anteil bestimmt die mechanischen Eigenschaften.	Die Konfiguration bestimmt die optischen und elektrischen Eigenschaften.
Temperatureinfluss während der Abscheidung	Anteil bleibt unterhalb der Grenztemperatur hoch (sp ³ -reich), sinkt oberhalb stark ab (sp ² -reich).	Mit zunehmender Temperatur kontinuierlicher Übergang von sp ² -gebundenen Atomgruppen zu Clustern mit höherer Ordnung und wachsender Größe.
Temperatureinfluss nach der Abscheidung	Unterhalb der Rehybridisierungsschwelle bleibt der sp ³ -Anteil erhalten, nur die Druckeigenspannungen werden abgebaut.	
	In inerter Atmosphäre Umwandlung von sp ³ - in sp ² -Kohlenstoff oberhalb eines Schwellwerts. An Luft Oxidation bei 400 °C bis 500 °C.	

Während des Abscheidvorgangs begünstigt eine erhöhte Temperatur die Diffusion und Relaxation der eingeschossenen Ionen, deshalb sinkt der sp^3 -Gehalt. Dieses Verhalten kann verfahrensabhängig kontinuierlich oder auch mit einem scharfen Grenzwert auftreten und liegt in einem Bereich von 50°C bis 300°C ^{10,11,43}. In industriellen Bedingungen liegt er typischerweise unter 150°C ^{10,13}. Bei der Beschichtung führt der Ionenbeschuss zu einer Erwärmung des Substrats und es stellt sich eine Gleichgewichtstemperatur ein, welche von Strom und Energie der Kohlenstoffionen und dem Wärmetransport am Substrat abhängt.

In der industriellen Umsetzung bedeutet es, dass die Beschichtungstemperaturen für sehr harte ta-C-Schichten niedrig sein müssen, z. B. unter 150°C für einen Vakuumbogenprozess, aber deutlich höhere Anwendungstemperaturen, z. B. bis 500°C , zulässig sind.

Nach abgeschlossener Abscheidung bleibt der Zustand der verspannten sp^3 -Atome eingefroren. Durch moderate Energiezufuhr können durch leichte Atomverschiebungen der beweglicheren sp^2 -Phase die Druckeigenspannungen vermindert werden, ohne dass das sp^3 -Netzwerk beeinträchtigt wird^{43,44}. Je härter die ta-C-Schicht, desto stabiler sind die mechanischen Eigenschaften⁴¹ und desto höher die Temperaturen für eine Rehybridisierung⁴². Durch sequentielles Abscheiden und Relaxieren ist es möglich dicke, spannungsarme ta-C-Schichten herzustellen^{18,44}.

Im sp^2 -hybridisierten Anteil erfolgt bei steigender Temperatur kontinuierliche Bildung und Wachstum kettenförmiger und grafitischer Cluster⁴⁵, wobei sich die sp^2 -Atome innerhalb der sp^3 -Matrix umordnen. Dieser Prozess kann sowohl während als auch nach der Beschichtung auftreten. Die Aktivierungsenergie für die Umordnung ist geringer als die Energie, um eine Umwandlung von sp^3 zu sp^2 zu initiieren³².

Der sp^3 -Gehalt und die sp^2 -Konfiguration in ta-C-Schichten sind unabhängig voneinander zu beeinflussen, sodass mechanische und optische Eigenschaften ebenfalls unabhängig voneinander variiert werden können.

2.1.7 Strukturaufklärung mit Raman-Spektroskopie

Die Raman-Spektroskopie eignet sich hervorragend zur Beurteilung der Bindungszustände verschiedener Kohlenstoffphasen, einschließlich aller amorphen Kohlenstoffschichten. Eine ausführliche Beschreibung des Themas findet sich unter anderem bei Ferrari et al.^{46–48}

Bei der Anregung mit Laserlicht im sichtbaren Spektrum erfolgt im Kohlenstoff eine Wechselwirkung überwiegend mit den π -Bindungen, sodass die gemessenen Informationen effektiv nur aus den sp^2 -hybridisierten Kohlenstoffatomen stammen. Dabei kommt es zur Anregung von zwei Schwingungsmoden, welche für das Raman-Spektrum amorpher Kohlenstoffschichten charakteristisch sind: Der G-Peak und der D-Peak.

Der **G-Peak** (in Anlehnung an *graphite*) ist der dominante Peak, sein Maximum liegt typischerweise im Bereich von 1560 cm^{-1} bis 1640 cm^{-1} . Er resultiert aus der gegenläufigen Schwingung benachbarter C-Atome, welche innerhalb der Ebene von

sp^2 -gebundenen Kohlenstoffgerüsten auftreten (Abbildung 5 rechts). Dazu müssen aber, anders als der Name suggeriert, keine grafitischen Bindungen vorliegen, vielmehr tritt diese Mode auf, sobald sp^2 -gebundener Kohlenstoff existiert.

Das Maximum des **D-Peaks** (*disorder*) liegt bei etwa 1350 cm^{-1} . Die entsprechende Schwingungsmode ist die punktsymmetrische Streckschwingung aller Atome innerhalb eines grafitischen Kohlenstoffrings (Abbildung 5 links). Sie ist charakteristisch für grafitische Cluster, deren Störungen und Kristallgröße die Schwingung zulassen. Mit zunehmender Kristallgröße und starrer werdendem Gitter wird die Schwingung gehemmt. Für vollständig amorphen Kohlenstoff sowie defektfreie und sehr große Graphit-Kristallite tritt kein D-Peak auf.

Abbildung 5: Die Raman-Schwingungsmoden des Kohlenstoffs sind charakteristisch für den D-Peak (links) und den G-Peak (rechts). Bildquelle: Ferrari und Robertson⁴⁶

Zur Charakterisierung von amorphen Kohlenstoffen sind zwei Kenngrößen des Spektrums von wesentlichem Interesse: Die Höhe des D-Peaks sowie Lage des G-Peaks.

Bei ta-C-Schichten tritt im Regelfall nur ein G-Peak und kein D-Peak auf, da einerseits der Werkstoff nominell amorph ist sowie der Anteil von sp^2 -Atomen zu gering ist, um regelmäßige 6er-Ringe ausbilden können.

Die Lage des G-Peaks ist somit das wichtigste Merkmal des Spektrums. Sie wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst:

- Der G-Peak resultiert ausschließlich aus der Wechselwirkung mit dem Anteil der sp^2 -hybridisierten Atome. Grundlage ist aber die durchschnittliche Bindungslänge aller Atome, sodass eine indirekte Aussage über den **sp^3 -Anteil** enthalten ist⁴⁶.
- **Eigenspannungen** üben eine geringe Verschiebung aus³⁷.

Durch Energiezufuhr oberhalb eines Schwellwertes können sich die sp^2 -Atome innerhalb des sp^3 -Gitters jedoch umordnen und kleine Cluster mit Ringstrukturen bilden, die als D-Peak sichtbar werden. Die Höhe des D-Peaks hängt von der Stärke des Ordnungsprozesses ab und kann von einer leichten Schulter bis zu einem einzeln stehenden Peak reichen. Die Energiezufuhr kann in Form von Erwärmung während oder nach der Beschichtung³², Teilchenbeschuss⁴⁹ oder mechanischer Beanspruchung, z. B. Scherung durch tribologische Beanspruchung^{50,51} erfolgen.

Da grafitische Cluster nicht nur einen D-Peak hervorrufen, sondern auch eine Verschiebung des G-Peaks, gehen damit Informationen zum sp^3 -Gehalt oder Eigenspannungszustand verloren (Abbildung 6).

Wasserstoffhaltige amorphe Kohlenstoffschichten (a-C:H) sowie sp^2 -reiche amorphe Kohlenstoffschichten (a-C) weisen in ihrem Grundzustand bereits einen D-Peak auf. Das Höhen- oder Flächenverhältnis von D- und G-Peak allein erlaubt keine Aussage zum sp^3 -Gehalt¹⁰, obwohl dieser Zusammenhang gelegentlich in der Literatur hergestellt wird⁵².

Abbildung 6: Einflussfaktoren auf das Raman-Spektrum wasserstofffreier amorpher Kohlenstoffschichten nach Ferrari⁴⁶. Die Lage des G-Peak korreliert mit dem sp^3 -Gehalt. Dieser Effekt wird jedoch maskiert, sobald grafitische Cluster vorhanden sind und damit ein D-Peak auftritt.

2.1.8 Technische Anwendung

Seit der ersten Beschreibung von wasserstofffreien amorphen Kohlenstoffschichten durch Ionenstrahlabscheidung im Jahr 1971 durch Aisenberg und Chapot⁵³ vergingen mehrere Jahrzehnte bis zur industriellen Anwendung von ta-C-Schichten.

Ein Grund hierfür waren die einfacher herzustellenden a-C:H-Schichten, welche bereits in den 1980ern in PACVD-Prozessen industriell hergestellt wurden und schnell Verbreitung als Verschleißschuttschicht erlangten^{10,19}.

Tabelle 6: Ausgewählte Beispiele großtechnischer Anwendung von ta-C-Schichten

Komponente	Jahr	Eigenschaften	Quellen
Rasierklingen (Gillette)	1998	ta-C Beschichtung der Schneide und Flanken, Schichtdicke ca. 1 μm , Härte $H > 45$	10,54
Ventilstößel (Bosch)	ca. 2005	Ventile für Common-Rail Dieseleinspritzung	55
Tassenstößel (Nissan)	2006	Schichtdicke ca. 1 μm	56,57
Kolbenringe (Federal Mogul)	2014	Sehr dicke Schicht bis 20 μm , vergleichsweise weiche Schicht (a-C)	58

Mit der Verfügbarkeit leistungsfähiger und skalierbarer PVD-Prozesse, insbesondere der Vakuumbogenverdampfung, erfolgte die Abscheidung und Untersuchung von den härteren ta-C-Schichten dann in den 1990er Jahren^{37,54,59,60}.

Seitdem werden ta-C-Schichten vor allem zur Reibungsminderung und zum Verschleißschutz eingesetzt, wobei im industriellen Maßstab meist die Vakuumbogenverdampfung eingesetzt wird.

Die erste großtechnische Anwendung waren Rasierklingen, es folgten später vor allem Applikationen in der Automobilindustrie, da dort der Innovationsdruck die Einführung der ta-C-Schichten mit ihrem unikalen tribologischen Verhalten begünstigte und die hohen Investitionskosten für die Abscheidetechnologie sich durch die hohen Stückzahlen relativierten. Eine Übersicht bedeutender Anwendungsfälle findet sich in Tabelle 6.

Tabelle 7: Auswahl von wissenschaftlich untersuchten Anwendungsfeldern für ta-C-Schichten und die dafür maßgeblichen charakteristischen Eigenschaften

Anwendung	Charakteristische Eigenschaft
Tribologische Beschichtung für künstliches Hüftgelenk ^{61,62}	Verschleißschutz, biokompatibel, antibakteriell
Lab-On-A-Chip-System ⁵⁹	Optische Funktionsschicht mit wellenlängenspezifischer Fluoreszenz und Reflektivität für verbesserte Detektion von Fluoreszenzmarkern
Festplatten-Beschichtung ^{35,63}	Defektfrei und extrem dünn mit Plasmafilter, Schichtdicke < 4 nm
Nockenwelle ⁶⁴ Ventilstößel ⁶⁵	Reibungs- und Verschleißreduzierung im Automobilbau, insbesondere Ventiltrieb
Werkzeuge für die Holzzerspanung ⁶⁶	Verschleißbeständigkeit, vorteilhafte Reibeigenschaften in feuchtem Holz
Werkzeuge für die Trockenumformung von Al-Blechen ⁶⁷	Verschleißbeständigkeit und geringe Adhäsion an nichtkarbidbildenden Metallen
Spanwerkzeuge für die CFK-Bearbeitung ⁶⁸	Verschleißbeständigkeit, hohe Härte, chemisch und mechanisch beständig gegenüber eingebetteten Kohlefasern
Bohrer für AlSi-Legierungen mit Minimalmengenschmierung ⁶⁹	Verschleißbeständigkeit, gute tribologische Eigenschaften bei Wassersmierung, Mangelsmierung und Trockenlauf
Mikrosysteme (engl. <i>Microelectromechanical system</i> – <i>MEMS</i>) ^{7,70}	Elastizitätsmodul, Härte und Eigenspannungen einstellbar, geringe thermische Ausdehnung, hohe Steifigkeit für Hochfrequenzoszillatoren
Elektrodenmaterial (ta-C, ta-C:N) ^{7,71-73}	Hohe elektrochemische Stabilität, Stickstoff-Dotierung möglich, preiswerter als bornitrierter Diamant

Es existieren außerdem verschiedene Nischenanwendungen wie z. B. Werkzeugbeschichtungen und dekorative Schichten, welche im Einzelfall trotz aufwendiger Beschichtung einen Mehrwert aufweisen, vom wirtschaftlichen Umfang aber eine untergeordnete Rolle spielen.

Weitere potenzielle Anwendungen und Komponenten werden für ta-C-Schichten diskutiert und erforscht, wobei Verschleißbeständigkeit, Härte, Steifigkeit, Biokompatibilität sowie optische, elektrische und elektrochemische Eigenschaften von Interesse sind. Beispiele sind in Tabelle 7 dargestellt.

2.2 Tribologie

2.2.1 Geschichte, Definition und Bedeutung

Die Auseinandersetzung mit Reibung und Verschleiß begleitet den Menschen seit dem Gebrauch von einfachen Werkzeugen. Elementare Maschinenelemente wie Gleitlager, Wälzlager und Getriebe waren schon 3500 v. u. Z. bekannt⁷⁴. Darstellungen von Wagen mit Rädern finden sich beispielsweise schon in Europa und Mesopotamien (4. Jahrtausend v. u. Z.), geschmierte Gleitschlitten zur Lastenbeförderung im alten Ägypten (2400 v. u. Z.)⁷⁴. Erste bedeutende wissenschaftliche Abhandlungen zur Reibung stammen von *da Vinci* (um 1500, Abbildung 7) und *Coulomb* (1785)^{75,76}.

Die Industrialisierung und die beginnende Verwendung von Maschinen und Apparaten bedingte die Auseinandersetzung mit meist fossilen Schmier- und Brennstoffen in Hinblick auf Ökonomie, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Abbildung 7: Die Unabhängigkeit der Reibkraft von der Kontaktfläche wurde bereits vor 1500 von Leonardo da Vinci untersucht und notiert⁷⁶ (Skizze aus dem Notizbuch Madrid I 173v, Nationalbibliothek Madrid)

Während bis nach 1945 diese Entwicklungen in verschiedenen, getrennten Bereichen, meist anwendungsbezogen von Konstrukteuren und Chemikern vorangetrieben wurden, entwickelte sich ab den 1960er Jahren die Tribologie als eine übergreifende Disziplin aus Chemie, Physik, Ingenieur- und Werkstoffwissenschaft⁷⁷.

Als Geburtsstunde einer eigenständigen Wissenschaft gilt heute eine umfangreiche Studie von *Jost* für das britische Wirtschaftsministerium unter anderem zum Forschungsbedarf und industriellen Erfordernissen – der sogenannte «Jost-Report»⁷⁸ von 1966.

Darin wurde definiert:

Tribology is the science and technology of interacting surfaces in relative motion and of related subjects and practices.

Tribologie ist die Wissenschaft und Technik von Wirkflächen in Relativbewegung und zugehöriger Technologien und Verfahren. (Übersetzung nach Czichos⁷⁵)

Weitere verfeinerte Definitionen folgten unter Berücksichtigung neuer Ansätze und Methoden⁷⁵. Erstmals wird von Jost auch der Begriff Tribologie als Kunstwort aus *tribein* (lat. reiben) und *logia* (lat. Lehre) vorgeschlagen, welcher sich seitdem für das gesamte Fachgebiet etabliert hat.

Tabelle 8: Studien zur wirtschaftlichen Bedeutung der Tribologie

Jahr und Land	Aussagen zur Bedeutung der Tribologie	Quelle
2017 Welt	23 % des Weltenergieverbrauchs (entspricht 119 EJ) wird für tribologische Kontakte aufgewendet, davon 103 EJ zur Überwindung von Reibung, 16 EJ für Verschleiß und dessen Folgen. Durch Anwendung neuer Oberflächen, Materialien und Schmierstoffe wird geschätzt, dass innerhalb der nächsten 15 Jahre ein Einsparungspotenzial von 40 % erschlossen werden kann, welches 1,4 % des Bruttoweltprodukts bzw. 8,7 % des gesamten weltweiten Energiekonsums entspricht.	Metastudie Holmberg und Erdemir ¹
1988 diverse	Volkswirtschaftliche Verluste von ca. 2-7 % des Bruttosozialprodukts BRD: ca. 40 Milliarden Mark DDR: ca. 10 Milliarden Mark GB: ca. 8 Milliarden Pfund USA: ca. 130 Milliarden Dollar	Bartz ⁷⁷
1983 BRD	Reibung, Verschleiß und Korrosion kosten in den Industrieländern etwa 4,5 % des Bruttosozialprodukts. In der BRD entspricht das rund 35 Milliarden Euro volkswirtschaftlicher Verluste.	Studie des Bundesministeriums für Forschung und Technologie ⁷⁵
1977 USA	Die vorgeschlagenen Forschungsmaßnahmen für tribologische Maßnahmen können den Ölverbrauch um 10 % verringern. Das entspricht Einsparungen von 16 Milliarden Dollar für Öl zuzüglich Einsparungen durch verringerte Rohstoffkosten, Lebensdauerverlängerung, etc.	Wilcock ⁷⁹
1966 GB	Mögliche industrielle Einsparungen von über 515 Millionen Pfund durch Anwendung besserer tribologischer Prinzipien und Methoden.	Jost-Report ⁷⁸

Verschiedene Untersuchungen zur wirtschaftlichen Bedeutung in diversen Ländern kamen zu dem Schluss, dass der Verlust durch Reibung und Verschleiß meist mehrere Prozent des Bruttosozialprodukts beträgt und es erhebliches Einsparpotenzial besteht (Tabelle 8).

Der Jost-Report bezifferte damals die ökonomische Bedeutung der Tribologie für Großbritannien, insbesondere durch verschleißbedingte Schäden, Wartung und Stillstand. Eine aktuelle Metastudie von Holmberg und Erdemir¹ führte eine vergleichbare Analyse durch und kam zu dem Schluss, dass das Einsparpotenzial nach 60 Jahren noch höher ist (Abbildung 8).

Abbildung 8: Einsparpotenzial in Großbritannien durch Anwendung neuer tribologischer Erkenntnisse aufgeschlüsselt nach Kategorien. Die Daten für 1966 sind inflationsbereinigt. Grafik reproduziert nach Holmberg und Erdemir¹

Hierbei fällt besonders die gewachsene Bedeutung der Reibungsminimierung auf. Begründet wird das durch verbrauchergetriebene kürzere Produktwechselzyklen, in denen Verschleiß keine entscheidende Rolle mehr spielt, durch neue, bis 1966 unbekannte Mechanismen sehr niedriger Reibung sowie die Verteuerung von Energie durch Verknappung und politische Steuerung¹.

2.2.2 Beschreibung tribologischer Systeme

Reibungs- und Verschleißvorgänge erfolgen in einem **tribologischen System**. Eine ausführliche Systematik zur Beschreibung derselben findet sich im Arbeitsblatt 7⁸⁰ der Gesellschaft für Tribologie (GfT), welches Grundlage für die hier verwendete Darstellung ist.

Das tribologische System besteht aus einer Systemstruktur und dem Beanspruchungskollektiv gemäß Abbildung 9.

Abbildung 9: Schema eines tribologischen Systems nach GfT⁸⁰

Die **Systemstruktur** umfasst die stofflichen Komponenten:

- Grundkörper und Gegenkörper, welche die beiden interagierenden Wirkflächen enthalten
- Zwischenstoff zwischen den Wirkflächen, welcher Vakuum, ein Gas oder eine Flüssigkeit, beispielsweise ein technischer Schmierstoff, sein kann
- Umgebungsmedium, z. B. Atmosphäre

Das **Beanspruchungskollektiv** beschreibt die Summe der einwirkenden Beanspruchungsgrößen:

- Bewegungsformen, wie Gleiten, Rollen, Stoßen, Strömen oder deren Überlagerungen (z. B. Wälzen)
- Zeitlicher Bewegungsablauf, wie kontinuierlich, oszillierend und/oder intermittierend
- Technisch-physikalische Parameter wie Normalkraft, Geschwindigkeit, Temperatur und Beanspruchungsdauer

2.2.3 Reibung und Verschleiß

Die wesentlichen Kenngrößen tribologischer Prozesse sind Reibung und Verschleiß.

Die **Reibung** ist ein Widerstand, welcher einer Relativbewegung entgegenwirkt. Sie kann zwischen zwei Festkörpern (Äußere Reibung) und innerhalb von Gasen, Flüssigkeiten und Festkörpern (Innere Reibung) auftreten.

Die äußere Reibung wird unterschieden in **Haftreibung** und **Gleitreibung**, wobei die Haftreibung grundsätzlich höher ist als die Gleitreibung. Abbildung 10 zeigt eine Übersicht zur Einteilung der Reibung.

Abbildung 10: Systematische Übersicht der Reibung, basierend auf Czichos und Habig⁷⁵

Makroskopische tribologische Kontakte zweier Festkörper folgen oft empirischen Regeln, welche bereits von *da Vinci*, *Amontons* und *Coulomb* skizziert und aufgestellt wurden^{76,81}:

- Die Reibkraft F_R ist von der Ausdehnung der (scheinbaren, makroskopischen) Reibfläche A unabhängig (*1. Amontonssche Gesetz*)
- Die Reibungskraft ist der Normal- oder Anpresskraft F_N zwischen den Reibflächen (Presskraft) direkt proportional (*2. Amontonssche Gesetz*)
- Die Reibkraft der Gleitreibung ist nahezu unabhängig von der Gleitgeschwindigkeit (*Coulombsche Reibungsgesetz*)

Die den empirischen Regeln zugrunde liegenden Phänomene auf atomarer und mikroskopischer Skala sind äußerst vielfältig (z. B. Verzahnung von Oberflächenrauheit, elastische Instabilitäten, Verhakung durch physisorbierte Partikel, plastische Verformung, Kaltverschweißung) und nur in Einzelfällen, meist Modellsystemen, gut untersucht und verstanden⁸¹. Die Übertragung dieser Erkenntnisse auf Realsysteme mit ihren komplexen Wechselwirkungen, den sich im Prozess verändernden Oberflächenbereichen und den sich zeitlich und örtlich stark variierenden lokalen Belastungen ist eine herausfordernde und nur schrittweise zu lösende Aufgabe.

Für den Fall der Gleitreibung wird das Verhältnis von tangential wirkender Reibkraft F_R und normal wirkender Anpresskraft F_N als dimensionslose **Reibzahl** f , **Reibwert** oder **Reibkoeffizient** μ angegeben.

$$\mu = F_R / F_N \quad \text{(Gleichung 10)}$$

Der zweite wesentliche Bestandteil von tribologischen Prozessen ist der **Verschleiß**. Er wird von der Gesellschaft für Tribologie «als fortschreitender Materialverlust aus der Oberfläche eines festen Körpers» durch Kontakt und Relativbewegung mit einem festen, flüssigen oder gasförmigen Gegenkörper definiert⁸⁰. Abgesehen von Prozessen, in denen der Verschleiß funktionelle Bedeutung hat, beispielsweise dem

Spanen und Schleifen, ist er darüber hinaus in der Regel unerwünscht und soll deshalb minimiert werden.

Die Einteilung erfolgt in vier **Verschleißmechanismen**⁷⁵ welche in Abbildung 11 mit deren Wechselwirkungen dargestellt sind:

- **Oberflächenzerrüttung:** Schadensakkumulation an und unter der Oberfläche durch wiederkehrende Beanspruchung des Materials durch Festkörperkontakt, z. B. in Hertzschen Kontakten mit überlagerter normaler und tangentialer Beanspruchung mit nachfolgendem Versagen, z. B. Bildung von Ermüdungsrissen
- **Abrasion:** Schädigung durch plastische Verformung und Abtrag, besonders zwischen Kontaktpartnern unterschiedlicher Härte.
- **Adhäsion:** Schädigung durch Ausbilden von lokaler Materialverbindungen zwischen zwei Körpern infolge molekularer und atomarer Wechselwirkungen (z. B. Kaltverschweißen), die bei nachfolgender Scherung zum Aufbrechen und Materialübertrag führt.
- **Tribochemische Reaktion:** Chemische Reaktion von Grund- oder Gegenkörper mit dem Schmiermittel oder dem Umgebungsmedium, welche zur Veränderung des tribologischen Systems und nachfolgend zum Abtrag an den Oberflächen führt. Mögliche Prozesse sind beispielsweise Oxidation oder Passivierung von Oberflächen, Katalyse an beteiligten Oberflächen oder Veränderung im Schmiermittel.

Abbildung 11: Übersicht zu Wechselwirkungen und Verschleißmechanismen nach Czichos⁷⁵

Zur Quantifizierung des Verschleißes gibt es zahlreiche Konzepte zur Messung von Verschleißlängen (normal zur Kontaktfläche), Verschleißflächen (senkrecht zur Kontaktfläche) oder Verschleißvolumen bzw. Masse. Diese absoluten Größen können für verschiedene Betrachtungen auf den Verschleißweg oder die umgesetzte Energie normiert werden.

Ein weit verbreiteter Ansatz ist der **Verschleißkoeffizient** k (Gleichung 11), welcher das Verschleißvolumen W_V auf die Normalkraft F_N und Verschleißweg s normiert⁷⁵. Er geht auf Arbeiten von Reye und Archard zurück, welche den Verschleiß unter energetischen Aspekten untersuchten.

$$k = W_V / (F_N \cdot s) \quad (\text{Gleichung 11})$$

Der Verschleißkoeffizient ist geeignet Verschleiß im Gebiet der Grenz- und Mischreibung zu beschreiben und erlaubt in grober Näherung einen Vergleich verschiedener tribologischer Systeme.

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die resultierenden Reibungs- und Verschleißkenngrößen immer eine Eigenschaft des gesamten tribologischen Systems und nie eine Eigenschaft einer Komponente sind.

Die oft vereinfachte Darstellung von Reib- und Verschleißkoeffizienten als eine Eigenschaft eines Werkstoffs oder einer Beschichtung (z. B. in Datensammlungen, Produktbroschüren, Nachschlagewerken) ist nicht korrekt und wird der Komplexität tribologischer Systeme nicht gerecht.

2.2.4 Schmierung und Stribeck-Kurve

Da zwei Festkörper im direkten Kontakt gewöhnlich hohe Reibung und Verschleiß aufweisen, werden sie zweckmäßig durch ein Schmiermittel getrennt.

Je nach ausgeprägter Dicke des Schmierfilms stellen sich unterschiedliche Schmierungszustände ein, welche von der

- Rauheit der Oberflächen
- Viskosität des Schmiermittels
- Geschwindigkeit der Relativbewegung und
- Belastung in Normalrichtung abhängen.

Die Darstellung der Schmierungszustände erfolgt häufig in der **Stribeck-Kurve** als Reibkoeffizient über der relativen Schmierfilmdicke λ (Abbildung 12), welche die absolute Schmierfilmdicke d zur Rauheit σ der Oberflächen ins Verhältnis setzt⁷⁵.

Die Schmierungszustände sind:

- **Festkörperreibung** ($\lambda \rightarrow 0$): In diesem Grenzfall bei sehr geringen Geschwindigkeiten reiben die Festkörper direkt aufeinander, ohne dass ein Schmierfilm dazwischen ausgebildet ist.
- **Grenzreibung** ($\lambda < 1$): Auf den Festkörperoberflächen ist eine adsorbierte Schicht von Schmiermittelmolekülen ausgebildet. Die Belastung wird im Wesentlichen von den Rauheitshügeln aufgenommen. Die Reibung ist relativ hoch und wird durch das Abscheren des dünnen Schmiermittelfilms verursacht. Wie bei der Festkörperreibung kann der Verschleiß vergleichsweise hoch sein.

- Die **Mischreibung** ($1 < \lambda < 3$) stellt den Übergang von Grenzreibung zur elastohydrodynamischen Reibung dar, die Belastung wird anteilig von den Festkörperkontakten und dem Schmierfilm getragen. Die Reibung sinkt, je geringer der Anteil der direkten Festkörperkontakte wird und durchläuft ein Minimum. Der Verschleiß nimmt ebenfalls ab.
- **Elastohydrodynamische Reibung** (EHD) ($\lambda > 3$): Mit höherer Geschwindigkeit bildet sich ein zunehmend dickerer Schmierfilm, basierend auf der elastischen Deformation der Kontaktpartner, Zunahme des Drucks und damit Änderung der Schmiermittelviskosität. Die Reibung wird von der inneren Reibung des Schmiermittels dominiert und steigt deshalb mit zunehmender Schmierfilmdicke wieder an. Der Verschleiß ist in diesem Zustand am geringsten bzw. gar nicht mehr vorhanden, da die Oberflächen nicht mehr in Kontakt kommen.
- **Hydrodynamik** $\lambda \gg 3$: Wenn es die äußeren Randbedingungen zulassen, baut sich bei weiter zunehmender Geschwindigkeit ein Schmier-spalt mit weiter zunehmender Schmierfilmdicke auf. Die Reibung wird ausschließlich von den Gesetzen der Hydrodynamik beeinflusst, der Verschleiß geht gegen null.

Abbildung 12: Darstellung der Reibungszustände mittels Stribeck-Kurve nach Czichos und Habig⁷⁵

Bei der Anwendung auf technische Systeme ist zu beachten, dass oszillierende Kontakte diese Zustände immer wieder nacheinander durchlaufen. Auch kontinuierlich bewegte Kontakte im Hydrodynamik-Zustand durchlaufen die Zustände mit Festkörperkontakt üblicherweise einmal in der Anlaufphase.

Die klassische Einteilung der Schmierzustände in der Stribeck-Kurve geht von Oberflächen mit Rauheit und einem kontinuierlichen Schmierstoffmedium aus, wie es für technische Systeme in der Regel zutrifft. Für den Sonderfall sehr glatter Oberflächen mit einem Schmierstoffspalt von wenigen Nanometern wird die Größe der Schmierstoffmoleküle sowie deren molekulare Wechselwirkung untereinander und mit dem Festkörper relevant. Es bilden sich dann vom Festkörper Richtung Schmierstoffspalt Bereiche adsorbierter, geordneter und fluider Moleküle. Der

Zustand tritt anstelle der Mischreibung ein und wird in der englischen Literatur als **Thin Film Lubrication** (TFL) bezeichnet⁸².

2.2.5 Schmierstoffe

Schmierstoffe dienen zur Verbesserung der Reibungs- und Verschleißseigenschaften und können z. B. Gase, Festschmierstoffe, Fette und Flüssigkeiten sein. Von technischer besonderer Bedeutung sind die Schmieröle, deren **Basisöle** über unterschiedliche Wege gewonnen werden:

- **Mineralische Schmieröle** werden aus Erdöl-Destillaten hergestellt und können preiswert in verschiedenen Eigenschaftsklassen hergestellt werden. Sie weisen gute Temperaturstabilität und Schmiereigenschaften auf und dominierten über Jahrzehnte den Markt für Motorenöle.
- **Synthetische Öle** werden über die Polymerisation oder Synthese von kurzkettigen Kohlenwasserstoffen oder Synthesegasen gewonnen. Sie können in sehr gut definierten Eigenschaftsbereichen hergestellt werden und weisen außerordentlich gute Gebrauchseigenschaften auf, beispielsweise längere Lebensdauer und geringere Temperaturempfindlichkeit der Viskosität und erlauben somit tribologische Systeme für härtere Bedingungen auszulegen. Ein wichtiger Vertreter in der Anwendung sind Polyalphaolefine (PAO). Die Gruppe der Polyalkylenglykole (PAG) befindet sich noch in der Erforschung und weist ein noch höheres Reibungsminderungspotenzial auf⁸³⁻⁸⁵. Trotz höherer Herstellkosten setzen sie sich als voll- oder halbsynthetische Öle im Bereich der Motorenöle durch.
- **Biogene Schmieröle** basieren auf pflanzlichen oder tierischen Ölen und Fetten. Die Ausgangsprodukte unterliegen natürlichen Schwankungen, sind jedoch im Vergleich zu synthetischen Ölen preiswert und können über vielfältige Prozesse chemisch modifiziert werden. Sie weisen hervorragende Schmiereigenschaften auf. Größter Nachteil ist die begrenzte Temperaturstabilität aufgrund der ungesättigten Fettsäuren^{86,87}. Unter dem Gesichtspunkt von Nachhaltigkeit und biologischer Verträglichkeit gewinnen Schmierstoffe auf Pflanzenölbasis jedoch an Bedeutung.

Technische Schmierstoffe bestehen neben dem Basisöl zudem aus zahlreichen **Schmierstoffadditiven**, welche die Eigenschaften des Öls im tribologischen System verbessern. Die Moleküle können entweder direkt mit dem Schmierstoff oder der Oberfläche interagieren, wobei polare und geladene Moleküle untereinander und mit den Festkörperoberflächen in Wechselwirkung treten. Die Schmierstoffzusätze sind gewöhnlich für die Wechselwirkung mit den bisher fast ausschließlich verwendeten metallischen Oberflächen optimiert⁸⁸.

Wichtige Schmieröladditive werden im Folgenden vorgestellt:

- **Reibungsminderer** (englisch *friction modifiers*) verringern die Reibung durch Verringerung der Scherkräfte im Festkörperkontakt.
- **AW- und EP-Additive** (englisch für *anti-wear* und *extreme pressure*) reagieren unter mittleren und hohen lokalen Flächenpressungen zu Schutzschichten auf der Oberfläche und verhindern Kaltverschweißung. Sie sind typischerweise phosphor-, schwefel- oder chlorhaltige Verbindungen.
- **Viskositätsverbesserer** erhöhen den günstigen Anwendungsbereich des Basisöls.
- **Antioxidantien** verlangsamen die Ölalterung.
- **Korrosionsinhibitoren** verhindern die Oxidation der meist eisenbasierten Werkstoffe.
- **Dispergiermittel** sorgen dafür, dass Schmutz, Ruß- und Verschleißpartikel nicht agglomerieren; **Entschäumer** unterdrücken gleichzeitig die Schaumbildung.

Additive, welche über Physisorption, Chemisorption oder tribochemische Reaktion mit den Festkörperoberflächen interagieren (z. B. Reibungsminderer und AW/EP-Additive), wirken besonders im Grenzreibungs- und Mischreibungsgebiet, wenn Festkörper aufeinandertreffen⁷⁵. Im Reibzustand der EHD und Hydrodynamik wirken vor allem die Eigenschaften des Basisöls sowie die darauf wirkenden Additive (z. B. Viskositätsverbesserer). Einige Additive können auch mehrere Funktionen gleichzeitig übernehmen.

Bei der Betrachtung mehrerer Additive addiert sich deren Wirkung in der Regel nicht, da sie beispielsweise um die Festkörperoberfläche konkurrieren und sich gegenseitig maskieren. Die Auswahl von Additiven muss deshalb anwendungsbezogen aufeinander abgestimmt werden und basiert auf Erfahrungswissen der Hersteller.

Abbildung 13: (a) Schematische Anordnung von organischen Reibungsminderern zu einer selbst organisierten Monoschicht, dem Hardy-Modell, Bildquelle: Spikes⁸⁹ (b) Molekülstruktur von Ölsäure (c) Molekülstruktur von Glycerolmonooleat (GMO), Bildquelle: Autor

Für die vorliegende Arbeit sind die **Reibungsminderer** von Bedeutung, auf die im Folgenden noch einmal näher eingegangen wird. Neben neuen Materialkomponenten wie Nanopartikeln (momentan in Erforschung), Polymeren (seit den 1990ern) und organischen Molybdän-Verbindungen (seit den 1980ern) sind organische Reibungsminderer (englisch *organic friction modifiers* - OFM) seit 1918 bekannt und in Anwendung⁸⁹.

Ihre Wirkungsweise beruht auf einem Molekül mit einer polaren Endfunktion und einer nicht polaren Alkylkette⁹⁰. Das polare Ende ist in der Lage sich an die, beispielsweise durch Oxidation, ebenfalls polare Metalloberfläche anzulagern. Lagern sich viele Moleküle nebeneinander an, bildet sich ein geordneter Film, bei dem die nichtpolaren Ketten senkrecht zur Oberfläche stehen. Die sogenannte selbstorganisierende Monoschicht (englisch **self-assembled monolayer**, auch **SAM**) schützt die Oberfläche vor Festkörperkontakt und erlaubt das Abgleiten der Molekülen aufeinander mit geringer molekularer Wechselwirkung. Dieses Funktionsmodell wird auch das **Hardy-Modell** genannt und ist in Abbildung 13 a dargestellt.

Die ersten und sehr wirkungsvollen OFMs waren freie Fettsäuren (z. B. die Ölsäure, Abbildung 13 b). Sie konnten einfach aus Tierfetten und Pflanzenölen gewonnen werden, wurden aber aufgrund der starken Oxidationsneigung und Korrosionswirkung durch Amine, Amide und Ester ersetzt⁸⁹. Ein technisch weit verbreiteter Reibungsminderer auf Fettsäurebasis ist **Glycerolmonooleat (GMO)**, welcher ein Monoester der Ölsäure mit Glycerol darstellt (Abbildung 13 c). Er wird großtechnisch mittels Hydrolyse aus Pflanzenölen (Triester) gewonnen und in technischer Reinheit mit Verunreinigungen aus Diestern, Glycerol, freien Fettsäuren und Wasser eingesetzt.

2.2.6 Tribologische Prüfung

Angeht die enorme ökonomischen und ökologischen Bedeutung ist es notwendig, tribologische Prozesse zu bewerten, um sie gezielt verbessern zu können. Da technische Systeme und ihre Einsatzbedingungen gewöhnlich sehr komplex sind und Verschleißerscheinungen meist erst nach längerer Betriebszeit auftreten, ist der Aufwand für eine tribologische Analyse unter Realbedingungen unverhältnismäßig hoch. Alternativ werden deshalb auch einfachere, universelle Modellsysteme zur Prüfung verwendet, welche mit geringeren Kosten und Aufwand tribologische Prozesse abstrahiert abbilden können.

Es ist aber zu berücksichtigen, dass tribologische Kenngrößen immer eine Systemeigenschaft sind. Die Erfahrung zeigt, dass es ein nicht zu vernachlässigendes Risiko gibt, dass trotz sorgfältig angepasster Modellsysteme die so ermittelten Ergebnisse nicht auf komplexe Anwendungsfälle übertragen werden können.

Die Einordnung tribologischer Prüfung kann in sechs Kategorien vorgenommen werden und ist in Abbildung 14 dargestellt. Sie reicht von einem Betriebsversuch bzw. Feldversuch (Kategorie I) über Prüfstandsversuche mit Baugruppen (Kategorie III) zum stark abstrahierten Modellversuch mit einfachen Probekörpern (Kategorie VI). Je höher die Kategorie, desto geringer ist die abgebildete Komplexität. Damit geht geringerer Aufwand, aber auch eine geringere Übertragbarkeit einher.

Kategorie	Art des Versuches Beanspruchungskollektiv		Systemstruktur	
I	Betriebs- bzw. betriebsähnliche Versuche	Betriebsversuch (Feldversuch)	Originalbauteile	komplette Maschine / komplette Anlage
II		Prüfstandsversuch mit kompletter Maschine oder Anlage		komplette Maschine / komplette Anlage
III		Prüfstandsversuch mit Aggregat oder Baugruppe		komplettes Aggregat / Baugruppe
IV	Versuche mit Modellsystem	Versuch mit unverändertem Bauteil oder verkleinertem Aggregat •	Modellproben	herausgelöste Bauteile / verkleinertes Aggregat
V		Beanspruchungsähnlicher Versuch mit Probekörpern		Teile mit vergleichbarer Beanspruchung
VI		Modellversuch mit einfachen Probekörpern		einfache Probekörper

Aufwand
Komplexität
Übertragbarkeit

Abbildung 14: Kategorien der Verschleißprüfungen nach GfT Arbeitsblatt 7⁸⁰

Ein für die Kategorien V und VI häufig genutztes Modellsystem ist eine Anordnung mit einer Ebene gegen die eine Kugel oder ein abgerundeter Körper in oszillierender oder kontinuierlicher, z. B. rotierender, Bewegung läuft. Vorteilhaft ist, dass mittels Hertzscher Theorie die Flächenpressung im Kontakt über die Normalkraft und die Krümmung des Gegenkörpers gut abgeschätzt werden kann. Da sich Prüfkörper wie Scheiben, Zylinder und Kugeln einfach herstellen lassen bzw. als Normteile verfügbar sind, können über eine solche Geometrie vergleichsweise einfache und gut kontrollierbare Bedingungen geschaffen werden.

Tabelle 9: Eigenschaften häufiger Kontaktgeometrien und deren Vor- und Nachteile für Modellversuche

Anordnung	Ebene/Kugel	Ebene/Zylinder	Ebene/Ebene
Nominelle Kontaktgeometrie	Punkt	Linie	Fläche
Typisch erzielte Flächenpressung	Sehr hoch 500...2000 MPa	Moderat 100...500 MPa	Gering < 100 MPa
Änderung der Flächenpressung bei Verschleiß	Fällt stark ab	Fällt etwas ab	Keine
Platzbedarf auf Prüfkörpern	Gering	Moderat	Hoch
Konformität	Sehr gut, technisch einfach umsetzbar	Mäßig, Gefahr von Verkippsfehlern und Kantenläufer, z. B. kardanische Aufhängung notwendig	Schwierig, Planparallelität schwer realisierbar, hohe Verkippsgefahr mit lokal stark überhöhter Spannung

Eine oft verwendete Kontaktgeometrie für Modellversuche ist die Ebene/Kugel-Anordnung, weiterhin ist auch Ebene/Zylinder und Ebene/Ebene gebräuchlich. Sie unterscheiden sich insbesondere bezüglich der erzielbaren Flächenpressung und der Einfachheit der Anwendung, welche in Tabelle 9 als Übersicht dargestellt sind.

Die Ebene/Kugel-Anordnung lässt sich besonders einfach umsetzen. Die Prüfkörper sind z. B. als Kugellagerkugeln sehr preiswert verfügbar. Die im Kontakt erzielte Flächenpressung ist aber vergleichsweise hoch und lässt sich aufgrund technischer Randbedingungen nicht beliebig weit absenken, weil die Kugelgröße nicht beliebig gesteigert werden kann und die Empfindlichkeit der Messung von Normal- und Tangentialkraft begrenzt ist.

Neben der Normalkraft zur Kontrolle der Flächenpressung lassen sich in Mess- und Prüfsystemen meist auch Bewegungsgrößen, Temperatur, Schmierstoffzufuhr und Umgebungsparameter kontrollieren, sodass tribologische Prüfungen in einem weiten Parameterfeld vorgenommen werden können, wie es beispielsweise für Grundlagenuntersuchungen notwendig ist.

2.2.7 Tribologie von Schichtsystemen

Beschichtungen erlauben es, die Bauteileigenschaften an Oberfläche und im Kern mittels unterschiedlicher Werkstoffe unabhängig voneinander zu verändern und beanspruchungsgerecht zu optimieren. Für tribologische Prozesse sind hier vor allem reibungs- und verschleißmindernde Beschichtungen interessant, deren geänderte Eigenschaften gegenüber dem Substrat sich folgendermaßen auswirken:

- Härtere Oberflächen verringern den abrasiven Verschleiß.
- Glattere Oberflächen verringern die Reibung und den abrasiven Verschleiß.
- Steifere Oberflächen führen zu einer geringeren elastoplastischen Anpassung der Kontakte und damit zu höheren lokalen Flächenpressungen.
- Unterbindung von Metall/Metall-Kontakten bei Festkörperkontakt durch inerte Beschichtung verhindert adhäsiv bedingte Reibwertspitzen und Fressverschleiß. Daraus kann eine höhere Toleranz gegenüber Schmierfilmversagen und Mangelschmierung resultieren.
- Die Beschichtung bringt ein neues chemisches Element in das Tribosystem ein, welches zu vor- oder nachteilhaften Reaktionen mit dem Gegenkörper und Schmierstoffadditiven führen kann.
- Änderung der Wärmeleitfähigkeit gegenüber dem Substrat verändert den Wärmehaushalt und beeinflusst die Viskosität des Öls im Schmierpalt.

Aus den prinzipiellen Strategien zur Reibungsminimierung⁹¹ lassen sich für harte, glatte und gegenüber Metall inerte Beschichtungen, wie z. B. ta-C-Schichten, die folgenden zwei Konzepte ableiten, welche auch in Abbildung 15 dargestellt sind.

Verringerung der Reibung im Grenz- und Mischreibungsgebiet

- Weniger Verhakung durch glattere Oberflächen
- Vermeidung von Metall/Metall-Adhäsion durch reaktionsträge Kohlenstoffschicht

Verringerung der Reibung im EHD/Hydrodynamik-Gebiet

- Verwendung von niedrigviskosen Ölen (niedrigere innere Reibung)⁸⁴
- Die Verschleißneigung in dem zu höheren Geschwindigkeiten verschobenen Mischreibungsgebiet wird durch die verschleißbeständige Beschichtung kompensiert

Abbildung 15: Reibungsminderungsstrategien und deren Einfluss auf die Stribeck-Kurve mit den Bereichen (I) Grenzreibung, (II) Mischreibung und (III) Flüssigkeitsreibung. Gegenüber dem Ausgangszustand (schwarzer Kurve) verschieben niedrigviskose Öle (roter Kurvenast) die Kurve nach rechts, sodass die Reibung bei hohen Geschwindigkeiten vermindert, bei niedrigen aber erhöht wird. Schmierstoff-Additive (grüner Kurvenast) verringern die Reibung im Festkörperkontakt.

Weitere wichtige Aspekte in tribologischen Schichtsystemen sind:

- Geringe oder fehlende Plastizität verändert das Einlaufverhalten und modifiziert oder unterbindet die Bildung von tribologisch induzierten Umwandlungsbereichen, den sogenannten «Dritten Körper»^{92,93} oder die notwendige Einglättung technischer Oberflächen⁶⁴.
- Für die Erschließung des Potenzials von Beschichtungen kann eine einseitige Beschichtung ausreichend sein⁵⁵.
- Schmierstoffe und deren Additive sind oft auf Stahloberflächen optimiert und die Wechselwirkung mit amorphen Kohlenstoffschichten noch nicht ausreichend erforscht⁹⁴. Prinzipiell ist eine Anpassung auch für Beschichtungen möglich^{95,96}, sie wird allerdings kaum genutzt. Der Grund ist, dass in vielen Anwendungen (teil)beschichtete und unbeschichtete Kontakte mit einem gemeinsamen Schmierstoff (z. B. Motoröl) betrieben werden, wo der Schutz der Stahl/Stahl-Kontakte höhere Priorität hat.

2.3 Superlubricity

2.3.1 Geschichte, Definition und aktuelle Bedeutung

Anfang der 1970er Jahre fanden die ersten Arbeiten aus der Sowjetunion zu Reibversuchen im Vakuum statt, bei denen unter Teilchenbeschuss «*superlow friction*» mit $\mu < 0,002$ beobachtet wurde, unter anderem auch mit Polymeren und Molybdän(IV)-sulfid (MoS_2)⁹⁷.

Erst nach längerer Zeit, im Jahr 1990, postulierten Hirano und Shinjo anhand eines theoretischen Modells ein tribologisches System inkommensurabler atomar glatter Flächen, bei welchem die Reibung «fast verschwindet»⁹⁸. In den folgenden Jahren nahmen sich mehrere Forschergruppen diesem Thema an. Im Jahr 1993 wurde von Martin et al. für MoS_2 im Vakuum erneut ein extrem niedriger Reibungskoeffizient von $\mu = 0,002$ nachgewiesen⁹⁹. 2004 zeigte Erdemir et al. verschwindend geringe Reibung für eine a-C:H-Beschichtung in einer Stickstoffatmosphäre¹⁰⁰. Technisch hohe Relevanz, da an Atmosphäre, hatte im Folgejahr die Entdeckung äußerst

geringer Reibung für eine ta-C-Beschichtung mit Schmierung mit einem Ester-additiviertem PAO-Öl von Kano et al.¹⁰¹. Viele weitere tribologische Systeme folgten noch^{102,103}.

In Anlehnung an die physikalischen Phänomene Supraleitung und Suprafluidität, etablierte sich für einen Zustand besonders geringer Reibung der Begriff *Superlubricity* seit 1993 weitestgehend als englischer Fachbegriff. Gelegentlich findet man auch *superlow friction* beziehungsweise *superlubric*. Die Übersetzungen «Supraschmierfähigkeit» und «Supraschmierung» wird teilweise im deutschsprachigen Kontext verwendet.

In Abgrenzung zu Supraleitung und Suprafluidität tritt Superlubricity aber nicht mit einem materialabhängigen Schwellwert ein; die Reibung verschwindet auch nicht vollständig. Vielmehr handelt es sich um eine Systemgröße, deren Bereich willkürlich festgelegt wird und an keinen physikalischen Effekt gekoppelt ist¹⁰⁴.

Abbildung 16: Das gestiegene Interesse am Phänomen Superlubricity lässt sich an der Anzahl der Publikationen mit dem Stichwort *superlubricity* oder *superlow friction* im Dokument belegen. Die Anzahl der Publikationen mit den Stichworten im Titel ist jedoch vergleichsweise gering. Datenbasis: Datendienst *Google Scholar*, Suchabfrage am 10.04.2018 und 27.02.2019 ohne Zitate und Patente

Nach mehr als 25 Jahren ist die Anzahl wissenschaftlicher Aufsätze zum Thema Superlubricity immer noch überschaubar und auf wenige Forschergruppen begrenzt. Die Arbeiten haben meist Grundlagencharakter und eine Übertragung eines Gleitreibungskoeffizienten von $\mu < 0,01$ in die Anwendung ist bislang noch nicht gelungen.

Die Anzahl wissenschaftlicher Aufsätze, die *superlubricity* oder *superlow friction* bei der Abfrage mit der Meta-Fachdatenbank *Google Scholar* im Titel tragen, betrug bis einschließlich 2016 weniger als 25 pro Jahr (Abbildung 16). Beiträge zu anderen Reibungsminderungsstrategien, z. B. mit Suchwort *DLC* oder *low viscosity* im Titel, erreichen mehr als die 100-fache Trefferanzahl.

Das außerordentlich hohe Potenzial und das steigende Interesse zur Energieeinsparung hat das Thema Superlubricity in den vergangenen Jahren jedoch stärker in den Fokus gerückt, was sich beispielsweise in der Menge der Erwähnungen

(Abbildung 16), in ersten hochspezifischen internationalen Konferenzen¹⁰⁵, Patenten¹⁰⁶, Büchern¹⁰⁷, aktuellen Reviews^{102,103}, als auch in öffentlich geförderten, industrienahen Projekten ausdrückt¹⁰⁸.

2.3.2 Definition und Einteilung

Als Grenzwert für Superlubricity wird allgemein ein pauschaler Reibkoeffizient von $\mu < 0,01$ angenommen^{101,109}. Martin et al. differenzieren weiter mit $\mu < 0,04$ für die Grenzreibung und $\mu < 0,01$ für die Flüssigkeitsreibung¹¹⁰ und berücksichtigen die unterschiedliche Natur der Reibregime. In beiden Fällen liegen die Werte deutlich unter denen, die in klassisch ölgeschmierten Metallkontakten erreicht werden. In Ergänzung dazu wird der Bereich $0,01 < \mu < 0,1$ als **ultralow friction (ultra-niedrige Reibung)** bezeichnet¹⁰¹.

Die bislang erforschten Superlubricity-Systeme aus der Literatur werden unter anderem hinsichtlich Umgebungsmedium, Reibungsregime, Flächenpressung und Wirkmodell unterschieden^{102,103}.

Umgebungsmedium: Superlubricity-Eigenschaften in Vakuum und technischen Atmosphären, oft mit Festkörperschmierstoffen, werden unter **solid superlubricity** oder **structural superlubricity** zusammengefasst. Treten sie mit einem flüssigen Schmierstoff auf, spricht man von **liquid superlubricity**¹⁰⁵. Der Begriff **green superlubricity** wird als unwissenschaftliches Schlagwort verwendet, wenn es sich bei dem Schmierstoff um umweltverträgliche, schwefel- und phosphorfreie Schmierstoffe auf Pflanzenölbasis handelt¹¹⁰, wie beispielsweise Rizinusöl¹¹¹.

Reibungsregime: Eine Beurteilung der tribologischen Eigenschaft eines geschmierten Systems erfordert idealerweise eine Betrachtung der gesamten Stribeck-Kurve. Nicht immer ist die Schmierspalthöhe messbar oder berechnet, sodass eine Zuordnung des Reibungsregimes manchmal nur abgeschätzt werden kann.

Sehr niedrige Reibungskoeffizienten wurden systemabhängig aber sowohl für die Grenzreibung¹¹², Mischreibung¹¹³, *Thin-Film-Lubrication*¹¹⁴ als auch die Flüssigkeitsreibung¹¹⁵ gemessen.

Flächenpressung: Die Flächenpressung im tribologischen Modellkontakt variiert wie in der technischen Anwendung über mehrere Größenordnungen.

Im unteren Bereich werden bei $p < 1$ MPa z. B. Experimente mit Atomkraftmikroskopen¹¹² oder großen Kontaktflächen durchgeführt. Im oberen Bereich werden $p > 1000$ MPa in Kugel/Scheibe-Paarungen erreicht¹¹⁶.

2.3.3 Funktionsmodelle und Beispielsysteme

In der Literatur finden sich mittlerweile mehrere experimentell untersuchte tribologische Systeme, welche Superlubricity aufweisen, von denen eine Auswahl in Tabelle 10 dargestellt ist. Von Bedeutung ist vor allem, dass in den letzten 20 Jahren auch Systeme mit Schmierung an Atmosphäre gefunden wurden, welche eine höhere technische Relevanz haben.

Tabelle 10: Beispiele für experimentell ermittelte tribologische Systeme mit Superlubricity-Eigenschaft

	Kontaktkörper	Schmierstoff/Umgebung	Kommentar	Autor, Jahr
a)	MoS ₂ /MoS ₂	ohne/Vakuum	$\mu < 0,002$ bei vorteilhafter Ausrichtung der Basalebenen	Dukhovskoy et al. 1976 ⁹⁷ Martin et al. 1993 ⁹⁹
b)	Grafit/Grafit	ohne/N ₂	Ausrichtung der Basalebenen entscheidend	Dienwiebel 2004 ¹¹⁷
c)	a-C:H/a-C:H	ohne/Vakuum, N ₂	$\mu = 0,003$ erzielt für H-reiche a-C:H-Schichten	Erdemir et al. 2000 ^{100,118} Donnet et al. 2001 ¹¹⁹
d)	a-C:H:Si/a-C:H:Si	ohne/N ₂	$\mu = 0,001$	Chen et al. 2017 ¹²⁰
e)	CNx/Si ₃ N ₄	ohne/N ₂	$\mu = 0,01$	Kato et al. 2003 ¹²¹
f)	Glimmer/Glimmer	NaCl-Lösung/Atmosphäre	<i>Hydration lubrication</i> auf atomar glatten Glimmer-Oberflächen, $\mu \approx 0,0002$	Raviv, Klein 2002 ¹¹²
g)	Glas/Si ₃ N ₄ oder Al ₂ O ₃ /Al ₂ O ₃	Säure + Polyalkohol/Atmosphäre oder Säure + Silikonöl/Atmosphäre, tlw. auch Vakuum	Säureunterstützte Einlaufphase zum Einglätten	Li et al. 2011, 2013, 2015 ^{115,122,123} Xiao et al. 2019 ¹²⁴
h)	Stahl/Stahl	Glycerol + 1 % Inositol/Atmosphäre	$\mu < 0,01$, Grenzreibung und hohe Flächenpressung	Matta et al. 2008 ¹²⁵
i)	Nitinol60/Stahl	Rizinusöl/Atmosphäre	Lamellare Metall-Oxyhydroxy-Strukturen	Zeng et al. 2016 ¹¹¹
j)	Stahl/Stahl oder Stahl/a-C:H	Diketone/Atmosphäre	$\mu = 0,005$, Bildung von Eisen-Chelat-Komplexen, <i>Thin Film Lubrication</i>	Amann et al. 2013 ^{52,126}
k)	ta-C/Stahl	PAO + 1 % GMO/Atmosphäre	$\mu = 0,006$ in Grenzreibung	Kano et al. 2005 ¹⁰¹
l)	ta-C/Stahl	Ethylenglycol/Atmosphäre	$\mu < 0,01$ für effektiven Reibkoeffizienten	Bachmann et al. 2018 ¹²⁷
m)	ta-C/ta-C	Glycerol/Atmosphäre		De Barros Bouchet et al. 2007 ¹²⁸ Matta et al. 2008 ¹²⁵
n)	ta-C/ta-C	Ölsäure/Atmosphäre	$\mu < 0,01$, Graphen-Oxid an Oberfläche nachgewiesen	Kano et al. 2014 ¹²⁹ De Barros Bouchet et al. 2017 ¹⁰⁹

Nachfolgend werden einige Mechanismen kurz erläutert:

- Im Fall kristalliner Festkörper tritt *solid superlubricity* auf, wenn zwei Atomebenen so aufeinander gleiten, dass ihre Gitterstruktur zueinander unvereinbar verdreht ist (engl. ***incommensurate crystal planes***). Dieser Zustand wurde vorausgesagt⁹⁸ und für typische Festschmierstoffe wie beispielsweise Grafit¹¹⁷ und MoS₂⁹⁹ nachgewiesen (Tabelle 10 a und b).
- Amorphe Strukturen (Tabelle 10 c, d und e) können auf **sehr glatten, passiven Oberflächen** aufeinander abgleiten, welche den Gegenkörper abstößt und kovalente Bindungen mit ihm verhindert. Im Fall der Beschädigung der Oberflächenpassivierung kann sich diese aus in dem Festkörper enthaltenen Elementen (z. B. H-Terminierung von a-C:H-Schichten) oder Umgebungsgas (z. B. N-Terminierung in CNx-Schichten in N₂-Atmosphäre) regenerieren, sodass sich nach Einlauf sehr glatte, passive Oberflächen bilden können. Der Zustand der Superlubricity wird in dem Fall von Gasadsorptionsvorgängen¹³⁰, z. B. durch polare Fremdgase wie Wasserdampf und Atmosphäregase gestört.

- Der Mechanismus **hydration lubrication** wird zur *liquid superlubricity* gezählt und beruht auf den besonderen Eigenschaften von Wassermolekülen und hydrierten Strukturen in engen Spalten in der Größenordnung von Nanometern. Aufgrund der starken polaren Interaktion können hohe Normallasten ertragen werden, die Scherung kann über die Wasserstoffbrückenbindungen jedoch sehr leicht erfolgen, weil die Viskosität von Wasser, anders als bei den meisten Schmierstoffen, unter Druck nicht steigt, sondern fällt¹¹².
Solche geladenen Strukturen können einfache hydrierte Metallionen (Beispiel in Tabelle 10 f), aber auch bürstenförmige Polymerstrukturen (*polymer brushes*), Liposome und organische Makromoleküle sein⁸⁵. Die beiden letzteren bilden die Grundlage für ein technisch bisher weder reproduziertes noch übertroffenes Superlubricity-System: Das biologische Gelenk¹³¹.
- Ein vermutlich ähnlicher Mechanismus führt zwischen einem Keramik- und einem Glaskörper mit einem Säure-Polyol-Gemisch als Schmiermittel zu Superlubricity (Tabelle 10 g). Die Säure trägt zum Einlauf und Ausbildung glatter Oberflächen bei. Weiterhin unterstützt sie als Protonendonator die Ausbildung geladener Oberflächen und eines wasserstoffbrückengebundenen Polyol-Wasser-Netzwerks, in welchem Scherprozesse in sehr dünnen Schmierfilmen analog *hydration lubrication* ablaufen können^{85,132}. Auch nicht wasserbasierte Schmiermittel wie Silikonöl können sehr niedrige Reibung aufweisen, wenn sehr glatte Oberflächen die Ausbildung eines sehr dünnen Schmierfilmes erlauben, wobei dieser Effekt rein geometrischer Natur ist¹³³.
- Einige Systeme bilden über tribochemische Prozesse unter Beteiligung von organischen Schmierstoffen und dem metallischen Festkörper eine glatte, strukturierte Reaktionsschicht aus (Tabelle 10 h, i und j), sodass sich ein *thin film lubrication* Zustand ausbildet. Beispiele hierfür sind die Bildung von Eisen-Chelat-Komplexen auf mit Diketonen geschmierten Stahloberflächen⁵², Aufbau von Metall-Oxyhydraten und Bildung kurzkettiger Schmierstoffmoleküle aus Rizinusöl¹¹¹ oder Glycerin¹³⁴, sowie der Einlaufprozess mit wässrigen Lösungen von Polyalkylen-Glykol⁸⁵ und Polyethylen-Glykol¹¹⁴.
- Für die Mechanismen, welche auf ta-C-Schichten zu Superlubricity führen (Tabelle 10 k bis n), gibt es verschiedene Erklärungsmodelle, welche in Kapitel 2.4.5 (Superlubricity auf ta-C) detailliert besprochen werden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es weder ein Modell noch eine Theorie gibt, welche alle bisher experimentell beobachteten Superlubricity-Phänomene zufriedenstellend beschreibt. Stattdessen gibt es eine Vielzahl von Indizien, unter anderem, dass sehr glatte Oberflächen vorhanden sein müssen oder sich durch tribologische Prozesse ausbilden. Das führt dazu, dass der Reibungszustand sich überwiegend im EHD-Bereich oder TFL-Bereich befindet oder sich dorthin verschiebt. Weiterhin sind dünne Schmierfilme oder dünne Scherbänder aus kurzkettigen Molekülen häufige Elemente, welche auf atomarer Ebene entscheidende Wechselwirkungen aufweisen.

Es besteht darin ein wesentlicher Unterschied zur Grenzreibung oder zur EHD/Hydrodynamik mit dicken Schmierfilmen aus langkettigen Molekülen. Im Kontext von Superlubricity wird experimentell kein oder nur sehr geringer Verschleiß beobachtet. Es wird argumentiert, dass die extrem geringen Scherkräfte für einen Materialabtrag nicht ausreichen^{113,120}.

2.4 Tribologische Eigenschaften von ta-C-Schichten

2.4.1 Überblick

Beschichtungen aus ta-C weisen sehr gute tribologische Eigenschaften auf. Es werden einerseits die in Kapitel 2.2.7 (Tribologie von Schichtsystemen) beschriebenen Mechanismen zur Reibungsminderung wirksam, andererseits weisen sie eine hohe Verschleißbeständigkeit auf.

Die kovalenten, diamantähnlichen Bindungen führen zu einer hohen Härte und hohen Steifigkeit. Daraus resultieren ein tendenziell höherer Abrasionswiderstand^{135,136} sowie vergleichsweise geringe Kontaktflächen mit erhöhter Flächenpressung. Kommt es auf ta-C-Oberflächen zu nennenswertem Verschleiß, können sich sehr glatte Oberflächen ausbilden⁹⁴.

Eine hohe chemische Inaktivität¹⁰⁰ und fehlende Plastizität vermindert Adhäsion mit dem Gegenkörper und Materialübertrag durch Verschweißen. Die Bildung von Karbiden mit Karbidbildnern wie beispielsweise Eisenwerkstoffen wird durch das Bestreben der nativen ta-C-Oberfläche zum Passivieren unterdrückt. Die Absättigung der Kohlenstoffatome an der Oberfläche erfolgt sowohl mit Schmierstoffen¹³⁷ als auch mit Gasen¹³⁸. Der letztere Fall ist für das günstige tribologische Verhalten im ungeschmierten Kontakt verantwortlich.

In geschmierten Kontakten kann die geringe Wärmeleitfähigkeit von amorphen Kohlenstoffschichten bedeutend werden. So ist die Wärmeleitfähigkeit von ta-C mit $3,5 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ¹³⁹ um mindestens eine Größenordnung geringer als die der technisch relevanten Metallsubstrate. Die verminderte Wärmeableitung führt bei hochbelasteten EHL-Kontakten zu einer Temperaturerhöhung, welche die Viskosität des Öles gegenüber dem unbeschichteten Fall herabsetzt und damit die Reibung reduziert^{140,141}. Dieser positive Effekt geht mit einer verminderten Tragfähigkeit des Schmierstoffs einher, welche aufgrund der geringen Adhäsionsneigung der Schicht aber akzeptabel sein kann.

Während über die vergangenen 20 Jahre ein prinzipielles Verständnis für die tribologischen Eigenschaften von amorphen Kohlenstoffschichten entstanden ist, gibt es zahlreiche Einflussgrößen im tribologischen System, deren Wechselwirkung untereinander noch kein schlüssiges Bild ergeben¹⁴². Insbesondere Parameter wie Dotierungselemente¹⁴³, Schmierstoffadditive⁸⁸ und Wasserstoffgehalt führen zu komplexen Abhängigkeiten, welche sich nicht mit dem Erfahrungswissen ölgeschmierter Stahlkontakte erklären lassen und noch großes Potenzial für Optimierung bieten.

Besonders für das Auftreten von Superlubricity gibt es noch kein befriedigendes Verständnis.

2.4.2 Eigenschaften der Oberfläche

Sämtliche tribologischen Vorgänge wechselwirken besonders mit der Oberfläche der ta-C-Schicht, die sich aber vom tieferliegenden Volumen deutlich unterscheidet. Der sp^3 -Gehalt an der Oberfläche ist geringer, da die Subplantation nur den Bereich unterhalb der Ioneneindringtiefe nachhaltig verdichtet. Diese sp^2 - und sp^1 -reiche Deckschicht ist wenige Nanometer dick und sowohl in molekulardynamischen Simulationen^{144,145} als auch in Experimenten nachgewiesen^{33,146} worden. Im makroskopischen tribologischen Kontakt dürfte sie aber schnell abgetragen werden, sodass die Wechselwirkung mit dem Volumenmaterial maßgebend ist.

Ungesättigte Kohlenstoff-Bindungen an der Oberfläche (*dangling bonds*), wie sie möglicherweise von einer Asperitenkollision erzeugt werden, können nicht dauerhaft existieren. Erzeugt man in der Simulation im Vakuum eine native ta-C-Oberfläche, bilden die ungesättigten Bindungen untereinander grafitische Ringe¹⁴⁷. In Anwesenheit von Atmosphäre oder einzelnen Gasen sättigt die Oberfläche aber mit Wasserstoff, Sauerstoff oder Hydroxyl-Gruppen ab^{109,138,148–150}. In diesem Zustand liegen ta-C-Schichten an Atmosphäre vor. Darüber hinaus finden auch Physisorption und Chemisorption anderer Moleküle an der Oberfläche statt.

Abbildung 17: Schrägdraufsicht auf eine Bruchkante einer ta-C-Schicht. Es sind kegelförmige Wachstumsdefekte mit Ursprung in unterschiedlicher Tiefe zu sehen, welche an der Oberfläche kalottenförmige Erhebungen bilden. Quelle: Autor

Untersucht man technisch relevante ta-C-Schichten aus dem Vakuumbogenverdampfen, finden sich darin Wachstumsdefekte, welche beispielsweise aufgrund von Droplets am Interface oder eingeschlossenen Grafitteilchen entstehen. Die Wachstumsdefekte verstärken die Topografie und bestehen je nach Einfallswinkel der Ionen und Abschattungseffekten aus sp^2 -reichen und sp^3 -reichen Bereichen^{14,135}. Diese inhomogenen Bereiche setzen sich bis zur Oberfläche fort und bilden dort kalottenförmige Erhebungen (Abbildung 17). Die

Wachstumsdefekte weisen lokal unterschiedliche Hybridisierungen auf und können zudem Poren und Hinterschneidungen ausbilden.

Für tribologische Anwendungen ist ein Glätten der Wachstumsdefekte wie für viele PVD-Schichten meist unverzichtbar. Die hierfür verwendeten Verfahren wurden in Kapitel 2.1.4 bereits vorgestellt und wirken mechanisch oder reaktiv auf die Oberfläche. Die Folge davon können Materialübertrag, Ausbruch von Wachstumsdefekten oder Zuschmieren der Vertiefungen mit Abriebmaterial sein. Die reale «technische Oberfläche» unterscheidet sich damit wesentlich von den ideal homogenen ta-C-Schichten aus Grundlagenuntersuchungen und Simulationen.

2.4.3 Schmierung mit konventionellen Schmierstoffen und Additiven

In Tribometertests ist die Reibung einer motorölgeschmierten ta-C/Stahl-Paarung geringer als bei einer Stahl/Stahl-Paarung^{109,151}. Darüber hinaus ist die Reibung auch geringer, je höher der sp^3 -Gehalt ist^{65,152}. Darüber hinaus ist die Reibung auf ta-C-Schichten auch generell geringer als auf a-C:H-Schichten^{56,57}.

In kommerziellen, konventionellen Motorölen sind Schmierstoffadditive enthalten, welche gezielte Reaktionen mit Stahloberflächen eingehen und auf einen Stahl/Stahl-Kontakt abgestimmt sind. Werden auch ta-C-beschichtete Komponenten in diesem Ölkreislauf geschmiert, muss die Verträglichkeit dieser Kombination gewährleistet werden, wobei aufgrund der anderen chemischen Natur der Beschichtung vorteilhafte, nachteilige oder ausbleibende Reaktionen auftreten können⁸⁹.

Diesbezüglich trat besonders der Reibungsminderer Molybdän-Dithiocarbamat (MoDTC) in den Fokus, welcher trotz Reibungsminderung zu hohem Verschleiß auf a-C:H-Schichten führte^{89,143,153,154} und damit einen Hinderungsgrund für dessen Verwendung darstellt. Untersuchungen legen nahe, dass der Schädigungsmechanismus über abrasiv wirkende Molybdänoxide oder katalytisch wirkende Molybdän-Eisen-Verbindungen stattfindet und einen unbeschichteten, eisenbasierten Gegenkörper erfordert^{153,154}. Anders als bei a-C:H-Schichten wird bei ta-C-Schichten dieser Verschleißmechanismus nicht beobachtet^{155,156}, möglicherweise weil Molybdänoxide härter sind als a-C:H-Schichten, nicht aber als ta-C-Schichten. Diese Begründung wird aber widersprüchlich diskutiert^{154,156}.

Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass MoDTC oft in Verbindung mit Zinkdialkyldithiophosphat (ZDDP) oder anderen Zink-basierten organischen Reibungsminderern verwendet wird, wobei Wechselwirkungen zwischen dem Schichttyp und den einzelnen Varianten des verschiedenartig ausgeprägten Reibungsminderers auftreten können^{89,157,158}.

Insgesamt bilden ta-C-Schichten mit Mo- und Zn-basierten Reibungsminderern komplexe tribologische Systeme, deren Mechanismen nur in Ansätzen verstanden sind⁸⁹.

2.4.4 Schmierung mit Gasen, feuchter Luft und Wasser

Im Gegensatz zu Stahl/Stahl-Kontakten funktionieren ein- und zweiseitig ta-C-beschichtete Kontakte sehr gut in feuchter Luft. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto geringer sind Reibung und Verschleiß (Abbildung 18). Bei a-C:H-Schichten ist der

Effekt hingegen umgekehrt. Dieses gegensätzliche Verhalten war Gegenstand zahlreicher Studien^{10,149,159–162} und demonstriert deutlich die Unterschiede wasserstofffreier und wasserstoffhaltiger Kohlenstoffschichten an Luft bzw. analog in Vakuum und inerten Gasen bei Betrachtung des Wasserpartialdrucks.

Als Ursache wird für ta-C-Schichten eine wirksame Oberflächenpassivierung mit OH-Gruppen aus der Luftfeuchtigkeit angenommen^{138,160}, wie sie auch auf Diamantoberflächen auftritt¹⁶². Für a-C:H-Schichten erfolgt hingegen eine intrinsische Passivierung mit Wasserstoff aus der Schicht^{100,147,150,163,164}, die Superlubricity in Vakuum und wasserfreien Gasen erlaubt, aber von Feuchtigkeit aus der Umgebung empfindlich gestört wird¹³⁰.

Auch mit Wasser und wässrigen Lösungen aus Salzen, Säuren und Basen^{162,165–167} sind Reibung und Verschleiß mit einseitiger ta-C-Beschichtung deutlich niedriger und ermöglichen den sonst unüblichen Einsatz von Wasser als Schmiermittel. Flüssiges Wasser hat dabei die gleichen tribologischen Eigenschaften wie eine sehr feuchte Atmosphäre.

Abbildung 18: Feuchteabhängiger Reibungskoeffizient von ta-C-Schichten (a) im Vergleich mit einer a-C:H-Schicht bei unterschiedlichen Wasserpartialdrücken¹⁶⁰ und (b) für ta-C/Stahl-Paarung bei unterschiedlicher relativer Feuchte¹⁶⁶. Der Zusammenhang kann mit einer exponentiellen Trendlinie präzise beschrieben werden.

Auch wenn Wasser zunächst keine tribologisch wirksamen Additive enthält, ist die Bildung von Triboreaktionsschichten (englisch *transfer layer*) ein oft beobachtetes Phänomen auf a-C:H-Schichten, welches neben Temperatur und Druck auch vom Gegenkörpermateriale abhängt und mit niedriger Reibung in Verbindung gebracht wird¹⁶⁸.

Die Datenbasis für ta-C-Schichten zu diesem Phänomen ist deutlich geringer und ein Analogieschluss zu den a-C:H-Schichten nicht angebracht. Einige Arbeiten geben an, dass ta-C-Schichten in Wasser mit Al_2O_3 -Gegenkörper keine Triboreaktionsschicht ausbildet^{165,169}, für eine ta-C/Stahl-Paarung an feuchter und trockener Luft bildet sich jedoch eine eisenoxidbasierte, kohlenstofffreie Triboreaktionsschicht¹⁵⁹.

2.4.5 Superlubricity auf ta-C

Eine Forschergruppe aus Japan untersuchte in den 2000er Jahren Wechselwirkungen von Schmierstoffadditiven und amorphen Kohlenstoffschichten. Dabei stießen Kano et al. auf das Additiv GMO, einen einfachen Fettsäureester mit Glycerol, der

größentechnisch als Emulgator und Reibungsminderer eingesetzt wird (vgl. auch Kapitel 2.2.5 und Abbildung 13 c). Schon in geringen Konzentrationen von 1 % in einem synthetischen PAO-Basisöl wurden in Tribometerversuchen mit ta-C-Beschichtung und Stahlkugel unerwartet geringe Reibkoeffizienten in Oszillation ($\mu = 0,03$) und Rotation ($\mu < 0,001$) erzielt^{101,170}. Oberflächenanalysen mit Röntgenphotoelektronen-Spektroskopie (XPS) und Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS) deuteten auf eine Hydroxylierung des Kohlenstoffs. Für a-C:H-Schichten tritt dieser Effekt nicht auf^{101,109,129} (Abbildung 19).

Abbildung 19: Reibkoeffizienten in Stribeck-Kurven-Darstellung ölsäuregeschmierter Kontakte, modifiziert nach Barros Bouchet et al.¹⁰⁹. Der Superlubricity-Zustand von $\mu < 0,01$ wird im Mischreibungsgebiet ($\lambda > 2$) nur für ta-C/ta-C-Oberflächen erreicht. Die Reibung von Stahloberflächen oder a-C:H-Oberflächen liegt immer darüber. In der Originalpublikation ist die Gleitgeschwindigkeit fälschlicherweise in (m/s) angegeben.

Die Forschungen fanden im Umfeld der Automobilindustrie statt und so führte Nissan kurz darauf ta-C-beschichtete Tassenstößel in der Serienproduktion für großvolumige Benzinmotoren ein. Mit einem speziellen ester-additivierten Motoröl^{95,96} wurden nennenswerte Reibungsvorteile erzielt, allerdings keine so niedrigen Werte wie im Labor⁵⁷.

Die genauen Mechanismen, welche zu der niedrigen Reibung führen waren unbekannt, die Bildung von SAM nach dem Hardy-Modell wie auf Stahloberflächen ist allerdings unplausibel¹⁴⁵ und konnte durch Experimente auch nicht bestätigt werden¹²⁷.

Eine bereits beteiligte Forschergruppe um Martin vom École Centrale in Lyon, Frankreich, griff das Thema auf und fand ebenfalls Superlubricity für Glycerol und andere mehrwertige Alkohole^{125,127,146,171}. Aus umfangreichen Experimenten^{145,146,172} mit deuterierten Gasen im Vakuum, Wasserstoffperoxid-Aktivierung, Molekulardynamischer Simulation (MD-Simulation) sowie Analysen mit EELS (Elektronenenergie-Verlustspektroskopie), SIMS und XPS wurde das **hydrogen bond network model** (Wasserstoffbrückenbindung-Netzwerkmodell) abgeleitet, welches aus zwei wesentlichen Schritten besteht¹¹⁰:

- a) Teilweise Zersetzung der Kohlenwasserstoff-Schmierstoffe und Bildung von Wasser im Schmierstoffgemisch

- b) Hydroxylierung der ta-C-Oberfläche, nachfolgend Bildung einer niedrigviskosen Scherschicht (*low viscosity slip plane*) aus Wassermolekülen an der nun polaren Oberfläche

Für diese Prozesse wird eine Aktivierung vermutet, da diese teilweise erst oberhalb einer bestimmten Temperatur¹⁴⁵ bzw. erst nach einer gewissen Einlaufdauer¹⁰¹ stattfinden.

Neuere Versuche mit dem Glycerol-ähnlichem Ethylenglycol, bei dem der Schmierstoff im kurzzeitig unterbrochenen Versuch durch Neuen ausgetauscht wird, erreichen ohne erneuten Einlauf niedrige Reibwerte¹²⁷.

Neuere Analysen unter Verwendung von tiefenaufgelöster XANES (*X-ray near edge spectroscopy*) an einem Superlubricity-Tribosystem mit Ölsäure-Schmierung zeigen an der Oberfläche der ta-C-Schicht Graphenoxid mit einer Dicke von nur einem Nanometer. Die teilweise oxidierte und hydroxylierte Oberfläche verhindert das kovalente Verschweißen mit dem Gegenkörper, die glatte Beschaffenheit fördert Reibung im EHL-Bereich. Es wird vermutet, dass die Doppelbindung der Ölsäure bei der Ausbildung der aromatischen Graphenoxid-Oberfläche beteiligt ist¹⁰⁹.

Solche geordneten, atomar dünnen Oberflächenstrukturen bildeten sich auch auf in passiver Atmosphäre laufenden a-C:H:Si-Schichten aus¹²⁰ bzw. können mithilfe von dispergierten Graphenoxid-Nanoflakes auf Oberflächen erzeugt¹¹³ und mittels Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) nachgewiesen werden.

Sowohl bei niedriger Reibung an feuchter Luft als auch bei Superlubricity mit GMO oder mehrwertigen Alkoholen gibt es ein prägnant gegensätzliches Verhalten von ta-C- und a-C:H-Schichten. Eine Theorie dafür könnte der Vorgang der Pandey-Rekonstruktion¹⁷³ sein, welche nur auf wasserstofffreien Kohlenstoffen stattfindet und von Wasserstoff unterbunden wird. Dieser Prozess führt unter tribologischer Beanspruchung und Anwesenheit von Wasser zur Bildung planarer, graphenähnlicher Strukturen auf der Oberfläche, welche sich durch geringe Rauheit, Steifigkeit und stabile Passivierung auszeichnen und in Simulationen zu deutlich abgesenkter Reibung geführt haben¹⁷⁴.

2.4.6 Rehybridisierung und Grafitisierung

Seit einiger Zeit werden bei Kohlenstoffschichten Rehybridisierungsprozesse nahe der Oberfläche diskutiert, welche mittels EELS, Energiegefilterter Transmissionselektronenmikroskopie (EFTEM) und molekulardynamischer (MD) Simulation untersucht werden.

Nach tribologischer Beanspruchung wird übereinstimmend an der Oberfläche eine amorphe Schicht mit erhöhtem Anteil von sp²-hybridisierten Kohlenstoffatomen gefunden, die aus ursprünglich sp³-hybridisierten Kohlenstoff umgewandelt wurde. Die Dicke der sogenannten TPT-Schicht (*tribo-induced phase transformation*) beträgt einige zehn Nanometer oder mehr und wurde in ta-C-Schichten¹⁷² (Abbildung 20), grobkörnigem Diamant¹⁷⁵ und nanokristallinem Diamant^{138,176} beobachtet. Andere Autoren messen auf ta-C- und a-C:H-Schichten mittels spektroskopischer Reflektometrie umgewandelte Bereiche mit bis 200 nm Dicke, welche die Reibeigenschaften beeinflussen¹⁷⁷. Auch ein Härteabfall einer ta-C-Oberfläche nach

starkem Verschleiß konnte mittels Nanoindentation mit einem rußbeladenem Motoröl³¹ und in einem ungeschmierten System¹⁷⁸ nachgewiesen werden.

Mittels MD-Simulation wurden solche Rehybridisierungsvorgänge bereits für Diamant¹⁷⁶ und ta-C^{137,179,180} als Folge von Scherung dargestellt. Aus der verminderten Härte wird abgeleitet, dass die umgewandelte Oberfläche schneller abgeschert werden kann und damit schneller verschleißt. Allerdings ist noch nicht geklärt, ob die Rehybridisierung mit experimentell beobachteten spezifischen Verschleißprozessen in Verbindung steht, oder ob sie ein generelles Einlaufphänomen für sp^3 -reiche Kohlenstoffoberflächen ist^{120,150}.

Abbildung 20: EFTEM-Darstellung einer ca. 50 nm dicken sp^2 -reichen umgewandelten Deckschicht sowie baumartiger Bereiche, welche auf eine tribologische Beanspruchung der ta-C-Schicht zurückgeführt werden¹⁷².

Aus Raman-spektroskopischen Untersuchungen von tribologisch beanspruchten Schichtoberflächen wird manchmal deren Grafitisierung (*graphitization*) abgeleitet. Dieser Interpretation liegt zugrunde, dass sich dabei der D-Peak gegenüber dem G-Peak erhöht. Hierfür wird meist das Peakhöhenverhältnis I_D/I_G herangezogen.

Eine harte ta-C-Schicht weist aufgrund der vollständig amorphen Struktur nur den G-Peak im Raman-Spektrum auf. Das Auftreten des D-Peaks auf einer ta-C-Schicht ist deshalb ein sicheres Zeichen für eine strukturelle Veränderung.

Weichere Schichten, insbesondere a-C- und a-C:H-Schichten besitzen aufgrund teilgeordneter sp^2 -Cluster im nativen Zustand einen D-Peak, welcher nach struktureller Modifikation durch thermischen oder mechanischen Energieeintrag ebenfalls größer wird. Eine Verringerung des Peakhöhenverhältnisses I_D/I_G entspricht einer Abnahme grafitisch geordneter Bereiche und ist an sich unwahrscheinlich.

Zahlreiche Arbeiten nutzen Raman-Spektroskopie und diskutieren Veränderungen des Peakhöhenverhältnisses an amorphen Kohlenstoffschichten.

Bei starkem Verschleiß in einem geschmierten ta-C/Stahl-Kontakt kann ein D-Peak festgestellt werden^{50,51}, der aber nicht zwangsläufig mit einer niedrigen Reibung verbunden sein muss⁵⁰. In ähnlichen Arbeiten wird nach starker tribologischer Beanspruchung ein Abfall der Härte beobachtet, das jedoch im Widerspruch zu dem ebenfalls beobachteten verminderten D-Peak steht³¹. Der gleiche Autor kommt in

einer anderen Arbeit zu dem Ergebnis, dass sich D-Peak und Härte der ta-C-Schicht nicht geändert haben¹³⁵.

In a-C:H/Stahl-Kontakten wird sowohl die Zunahme als auch die Abnahme des D-Peaks in Abhängigkeit verschiedener Additive beschrieben¹⁵⁴.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Rehybridisierungsprozesse an tribologisch beanspruchten ta-C-Oberflächen stattfinden können, deren Ursache und Wirkung mangels unterschiedlicher Test- und Charakterisierungsbedingungen aber nicht ausreichend verstanden sind.

In einigen Arbeiten wird der voreilige Schluss gezogen, dass die niedrigen Reibeigenschaften der Oberfläche auf die «grafitisierte» Oberfläche zurückzuführen sind^{142,162,181,182}. Allerdings handelt es sich bei dem Prozess nur um eine Zunahme von sp^2 -hybridisierten Bindungen in der nach wie vor amorphen Struktur, und bestenfalls um die Bildung von teilstrukturierten Bereichen (*nano clustering*), welche den D-Peak verstärken⁴⁶. Eine atomar planare Struktur mit aufeinander abscherenden Kristallebenen des Graphits wird nicht erzeugt. Die Rehybridisierung amorphen Kohlenstoffs als ein Mechanismus der vorteilhaften Feststoffschmierung wird deshalb von verschiedenen Autoren in Frage gestellt^{120,174,175,183}. Stattdessen handelt es sich bei der Rehybridisierung eher um ein begleitendes Phänomen tribologischer Beanspruchung¹³⁸.

Im tribologischen Kontext sollte «Grafitisierung» präzise diskutiert werden, um herauszustellen, dass es sich dabei um nanoskalige Ordnungsvorgänge handelt, aber keine makroskopischen, grafitähnlichen Eigenschaften erzeugt werden. Zur Vermeidung einer irreführenden Assoziation kann auch der Begriff «Clusterbildung» verwendet werden.

2.4.7 Verschleiß - Größenordnung und Mechanismen

Eine differenzierte und quantifizierte Betrachtung der Verschleißmechanismen von ta-C-Schichten erfordert die Berücksichtigung der vielen verschiedenen tribologischen Einflussfaktoren. Ein Vergleich der experimentellen Arbeiten wird durch die breite Variation der tribologischen Bedingungen und die oft unzulängliche Beschreibung der Schicht- und Oberflächeneigenschaften erschwert.

Insbesondere die Unterscheidung von kontinuierlichem Verschleiß und strukturellem Versagen des Schichtsystems ist nicht trivial, da eine Identifizierung des Mechanismus anhand des Schadensbildes nach fortgeschrittenem Eingriff häufig nicht mehr möglich ist und beide Mechanismen auch wechselwirken.

Ein kontinuierlicher Abtrag kann beispielsweise durch Abrasion oder chemischen Verschleiß auftreten (Abbildung 21 a und d). Das impliziert, dass das Schichtsystem die Belastung überhaupt ertragen kann und seine Funktion, z. B. als tribologische Beschichtung erfüllen kann. Weiterhin ist eine Abschätzung der Lebensdauer möglich.

Abbildung 21: Beispiele für einige Verschleiß- und Schädigungsphänomene von ta-C-Schichten: (a) Abrasion mit harten Partikeln im zyklisch beanspruchten Reibkontakt, (b) spontane wurmartige Delamination vom Substrat, (c) Abrasion und Delamination in Folge von zyklischer Belastung, (d) chemischer Verschleiß mit sehr glatten Oberflächen und Fehlstellen mit ausgebrochenen Wachstumsdefekten, (e) Zerrüttung der Beschichtung mit Zugrissen und teilweiser Delamination infolge hoher Scherkräfte, (f) gemeinsame plastische Verformung von Substrat und ta-C-Schichten nach zyklischer Rollbeanspruchung, Quelle: Fraunhofer IWS

Ein strukturelles Versagen kann beispielsweise durch spontane oder ermüdungsbedingte Delamination, kohäsives Versagen in der Schicht oder plastisches Versagen des Substrats entstehen (Abbildung 21 b, c, e und f). Ursache ist oft ein mangelhaftes oder unpassend dimensioniertes Schichtsystem, welches die Belastung nicht sicher ertragen kann.

Eine Wechselwirkung der Fälle ist möglich, beispielsweise wenn eine Schicht aufgrund tiefer Riefenbildung oder fortgeschrittenem Schichtabtrag spontan delaminiert oder wenn eine partielle Delamination harte Schichtfragmente in den Kontakt emittiert und nachfolgend zu verstärkter Abrasion führt (Abbildung 21 c).

Im Folgenden wird nun der kontinuierliche Verschleiß betrachtet. In Tabelle 11 sind exemplarisch Ergebnisse aus Modellversuchen mit Gleitbeanspruchung zusammengetragen. Im Vergleich der tribologischen Systeme wird deutlich, dass sich die Experimente hinsichtlich Systemstruktur und Beanspruchungskollektiv erheblich unterscheiden. Die umgesetzte Reibarbeit, das Produkt aus Gleitweg und Normalkraft, umfasst fünf Größenordnungen, die Gleitgeschwindigkeit drei Größenordnungen, sodass keine vergleichbaren tribologischen Zustände mehr vorliegen.

Die Arbeiten lassen sich hinsichtlich des Zwischenmediums in drei Gruppen einteilen, für die jeweils allgemein gültige Tendenzen abgeleitet werden können:

- **Luft und Gase** (Tabelle 11 h-m): Der Schichtverschleiß liegt in den trocken laufenden Systemen überwiegend im Bereich von $k = 1 \cdot 10^{-6} \text{ mm}^3/(\text{N} \cdot \text{m})$ bis $k = 1 \cdot 10^{-7} \text{ mm}^3/(\text{N} \cdot \text{m})$. Wasserdampf und Gegenkörpermaterial haben einen großen Einfluss (siehe auch Kapitel 2.4.4). Im Fall trockener Atmosphären bzw. erhöhter Temperatur kann der Verschleiß deutlich höher sein (i, l, m). Passiv agierende Gegenkörper, wie beispielsweise Stahl oder Al_2O_3 , sowie hohe Luftfeuchtigkeit tragen zu einem geringeren Schichtverschleiß bei (h, j, l).
- **Wasser** (Tabelle 11 f, g): Der Schichtverschleiß ist sehr niedrig und erreicht $k < 1 \cdot 10^{-9} \text{ mm}^3/(\text{N} \cdot \text{m})$. In der Oszillation ist er nicht mehr¹⁶⁹ oder nur mit langen Gleitwegen¹⁶⁶ zu ermitteln.
- **Ölbasierte Schmierstoffe** (Tabelle 11 a-e): Die diskutierten Daten haben angesichts der zu erwartenden Anwendung im Verbrennungsmotor jeweils einen eisenbasierten Gegenkörper sowie eine erhöhte Prüftemperatur. Der experimentell ermittelte Schichtverschleiß erreicht in einigen Prüfkombinationen wiederholt hohe Werte von $k = 1 \cdot 10^{-7} \text{ mm}^3/(\text{N} \cdot \text{m})$ (b, c, e), in zwei Fällen auch extrem hohe (d) und extrem niedrige Werte (a). Auch innerhalb einer Messserie einer Arbeit unterscheidet sich der Verschleiß um zwei Größenordnungen (a, b, k). Gemessen daran, dass Ölschmierung der Wasserschmierung üblicherweise überlegen ist, Luftfeuchtigkeit aus dem Reibkontakt verdrängt wird und keine verschleißwirksame Wechselwirkung zwischen ta-C-Schicht und Schmierstoffadditiven erwartet wird, sind sowohl Betrag als auch Streuung des Schichtverschleißes unerwartet hoch. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass geringer Verschleiß vor allem mit volladditivierten Motorenölen auftritt (a, b, e), ein um Größenordnungen höherer Verschleiß mit unadditivierten PAO-Basisölen (b, c) oder fettsäurebasierten Schmierstoffen (d, e).

Luft, Gase und Wasser als Schmierstoff für ta-C-Schichten weisen in sich ähnliche Verschleißraten auf, welche sich mit mechanischen Prozessen gut erklären lassen. Sie werden nachfolgend in Kapitel 2.4.8 beschrieben.

Ölbasierte Schmierstoffe können zu sehr viel komplexeren Wechselwirkungen mit ta-C-Schichten führen, für welche tribochemische Prozesse vermutet werden, die in Kapitel 2.4.9 diskutiert werden.

Tabelle 11: Zusammenstellung von Verschleißexperimenten mit ta-C-Schichten aus der Literatur (a-d, f-m) und Einordnung der in dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse (e). Der Verschleißkoeffizient wird nur für den beschichteten Prüfkörper angegeben, im Fall der ta-C/ta-C-Paarung (i) nur für den Grundkörper.

Grundkörper / Gegenkörper	Zwischenmedium	Temperatur / °C	Verschleißkoeffi- zient ta-C / mm ³ /(N·m)	Bewegung	Flächen- pressung / MPa	Größe Ge- genkörper / mm	Gleitge- schwindigkeit / m/s	Gleitweg / m	Normal- kraft / N	Quelle
a) Gusseisen / ta-C	Motoröl 5W30	80	$2 \cdot 10^{-11}$	Rotation	244	Zylinder	1	3600	16,7	Mabuchi et al. ³¹
	Motoröl 5W30 + Ruß	80	$2 \cdot 10^{-9}$			Ø 5 x 5		3600		
	Motoröl 5W30	130	$1 \cdot 10^{-9}$					7200		
	Motoröl 5W30	80	$2 \cdot 10^{-10}$					3600		Mabuchi et al. ¹³⁵
b) Stahl (HSS) / ta-C	PAO, unadditiviert	110	$1 \cdot 10^{-07}$	Oszillation	540	Ø10	0,035	300	5	Héau et al. ⁹⁴
Stahl (HSS) / a-C:H	PAO, unadditiviert		$2 \cdot 10^{-09}$							
Stahl (HSS) / ta-C	PAO + 1 % GMO		$3 \cdot 10^{-09}$							
Stahl (HSS) / ta-C	Motoröl 5W30		$5 \cdot 10^{-10}$							
c) Stahl (S 6-5-2) / ta-C	PAO6, unadditiviert	110	$1 \cdot 10^{-07}$	Oszillation	900	Ø 10	0,05	35	5	Lafon-Pl. et al. ¹⁸⁴
d) (t)a-C / Stahl (X105CrMo17)	Sonnenblumenöl	50	$4 \cdot 10^{-05}$	Oszillation	1070	Ø 10	0,64	2304	39	Al Mahmud et al. ⁵¹
	Kokosfett		$9 \cdot 10^{-05}$							
e) ta-C / Stahl (100Cr6)	Ölsäure	80	$1 \cdot 10^{-07}$	Oszillation	1160	Ø 10	0,1	360	50	Diese Arbeit
	Motoröl 5W30, Glycerin		$< 1 \cdot 10^{-09}$							
f) ta-C / Al ₂ O ₃	Wasser	RT	$< 1 \cdot 10^{-09}$	Oszillation	920	Ø 10	0,004	273	5	Ronkainen et al. ¹⁶⁹
g) ta-C / Stahl (X5CrNiMo17-12-2)	Wasser	RT	$1 \cdot 10^{-10}$	Oszillation	680	Ø 10	0,1	22680	10	Schwan ¹⁶⁶
h) ta-C / Stahl (100Cr6)	Luft, 2 % rF	RT	$6 \cdot 10^{-08}$	Oszillation	1000	Ø 10	0,02	1000	40	Weihnacht et al. ¹⁵⁹
	Luft, 95 % rF	RT	$5 \cdot 10^{-09}$					2500		
i) ta-C / ta-C	Argon, 50 % rF	RT	$9 \cdot 10^{-08}$	Oszillation	517	Ø 3	0,003	6	0,5	Konicek et al. ¹³⁸
	Argon, 1 % rF		$2 \cdot 10^{-04}$							
j) ta-C / Al ₂ O ₃	Luft (rF ohne Angabe)	RT	$6 \cdot 10^{-09}$	Oszillation	-	-	-	120	5	Zhang et al. ¹⁸⁵
k) ta-C / 100Cr6	Luft (rF ohne Angabe)	RT	$6 \cdot 10^{-08}$	Oszillation	680	Ø 10	0,02	216	10	Schulz et al. ¹⁸⁶
ta-C / WC-Co			$2 \cdot 10^{-08}$							
l) ta-C / Si ₃ N ₄	Luft (rF ohne Angabe)	RT	$1 \cdot 10^{-07}$	Oszillation	680	Ø 10	0,008	40	10	Wäsche et al. ¹⁸⁷
		200	$3 \cdot 10^{-06}$							
ta-C / Stahl (100Cr6)		RT	$5 \cdot 10^{-09}$							
		200	$2 \cdot 10^{-07}$							
m) ta-C / Si ₃ N ₄	Luft, 40 % rF	RT	$8 \cdot 10^{-09}$	Rotation	410	Ø 8	0,031	94	1	Deng et al. ¹⁸³
		300	$6 \cdot 10^{-08}$							

2.4.8 Mechanisch dominierte Verschleißmechanismen

Bei der Bewertung von Abrasion, Oberflächenzerrüttung und Adhäsion als Verschleißursachen einer ta-C-Schicht müssen folgende Aspekte diskutiert werden:

- Die Schichthärte bestimmt den **Abrasionswiderstand** und ergibt sich aus dem sp^3 -Gehalt der Schicht¹³⁵. Bedingt durch den variablen sp^3 -Anteil kann die Härte einen großen Bereich von 40 bis 85 GPa annehmen, wobei berücksichtigt werden muss, dass selbst „weiche“ ta-C-Schichten mit 40 GPa Härte immer noch härter sind als die meisten Materialien.
- Abscheidetechnologie, Plasmafilterung, Probenrotation und Schichtdicke haben Einfluss auf die Anzahl, Größe und Dichte von **Wachstumsdefekten** an der Oberfläche. Diese tragen wesentlich zur Rauheit bei und wirken stark abrasiv auf den Gegenkörper¹⁸⁶.
- Raue ta-C-Schichten erfordern deshalb in der Regel eine nachgelagerte **Glättung**, welche verfahrensabhängig eine zusätzliche thermische und mechanische Beanspruchung darstellt. Die Wachstumsdefekte können abgetragen und abgeschert werden. Sie können auch beim Glätten oder unter tribologischer Belastung ganz ausbrechen und Löcher hinterlassen, welche nachfolgend auch durch loses Material wieder zugeschmiert werden können.
- Die entstehenden Löcher stellen in der Regel keine erhebliche strukturelle Schwächung der Schicht da, weil die Wachstumsdefekte sowieso nur eine sehr geringe Anbindung an die restliche Schicht haben. Löcher sind trotzdem bevorzugter Ort für die Entstehung und Ausbreitung von Rissen.
- Geschieht die Anbindung der ta-C-Schicht an das Substrat durch unzulängliche Haftvermittlerschichten oder Beschichtungsfehler, kann es bei einmalig überkritischer oder zyklisch unterkritischer Last zur Ablösung der Schicht (**Delamination**) kommen, welche sich durch druckeigenstanzungsinduzierte Aufwölbung an Schichtdefekten und Schichträndern ankündigen kann.
- Über Delamination von Schichtteilen und Ablösung von Wachstumsdefekten aus sowohl ungeglätteten als auch geglätteten Oberflächen können harte ta-C-Partikel in den Kontakt abgegeben werden. Sie erzeugen abrasiven Verschleiß^{135,188}.

Sie können weiterhin beim Überrollen zu lokaler Spannungsüberhöhung führen, welche eine ermüdende oder überkritische Beanspruchung von Schicht, Haftschicht oder Substrat zur Folge hat (**Oberflächenzerrüttung**) und eine Delamination verursachen oder verstärken kann. Da das Schadensbild der Delamination im Kontakt von fortschreitender Abrasion zerstört wird, lässt sich bei fortgeschrittenem Reibvorgang die Ursache unter Umständen nicht mehr feststellen.

- Im Fall einseitiger Beschichtung findet Abrasion meist am üblicherweise weicheren Gegenkörper statt. Im Fall beidseitiger Beschichtung kann es auch zu verstärktem Verschleiß an den ta-C-Schichten kommen.

2.4.9 Tribochemische Prozesse

Die Tribochemische Reaktion nach Czichos und Habig⁷⁵ geht von Reaktionen der Oberflächen mit Umgebung oder Zwischenstoff aus, wobei sich die Festigkeit der Oberfläche ändern sowie passive und reaktive Zonen ausbilden können. Gemäß dieser Definition, welche stark an metallischen Reibpartnern ausgerichtet ist, finden solche Prozesse aber de facto in jedem tribologischen System statt.

Die hier im Kontext von ta-C-Schichten diskutierten tribochemischen Prozesse haben gemeinsam, dass sie zu einer erheblichen Veränderung von Reibung und Verschleiß führen, indem sie die aus dem mechanischen Verständnis resultierenden Vorgänge beeinflussen.

Tribochemische Vorgänge werden von einigen Autoren bereits im Kontext niedriger Reibung^{101,109,145,146} und erhöhtem Verschleiß^{94,151,184} vermutet.

In Vorarbeiten des Verfassers¹⁵¹ kam es in mit Biodiesel geschmierten Kontakten zu einem plötzlichen Abfall der Reibung von Anfangs $\mu > 0,1$ auf $\mu < 0,04$, der sowohl spontan als auch temperaturaktiviert erfolgte. Weiterhin schien die Kontaktpressung den Verschleiß erheblich zu beeinflussen. Vergleichbare Ergebnisse wurden in mit Ethylenglycol geschmierten Kontakten erzielt¹²⁷.

In anderen Arbeiten mit GMO-Schmierung verringerten höhere Temperaturen die Reibung erheblich. Der Effekt dauerte an, wenn die Temperatur wieder abgesenkt wurde¹⁷⁰. In Verschleißuntersuchungen mit künstlich gealtertem Motoröl, welches dafür mit Industrieruß versetzt wurde, stieg der Verschleiß stark an³¹ (Tabelle 11 a). Weitere Arbeiten beobachteten eine Wartezeit bis zum spontanen Reibungsabfall mit GMO¹⁰¹, Glycerol¹⁴⁶ und PAO⁹⁴.

In einigen Arbeiten wird die Rolle des metallischen Gegenkörpers herausgearbeitet^{50,184,188,189}. So tritt bei Schmierung mit PAO⁵⁰ oder Rapsöl¹⁸⁹ höherer Verschleiß an der harten ta-C-Schicht auf, wenn sie gegen einen Stahlgegenkörper läuft als gegen eine gleichartige ta-C-Schicht. Im Zusammenhang mit hohem Verschleiß von ta-C mit PAO-Schmierung wird eine Kohlenstoffdiffusion in den Gegenkörper diskutiert, welche von dessen Affinität und Karbidbildung abhängt. Er ist ausgeprägt für einen Stahlgegenkörper, aber nicht präsent, wenn dieser mit nichtkarbid-bildenden Metallen beschichtet wird¹⁸⁴.

Ein verschleißassoziiertes, temperaturaktivierter Mechanismus der Kohlenstoffdiffusion wurde außerdem für einen PAO-geschmierten a-C:H/Stahl-Kontakt beschrieben¹⁸⁸.

Mehrere Autoren berichten, dass eine Reibungsabsenkung und Verschleißerhöhung für ta-C-Schichten deutlich ausgeprägter ist als für a-C:H-Schichten. So tritt Superlubricity mit GMO- und Ölsäure-Schmierung auf ta-C auf, nicht jedoch auf a-C:H^{65,101,109} (Abbildung 19). Bei Schmierung mit einem reinen PAO-Basisöl tritt bei ta-C um den Faktor 50 höherer Verschleiß auf, als auf a-C:H⁹⁴ (Tabelle 11 b), obwohl es deutlich härter ist.

Der Unterschied könnte auch hier in der intrinsischen Absättigung von a-C:H liegen, welche die durch Scherprozesse entstehenden *dangling bonds* schnell absättigt^{100,147,150,163} und die auf ta-C-Schichten beobachtete Reaktivität verhindert.

Einige Arbeiten kommen jedoch auch zu dem Schluss, dass fettsäurebasierte Schmierstoffe sich verschleißmindernd auswirken. Beispielsweise wird bei Zugabe von Ölsäure in das Pflanzenöl zur künstlichen Alterung in einem a-C/Stahl-System ein absinkender Verschleiß beobachtet¹⁸¹. In einem anderen untersuchten ta-C/Stahl-System sinkt der Verschleiß, je mehr ungesättigte -C=C-Bindungen im Pflanzenöl sind⁵¹.

Biogene Schmiermittel wie GMO und Ölsäure sind fettsäurebasierte Substanzen, an deren reaktiven Molekülgruppen eine Vielzahl charakteristischer Reaktionen stattfinden können. Bedeutend ist vor allen die Oxidation, welche über radikalische Prozesse an den Doppelbindungen auftritt. Die Oxidation verläuft oft über metallaktivierte Katalyse und führt zu vielfältigen Reaktionen wie Addition, Kettenbruch und Sättigung⁸⁶. Ein weiterer üblicher Mechanismus führt über Hydrolyse zur Aufspaltung der Esterbindungen.

Häufige Reaktionsprodukte sind kurzkettige Aldehyde, Epoxi-Verbindungen und freie Fettsäuren⁸⁷.

Bei der Untersuchung von Stahl/Stahl-Kontakten mit Fettsäuremethylestern (typischerweise Biodiesel) mit Zugabe von freien Fettsäuren wurden unter erhöhter Temperatur und erhöhtem Druck eisenoxiddkatalysierte tribochemische Reaktionen nachgewiesen, indem charakteristische -COOH und -C=C-Molekülgruppen aus dem Ausgangsschmierstoff verschwinden^{190,191} und planare sp²-Strukturen an der Oberfläche ausgebildet werden.

Den experimentellen Arbeiten stehen nur wenige Modell-Simulationen zum tribochemischen Verhalten von ta-C-Schichten gegenüber. MD-Simulationen an einem ungeschmierten ta-C/ta-C-Kontakt zeigen nach Festkörperkontakt das Abscheren linearer, sehr instabiler Kohlenstoffketten. Die werden durch Oxidation abgetrennt und verlassen als Kohlenstoffdioxid das System^{164,192}.

In einem mit Fettsäuren geschmierten ta-C/ta-C-System konnte gezeigt werden, dass ungesättigte Fettsäuren Kohlenstoffpartikel im Schmierstoff passivieren, sodass diese nicht mehr zurück in die ta-C-Oberfläche eingearbeitet werden, sondern stattdessen den Schmierstoffspalt verlassen können. Gesättigte Fettsäuren hingegen passivieren Kohlenstoffpartikel nicht, sodass Partikel nicht abtransportiert werden können¹⁹³. Dieser Mechanismus setzt voraus, dass Partikel aus der ta-C-Schicht entstehen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass mehrere Arbeiten eine Wechselwirkung von Schmierstoffen mit ta-C-Schichten beschreiben, welche über Zeit oder Temperatur aktiviert werden und deren Reib- und Verschleißigenschaften sich teilweise bei Erreichen eines Schwellwertes stark oder sprunghaft ändern. Ohne diese Prozesse im Detail verstanden zu haben, sind damit charakteristische Merkmale chemischer Reaktionen gegeben.

3. Arbeitsziele

Die Arbeit soll die bislang in der Literatur nur ansatzweise und widersprüchlich beschriebenen Phänomene der Superlubricity und des zum Teil unerwartet hohen Verschleißes auf ta-C-Schichten mit fettsäurebasierten Schmierstoffen untersuchen und systematisieren.

Sie orientiert sich dabei an folgenden Fragen:

1. Gibt es abweichend von abrasivem Verschleiß weitere Verschleißmechanismen, welche die teilweise hohen Verschleißraten in der Literatur erklären können?
2. Wenn ja, welche Umstände führen dazu?
3. Welche Umstände führen zu Superlubricity?
4. Warum spielen fettsäurebasierte Schmierstoffe, wie beispielsweise GMO, bei Reibung und Verschleiß eine besondere Rolle?
5. Welche besondere Rolle spielen Rehybridisierungsvorgänge?
6. Warum wird bei erhöhtem Verschleiß manchmal eine verminderte Reibung beobachtet?

Basierend auf breit angelegten experimentellen Versuchsreihen mit einheitlicher Systematik wird der Einfluss der einzelnen Systemkomponenten untersucht, welche für das Auftreten dieser Phänomene verantwortlich sind. Unter anderem werden dabei Grundkörper, Gegenkörper, Temperatur, Schmiermittelchemie, Oberflächenzustand und Flächenpressung betrachtet.

Zur Untersuchung wird ein oszillierendes Kugel-Scheibe-Modelltribometer verwendet, welches ein tribologisches System im Bereich der Grenzreibung ausbildet und besonders die Wechselwirkung von ta-C und Schmierstoff abbildet. Zur Beurteilung wird eine quantitative Beschreibung von Reibung, Verschleiß und Hybridisierungszustand durchgeführt.

Im Ergebnis dieses experimentellen Ansatzes sollen wesentliche Einflussfaktoren für die besonderen tribologischen Eigenschaften von ta-C-Schichten auf der Basis einer einheitlichen Systematik beschrieben werden.

4. Experimentelle Methoden

4.1 Tribologische Prüfung

Die tribologischen Prüfungen werden ausgehend von Referenz-Versuchsparametern systematisch variiert. Die Komponenten und Systemgrößen des untersuchten Modellsystems werden nachfolgend einzeln beschrieben.

4.1.1 Prüfkörpergeometrie und Flächenpressung

Für jede tribologische Prüfung wird ein Prüfkörperpärchen, bestehend aus einer Ebene und einer kugelförmigen Gegenfläche verwendet. Oft bezeichnet man diese Geometrie als einen Punktkontakt, aus dem realelastischen Verhalten ergibt sich jedoch eine Kontaktfläche.

Der Krümmungsradius R der kugelförmigen Gegenfläche bestimmt neben der Normalkraft F entscheidend die Flächenpressung im initialen Kontakt. Mithilfe der Hertzschen Kontakttheorie¹⁹⁴ lässt sich der Kontaktradius a

$$a = \left(\frac{3FR}{4E^*} \right)^{1/3} \quad \text{Gleichung 12}$$

und der maximale Druck in der Mitte des Kontaktgebietes p_0 abschätzen.

$$p_0 = \left(\frac{6FE^{*2}}{\pi^3 R^2} \right)^{1/3} \quad \text{Gleichung 13}$$

Die auf die gesamte Kontaktfläche wirkende mittlere Flächenpressung p beträgt:

$$p = \frac{2}{3} p_0 \quad \text{Gleichung 14}$$

Die elastischen Eigenschaften der Kontaktsituation ergeben sich aus den Querkontraktionszahlen ν und den Elastizitätsmoduln E der Körper 1 und 2 gemäß Gleichung 15.

$$\frac{1}{E^*} = \frac{1 - \nu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2} \quad \text{Gleichung 15}$$

Durch Variation von Radius der kugelförmigen Gegenfläche und Normalkraft lässt sich die Flächenpressung in einem breiten Bereich einstellen. Die doppellogarithmische Darstellung des Zusammenhangs in Abbildung 22 zeigt aber das Dilemma der modellhaften Versuche auf. Mit einem Kugel-Scheibe-Kontakt lassen sich vergleichsweise kleine Flächenpressungen von unter 500 MPa schlecht erreichen, da entweder die Kugeln sehr groß und schwer werden oder die Normalkräfte sehr klein. Beide Zustände sind technisch nur begrenzt sinnvoll umsetzbar.

In der Standardkonfiguration des verwendeten tribologischen Prüfgeräts werden Kugeln mit einem Durchmesser von 10 mm verwendet. Diese erzeugen bei einer Normalkraft von 50 N eine vergleichsweise hohe Flächenpressung von über

1.000 MPa. Nahe der Kontaktzone kann plastisches Fließen unter diesen Umständen nicht immer ausgeschlossen werden. Auf jeden Fall sind die verformten Volumina jedoch klein und auch für die aufgebrachte Schicht unkritisch. Bei Verschleiß vergrößert sich die Kontaktfläche, sodass die Flächenpressung dann abnimmt und sich keine über die Versuchsdauer konstante Flächenpressungen erzeugen lässt. Von Vorteil ist jedoch, dass durch die breite Verwendung von Kugellagern mit Normmaßen eine wirtschaftliche und breite Verfügbarkeit von Kugeln mit vielen typischen Kugellagerwerkstoffen gegeben ist.

Abbildung 22: Mittlere Flächenpressung eines Ebene-Kugel-Kontakts in Abhängigkeit von Krümmungsradius und Normalkraft. Die beiden in dieser Arbeit untersuchten Kontaktsituationen mit $R = 5 \text{ mm}$ und $R = 100 \text{ mm}$ bei jeweils $F = 50 \text{ N}$ sind durch Punkte gekennzeichnet.

Da die Untersuchung geringer Flächenpressungen ein notwendiges Ziel dieser Arbeit ist, kommen eigens gefertigte Prüfkörper in Form von Zylinderstiften ($d = 10 \text{ mm}$, $l = 10 \text{ mm}$) zum Einsatz, welche einseitig eine ballige Stirn mit einer definiert geringen Krümmung von $R = 100 \text{ mm}$ aufweisen. Sie können anstelle der Standardkugel verwendet werden und erreichen bei der gleichen Normalkraft von 50 N eine mittlere Flächenpressung von 157 MPa . Die Fertigung einer so geringen definierten Krümmung ist schwierig, die dadurch entstehenden hohen Toleranzen können jedoch in Kauf genommen werden, da diese sich bei den großen Radien nur gering auf die Flächenpressung auswirken.

Für Kugel und Zylinderstift sind die Toleranzen der Krümmung und die resultierenden Schwankungen der mittleren Hertzschen Pressung und des Kontaktradius in Tabelle 12 zusammengestellt.

Die über die Hertzsche Theorie abgeschätzte Flächenpressung gilt nur für den statischen Kontakt vor Versuchsbeginn. Mit Beginn der Relativbewegung der beiden Prüfkörper kommt es zu Verschleiß, bei dem sich die Krümmung vermindert und die maximale Hertzsche Pressung abnimmt. An kugelförmigen Gegenkörpern vergrößert

sich die Kontaktfläche bei stärkerem Verschleiß, sodass die Flächenpressung mit fortschreitendem Experiment verringert wird. Für die Kugeln ist der Effekt meist recht ausgeprägt, sodass über die Versuchsdauer die Flächenpressung auf 50 % und weniger absinkt und keine konstanten Versuchsbedingungen erreicht werden. Für die Zylinderstifte mit balliger Stirn kommt es auch bei Verschleiß zu keiner wesentlichen Veränderung der Kontaktfläche, sodass die Flächenpressung über die Versuchsdauer relativ konstant ist.

Tabelle 12: Mittlere Flächenpressung, Kontaktradius und deren Toleranzen für die beiden verwendeten Gegenkörper Kugel und Zylinderstift mit balliger Stirn. Die Berechnungen basieren auf einer Stahl/Stahl-Werkstoffpaarung mit den elastischen Konstanten $E = 213 \text{ MPa}$ und $\nu = 0,29$ sowie einer Normalkraft von $F = 50 \text{ N}$.

Geometrie	Kugel - Ebene	Kugel - Ebene
Oberer Prüfkörper	Kugel	Zylinderstift m. balliger Stirn
Krümmungsradius R / mm	$5,000 \pm 0,0027$	100 ± 25
Mittlere Pressung p / MPa	$1157,41 \pm 0,42$	157 ± 27
Kontaktradius a / μm	$117,26 \pm 0,02$	318 ± 27

Der ebene Prüfkörper hat die Form einer Scheibe mit einem Durchmesser von 24 mm und einer Höhe von 6,9 mm. Abbildung 23 zeigt die in dieser Arbeit verwendeten Prüfkörper.

Abbildung 23: Von links nach rechts abgebildet sind die in dieser Arbeit verwendeten Prüfkörper Zylinderstift mit balliger Stirn, Kugel und Scheibe. Die Prüfflächen von Stift und Scheibe sind mit ta-C beschichtet.

4.1.2 Werkstoffe und Beschichtungen

Im Regelfall werden alle Prüfkörper aus dem Stahl 100Cr6 gefertigt, auf $60 \pm 2 \text{ HRC}$ gehärtet und die Prüfflächen poliert, sodass die Rauheit $Ra < 0,05 \mu\text{m}$ erreicht. Die Beschichtung wird auf die Prüfflächen aufgebracht. Zum Einsatz kamen a-C-Schichten, ta-C-Schichten sowie einkristalline Diamantplättchen, welche auf Scheiben unter Anpassung der Gesamthöhe aufgeklebt wurden.

Obwohl sich Kugeln prinzipiell einseitig beschichten lassen, sind die aufgrund der hohen initialen Flächenpressung und dem resultierenden Schichtversagen für die tribologische Modellprüfung nicht geeignet.

Darüber hinaus wurde der Einfluss des Gegenkörpermateri- als anhand verschiedenartiger Kugelwerkstoffe untersucht. Eine Zusammenfassung der für die jeweiligen Prüfkörper verwendete Grundmaterialien und Beschichtungen ist in Tabelle 13 dargestellt.

Tabelle 13: Übersicht der Prüfkörper, Grundmaterial und Beschichtungen

Geometrie	Scheibe	Kugel	Zylinderstift mit balliger Stirn
Position	Unten	Oben	Oben
Grundmaterial	100Cr6	100Cr6 Aluminium Aluminiumoxid Polypropylen	100Cr6
Beschichtung, Oberflächen	unbeschichtet a-C:H a-C ta-C Diamant (einkristallin)	unbeschichtet	unbeschichtet ta-C

Beschichtungen aus a-C und ta-C erfolgten mittels LaserArcTM-Verfahren unter Verwendung eines seriennahen Beschichtungssystem, welches aus einer Kohlenstoff-Plasmaquelle mit Filter (LAM500F) und einer kommerziellen Beschichtungsanlage (DREVA600) bestand. Zur Vorbereitung der Beschichtung wurden die Teile nasschemisch gereinigt, getrocknet, zeitnah in die Vakuumkammer verbracht und dort auf einem Halter montiert, welcher mithilfe eines Planetengetriebes zweifach rotierte.

Mit Beginn des Prozesses fand eine weitere Oberflächenreinigung mit Argon-Ionenätzen mittels einer Hohlkathoden-Plasmaquelle statt. Anschließend wurde eine Haftvermittlerschicht aus Chrom mit einer Dicke von etwa 100 nm mit Magnetronspattern aufgebracht.

Die Abscheidung der amorphen Kohlenstoffschicht fand mit einer Beschichtungsrate von circa 1 µm pro Stunde bis zu einer Schichtdicke von höchstens 5 µm statt. Der sp³-Anteil der amorphen Kohlenstoffschicht wurde über die Ionenenergie und Temperatur gezielt eingestellt und über die Messung von E-Modul oder Härte nachgewiesen.

Zur schnellen und zerstörungsfreien Messung des E-Moduls der Schicht kam standardmäßig die Spektroskopie von laserinduzierten akustischen Oberflächenwellen⁵⁶ (kommerzielles LAwave®-System) zum Einsatz.

Komplementär erfolgte die Messung der Schichthärte mittels instrumentierter Eindringprüfung, wofür entweder ein UNAT-System der Firma ASMEC oder ein ZHN-System der Firma ZwickRoell zum Einsatz kam. Beide Messsysteme sind sich bezüglich Kalibrierung, Messung und Auswertung sehr ähnlich und deshalb gut vergleichbar.

Zur Härtemessung wurde ein Berkovich-Indenter bis zu einer Höchstkraft von 100 mN beaufschlagt, wobei das QCSM-Verfahren (*quasi continuous stiffness method*) zur Messung bei verschiedenen Eindringtiefen zur Anwendung kam.

Beide mechanischen Kennwerte stimmten gemäß der Beziehung $E \approx 10 \cdot H$ (siehe Kapitel 2.1.5) gut überein.

Die Differenzierung der in dieser Arbeit verwendeten wasserstofffreien Kohlenstoffschichten erfolgt über den E-Modul der Schicht in Gigapascal als tiefergestellter Index. Sie umfassen amorphe Kohlenstoffschichten (a-C₁₄₀ mit $E = 140$ GPa) bis hin zu tetraedrisch amorphen Kohlenstoffschichten (ta-C₇₇₀ mit $E = 770$ GPa), die gemäß Gleichung 4 jeweils einen sp³-Gehalt von 4 % bzw. 97 % aufweisen.

Die Schichtdicke wurde mittels Kalottenschliffverfahren in Anlehnung an DIN EN ISO 26423 bestimmt. Es kam eine Hartmetallkugel mit 20 mm Durchmesser und eine diamanthaltige Suspension zum Einsatz.

Alle amorphen Kohlenstoffschichten hatten trotz Plasmafilterung eine für tribologische Anwendung in Gleitreibungskontakten zu hohe Rauheit. Sie wurden deshalb geglättet, um Partikel und Wachstumsdefekte so gut wie möglich zu entfernen.

Der Standardglättungsprozess war ein konventionelles Läppen mit Diamantsuspension, welches sich gut für plane Oberflächen eignet. Er kam, sofern nicht anders erwähnt, für alle beschichteten Prüfkörperoberflächen zur Anwendung. Eine alternative Glättungsmethode bestand aus einem Bürsten mit Drahtbürsten³⁰ und wurde für einige Experimente vergleichend untersucht. Mit beiden Verfahren kann auf den geglätteten Oberflächen Spiegelglanz erreicht werden.

Die Rauheitsmessung erfolgte mittels taktiler Tastschnittmethode (ISO 3274, ISO 4288) und einer Diamantspitze mit Spitzenradius von $r = 2 \mu\text{m}$ sowie einem Grenzwellenfilter von $l_c = 80 \mu\text{m}$. In der Regel wurde eine Rauheit von $R_a < 20 \text{ nm}$ für alle amorphen Kohlenstoffschichten erreicht.

Tabelle 14: Eigenschaften der untersuchten Beschichtungen und Oberflächen im Vergleich. Aufgeführt sind Schichtdicke aus Kalottenschliffverfahren, Härte aus Nanoindentation, E-Modul aus akustischer Oberflächenspektroskopie und sp³-Anteil abgeschätzt nach Gleichung 4.

Schicht	Schichtdicke / μm	Härte / GPa	E-Modul / GPa	sp ³ -Anteil / %
Stahl, 100Cr6	-	9	220	-
a-C ₁₄₀	2,6	15	140	4
ta-C ₄₂₀	2,8	45	420	52
ta-C ₄₃₀	3,7	40	430	53
ta-C ₆₂₀	3,6	Nicht gemessen	620	78
ta-C ₆₅₀	3,1	70	650	83
ta-C ₇₇₀	2,6	Nicht gemessen	770	97
a-C:H	2,8	25	240 ⁽¹⁾	-
Diamant, einkristallin	> 1000	~100 ⁽²⁾	1050 ⁽²⁾	100 ⁽²⁾

(1) Aus Nanoindentation statt L_A Wave

(2) Theoretischer Wert, nicht gemessen

Ergänzend zu amorphen Kohlenstoffschichten wurden auch eine a-C:H-Schicht und Diamantoberflächen tribologisch untersucht.

Die a-C:H-Schicht stammt aus einem kommerziellen PA-CVD-Prozess und weist eine Härte von ca. 25 GPa auf, was einem Wasserstoffgehalt von circa 20 % entspricht¹⁹⁵. Aufgrund des Wachstumsmechanismus ist die Oberfläche bereits ausreichend glatt und muss nicht zusätzlich geglättet werden.

Die Herstellung der einkristallinen Diamantscheiben erfolgte mit einem Mikrowellenplasma in einer H₂/CH₄-Atmosphäre bis zu einer Dicke von reichlich 1 mm^{196,197} mit anschließendem Läppen auf eine Rauheit von $Ra < 10$ nm. Die Diamantscheiben wurden dann auf einen Stahlprüfkörper plan aufgeklebt, sodass die so entstandene Prüffläche {100}-Orientierung besaß.

Als Referenzoberflächen wurden außerdem auch unbeschichtete Stahlscheiben mit der polierten Ausgangsoberfläche verwendet. Eine Übersicht über alle untersuchten Oberflächen und Beschichtungen auf den Scheiben mit Schichtdicke und mechanischen Eigenschaften findet sich in Tabelle 14.

Die Verwendung der Zylinderstifte mit balliger Stirn erfolgte entweder mit polierter Stahloberfläche oder analog zu den Scheiben mit ta-C-Beschichtung und Glättung. In Kugelgeometrie kamen neben den Standardkugeln aus Stahl 100Cr6 auch Kugeln aus Aluminium, Aluminiumoxid und Polypropylen zur Untersuchung.

4.1.3 Verwendete Schmiermittel

Die Wechselwirkung der verschiedenen Oberflächen mit den Schmiermitteln wurde anhand systematisch variiert Substanzen untersucht.

Tabelle 15: Übersicht über die in der Arbeit verwendeten Schmiermittel, deren Reinheit und die Anzahl der charakteristischen Molekülgruppen.

Name	Formel	Reinheit	C _n	-OH	-C=C-	-COOH-	-COOR	Bezug
Ölsäure	C ₁₇ H ₃₃ COOH	99 %	18	-	1 (cis)	1	-	Alfa Aesar
Elaidinsäure	C ₁₇ H ₃₃ COOH	90 %	18	-	1 (trans)	1	-	Alfa Aesar
Stearinsäure	C ₁₇ H ₃₅ COOH	98 %	18	-	-	1	-	Alfa Aesar
Glycerol-Monooleat (GMO)	C ₁₇ H ₃₃ COOC ₃ H ₅ (OH) ₂	~40 %	18	2	1 (cis)	-	1	Sigma Aldrich
Ölsäuremethyl-ester	C ₁₇ H ₃₃ COOCH ₃	> 99 %	18	-	1 (cis)	-	1	Merck
Rapsöl	z. B. (C ₁₇ H ₃₃ COO) ₃ C ₃ H ₅	-	z. B. 3x18	Spuren	2-3 (cis)	Spuren	3	Supermarkt
Octadekan	C ₁₈ H ₃₈	99 %	18	-	-	-	-	Alfa Aesar
Glycerol	C ₃ H ₅ (OH) ₃	> 98 %	3	3	-	-	-	Roth
Motoröl VP1	Castrol	-	-	-	-	-	-	Castrol

Im Fokus dieser Arbeit stehen Schmierstoffe, welche aus Pflanzenölen gewonnen werden können. Deren Grundlage sind **Fettsäuren**, welche aus einem linearen Kohlenwasserstoffmolekül, häufig mit Kettenlänge 18 (C18), sowie einer endständigen Säuregruppe (COOH) bestehen. Die aliphatische Kette der Fettsäure enthält oft ein oder mehrere ungesättigte Doppelbindungen. Fettsäuren treten in der Natur in der Regel nicht als freie Fettsäuren auf, sondern im Pflanzenöl in Form von

Triglyceriden, welche einen Ester aus einem Glycerol mit drei Fettsäuren entspricht. Durch Hydrolyse und Umesterung kann ein Triglycerid in seine Bestandteile zerlegt und technisch genutzt werden. Eine Übersicht der in dieser Arbeit verwendeten fettsäurebasierten Moleküle und deren charakteristischen Funktionen ist in Tabelle 15 dargestellt und wird im Folgenden besprochen:

- Die **Ölsäure** als Ausgangspunkt für die systematische Variation ist eine einfach ungesättigte C18-Fettsäure mit der Carboxylgruppe (COOH) und der Doppelbindung (C=C) in der charakteristisch abgewinkelten cis-Konfiguration, welche in vielen Pflanzenölen in sehr hohem Anteil enthalten ist.
- Die **Elaidinsäure** ist ein Isomer der Ölsäure und hat die Doppelbindung in geradliniger trans-Konfiguration.
- Die **Stearinsäure** ist ebenfalls eine C18-Fettsäure, besitzt jedoch keine ungesättigten Bindungen.
- **Glycerol-Monooleat (GMO)** ist ein Ester (COOR) aus einer Ölsäure und einem Glycerol. Letzteres besitzt noch zwei verbleibende Hydroxylgruppen (OH). GMO entsteht, wenn von einem Triglycerid durch Hydrolyse zwei Fettsäuren abgetrennt werden. Der Stoff wird großtechnisch mit geringer Reinheit als Reibungsminderer und Lebensmittelemulgator eingesetzt.
- **Ölsäuremethylester** ist ein Ester aus Ölsäure und Methanol und stellt den Hauptbestandteil von Biodiesel dar.
- Das in dieser Arbeit untersuchte **Rapsöl** ist ein raffiniertes Speiseöl. Es besteht im Wesentlichen aus Triglyceriden, wobei die Ölsäure mehr als die Hälfte der Fettsäuren ausmacht¹⁸⁹.

Zur Einordnung der beobachteten Effekte werden **Referenzsubstanzen** untersucht:

- **Glycerol** (Propan-1,2,3-triol) ist ein dreiwertiger Alkohol (OH) mit großtechnischer Verwendung. Es ist einer der wenigen Stoffe, für den neben GMO auch Superlubricity beschrieben und untersucht wurde (siehe auch Kapitel 2.4.5).
- **Octadekan** ist ein unverzweigtes Alkan mit einer Kettenlänge von 18 Kohlenstoffatomen. Es hat keine weiteren organischen Gruppen und dient somit als direkte Referenz für alle C18-Fettsäuren.
- Das voll additivierte **Motoröl** Castrol VP-01 auf Mineralölbasis wurde in die Testreihen mit aufgenommen, um den Stand der Technik abzubilden. Es enthält keine MoDTC-Reibungsminderer und entspricht der Klassifizierung 0W30.

In bereits besprochenen Arbeiten zur Reibungsreduzierung auf ta-C-Schichten mit GMO^{50,65,101} wurde es als Additiv in einem synthetischen Basisöl wie PAO untersucht. Vorversuche zeigten jedoch eine zusätzliche, hier unerwünschte Wechselwirkung von PAO und GMO, wie sie bereits in der Literatur ähnlich beschrieben wurde, weshalb GMO direkt ohne Verdünnung im Basisöl getestet wurde.

GMO findet eine breite Anwendung als Reibungsminderer und Lebensmittelemulgator, wo es mit einer technischen Reinheit von 40 % verwendet wird. Der Rest wird vom Hersteller nicht spezifiziert und besteht vermutlich aus

Ausgangs-, Zwischen- und Reaktionsprodukten der nicht vollständig abgelaufenen Reaktion, wie beispielsweise Di- und Triglyceriden.

Für die Gaschromatografie wird GMO auch mit hoher Reinheit (99%) in kleinen Mengen hergestellt. Vorversuche zeigten aber ein kein abweichendes Verhalten, weshalb aus Gründen der Anwendungsnähe, Vergleichbarkeit mit der Literatur und Kosteneffizienz GMO mit technischer Reinheit verwendet wurde.

4.1.4 Aufbau und Funktion des Tribometers

Für die Experimente wurde ein Tribometer vom Typ *SRV4* der Firma *Optimol Instruments* mit dem Standardaufbau für die Oszillation verwendet, welches dem translatorischen Prüfgerät nach DIN 51834-1:2010-11 entspricht.

Abbildung 24: Experimentierkammer des SRV-Prüfgerätes mit (a) der Kugel, (b) der Scheibe, (c) der Normalkraftaufbringung, (d) Bügel zum Aufbringen der Tangentialbewegung sowie (e) Heizeinheit im Probestisch.

Die Experimentierkammer des Prüfgerätes ist in Abbildung 24 dargestellt. Es wird hierbei der obere Prüfkörper über eine von einem Stellmotor vorgespannte Feder mit einer definierten Normalkraft beaufschlagt und über einen Schwingspulen-Linearmotor in horizontaler Richtung in Oszillation versetzt.

Der untere Prüfkörper kann über eine im Probestisch angebrachte Heizung temperiert werden. Der obere Prüfkörper wird nicht aktiv temperiert, es wird aber davon ausgegangen, dass er sich in der Kontaktstelle vergleichbar erwärmt.

Der Schmierstoff kann entweder nur am Anfang oder kontinuierlich in den Kontakt gebracht werden. Der Kontakt kann dabei nur mit einem kleinen Meniskus benetzt sein oder in einem Schmierstoffbad eingetaucht werden.

Aufgrund der Reibkräfte erfährt der untere Prüfkörper eine Beschleunigung, welche über je einen Piezosensor an den beiden Auflagern des Probentisches gemessen wird. Über eine geräteintern hinterlegte Funktion wird den Beschleunigungswerten eine Reibkraft zugeordnet. Dieses Messprinzip hat im Gegensatz zu Dehnmessstreifen den Vorteil, dass es auch für hohe Schwingfrequenzen geeignet ist, eine hohe Steifigkeit aufweist und über einen sehr großen Tangentialkraftbereich funktioniert. Es besteht aber auch der Nachteil, dass die Kalibrierung des Systems nicht mit einfachen Totlasten erfolgen kann, sondern dynamisch durchgeführt werden muss. Die vom Gerätehersteller vorgeschriebene Kalibrierung erfolgt mithilfe zweier Referenzprüfkörper (Kugel und Scheibe aus Stahl 100Cr6) mit definierter Oberflächenrauheit, einem definierten Prüfül sowie einem festen Parametersatz, welche nach einer Einlaufzeit von einer halben Stunde einen konstanten Reibwert von $\mu = 0,123 \pm 0,005$ aufweisen muss.

Diese Prozedur weist neben den genannten Vorteilen jedoch auch Schwächen auf:

- Die zu kalibrierende Beschleunigung ist eine komplexe Ergebnisgröße, welche unter anderem von Schwingweite, Schwingfrequenz, Temperatur und Normallast abhängen, welche als fehlerfreie Eingangsgrößen angenommen und vorher unabhängig kalibriert werden müssen.
- Der aus dem bei der Kalibrierung zu erreichende Reibwert von $\mu = 0,123 \pm 0,005$ entspricht einer zulässigen systematischen Abweichung von circa $\pm 4\%$. Dazu kommt erfahrungsgemäß auch ein zufälliger Fehler in gleicher Größenordnung, sodass der Gesamtfehler vergleichsweise hoch ist.
- Für von den Kalibrierparametern abweichende Bedingungen ist die Zuordnung von Beschleunigung und Reibung nicht nachgewiesen und wird nur angenommen. Beispielsweise können bei anderen Prüffrequenzen Resonanzen der Eigenschwingungen des Prüfgerätes die aus der Reibung resultierende Beschleunigung an den Sensoren verfälschen.
- Ebenso kann aufgrund der komplexen internen Kalibriermethode die Fehlerabschätzung für die Messung von sehr kleinen Reibwerten, die weit unter dem Kalibrierniveau von $\mu = 0,123$ liegen, nicht nachvollzogen werden.

Unabhängig von der verwendeten Methode wird die Messung durch extrem niedrige Reibkräfte zusätzlich erschwert. Kleine, technisch bedingte Verkippungen, beispielsweise aufgrund der Nachgiebigkeit der Normalkraftachse oder Ausrichtungsfehler der Prüfkörper, führen bei der Tangentialkraftmessung in der Regel zu tolerierbaren Fehlern, gewinnen jedoch erheblichen Einfluss, wenn das Verhältnis der Kräfte 100:1 oder größer ist¹⁹⁸. Beispielsweise kann dann scheinbar negative Reibung gemessen werden⁹⁹. Abhilfe schaffen technisch und konstruktive Anpassung der Bewegungsmechanik und Kraftaufnehmer; Verfahren zur Ausrichtung der Prüfkörper¹⁹⁸ oder Mehrachs-Messsysteme¹⁹⁹.

4.1.5 Versuchsdurchführung

Für die tribologische Prüfung wurden jeweils eine Scheibe und eine Kugel bzw. Zylinderstift mit balliger Stirn mit den zu untersuchenden Oberflächen gepaart. Alle Prüfkörper wurden in der Regel mehrfach, auch mit verschiedenen Schmiermitteln,

verwendet. Voraussetzung hierfür ist eine sorgfältige Kennzeichnung und Dokumentation der Spurpositionen sowie eine gründliche Reinigung vor jedem Versuch, sodass grundsätzlich zwei gesäuberte und unbeanspruchte Oberflächen aufeinandertreffen.

Die einzelnen Schritte der tribologischen Prüfung sind:

1. **Reinigung:** Beide Prüfkörper werden nacheinander für je 5 Minuten in einem Ultraschallbad in Siedegrenzenbenzin 80/120 («Waschbenzin») und Ethanol gereinigt und mit Druckluft trocken geblasen. Die Halter für Scheibe und Kugel wurden bei jedem Wechsel des Schmiermittels auf gleiche Art gereinigt. Die Prüfkörper und Halter werden anschließend im Tribometer montiert, wobei diese sich im Ausgangszustand noch nicht berühren.
2. **Schmiermittelzugabe:** Es werden ca. 0,3 ml Schmiermittel (circa drei Tropfen) mit einer Pipette in den Kontakt gegeben, sodass dieser reichlich benetzt ist, jedoch ohne dass das Schmiermittel von der Scheibe läuft.
3. **Montage mit Vorlast:** Über das Steuerprogramm wird eine Montagelast von 50 N beaufschlagt. Die Klemmschrauben für Scheibe und Kugel werden kurz gelöst und anschließend mit einem Drehmoment von 2,0 bis 2,5 Nm angezogen. Diese in DIN 51834-2:2017-05 beschriebene Prozedur stellt sicher, dass sich die Prüfkörper später nicht setzen oder aus der Arretierung lösen und das Ergebnis verfälschen.
4. **Temperierung:** Die Scheibe wird mittels Heizer im Probentisch auf die Prüftemperatur gebracht und gehalten. Eine anschließende Wartezeit von fünf Minuten stellt eine homogene Temperaturverteilung von Scheibe, Schmierstoff und Kugelkontaktfläche sicher.
5. **Tribologische Prüfung:** Die Prüfung beginnt nach der Wartezeit automatisch durch das Steuerprogramm und findet mit definierter Schwingfrequenz, Schwingweite und Normallast statt. Die Prüfung dauert 60 Minuten, sofern der Versuch nicht manuell vorzeitig beendet wird. Das Steuerprogramm zeichnet die Reibkoeffizienten mit einer Rate von 2 Hz auf.
6. **Versuchsende:** Oszillationsbewegung, Normalkraftaufprägung und Heizung werden gestoppt, die Prüfkörper fahren wenige Millimeter auseinander. Die Kontaktflächen bleiben jedoch weiterhin vom Meniskus des Schmiermittels benetzt und somit bis zum Ausbau vor direktem Zugriff durch die Atmosphäre geschützt.

4.1.6 Prüfparameter

In dieser Arbeit wurden zwei unterschiedlich Parametersätze verwendet.

Der erste Parametersatz ist besonders geeignet, hohen Verschleiß zu untersuchen und wird deshalb im Folgenden als *Parametersatz V* (V für Verschleiß) bezeichnet. Charakteristisch ist eine hohe Flächenpressung und eine einseitige ta-C-Beschichtung auf der Scheibe.

Der zweite Parametersatz wird durch niedrige Flächenpressungen sowie die Möglichkeit der beidseitigen Beschichtung gekennzeichnet. Er ist geeignet das Phänomen Superlubricity zu untersuchen und wird als *Parametersatz SL* bezeichnet.

Beide Parametersätze sind in Tabelle 16 im Detail dargestellt. Sofern für einzelne Experimentalreihen Abweichungen davon vorgenommen wurden, sind diese später ausdrücklich erwähnt.

Tabelle 16: Übersicht über die verwendeten Prüfparameter für Untersuchungen zu Verschleiß (V) und Superlubricity (SL)

	Parametersatz V	Parametersatz SL
Schwingfrequenz / Hz	50	10
Schwingweite / mm	1	5
Mittlere Gleitgeschwindigkeit / m/s	0,1	0,1
Prüfdauer / min	60	60
Prüftemperatur / °C	80	80
Unterer Prüfkörper	Scheibe, unbeschichtet oder beschichtet	Scheibe, unbeschichtet oder beschichtet
Oberer Prüfkörper	Kugel, unbeschichtet	Zylinderstift mit balliger Stirn, unbeschichtet und beschichtet
Normalkraft / N	50	50
Typische Flächenpressung / MPa	> 1000	< 200
Schmiermittelmenge / ml	ca. 0,3	ca. 0,3
Art der Schmierstoffaufbringung	Initialschmierung	Initialschmierung
Versuchsumgebung	Atmosphäre	Atmosphäre

Zur Wahl des **Parametersatzes V** gibt es folgende Überlegungen und Hinweise:

- Der Parametersatz V orientiert sich prinzipiell an den Standardprüfprozeduren zur Schmierölprüfung laut DIN 51834-2 bzw. laut ASTM D6425, jedoch mit spezifischen Anpassungen.
 - Die Normalkraft beträgt 50 N statt 300 N um ein Schichtversagen durch starkes Substratfließen zu verhindern («Eierschaleneffekt»).
 - Temperatur: Die Prüftemperatur beträgt 80 °C statt 50 °C, um der starken thermischen Aktivierung Rechnung zu tragen, welche aus Vorversuchen und der Literatur bekannt ist, sowie dem Wunsch sich einer typischen mittleren Motoröltemperatur anzunähern.
- Die Prüffrequenz, Prüfkraft und Schwingweite sind identisch mit der Kalibrieroutine, sodass sich das Gerät diesbezüglich in einem definierten Parameterbereich befindet.
- Mit einer Kugel ($d = 10 \text{ mm}$) als Gegenkörper liegt anfangs die mittlere Hertzsche Pressung mit $p_{\text{Hertz}} = 1157 \text{ MPa}$ relativ hoch, fällt aber aufgrund von Verschleiß und einhergehender Geometrieänderung schnell auf Werte zwischen 200 und 700 MPa ab.
- Die Kontaktflächen auf den Scheiben sind circa 240 bis 400 μm breit und bis zu 1500 μm lang. Es können bei systematischer Positionierung mehr als 25 Versuche auf einer Scheibe durchgeführt werden.

Zum **Parametersatz SL** gibt es folgende Abwägungen:

- Der Zylinderstift mit balliger Stirn als Gegenkörper ($d = 200 \text{ mm}$) ermöglicht beidseitig ta-C-beschichtete Oberflächen in einen definierten Kontakt zu bringen sowie eine deutlich geringere und konstante mittlere Hertzsche Pressung von circa $p_{\text{Hertz}} = 160 \text{ MPa}$ zu realisieren.

2. Aufgrund des deutlich größeren Kontaktdurchmesser von über 600 μm (Tabelle 12) käme es bei 1000 μm Schwingweite zu keiner ausreichenden Neubenetzung mit Schmierstoff. Die Schwingweite wird deshalb auf 5 mm erhöht. Die Neubenetzung mit Schmierstoff ist dann sicher gewährleistet, es können aber aus Platzgründen nur vier bis fünf Versuche pro Scheibe durchgeführt werden.
3. Die Schwingfrequenz wird um den Faktor 5 auf 10 Hz reduziert, sodass eine durchschnittliche Gleitgeschwindigkeit von 0,1 m/s für beide Parametersätze erzielt wird.

Unabhängig von den Bewegungsparametern trifft für **beide Parametersätze** zu:

1. Die Versuche finden sofern nicht anders angegeben an Laboratmosphäre statt (Temperaturbereich ca. 20-23 °C, relative Feuchte ca. 30-70 %). Die Temperatur und Feuchtigkeit in der abgeschirmten, aber nicht druckdichten Versuchskammer werden mit den Messdaten aufgezeichnet. Es wird davon ausgegangen, dass die typischen Schwankungsbreiten für tribologische Experimente mit Schmierstoffbenetzung vernachlässigbar sind.

4.1.7 Bestimmung der Reibung

Das Messprinzip des SRV-Tribometers sieht vor, aus einem Schwingzyklus den Mittelwert der maximalen Reibkräfte in je Hin- und Rückrichtung zu bestimmen und in den Zwischenspeicher zu schreiben. Für die folgenden Zyklen wird überprüft, ob deren Reibkoeffizient höher ist. In diesem Fall wird der Zwischenspeicher dann überschrieben. Der Steuer-PC liest den Zwischenspeicher in einem vom Nutzer zu definierendem Intervall aus und löscht ihn.

Abbildung 25: (a) Betrag des Reibkoeffizienten aufgelöst über den Schwingzyklus, Darstellung von überlagerten Einzelzyklen nach unterschiedlicher Versuchsdauer, deren Messung ein Zusatzmodul erfordert; (b) Verlauf des resultierenden «Spitzenreibwerts» über die gesamte Versuchsdauer, die Position der dargestellten Einzelzyklen ist mit den farbigen Pfeilen markiert.

In dieser Arbeit wurde eine Abtastrate von 2 Hz angewendet. Bei einer Schwingfrequenz von 50 Hz wird also der Maximalwert von 25 aufeinander folgenden Schwingungsmaxima als Kenngröße herangezogen. Der Reibkoeffizient außerhalb

des absoluten Maximums eines Zyklus sowie die Maxima der 49 anderen Zyklen finden keine Berücksichtigung.

Das Konzept des «Spitzenreibwerts» ist es, den Einfluss von Schmieröladditiven bei sehr geringen Gleitgeschwindigkeiten im Grenzreibungsregime zu bewerten. Die Reibinformationen der Gleitphase werden dabei nicht weiter berücksichtigt.

Ein weit verbreitetes, alternatives Konzept ähnlicher Prüfgeräte ist das des «effektiven Reibwerts», welches eine integrale Größe über den ganzen Zyklus darstellt und deshalb eine besser geeignete Größe für die Energieoptimierung von Reibsystemen darstellt. Es wird zudem weniger von Extremereignissen beeinflusst. Eine präzise Definition des Reibwerts für oszillierende Bewegung findet sich in der Literatur häufig nicht. Für die verbreiteten SRV-Messsysteme wird aus Unkenntnis teilweise auch angenommen, dass es sich um den effektiven Reibwert handelt.

Für die Interpretation der in dieser Arbeit angegebenen Reibkoeffizienten («Spitzenreibwert») ist zu berücksichtigen:

- Der maximale Reibkoeffizient tritt üblicherweise beim Losbrechen nach der Richtungsumkehr auf und sinkt in der Gleitphase ab¹²⁷, wie es in Abbildung 25 a zu sehen ist. Ohne zyklusaufgelöste Reibkoeffizientenmessung mittels Zusatzmodul kann jedoch nur vermutet werden, dass der Spitzenreibwert an den Umkehrpunkten aufgetreten ist.
- Er ist charakteristisch für sehr geringe Gleitgeschwindigkeiten und den Bereich der Grenzreibung.
- Der hier verwendete Maximalwert ist definitionsgemäß höher als der integrale, effektive Reibwert.

Abbildung 26: Beispiel für den Verlauf zweier verschiedener Experimente mit (blau) Sättigung des Reibkoeffizienten ohne Schichtverschleiß und (rot) mit vollständig durchgeriebener Schicht nach dem charakteristischen Minimum. Die Rahmen geben den verwendeten Bereich zur Berechnung des mittleren Reibkoeffizienten an.

Während des gesamten tribologischen Experiments wird der Reibwert auf die zuvor beschriebene Weise aufgezeichnet (Abbildung 25 b). Anschließend wird für das gesamte Experiment ein charakteristischer Reibkoeffizient bestimmt. Abhängig vom zeitlichen Verlauf kam eine von zwei verschiedenen Methoden zur Anwendung.

In dem Fall, dass die Reibung langsam einen Sättigungswert erreicht, wird der Durchschnitt der letzten 30 Minuten angegeben (Abbildung 26 blaue Kurve).

Falls erhöhter Verschleiß an der Schicht auftritt, sinkt die Reibung kontinuierlich ab, bis das unterliegende Substrat exponiert wird. Daraufhin steigt die Reibung wieder an, sodass sich ein lokales Minimum ausbildet (Abbildung 26 rote Kurve). In so einem Fall wurde das Experiment vor Ablauf der 60 Minuten Versuchsdauer unterbrochen und das Minimum des Reibkoeffizienten angegeben. Das rechtzeitige Unterbrechen kurz nach dem Durchlaufen des Minimums erhält einen möglichst repräsentativen Oberflächenzustand, bevor dieser durch weiteren Schichtverschleiß und Substratexposition verfälscht wird.

4.1.8 Bestimmung des Verschleißes

Für den Prüfparametersatz V wurde der Schichtverschleiß über das mittels Weißlichtinterferometrie gemessene Verschleißvolumen auf der beschichteten Scheibe ermittelt. Der Schichtverschleißkoeffizient k wurde dann gemäß Gleichung 8 berechnet, indem das Verschleißvolumen mit Normalkraft und Gleitweg normiert wird.

Dabei wurde für k eine hohe Spanne über mehrere Größenordnungen beobachtet, die von nicht messbarem Verschleiß bis zu Fällen reichte, in denen die Schicht innerhalb von wenigen Minuten verschlissen war.

In der Praxis ist die untere messbare Verschleißgrenze aufgrund der Welligkeit der Prüfoberflächen jedoch begrenzt und wird wie folgt behandelt:

- Mit der Auswertesoftware des Weißlichtinterferometers wird in den 3-D-Daten der Oberfläche eine plane Ausgleichsfläche berechnet, wobei die Verschleißspur selbst ausgespart wird.
- Das Volumen der Verschleißspur wird als das Volumen unterhalb der Referenzfläche berechnet.
- Auf tribologisch nicht beanspruchten Oberflächen wird aufgrund einer geringen Welligkeit mit dieser Methode bereits ein Volumen von ungefähr $2 \cdot 10^{-5} \text{ mm}^3$ bestimmt. Für den Prüfparametersatz V entspricht das einem Verschleißkoeffizienten auf der Scheibe von $k = 1 \cdot 10^{-9} \text{ mm}^3/\text{N} \cdot \text{m}$.
- Dieser Wert wird als «kein messbarer Verschleiß» interpretiert. Experimentell ermittelte kleinere Verschleißkoeffizienten werden verworfen und durch den somit bestimmten Grenzwert ersetzt.
- Mit höheren Normalkräften und längeren Gleitwegen lassen sich bei gleicher Volumenmessgrenze aufgrund der Definition von k als Verhältnis von Verschleißvolumen zur tribologischen Belastung kleinere Verschleißkoeffizienten ermitteln.

Für die obere Verschleißgrenze muss beachtet werden:

- In Fällen von sehr starkem Verschleiß war die Beschichtung vor Ablauf der geplanten einstündigen Versuchsdauer aufgezehrt. Der Versuch wurde dann

unterbrochen und der Verschleißkoeffizient auf den tatsächlichen Gleitweg normiert.

- Als Abbruchkriterium diene das charakteristische Durchlaufen eines Minimums in der Reibkoeffizienten-Kurve.
- Der Verschleißzustand wurde anschließend im Auflichtmikroskop verifiziert. Er äußert sich dadurch, dass das Stahlsubstrat an ein oder zwei Stellen geringfügig freigelegt ist.
- Da dann die nominelle Materialpaarung nicht mehr gegeben ist und der Verschleißmechanismus sich dann ändern kann, ist es wichtig die tribologische Prüfung möglichst unmittelbar mit dem Erreichen des Substrats zu unterbrechen.
- Für hohen Verschleiß, bei dem der Versuch nur ca. 15 Minuten dauerte, ist der ermittelte Verschleißkoeffizient auf der Scheibe um ca. zwei Größenordnungen höher und beträgt ca. $k = 1 \cdot 10^{-7} \text{ mm}^3/\text{N} \cdot \text{m}$.

Für die Prüfparameter SL wurde das Verschleißvolumen bzw. der Verschleißkoeffizient nicht bestimmt. Erstens ist die Verschleißspur länger und kann nur durch Aneinanderreihen von Messfeldern vollständig erfasst werden (auch *stitching* genannt), was jedoch an den nicht perfekt berechneten Überlappstellen zu Fehlern führen kann. Zweitens trat mit den Parametern SL in der Regel kein messbarer Verschleiß auf, sodass die Verschleißmessung nicht systematisch durchgeführt wurde.

Der Verschleiß an den Kugeln konnte nicht systematisch und volumetrisch erfasst werden. Zur Berechnung des tatsächlichen Verschleißvolumens ist eine ausreichende Erfassung der Kugelgeometrie um die Verschleißspur notwendig. Bei starkem Verschleiß war die Fläche aber so groß, dass die umliegende Kugeloberfläche zu steil war, um mittels Weißlichtinterferometrie aufgenommen zu werden.

Der Verschleiß wurde deshalb mittels Auflichtmikroskop über das Ausmessen des Verschleißspurdurchmessers quantifiziert. Über die projizierte Kontaktfläche und Normalkraft konnte auch die geometrische Flächenpressung am Ende der tribologischen Prüfung ermittelt werden.

4.1.9 Einordnung und Relevanz der untersuchten Systeme

Die beiden in dieser Arbeit untersuchten tribologischen Systeme haben Modellcharakter und sind in der Verschleißprüfung der Kategorie VI zuzurechnen (vgl. Abbildung 14). Das relativ abstrakte tribologische Modellsystem erlaubt es mit vergleichsweise geringem Aufwand den Einfluss von vielen Parametern experimentell testen zu können.

Innerhalb der Stribeck-Kurve lassen sich die beiden Systeme hauptsächlich im Grenzreibungsgebiet einordnen ($\lambda < 1$). Auch wenn in der Gleitphase möglicherweise Mischreibungsanteile auftreten, sind die Reibwerte aufgrund der Messmethode aber auf alle Fälle charakteristisch für die Grenzreibung, welche am Umkehrpunkt auftritt. In der Praxis tritt Grenzreibung in allen geschmierten tribologischen Kontakten beim Übergang vom Stillstand zur Bewegung auf, beispielsweise in Gleitlagern beim Anfahren der Welle. Weiterhin ist er charakteristisch für oszillierende Kontakte am

und nahe der Umkehrpunkte, beispielsweise in der Paarung Kolbenring und Zylinderwand.

In der Anwendung werden Flächenpressungen von über 1000 MPa üblicherweise nur für wälzende und rollende Kontakte, wie beispielsweise Zahnradflanken oder Kugellaufbahnen erreicht, die in der Regel aber nicht beschichtet sind.

Einige hochbeanspruchte, beschichtete Gleitkontakte erreichen im Verbrennungsmotor Flächenpressungen teilweise über 500 MPa, konventionelle Gleitlager typischerweise weniger als 100 MPa.

Die Versuchsparameter V erzeugen im Tribokontakt anfangs Flächenpressungen von über 1000 MPa. In der Anwendung werden diese Bedingungen in gleitenden Metall/Metall-Kontakten nicht beherrscht. Die Parameter bilden somit einen Extremzustand ab, der mithilfe einer ta-C-Beschichtung ermöglicht werden könnte. Die Versuchsparameter SL simulieren mit der deutlich niedrigeren Flächenpressung von circa 200 MPa real existierende, hoch beanspruchte Systeme.

In dieser Arbeit werden ausschließlich kontinuierliche Verschleißphänomene betrachtet. Schichtversagen durch Delamination, Zerrüttung oder plastische Überbeanspruchung am Substrat traten nicht auf.

4.1.10 Versuchsplanung

Zur Untersuchung der tribologischen Wechselwirkungen von Schmierstoff und ta-C-Beschichtung werden ausgehend von einem Referenzzustand Versuchsreihen mit Variation von je einem Parameter durchgeführt. Sofern nicht abweichend angegeben, werden die in Kapitel 4.1 beschriebenen Bedingungen genutzt.

Zur Untersuchung des Verschleißes wird der Parametersatz «V» verwendet und folgende Einflüsse gezielt untersucht:

- **Schmierstoff**, insbesondere fettsäurebasierte Substanzen
- **Struktur und Bindung des Kohlenstoffs** mit den Aspekten Amorphizität, Wasserstoffgehalt und sp^3 -Gehalt
- **Temperatur**
- **Zustand der Oberflächen** nach der technischen Nachbearbeitung
- **Material des Gegenkörpers**
- **Flächenpressung**
- **Quantifizierung** des Verschleißes und Raman-Spektroskopie zur Differenzierung des **Verschleißmechanismus**

Zur Untersuchung der supraniedrigen Reibung wird der Parametersatz «SL» verwendet. Folgende Einflüsse werden gezielt betrachtet:

- **Schmierstoff**, insbesondere die Rolle der funktionellen Gruppen
- **Ein- und beidseitige Beschichtung**
- Rolle der **Rehybridisierung**
- **Schmierungszustand** und relative Schmierfilmdicke

4.2 Raman-Spektroskopie

Ausgewählte Oberflächen wurden nach der tribologischen Prüfung mit Raman-Spektroskopie auf das Vorhandensein von Kohlenstoffphasen oder deren Veränderung geprüft.

Die hierfür relevanten Geräte- und Messparameter sind in Tabelle 17 dargestellt.

Tabelle 17: Übersicht über die Geräte- und Messparameter für die Raman-Spektroskopie

Hersteller und Gerät	Renishaw inVia
Detektor	CCD-Zeilendetektor
Laserwellenlänge	514 nm
Laserleistung	8 mW
Laserleistung auf der Probe	Ca. 0,4 mW
Objektiv	50x
Spotgröße auf der Oberfläche	Ca. 2 μm
Belichtungsdauer	5 x 60 s
Spektrale Auflösung	Ca. 3 cm^{-1}

Anhand von Vorversuchen konnte ausgeschlossen werden, dass aufgrund von Überhitzung der Messstelle eine Probenveränderung eintritt. Jede Probe wurde an mindestens drei verschiedenen repräsentativen Messstellen gemessen.

Die Eindringtiefe des Lasers beträgt ca. 1-2 μm und nimmt aufgrund der zunehmenden Transmission für hohe sp^3 -Gehalte zu.

Die Spektren wurden mit der Auswertesoftware *Origin* weiterverarbeitet und gemäß Ferrari und Robertson mit einem 2-Peak-Modell gemäß Gleichung 16 gefittet⁴⁶.

$$I(\omega) = I_{0,G} \cdot \frac{\left(1 + \frac{2 \cdot (\omega - \omega_{0,G})}{\Gamma_G \cdot Q_G}\right)^2}{1 + \left(\frac{2 \cdot (\omega - \omega_{0,G})}{\Gamma_G}\right)^2} + I_{0,D} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{2 \cdot (\omega - \omega_{0,D})}{\Gamma_D}\right)^2} + m\omega + n \quad \text{Gleichung 16}$$

Der Kurvenverlauf über der Wellenzahl $I(\omega)$ wird mit der Summe einer Breit-Wigner-Fano-Kurve für den G-Peak, einer Lorentz-Kurve für den D-Peak sowie einer linearen Basislinie abgebildet. Die beiden Kurven werden im Einzelnen durch die Peak-Intensitäten in den Peak-Mittelpunkten I_0 , Lage der Peak-Mitten ω_0 und Breiten der Peaks Γ beschrieben. Die asymmetrische Form der Breit-Wigner-Fano-Kurve wird durch den Schiefe-Parameter Q ausgedrückt. Der lineare Untergrund wird anhand der Steigung m und Verschiebung n angegeben. Das Kurvenmodell enthält somit neun unabhängige Parameter.

Als die beiden primären Ergebnisgrößen werden das **Peak-Höhenverhältnis** und die **Lage des G-Peak-Maximums** diskutiert.

Das Peak-Höhenverhältnis wird als Verhältnis der Peak-Höhen definiert:

$$I_D/I_G = \frac{I_{0,D}}{I_{0,G}} \quad \text{Gleichung 17}$$

Für kleine Beträge des Schiefe-Parameters ($Q \rightarrow \pm 0$) nimmt der G-Peak eine deutlich asymmetrische Form an. Das Maximum liegt dann nicht im Mittelpunkt und ergibt sich mit

$$\omega_{max,G} = \omega_{0,G} + \frac{\Gamma_G}{2 \cdot Q} \quad \text{Gleichung 18}$$

Für $Q \rightarrow \pm \infty$ hingegen wird die Breit-Wigner-Fano-Kurve symmetrisch und geht in eine Lorentz-Kurve über.

Das Spektrum wird über den Bereich von 104 cm^{-1} bis 2003 cm^{-1} mit einem statischen Prisma aufgenommen, sodass der charakteristische D- und G-Peak enthalten ist. Die Berechnung der Fitkurve erfolgt in dem Bereich, in dem sich die Peaks deutlich über dem Untergrund abheben. Dieser Bereich wird unter anderem von der Signalstärke (z. B. abhängig von Dicke und Struktur der Schicht) und dem Untergrund (z. B. abhängig von Detektor und Umgebungslicht) beeinflusst und kann nicht allgemein festgelegt werden.

Für die in dieser Arbeit untersuchten Spektren erwies sich häufig ein Fitbereich von 1000 cm^{-1} bis 1850 cm^{-1} als günstig. Innerhalb einer Untersuchungsserie wurde der Fitbereich konstant gehalten.

Abbildung 27: Beispielhafte Darstellung eines Raman-Spektrums, der Fitgrenzen, der Fitkurve sowie deren Einzelkomponenten. Das signalstarke Spektrum links stammt von einer ta-C-Schicht und weist keinen D-Peak auf. Das signalschwache Spektrum rechts stammt von einer kohlenstoffhaltigen Übertragsschicht, ist stärker verrauscht und hat einen D-Peak.

Neben dem Peak-Höhenverhältnis und der G-Peak-Lage als inhaltliche Parameter wurden auch zwei methodische Parameter anhand des Fits ermittelt:

- Das **Bestimmtheitsmaß** R^2 als Maß für die Fitgüte. Typischerweise erreichten die Fitmodelle $R^2 > 0,99$, in dem meisten Fällen sogar $R^2 > 0,999$.
- Die **Signalstärke** ermittelt das Verhältnis von G-Peak-Intensität $I_{0,G}$ zu Untergrund-Intensität bei $\omega_{0,G}$. Für Messungen auf a-C- und ta-C-Schichten war das Signal deutlich über dem Untergrund ausgeprägt und um den Faktor 5 bis 10 höher. Für stark beanspruchte Schichten sowie kohlenstoffhaltige Übertragsschichten ist das Signal erheblich schwächer und das Verhältnis liegt bei eins oder darunter.

Die Interpretation der Spektren erfolgt im Rahmen der Arbeit hinsichtlich folgender Szenarien:

- Nach Beanspruchung einer ta-C-Schicht tritt neben dem G-Peak zusätzlich ein D-Peak auf. Der Energieeintrag war demzufolge so hoch, dass sich nicht-amorphe sp^2 -Kohlenstoffcluster gebildet haben. Ursache kann sowohl eine Umstrukturierung der vorhandenen sp^2 -Phase sein als auch eine partielle Umwandlung der sp^3 -Phase (Rehybridisierung). Die Höhe des D-Peaks kann als qualitatives Maß für den Energieeintrag gesehen werden. Eine Aussage zum sp^3 -Gehalt ist mit Auftreten des D-Peaks nicht mehr möglich.
- Nach Beanspruchung einer ta-C-Schicht hat sich der G-Peak zu kleineren Wellenzahlen verschoben, ohne dass sich ein D-Peak ausgebildet hat. Die Schicht hat weiterhin vollständig amorphen Charakter. Ursachen können eine Eigenspannungsrelaxation⁵⁷ oder eine Rehybridisierung sein. Die Verschiebung des G-Peaks entspricht einer Härteabnahme der Schicht.
- Auf zuvor kohlenstofffreien Oberflächen hat sich durch tribologische Prozesse eine kohlenstoffhaltige Struktur gebildet. Das Raman-Spektrum erlaubt deren Nachweis sowie eine Abschätzung der Struktur.

4.3 Mikroskopie

Zur Beurteilung der Oberflächen und Verschleißspuren kamen Auflichtmikroskopie, 3D-Mikroskopie und Rasterelektronen-Mikroskopie zum Einsatz.

Abbildung 28: Die Oberfläche einer ta-C-Schicht mit konventioneller Hellfeld-Abbildung ist links dargestellt. Der DIC-Filter rechts erzeugt ein pseudoplastisches Bild, in dem eine markante Delle sichtbar wird. Die Zuordnung als Delle anstelle einer Erhebung erfolgt über den Abgleich mit den Riefen.

Die Verschleißspuren auf beiden Reibpartnern wurden routinemäßig nach jedem Experiment mit einem Lichtmikroskop *Zeiss LSM 5 Pascal* untersucht, digital aufgenommen und vermessen.

Bei Bedarf wurde für die Kontrastierung ein DIC-Filter (*differential interference contrast*, differenzieller Interferenzkontrast) verwendet, der mithilfe zirkumpolar polarisiertem Licht feinste Höhenunterschiede sichtbar macht (Abbildung 28). Es ist zu beachten, dass die durch Schattenwirkung sichtbar gemachte Topografie keine eindeutige Richtung hat und nicht quantifizierbar ist. Die Zuordnung von Erhebungen und Vertiefungen muss anhand von Analogieschlüssen und Erfahrung erfolgen.

Auf mit DIC-Filter kontrastierten Oberflächen können topografische Strukturen bis in den Nanometerbereich sichtbar gemacht werden, die mit klassischer Auflichtmikroskopie nicht sichtbar sind. Auf ta-C-Oberflächen sind das beispielsweise kleine Abrasionsriefen, Dellen, Aufwölbungen oder geglättete Bereiche.

Das Verschleißvolumen beschichteter Oberflächen wurde mit einem *Leica DCM3D* Mikroskop über die dreidimensional erfasste Topografie bestimmt. Dafür werden, je nach verwendetem Objektiv Konfokalmikroskopie oder Weißlichtinterferometrie eingesetzt. Für die systematische Verschleißspurauswertung mit dem Parametersatz V wurde üblicherweise ein 5x Objektiv verwendet, wobei eine Fläche von circa $1900 \times 2500 \mu\text{m}^2$ abgebildet wird.

Für einzelne Untersuchungen mit hohen Vergrößerungen wurde Rasterelektronenmikroskopie mit einem *JEOL JSM 6610LV* durchgeführt. Der Sekundärelektronenkontrast für geglättete ta-C-Schichten ist üblicherweise sehr gering, sodass mithilfe der Probenkipfung eine Kontrastverstärkung erreicht wurde. Im Vergleich zu metallischen Oberflächen ist das Wechselwirkungsvolumen aufgrund der geringen Ordnungszahl von Kohlenstoff gering, sodass mit einer vorzugsweise geringen Beschleunigungsspannung gearbeitet werden muss.

5. Ergebnisse

Dieses Kapitel dient zunächst der Darstellung der Ergebnisse für die Untersuchung des tribochemischen Verschleißes mit dem Parametersatz «V» in Kapitel 5.1 und von Superlubricity mit dem Parametersatz «SL» in Kapitel 5.2.

Aufgrund der komplexen Zusammenhänge ist eine Diskussion der Einzelergebnisse nicht sinnvoll. Abgesehen von einzelnen in sich geschlossenen Aspekten erfolgt deshalb die Diskussion der Zusammenhänge sowie die Einordnung in die bestehende Literatur in dem nachfolgenden separaten Kapitel 6.

5.1 Tribochemischer Verschleiß

5.1.1 Referenzzustand

Als Ausgangspunkt der Parametervariation wurde ein Referenzzustand untersucht, dessen Parameter in Tabelle 18 angegeben sind. Dafür wurde ein einseitig ta-C-beschichteter Kontakt mit einem beidseitig unbeschichteten Kontakt verglichen, weiterhin drei Schmiermittel. Es handelte sich dabei um Motoröl, um den Stand der Technik abzubilden, außerdem mit Glycerol und GMO um zwei aus der Literatur bekannte Modellschmierstoffe mit ausgeprägter Reibungsminderung.

Tabelle 18: Prüfparameter zur Untersuchung des Referenzzustandes

Oberer Prüfkörper	Stahl 100Cr6, Kugel $d = 10$ mm, poliert
Unterer Prüfkörper (variiert)	Scheibe geläppt, Beschichtung ta-C ₆₅₀ , geläppt Scheibe unbeschichtet (Stahl), geläppt
Prüfparameter	$F = 50$ N, $f = 50$ Hz, $x = 1$ mm, $T = 80$ °C, $t = 1$ h
Schmiermittel (variiert)	Motoröl GMO Glycerol

Die Ergebnisse für Reibkoeffizient und Verschleißkoeffizient der Scheibe sind in Abbildung 29 a und b dargestellt. Zusätzlich ist der absolute Verschleiß an der Kugel als Durchmesser der Verschleißspur in Abbildung 29 c angegeben.

Abbildung 29: Vergleich von (a) Reibungskoeffizient, (b) Verschleißkoeffizient der Scheibe sowie (c) Verschleißspurdurchmesser der Kugel für eine unbeschichtete und eine ta-C-beschichtete Scheibe mit den Schmiermitteln Motoröl, GMO und Glycerol.

Mit Motoröl ist die Reibung im Stahl/Stahl-Kontakt hoch. Auf der Scheibe ist der Verschleiß fast nicht messbar, auf der Kugel ist er vergleichsweise gering, was auf die verschleißmindernden Motoröl-Additive zurückzuführen ist. In der gleichen Paarung kann GMO als ein effektiver Reibungsminderer die Reibung reduzieren, entfaltet aber keine Verschleißschutzwirkung, weshalb der Verschleiß auf Scheibe und Kugel deutlich höher ist. Glycerol hat auf den Stahl/Stahl-Kontakt weder einen reibungsmindernden, noch einen verschleißmindernden Effekt.

Abbildung 30: Verschleißspuren auf ta-C-beschichteter Scheibe (a, b, c) und Stahlkugel (d, e, f) mit den Schmiermitteln Motoröl (a, d), GMO (b, e) und Glycerol (c, f).

Im Zusammenspiel der gleichen Schmierstoffe mit einer ta-C-Beschichtung ändert sich die Wirkung teilweise erheblich. Im ta-C/Stahl-Kontakt hat die Schicht im Zusammenspiel mit Motoröl eine geringe reibungsmindernde Funktion, der Verschleiß auf Scheibe und Kugel bleibt niedrig (Abbildung 30 a, d). GMO und Glycerol bewirken hingegen eine deutlich stärkere Reibungsminderung, die aus der besonderen Interaktion von Schicht und Schmierstoff resultieren.

Deutlich differenziert ist das Verschleißverhalten beider Schmierstoffe. Während Glycerol keinen messbaren Verschleiß auf der Schicht und nur minimalen Verschleiß an der Kugel verursacht (Abbildung 30 c, f), kommt es mit GMO zu erheblichen Verschleiß auf Schicht und Kugel (Abbildung 30 b, e). Bemerkenswert ist hier besonders der Verschleiß auf der ta-C-beschichteten Scheibe, welche um mindestens eine Größenordnung höher ist als mit Glycerol. Trotz der hohen Härte der Schicht kommt es zu einem Verschleißbetrag wie bei einer unbeschichteten Stahloberfläche.

5.1.2 Schmierstoffeinfluss

Der beobachtete hohe Verschleiß der ta-C-Schicht mit GMO wurde in einer weiteren Versuchsreihe beleuchtet, in der GMO-verwandte Schmiermittel untersucht wurden, die zusammen mit den Prüfparametern in Tabelle 19 aufgeführt sind. Eine ausführliche Beschreibung der Molekülstruktur sowie Einordnung der technischen Relevanz erfolgte in Kapitel 4.1.3.

Die Oberflächen wurden mit einer ta-C₅₅₀-Schicht aus einer anderen Charge beschichtet, sodass zum Referenzzustand geringe Abweichungen auftraten.

Tabelle 19: Prüfparameter zur Untersuchung des Schmierstoffeinflusses

Oberer Prüfkörper	Stahl 100Cr6, Kugel $d = 10$ mm, poliert
Unterer Prüfkörper	Scheibe ta-C ₅₅₀ geläppt,
Prüfparameter	$F = 50$ N, $f = 50$ Hz, $x = 1$ mm, $T = 80$ °C, $t = 1$ h
Schmiermittel (variiert)	Motoröl Glycerol Ölsäure, GMO, Ölsäuremethylester, Rapsöl Stearinsäure

In Abbildung 31 a und b sind die Ergebnisse für Reibung und Verschleiß der Scheibe dargestellt. Die Schmiermittel Motoröl und Glycerol wurden zum Vergleich erneut betrachtet, das tribologische Verhalten entspricht im Wesentlichen dem vorhergehenden Kapitel.

Die GMO-ähnlichen Schmierstoffe, welche in Abbildung 31 orange-farben dargestellt sind, haben als gemeinsame Eigenschaft, dass sie freie Fettsäuren sind oder daraus aufgebaut sind. Alle fettsäurebasierten Schmierstoffe weisen eine äußerst niedrige Reibung auf. Es ist dafür unerheblich ob die Moleküle als freie Fettsäuren (Ölsäure, Stearinsäure), als Monoester (GMO, Ölsäuremethylester) oder als natürliches Triglycerid mit einer Mischung aus verschiedenen Fettsäuren (Rapsöl) vorliegen.

Abbildung 31: (a) Reibung und (b) Verschleißkoeffizient der beschichteten Scheibe mit verschiedenen Schmiermitteln. Die Farbcodierung entspricht grau - Motoröl, blau - Glycerol und orange - alle fettsäurebasierten Schmiermittel.

Anders verhält sich das Verschleißverhalten der ta-C-beschichteten Scheibe. Alle zuvor diskutierten fettsäurebasierenden Substanzen weisen ihrerseits einen um ein bis zwei Größenordnung erhöhten Verschleiß auf, mit Ausnahme der Stearinsäure. Der Unterschied besteht darin, dass die Stearinsäure eine gesättigte Fettsäure ist und keine reaktiven Doppelbindungen enthält. Die Ölsäure ist von Kettenlänge und Aufbau nahezu identisch mit der Stearinsäure, verfügt jedoch über eine reaktive

Doppelbindung in der Alkylkette. Die Ölsäure ist in GMO, Ölsäuremethylester und Rapsöl jeweils als Hauptbestandteil enthalten.

Während die niedrige Reibung mit verschiedenen organischen, sauerstoffhaltigen Molekülfunktion auftritt, z. B. mit Ester-, Säure- und Hydroxyl-Gruppen, tritt der auffallend erhöhte Verschleiß nur im Zusammenhang mit ungesättigten Fettsäuren auf. Für die freie Ölsäure ist der Verschleiß am höchsten, für GMO um etwas eine Größenordnung geringer.

5.1.3 Struktur der Kohlenstoffphase

Nach dem Einfluss der Schmierstoffchemie wurde die Bedeutung der Kohlenstoff-Schicht auf den erhöhten Verschleiß mit den Prüfparametern aus Tabelle 20 untersucht.

Tabelle 20: Prüfparameter zur Untersuchung des Einflusses der Kohlenstoffstruktur

Oberer Prüfkörper	Stahl 100Cr6, Kugel $d = 10$ mm, poliert
Unterer Prüfkörper (variiert)	Diamant, poliert ta-C ₇₇₀ , ta-C ₆₄₀ , ta-C ₄₂₀ , a-C ₁₄₀ , jeweils geläppt a-C:H, unbearbeitet
Prüfparameter	$F = 50$ N, $f = 50$ Hz, $x = 1$ mm
Temperatur	80 °C
Schmiermittel	Motoröl, GMO, Glycerol

Neben dem bisher untersuchten ta-C₆₅₀ (83 % sp³) wurden auch die Varianten a-C₁₄₀ (4 % sp³), ta-C₄₂₀ (52 % sp³) und ta-C₇₇₀ (97 % sp³) vergleichend untersucht. Ergänzt wurde diese Reihe durch eine sp³-reiche, amorphe, aber wasserstoffhaltige a-C:H-Schicht sowie eine einkristalline Diamant-Oberfläche, welche 100 % sp³-hybridisierten Kohlenstoff in einer vollständig kristallinen Struktur aufweist.

Die Ergebnisse für Reibung und Verschleiß sind für die drei Schmierstoffe Motoröl, GMO und Glycerol in Abbildung 32 dargestellt. Es fällt auf, dass für Glycerol vergleichsweise niedrige Reibung für alle untersuchten Kohlenstoffoberflächen auftritt ($0,045 < \mu < 0,063$). Die Reibung mit Motoröl ist hingegen insgesamt höher ($0,080 < \mu < 0,140$), und wird nur für die harten Kohlenstoffphasen, also ta-C und Diamant vermindert. Für GMO tritt die charakteristische Reibungsminderung nur für ta-C-Schichten ein ($0,039 < \mu < 0,048$) und liegt für Diamant, a-C- und a-C:H-Schichten darüber ($0,070 < \mu < 0,099$).

Der Verschleiß auf den untersuchten Kohlenstoff-Oberflächen ist mit allen Schmierstoffen in der Regel nicht messbar. Die Ausnahme stellen ta-C-Schichten mit GMO-Schmierung dar, wo der Verschleiß deutlich erhöht ist und um mindestens den Faktor 10 über der Messgrenze liegt. Es fällt hierbei auch auf, dass für GMO-Schmierung die Reibung nur dann deutlich erniedrigt ist, wenn auch der Verschleiß erhöht ist.

Abbildung 32: (a) Reibung und (b) Schichtverschleiß für Diamant, a-C:H-, a-C- und verschiedene ta-C-Beschichtungen, jeweils mit den Schmiermitteln Motoröl, GMO und Glycerol

5.1.4 Temperatureinfluss

Aufgrund der Vermutung einer chemischen Reaktion wurde der Einfluss der Prüftemperatur untersucht und dafür im Bereich von 25 °C bis 100 °C variiert. Grundlage bildete ein GMO-geschmierter ta-C₆₄₀/Stahl-Kontakt mit erhöhtem Verschleiß der ta-C-Schicht, wie er in den vorherigen Versuchsreihen näher untersucht wurde (Tabelle 21).

Tabelle 21: Prüfparameter zur Untersuchung des Temperatureinflusses

Oberer Prüfkörper	Stahl 100Cr6, Kugel $d = 10$ mm, poliert
Unterer Prüfkörper	Scheibe ta-C ₆₄₀ geläppt
Prüfparameter	$F = 50$ N, $f = 50$ Hz, $x = 1$ mm
Temperatur (variiert)	25 °C, 40 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 100 °C
Schmiermittel	GMO

Abbildung 33 zeigt das Reib- und Verschleißverhalten des tribologischen Systems bei den unterschiedlichen Temperaturen. Es wird erneut deutlich, dass sich niedrige Reibung und hoher Schichtverschleiß gegensätzlich verhalten. Während bei Temperaturen bis 60 °C die Reibung bei etwa $\mu = 0,08$ liegt und der Verschleiß nicht oder kaum messbar ist, sinkt oberhalb von 80 °C die Reibung auf das zuvor beobachtete Niveau von $\mu = 0,04$ ab. Gleichzeitig steigt der Schichtverschleiß für 80 °C um mehr als den Faktor 10 an, für 100 °C bereits um mehr als den Faktor 100.

Bei 70 °C befindet sich ein Übergangsbereich, bei dem nur auf einigen Scheiben erhöhter Verschleiß auftrat und entsprechend niedrigere Reibung.

Es wird damit offensichtlich, dass das Verschleißverhalten erst oberhalb eines Schwellwertes einsetzt und anschließend durch noch höhere Temperaturen stark begünstigt wird.

Abbildung 33: Reibung und Schichtverschleiß bei Versuchsende in Abhängigkeit von der Temperatur

Betrachtet man anstelle des stabilen Reibkoeffizienten dessen Verlauf über der Versuchsdauer, fallen deutliche temperaturabhängige Phänomene auf (Abbildung 34). Für 25 °C stellt sich schnell ein stabiler Reibkoeffizient ein, der auch sehr gut reproduzierbar ist. Für die Temperaturen von 40 °C und 60 °C ist das Verhalten ähnlich, wobei mit steigender Temperatur die Reibung geringfügig absinkt.

Bei Temperaturen von 80 °C tritt eine stärkere Reibungsreduzierung ein, welche erst nach ca. 30 Minuten stabil wird, sich insgesamt aber gut reproduzieren lässt. Für noch höhere Temperaturen von 100 °C tritt die Reibungsreduzierung schneller und stärker ein, jedoch kommt es bereits innerhalb von 30 Minuten Versuchsdauer zum vollständigen Verschleiß der ta-C-Schicht.

Abbildung 34: Verlauf des Reibkoeffizienten der Einzelversuche über der Versuchsdauer für die Temperaturen 25 °C, 70 °C, 80 °C und 100 °C. Die Temperaturstufen 40 °C und 60 °C sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. Abgesehen vom Verlauf der Reibkurven bei 70 °C ist das Verhalten für die jeweilige Temperaturstufe sehr ähnlich.

Ein abweichendes Verhalten tritt im Übergangsbereich von 70 °C auf. Die drei Versuche weisen ein Einlaufverhalten auf, dessen Beginn, Ende und Verlauf völlig unterschiedlich ist. Während ein Versuch in einem stabilen Zustand mit vergleichsweise hoher Reibung verharrt, durchläuft ein weiterer einen kontinuierlichen Einlauf, der dritte Versuch fällt über mehrere Zwischenstufen auf einen niedrigen Reibungskoeffizienten.

Es wird deutlich, dass der Übergangsbereich einen stabilen Bereich ohne erhöhten Verschleiß unterhalb von 70 °C und einen Bereich mit ausgeprägtem Einlauf und erhöhtem Verschleiß oberhalb von 70 °C trennt. Die beiden Zustände gehen jedoch nicht kontinuierlich, sondern diskret ineinander über.

Wurde bereits bei der Betrachtung der gemittelten Versuchswerte in Abbildung 33 ein gegensätzliches Verhalten von hohem Schichtverschleiß und niedriger Reibung deutlich, trifft diese Feststellung ebenso für die Einzelversuche bei 70 °C zu. Der höchste Schichtverschleiß trat für den Versuch mit dem mehrstufigen Einlauf und niedrigster Reibung auf, hingegen war der Schichtverschleiß nicht messbar, als kein Einlauf stattgefunden hat.

5.1.5 Oberflächenzustand

Die bislang untersuchten ta-C-Oberflächen wurden durch Läppen geglättet. Das Bürsten stellt darüber hinaus ein alternatives Verfahren dar, welches vergleichbar glatte Oberflächen erzielt.

Beide Glättungstechniken wurden mit den üblichen Parametern (Tabelle 22) hinsichtlich des Verschleißverhaltens mit GMO-Schmierung untersucht, wofür ta-C-Schichten mit möglichst vergleichbarem sp^3 -Gehalt ausgewählt wurden.

Tabelle 22: Prüfparameter zur Untersuchung des Oberflächenzustandes

Oberer Prüfkörper	Stahl 100Cr6, Kugel $d = 10$ mm, poliert
Unterer Prüfkörper (variiert)	Scheibe ta-C ₄₇₀ geläppt Scheibe ta-C ₄₆₀ gebürstet
Prüfparameter	$F = 50$ N, $f = 50$ Hz, $x = 1$ mm
Temperatur	80 °C
Schmiermittel	GMO

Im Reib- und Verschleißverhalten, welches in Abbildung 35 dargestellt ist, treten deutliche Unterschiede zwischen geläppten und gebürsteten Oberflächen auf. Die geläppte ta-C-Schicht hat eine niedrige Reibung bei einem deutlich erhöhten Verschleiß. Sie entspricht damit den zuvor beobachteten Ergebnissen. Auf der gebürsteten Schicht kommt es zu keinem Verschleiß, die Reibung sinkt aber nicht so stark ab.

Während der optische Eindruck beider geglätteten Oberflächen gleich ist und auch einfache Rauheitskennwerte aus dem Tastschnittverfahren (z. B. Ra) gleich sind, zeigt erst eine nähere Betrachtung der Oberflächen mit Rasterelektronen-Mikroskopie Unterschiede auf.

Abbildung 36 a zeigt die Oberfläche einer ta-C-Schicht direkt nach der PVD-Abscheidung. Charakteristisch sind zahlreiche kleine Wachstumsdefekte, welche durch das Glätten entfernt werden müssen.

Abbildung 35: (a) Reibung und (b) Verschleiß mit GMO-Schmierung für eine konventionell geläppte ta-C-Schicht im Vergleich mit einer gebürsteten ta-C-Schicht

Die Oberfläche nach dem Läppen, dargestellt in Abbildung 36 c, ist sehr glatt, sodass Inhomogenitäten der Schicht an der Oberfläche sichtbar werden. Darüber sind einige Löcher verschiedener Größe vorhanden, aus denen Wachstumsdefekte gerissen wurden.

Abbildung 36: REM-Abbildung der ta-C-Oberfläche nach (a) Abscheidung, (b) Bürsten und (c) Läppen

Beim Bürsten (Abbildung 36 b) kommt es zu einer effektiven Glättung, die Oberfläche ist jedoch insgesamt nicht so homogen. Einerseits verbleiben keine Löcher in der Schicht, weil die Partikel entweder nur abgeschert werden oder die entstandenen Löcher durch Abtragsmaterial wieder zugeschmiert werden. Andererseits sind im Sekundärelektronen-Kontrast helle Partikel zu sehen, die über eine Elementanalyse als Eisenoxide identifiziert werden konnten. Im Gegensatz zum Läppen, bei dem mit flüssigen Suspensionen und abschließender Reinigung gearbeitet wird, kommt es beim Bürsten offenbar zum Auftrag von Metallen und Metalloxiden der Bürste auf die ta-C-Oberfläche.

5.1.6 Gegenkörpermaterial

Bei den bisher untersuchten tribologischen Paarungen war der Gegenkörper stets eine Kugel aus Stahl. Zur Klärung der Rolle des Werkstoffes wurde der Gegenkörper

in weiteren Versuchen gegen Aluminiumoxid, Aluminium und Polypropylen ausgetauscht, sodass exemplarisch eine Keramik, ein Nichteisenmetall und ein Polymer betrachtet wurden.

Die Härte der untersuchten Werkstoffe variiert stark und reicht von dem sehr weichen Polypropylen (< 20 HV), Aluminium (< 200 HV), den 100Cr6-Referenzstahl (690 HV) bis zu der sehr harten Aluminiumoxid-Keramik (2050 HV). Die Härte der ta-C₅₀₀-Schicht ist deutlich höher und entspricht in etwa 5000 HV. Die Härte in der Vickers-Skala wurden Datenblättern entnommen oder, sofern für weiche oder superharte Materialien nicht messbar, aus der Umwertung und Extrapolation anderer Skalen für einen relativen Vergleich abgeschätzt.

Die Versuchsparameter und die untersuchten Kugelmateriale sind in Tabelle 23 zusammengestellt.

Tabelle 23: Prüfparameter zur Untersuchung des Gegenkörpers

Oberer Prüfkörper (variiert) Kugel $d = 10$ mm	Stahl 100Cr6, Härte 690 HV, poliert Polypropylen, Härte < 20 HV Aluminium, Härte < 200 HV Aluminiumoxid, Härte 2050 HV, poliert
Unterer Prüfkörper	Scheibe ta-C ₅₀₀ geläppt
Prüfparameter	$F = 50$ N, $f = 50$ Hz, $x = 1$ mm
Temperatur	80 °C
Schmiermittel	GMO

Das Reib- und Verschleißverhalten mit anderen Gegenkörpermaterialien hebt sich gegenüber der Stahlkugel deutlich ab. Insbesondere tritt kein messbarer Verschleiß an der ta-C-Schicht auf. Für die Reibung und den Kugelverschleiß ist kein einheitlicher Trend zu erkennen. Im Detail sind Reibkoeffizient, Verschleißkoeffizient der Scheibe und Durchmesser der Kugelverschleißspur in Abbildung 37 dargestellt.

Abbildung 37: Auswirkung der Gegenkörpervariation auf (a) Reibung, (b) Verschleiß der ta-C-Schicht und (c) auf der Kugel.

Der Verschleiß an der Kugel korreliert in erster Näherung mit deren Härte. Am besonders harten Aluminiumoxid ist kein Verschleiß erkennbar, die finale

Kontaktfläche entspricht immer noch der Hertzschen Kontaktfläche. Für Aluminium ist der Kugelverschleiß deutlich höher, für Polypropylen besonders hoch.

Eine geringe Reibung ($\mu < 0,046$) tritt neben Stahl nur für Polypropylen und Aluminium auf.

Aus der Untersuchung der Kugelmaterialeien lässt sich festhalten:

1. Der Verschleiß der Kugel korreliert in erster Näherung mit der Kugelhärte.
2. Der erhöhte Verschleiß der ta-C-Schicht ist unabhängig von der Härte des Gegenkörpers. Sowohl weichere Materialien als auch härtere Materialien bezogen auf den Stahl verursachen keinen Schichtverschleiß.
3. Erhöhter Verschleiß an der Kugel und an der Schicht treten unabhängig voneinander auf. Beobachtete Konstellationen sind nur hoher Verschleiß an der Schicht (ta-C/Stahl), nur hoher Verschleiß an der Kugel (ta-C/Polypropylen, ta-C/Aluminium) und kein erhöhter Verschleiß (ta-C/Aluminiumoxid).
4. Niedrige Reibung ($\mu \leq 0,046$) tritt im System immer dann auf, wenn erhöhter Verschleiß an Kugel *oder* Schicht aufgetreten ist.

5.1.7 Quantifizierung und Analyse des Verschleißmechanismus

In den bisherigen Untersuchungen wurde das Phänomen des erhöhten Verschleißes weitestgehend anhand des Verschleißvolumens diskutiert. Exemplarisch wird nun der Verschleiß auch anhand der Oberflächen untersucht sowie eine präzisere Bestimmung des Verschleißvolumens unternommen.

Hierfür werden die Schmierstoffe Glycerol und Ölsäure ausgewählt, die bei niedriger Reibung einmal keinen und einmal sehr hohen Schichtverschleiß verursacht haben.

Für den Fall, dass kein messbarer Verschleiß auftritt, ist die Bestimmung des Schichtverschleißkoeffizienten k unter den Bedingungen des bisher verwendeten Parametersatzes V eingeschränkt. Wie in Kapitel 4.1.8 erläutert, kann er präziser bestimmt werden, wenn die Versuchsdauer verlängert wird, weshalb diese für Glycerol auf 10 h erweitert wurde.

Die Experimente mit Ölsäure wurden aufgrund des starken Schichtverschleißes bereits nach 15 Minuten beendet.

Tabelle 24: Prüfparameter zur näheren Untersuchung des Verschleißmechanismus

Oberer Prüfkörper	Stahl 100Cr6, poliert, Kugel $d = 10$ mm
Unterer Prüfkörper	Scheibe ta-C ₆₄₀ geläppt
Prüfparameter	$F = 50$ N, $f = 50$ Hz, $x = 1$ mm, $T = 80$ °C
Prüfparameter (variiert)	Versuchsdauer $t = 15$ min (Ölsäure), $t = 10$ h (Glycerol)
Schmiermittel (variiert)	Glycerol, Ölsäure

Das Verschleißverhalten der ta-C-Schicht ist in Abbildung 38 b dargestellt. Für Glycerol ist trotz längerer Versuchsdauer weiterhin kein quantifizierbarer Verschleiß festzustellen. Der Verschleißkoeffizient der ta-C-Schicht kann somit um eine Größenordnung kleiner berechnet werden.

Mit Ölsäure ergibt sich wie erwartet ein deutlich höherer Verschleißkoeffizient, welcher um den Faktor von mindestens 1000 höher ist.

Wegen der unterhalb der Messbarkeit liegenden Verschleißvolumina bei Glycerol-Schmierung muss der tatsächliche Unterschied noch größer sein.

Beide Schmierstoffe erreichen vergleichsweise niedrige Reibung von $\mu < 0,05$, jedoch ist das Einlaufverhalten verschieden (Abbildung 38 a). Die Ölsäure erreicht das Niveau der niedrigen Reibung über einen scharfen Abfall der Reibkoeffizienten-Kurve, der bereits nach einer Minute einsetzt. Glycerol erreicht das Niveau der niedrigen Reibung erst nach circa zehn Minuten, wobei sich im Einlauf nach einer anfänglichen Erhöhung der niedrige Reibwert allmählich einstellt. Im weiteren Verlauf sinkt die Reibung weiter langsam ab und erreicht nach mehreren Stunden $\mu < 0,03$.

Abbildung 38: Reibung und Verschleiß im direkten Vergleich bei Schmierung mit Glycerol und Ölsäure, (a) Reibung über der Zeit (exemplarisch für je einen Einzelversuch) und (b) Schichtverschleiß

Eine detaillierte lichtmikroskopische Untersuchung der beanspruchten Oberflächen ist anhand charakteristischer Verschleißspuren in Abbildung 39 dokumentiert.

Auf der mit Glycerol geschmierten ta-C-Schicht ist die Verschleißspur optisch wegen einer feinen Politur der Oberfläche zwar sichtbar (Abbildung 39 b), jedoch wurde kein messbares Materialvolumen abgetragen (Abbildung 39 c). Die Verschleißspur der zugehörigen Kugel ist plan und kreisrund (Abbildung 39 a). Neben einigen verfestigten Schmierstoffresten und dunklen Punkten ist das Erscheinungsbild der Kontaktfläche immer noch metallisch. Schmierstoffreste fanden sich auch auf der ta-C-Schicht, welche jedoch abgetragen wurden, um die interferometrische Messung zu ermöglichen.

Die Verschleißspur der ta-C-Schicht, welche mit Ölsäure geschmiert wurde (Abbildung 39 f), hat im 3D-Bild eine ausgeprägte Wannenform (Abbildung 39 g). Die Verschleißspur ist circa $2\text{ }\mu\text{m}$ tief, sodass die Schicht weitestgehend abgetragen ist. Aufgrund der geringen Restdicke können an den tiefsten Stellen bereits Interferenzeffekte am anstehenden Substrat beobachtet werden.

Die Abtragsrate lässt sich grob mit $0,02\text{ nm}/\text{Überföhrung}$ abschätzen. Damit wird eine Atomlage mit nur wenigen Überföhrungen vollständig abgetragen.

Die Form der Verschleißspur an der Stahlkugel ist gekrümmt und elliptisch. Sie resultiert aus der Form der Verschleißspur auf der Scheibe. In der Mitte der Kugelverschleißspur ist eine matte, braune Zone zu erkennen. Weder auf der Scheibe noch auf der Kugel waren verfestigte Schmierstoffreste vorhanden.

Die beiden Schmiermittel zeigten nach dem Versuch keine auffällige Verfärbung, insbesondere keine Schwarzfärbung, wie sie für gealtertes Motoröl mit dispergierten Kohlenstoffpartikeln (Ruß) typisch ist.

Abbildung 39: Stahlkugel und ta-C₆₄₀ Oberfläche nach Tribotest mit Glycerol für 10 h und Ölsäure nach 15 min. Mikroskopische Übersichtsaufnahmen zeigen (a) Kugel und (b) Scheibe für Glycerol-Schmierung, sowie (e) Kugel und (f) Scheibe für Ölsäure-Schmierung. Die 3D-Bilder zeigen den Scheibenverschleiß für (c) Glycerol und (g) Ölsäure. Hochvergrößerte Mikroskopie-Abbildungen mit DIC-Filter zeigen jeweils ein Detail der tribologisch beanspruchten ta-C-Schicht am Umkehrpunkt für (d) Glycerol und (h) Ölsäure.

Hoch vergrößerte Aufnahmen mit Topografie-Verstärkung (DIC-Filter) auf der ta-C-Schicht in den Umkehrpunkten offenbaren weitere Unterschiede. Bei Glycerol-Schmierung war nach 10 Stunden zwar kein messbares Materialvolumen abgetragen, jedoch bildeten sich auf der ta-C-Schicht vereinzelt mikroskopisch kleine Riefen (Abbildung 39 d). Darüber hinaus enthielt die Oberfläche zahlreiche Löcher aufgrund ausgerissener Partikel.

Auf der mit Ölsäure geschmierten Oberfläche kam es hingegen zu einem erheblichen Verlust an Materialvolumen, die Oberfläche war auf mikroskopischer Ebene abgesehen von Partikellöchern jedoch sehr glatt. Die Dichte der Partikellöcher ist deutlich niedriger, was jedoch der geringeren Dichte an Wachstumsdefekten bei geringer Schichtdicke zuzuschreiben ist.

Eine weitergehende Untersuchung der tribologischen Flächen mit Raman-Spektroskopie ist in Abbildung 40 qualitativ sowie in Tabelle 25 quantitativ dargestellt.

Abbildung 40: Raman-Spektren jeweils für die ta-C-Schicht in und neben der Verschleißspur sowie auf der Stahlkugel in der Verschleißspur für die Schmiermittel (a) Glycerol und (b) Ölsäure.

Die mit Glycerol geschmierte ta-C-Schicht (Abbildung 40 a) hat in und neben der Verschleißspur ein identisches Raman-Spektrum. Die Abwesenheit eines D-Peaks weist auf eine vollständig amorphe Struktur hin, die symmetrische Form des G-Peaks ist charakteristisch für einen hohen sp^3 -Anteil. Die tribologische Beanspruchung hat demzufolge zu keiner nachweisbaren Veränderung des Ausgangszustandes auf der Schicht geführt. Das Raman-Spektrum der Stahlkugel enthält kein relevantes Signal, wie es für ein Metall zu erwarten ist.

Tabelle 25: Quantitative Auswertung der Raman-Spektren aus Abbildung 40

	Schmierstoff	G-Peak-Position / cm^{-1}	I_D/I_G Peak-Höhenverhältnis
ta-C ₆₄₀ neben Verschleißspur		$1580,4 \pm 0,4$	0
ta-C ₆₄₀ in Verschleißspur	Glycerol	$1578,4 \pm 1,1$	0
Kugel, Verschleißspur	Glycerol	Kein Kohlenstoff	Kein Kohlenstoff
ta-C ₆₄₀ in Verschleißspur	Ölsäure	$1574,0 \pm 6,7$	0
Kugel, Verschleißspur	Ölsäure	$1551,5 \pm 0,7$	$0,12 \pm 0,04$

Auf der mit Ölsäure geschmierten ta-C-Schicht (Abbildung 40 a) sind die Signale zwar ähnlich, jedoch innerhalb der Verschleißspur gegenüber außerhalb der Verschleißspur geringfügig zu kleineren Wellenzahlen verschoben, wobei die Streuung deutlich zunimmt. Diese Verschiebung kann möglicherweise aus einer Eigenspannungsrelaxation, wahrscheinlicher jedoch eher aus einer Rehybridisierung von sp^3 - zu sp^2 -hybridisiertem Kohlenstoff resultieren. Die vergleichsweise geringe Verschiebung des G-Peaks entspricht aber nur einer geringen Härteabnahme, sodass die Schicht weiterhin als «superhart» einzustufen wäre. Da kein D-Peak auftritt, kann bei der Strukturumwandlung ein Clustering der amorphen Phase ausgeschlossen werden.

An der zugehörigen Stahlkugel tritt ein Raman-Spektrum mit ausgeprägtem D-Peak bei 1350 cm^{-1} auf, wie es für a-C- oder a-C:H-Schichten typisch ist. Die hohe Signalstärke weist auf ein ausreichend hohes angeregtes Materialvolumen von vermutlich mindestens hundert Nanometern hin. Die Existenz eines D-Peaks zeugt

von geordneten Atomstrukturen, die gegenüber der harten Ausgangsschicht einen größeren Anteil von sp^2 -Kohlenstoff aufweisen.

Die kohlenstoffhaltige Schicht auf der Kugel unterscheidet sich in der Struktur damit erheblich von der Ausgangsschicht. Ein Ausbruch und Übertrag von ganzen ta-C-Partikeln kann deshalb nicht stattgefunden haben, da diese immer noch ein ta-C-Signal erzeugt hätten. Stattdessen erfolgte eine Synthese einer a-C- oder a-C:H-Schicht, die Atom für Atom aufgebaut wurde.

In allen Spektren, die auf Kugeln und Scheiben aufgenommen wurden, konnten im typischen Bereich von 200 cm^{-1} bis 800 cm^{-1} keine Eisenoxide gefunden werden. Der Kugelverschleiß über Oxidation scheint deshalb keine besondere Rolle zu spielen.

5.2 Superlubricity

5.2.1 Schmierstoffeinfluss

Basierend auf der Literaturlauswertung wird der Schmierstoffeinfluss als wesentlicher Faktor auf supraniedrige Reibung untersucht. Hierfür werden beidseitig mit ta-C beschichtete Kontakte mit moderater Flächenpressung und ausgewählten Modellschmierstoffen gemäß Tabelle 26 verwendet.

Tabelle 26: Prüfparameter zur Untersuchung der Schmierstoffchemie

Oberer Prüfkörper	Stift mit balliger Stirn, ta-C ₄₃₀ , geläppt
Unterer Prüfkörper	Scheibe ta-C ₄₃₀ geläppt
Prüfparameter	$F = 50\text{ N}$, $f = 10\text{ Hz}$, $x = 5\text{ mm}$, $T = 80\text{ °C}$, $t = 1\text{ h}$
Schmiermittel (variiert)	Glycerol, Ölsäure, Elaidinsäure, Stearinsäure Octadekan

Der Reibkoeffizient ist für die verschiedenen Schmierstoffe in Abbildung 41 a dargestellt, die zugehörigen Strukturformeln der Schmierstoffe in Abbildung 41 b. Das Octadekan mit seiner linearen und nicht funktionalisierten C18-Alkankette weist mit $\mu = 0,095$ mit Abstand die höchste Reibung auf. Die Molekülstruktur hat von allen hier untersuchten Schmierstoffen die größte Ähnlichkeit mit einem synthetischen Basisöl, beispielsweise PAO.

Die gleiche C18-Grundstruktur mit einer endständigen Säuregruppe ergibt die gesättigte Fettsäure Stearinsäure. Die Reibung ist mit $\mu = 0,062$ gegenüber Octadekan bereits merklich vermindert.

Fügt man der Stearinsäure nun gedanklich eine für die ungesättigten Fettsäuren charakteristische, abgewinkelte Doppelbindung in cis-Konfiguration hinzu, erhält man die natürlich häufig vorkommende Ölsäure. Der Reibkoeffizient ist sehr gering und erreicht Superlubricity ($\mu = 0,008$). Er beträgt damit im Vergleich zu Octadekan weniger als ein Zehntel.

Abbildung 41: Superlubricity für beidseitig ta-C-beschichtete Oberflächen tritt nur für einige spezielle Schmierstoffe auf, wie hier für Glycerol und Ölsäure. Die Reibung von Stearinsäure und Octadekan ist dagegen erheblich höher. Dargestellt sind (a) die Reibkoeffizienten und (b) die entsprechenden Strukturformeln der Schmierstoffmoleküle.

Eine weitere Variante stellt die Elaidinsäure dar, deren Struktur der Ölsäure nahezu identisch ist, jedoch die Doppelbindung in trans-Konfiguration vorliegt und damit linear ausgebildet ist. Der Reibkoeffizient der Elaidinsäure liegt mit $\mu = 0,017$ zwischen Ölsäure und Stearinsäure.

Auch das literaturbekannte Fluid Glycerol, welches aus einem kurzketigen Propan mit drei Hydroxylgruppen besteht, erzielt in dieser Versuchsanordnung mit $\mu = 0,008$ den Zustand der Superlubricity.

Abbildung 42: Experimentelle Daten aus Abbildung 41, jeweils ein charakteristischer Versuch aufgetragen als Reibkoeffizient über der Versuchsdauer.

In Abbildung 42 ist für jeden der untersuchten Schmierstoffe jeweils ein charakteristischer Verlauf des Reibkoeffizienten über der Zeit aufgetragen. Alle Schmierstoffe außer dem Octadekan erreichen schnell einen sehr stabilen Reibungszustand, der über das ganze Experiment andauert.

Das Octadekan hingegen weist kurzfristig eine viel stärkere Schwankung auf. Der Reibkoeffizient erreicht innerhalb der Versuchsdauer keinen Sättigungswert, sondern steigt kontinuierlich an.

Das Verhalten lässt sich gut anhand der untersuchten Verschleißspuren auf der Scheibe und dem Stift erklären. Die Verschleißbeträge auf beiden Körpern sind für eine quantitative Auswertung zu gering, jedoch lassen sich mit dem Lichtmikroskop deutliche Unterschiede erkennen. In Abbildung 43 ist jeweils ein charakteristisches Paar von Scheibe und Stift mit balliger Stirn für jedes Schmiermittel dargestellt.

Für die Schmiermittel Glycerol, Ölsäure und Elaidinsäure mit sehr niedriger Reibung ist der Verschleiß äußerst gering und kaum sichtbar. Er besteht im Wesentlichen aus einem geringen Glättungseffekt an den Kanten der Verschleißspuren, sodass deren Umrisse deutlich werden.

Für die Stearinsäure ist der Verschleiß etwas stärker und äußert sich auf nahezu der gesamten Kontaktfläche durch ein Glätten der Oberfläche.

Das Octadekan dagegen weist auf den Kontaktflächen starken abrasiven Verschleiß auf, der durch eine Riefenbildung auf der gesamten Kontaktfläche gekennzeichnet ist.

Abbildung 43: Verschleißspuren der ta-C-beschichteten Scheibe und dem ta-C-beschichteten Stift nach der Prüfung mit verschiedenen Schmiermitteln

Zusammengefasst lässt sich eine deutliche Korrelation der Schmierstoff-Molekülstruktur mit Reibung und Verschleiß aufzeigen.

Im Fall einer völlig unpolaren Alkankette (Octadekan) übt der Schmierstoff keine Schutzwirkung aus. Die Oberflächen werden nicht ausreichend getrennt und kommen in unmittelbaren Kontakt, was zu starker Abrasion und einem un stetigen Reibwertverlauf auf hohem Niveau führt.

Hat die Alkankette eine Säuregruppe, wie es bei der Stearinsäure der Fall ist, wirkt sich das reibwert- und verschleißsenkend aus, wie man es von einem konventionellen Reibungsminderer erwarten würde. Das tribologische System befindet sich gegenüber dem Octadekan in einem stabilen und verschleißarmen Zustand.

Haben die Schmierstoffmoleküle mindestens zwei reaktive Gruppen, wie beispielsweise eine Säuregruppe, Hydroxylgruppe oder Doppelbindung, führt das auf ta-C-Schichten zu sehr niedriger und stabiler Reibung sowie kaum messbarem Verschleiß.

5.2.2 Relative Schmierfilmhöhe

Im Folgenden wurde der Schmierungszustand der tribologischen Systeme aus dem vorstehenden Kapitel untersucht. Hierfür wurde an beiden ta-C-beschichteten Reibkörpern eine 3D-Rauheitsmessung vorgenommen, um den stationären Reibzustand am Ende des Versuchs zu charakterisieren.

Die Berechnung der Schmierfilmdicke erfolgte am Fraunhofer IWM in einer begleitenden Arbeit²⁰⁰. Die auf Basis des Modells von Nijenbanning-Venner-Moes²⁰¹ für kreisförmige elasto-hydrodynamische Kontakte ermittelten Schmierfilmdicken sind in Tabelle 27 angegeben. Details zur Methode sind an anderer Stelle dokumentiert²⁰².

Tabelle 27: Zentrale und relative Schmierfilmdicke für die Experimente zur Untersuchung des Schmierstoffeinflusses in der Superlubricity in Kapitel 5.2.1. nach Kuwahara et al.²⁰²

Schmierstoff	Zentrale Schmierfilmdicke $h_{\text{centre}} / \text{nm}$	Relative Schmierfilmdicke λ	Reibkoeffizient μ
Octadekan	12,6	0,10	0,095
Stearinsäure	32,5	0,94	0,062
Ölsäure	27,6	0,89	0,008
Glycerol	74,4	1,30	0,008
Glycerol ($f = 4 \text{ Hz}$)	42,2	0,74	0,008

In der Regel wird für alle Schmierstoffe der Zustand der Grenzreibung ($\lambda < 1$) ermittelt, eine Ausnahme bildet das Glycerol ($\lambda = 1,30$). Die These der Grenzreibung wurde im Review-Prozess der Manuskript-Evaluierung erheblich diskutiert, letztendlich aber als ausreichend überzeugend akzeptiert²⁰². Folgende konservative Betrachtungen lagen zugrunde:

- Superlubricity mit Glycerol wurde auch bei Ergänzungsexperimenten bei kleinerer Frequenz ($f = 4 \text{ Hz}$), entsprechend $\lambda = 0,74$ erzielt.
- Die Schmierfilmdickenberechnung wurde in der Mitte der Gleitstrecke bei höchster Gleitgeschwindigkeit durchgeführt, die zugrunde liegenden Reibwerte werden aufgrund der SRV-Methodik aber von den Umkehrpunkten erwartet, wo die Schmierfilmdicke noch deutlich geringer sein dürfte.
- Eine Abschätzung des hydrodynamischen Anteils der Reibung ergab, dass dieser in allen Fällen kleiner 20 % ist. Insbesondere für Ölsäure und Stearinsäure, die eine deutlich unterschiedliche Viskosität haben, ist das ein starkes Indiz für Grenzreibung²⁰².
- Zur Berechnung der relativen Schmierfilmdicke wird definitionsgemäß die Höhe des Schmierfilms in der Mitte des Kontakts angenommen. In den Randzonen, die ebenfalls einen erheblichen Traganteil darstellen, ist die Schmierfilmdicke jedoch noch geringer²⁰¹, sodass die Schmierfilmdicke über die gesamte Kontaktfläche effektiv noch geringer ist.

5.2.3 Rehybridisierung

Stichprobenweise wurden auf den Scheiben die tribologisch beanspruchten Oberflächen mit Ölsäure- und Stearinsäure-Schmierung aus den vorstehenden

Kapiteln mittels Nanoindentation untersucht, wobei Unterschiede in der Härte festgestellt werden konnten.

Die in Abbildung 44 dargestellten Kurven zeigen die Eindringhärte bei zunehmender Eindringtiefe. Nahe der Oberfläche wird der Wert durch die real verrundete Spitze verfälscht und zu niedrig gemessen. Für hohe Eindringtiefen ($h > 10\%$ der Schichtdicke) fällt die Härte Richtung Substrathärte ab und verfälscht ebenfalls die Messung der Schichthärte. Zwischen diesen beiden Grenzen befindet sich ein Plateau, aus welchem sich die Härte der homogenen Schicht ermitteln lässt.

Anhand der Referenzmessung neben der Reibspur der Ölsäure lässt sich abschätzen, dass der Spitzeneinfluss für Eindringtiefen $h < 0,15 \mu\text{m}$ auftritt. Der Substrateinfluss wird aufgrund der Schichtdicke von ta-C₄₃₀ mit $3,7 \mu\text{m}$ noch nicht sichtbar. Die Härte lässt sich deshalb gut auf $H_{IT} = 40 \pm 2 \text{ GPa}$ bestimmen.

In der Reibspur der Ölsäure ist der Härteverlauf geringfügig zu kleineren Härten verschoben, allerdings ist die Differenz deutlich kleiner als die Streuung der Einzelmesspunkte. In der Reibspur der Stearinsäure hingegen fällt die Härte auf niedrigere Beträge und bereits für Eindringtiefen von $h < 0,3 \mu\text{m}$ ab, woraus geschlussfolgert werden kann, dass die Reibspur an der Oberfläche weicher ist.

Obwohl Abbildung 44 zunächst suggeriert, dass sich der Betrag und der Tiefenverlauf der Schichthärte ablesen lässt, ist das nicht der Fall. Da die Härte H_{IT} bei einer gegebenen Eindringtiefe h immer die effektive Härte der gesamten unterliegenden plastischen Zone darstellt, kann die augenscheinliche Tendenz nur grob abgeschätzt werden. Vergleicht man den Härteunterschied der beiden Reibspuren im Bereich $0,15 \mu\text{m} < h < 0,25 \mu\text{m}$, so beträgt dieser ca. 5 GPa. Die plastische Zone erstreckt sich mindestens um den Faktor fünf in die Tiefe, sodass die mittlere Härte in eine Tiefe von mehr als einem Mikrometer um mindestens 5 GPa abgenommen haben muss.

Abbildung 44: Eindringhärte über der Eindringtiefe gemessen jeweils auf der ta-C-beschichteten Scheibe in der Reibspur Ölsäure, in der Reibspur Stearinsäure sowie auf einer Referenzfläche neben der Reibspur. Nach dem mit Stearinsäure geschmierten Experiment nimmt die Härte an der Oberfläche deutlich ab.

Eine detailliertere Untersuchung der strukturellen Eigenschaftsveränderung erfolgte anschließend mit der Raman-Spektroskopie für alle zuvor gemessenen

Schmiermittel. Dabei traten in den Spektren der beschichteten Scheibe und des beschichteten Zylinderstift durchweg keine D-Peaks auf, sodass sich kein Hinweis auf eine Restrukturierung der sp^2 -Phase ergab. Allerdings kam es zu geringen Verschiebungen des G-Peaks zu kleineren Wellenzahlen, die mangels D-Peak als eine Reduzierung des sp^3 -Anteils durch Rehybridisierung interpretiert werden können. Diese steht mit der bereits beobachteten Härteabnahme im Einklang.

Da die ta-C-Schichten auch innerhalb einer Charge im Ausgangszustand eine beschichtungstechnologisch bedingte Streuung aufwiesen, wurden jeweils drei Spektren in der Verschleißspur sowie drei Spektren auf dem gleichen Prüfkörper außerhalb der Verschleißspur ausgewertet. Zur Auswertung wurde dann die relative Verschiebung anstelle der absoluten G-Peak-Position betrachtet.

Für eine Gegenüberstellung wurde ebenfalls die Scherspannung in dem tribologischen Kontakt abgeschätzt, die auf die Oberfläche der ta-C-Schicht wirkt. Die Scherspannung errechnet sich aus der Normalkraft, der Kontaktfläche sowie dem Reibkoeffizienten. Da die Normalkraft eine experimentelle Konstante war und die Kontaktfläche mangels verschleißbedingter Geometrieänderung auch nach dem Versuch dem Hertzschen Modell entsprach, ist vor allen der Reibkoeffizient von Einfluss.

Abbildung 45: Verschiebung des für Kohlenstoff charakteristischen G-Peaks im Raman-Spektrum, aufgetragen über die aus der Reibung resultierenden Scherspannung im Kontakt bei Verwendung verschiedener Schmiermittel.

In Abbildung 45 ist die relative G-Peak-Verschiebung für die untersuchten Schmiermittel über der Scherspannung aufgetragen, für deren Bewertung folgende Randbedingungen berücksichtigt werden müssen:

- Es besteht zunächst ein qualitativer Zusammenhang zwischen G-Peak-Verschiebung und Scherspannung. Je höher die Scherspannung, desto ausgeprägter die Verschiebung.
- Die Verschiebung ist auf dem Zylinderstift immer stärker ausgeprägt. Eine mögliche Ursache ist der höhere Energieeintrag auf die Fläche, da sich der Zylinderstift permanent im Eingriff befindet, die Scheibe nicht.

- Im Fall von Superlubricity ist die Verschiebung kaum messbar ($\Delta\omega_G < -2 \text{ cm}^{-1}$), für hohe Reibung (Octadekan) beträgt sie $\Delta\omega_G > -10 \text{ cm}^{-1}$ auf dem Zylinderstift.
- Die Anregungstiefe des Lasers in ta-C beträgt mindestens einen Mikrometer. Eine erhebliche Verschiebung im Raman-Spektrum kann also nur durch eine Rehybridisierung im überwiegenden Teil des Volumens hervorgerufen werden. Die beobachtete Rehybridisierung ist also ein Volumenphänomen und nicht nur auf den oberflächennahen Bereich begrenzt. Die Größenordnung stimmt ebenfalls mit der plastischen Zone der Nanoindentation überein.
- Der Grad der Rehybridisierung lässt sich überschlagsweise quantifizieren. Aus Voruntersuchungen ist bekannt, dass die Lage des G-Peaks und der E-Modul von ta-C-Schichten aus diesem konkreten Beschichtungsverfahren ungefähr mit $\Delta E/\Delta\omega_G = 15 \text{ GPa/cm}^{-1}$ in Zusammenhang stehen. Legt man nun ta-C₄₃₀ mit einer theoretischen Härte von $H = 43 \text{ GPa}$ als Ausgangszustand zugrunde, wird eine Peak-Verschiebung von $\Delta\omega_G \approx -10 \text{ cm}^{-1}$ durch eine Abnahme auf $H = 28 \text{ GPa}$ verursacht. Das entspricht ungefähr einer Abnahme des sp^3 -Gehalts von $F = 54\%$ auf $F \approx 35\%$.
Konicek et al. fanden in ihren Arbeiten einer wassergeschmierten ta-C-Schicht eine Rehybridisierung in der gleichen Größenordnung mit einer Zunahme des sp^2 -Gehaltes um 15% ¹³⁸.

5.2.4 Materialpaarung

In der bisher veröffentlichten Literatur wurde Superlubricity immer mit beidseitig beschichteten ta-C-Oberflächen untersucht. Zur Aufklärung der Bedeutung der Beschichtung für diesen Effekt wurden nun die vier Materialpaarungen Stahl/Stahl, Stahl/ta-C, ta-C/Stahl und ta-C/ta-C geprüft, wobei der erstgenannte Prüfkörper stets den oberen, der Zweitgenannte den unteren bezeichnet (Abbildung 46).

Abbildung 46: Skizze zur Paarung von (schwarz) ta-C-Beschichtung und (grau) Stahlkörper und Nomenklatur

Diese Paarungen wurden mit den Superlubricity-Schmierstoffen Ölsäure und Glycerol sowie mit Motoröl 0W30 untersucht. Die Wahl für die Referenz fiel auf das Motoröl um die vermuteten Wechselwirkungen der Stahloberflächen mit den Schmierstoffadditiven mit abzubilden.

Eine Übersicht über die Werkstoff- und Prüfparameter findet sich in Tabelle 28.

Die mittleren Reibkoeffizienten der Versuchsmatrix unterscheiden sich um mehr als eine Dekade und sind in Abbildung 47 in logarithmischer Skalierung dargestellt. Da eine andere ta-C-Charge als in Kapitel 5.2.1 verwendet wurde, kommt es für die

erneut untersuchte ta-C/ta-C-Paarung im Detail zu leicht unterschiedlichen, aber nicht prinzipiell abweichenden Ergebnissen.

Tabelle 28: Prüfparameter zur Untersuchung des Einflusses der Materialpaarung

Oberer Prüfkörper (variiert)	Stift mit balliger Stirn unbeschichtet (Stahl), geläppt Stift mit balliger Stirn, beschichtet ta-C ₆₂₀ , geläppt
Unterer Prüfkörper (variiert)	Scheibe unbeschichtet (Stahl), geläppt Scheibe, beschichtet, ta-C ₆₂₀ geläppt
Prüfparameter	$F = 50 \text{ N}$, $f = 10 \text{ Hz}$, $x = 5 \text{ mm}$, $T = 80 \text{ °C}$, $t = 1 \text{ h}$
Schmiermittel (variiert)	Glycerol, Ölsäure Motoröl

Bei Betrachtung der motorölgeschmierten Versuche tritt in allen Fällen Reibung oberhalb von Superlubricity auf. Sie ist am höchsten für die Stahl/Stahl-Paarung ($\mu = 0,17$), sinkt für einseitige Beschichtung etwas ab ($\mu = 0,147$ bzw. $\mu = 0,131$) und beträgt für die beidseitige ta-C-Beschichtung fast nur noch ein Drittel ($\mu = 0,064$).

Abbildung 47: Reibkoeffizienten für unterschiedliche Paarungen von Stahl und ta-C-Schicht mit Motoröl, Ölsäure und Glycerol als Schmierstoff. Die Zuordnung für die Paarung ist immer als Zylinderstift/Scheibe angegeben.

Der beispielhafte Verlauf der Reibung über der Zeit ist in Abbildung 48 dargestellt. Ein stabiler hoher Reibwert stellt sich innerhalb von 100 Sekunden für die Paarungen Stahl/Stahl und Stahl/ta-C ein. Beiden ist gemeinsam, dass der sich stärker im Eingriff befindende Zylinderstift mit balliger Stirn unbeschichtet ist und als Reaktionsfläche für die Schmierstoffadditive zur Verfügung steht.

Im Fall der ta-C/Stahl-Paarung ist der Reibwert zunächst recht niedrig ($\mu < 0,02$) und nähert sich langsam dem hohen Niveau an, durchläuft aber dabei eine lange Einlaufphase, welche auch nach einer Stunde noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Die stärker im Eingriff stehende Kontaktfläche ist in dem Fall aber beschichtet.

Im ta-C/ta-C-Kontakt ist die Reibung anfangs hoch und erreicht nach einer Einlaufzeit von circa 200 Sekunden zunächst vergleichsweise niedrige Reibung ($\mu < 0,02$), welche sich im Folgenden instabil auf etwas höherem Niveau bewegt ($0,02 < \mu < 0,07$).

Abbildung 48: Darstellung je eines charakteristischen Reibkoeffizientenverlaufs für Motoröl-Schmierung. Die Zeitsachse ist zur besseren Darstellung der Einlaufgeschwindigkeiten logarithmisch dargestellt.

Es wird vermutet, dass das hohe Reibniveau ($\mu > 0,12$) auf eine schützende, aber raue und deshalb nicht reibungsmindernde Triboreaktionsschicht zurückzuführen ist, welche durch die Schmierstoffadditive nur an den Stahlflächen ausgebildet werden. Je mehr Flächen zur Verfügung stehen bzw. je stärker diese im Eingriff sind, desto schneller wird die Reaktionsschicht gebildet.

Steht wie im ta-C/ta-C-Kontakt keine Stahloberfläche zur Verfügung, kommt es zur direkten Wechselwirkung der ta-C-Oberflächen mit dem Motoröl, wobei sich nach einem Einlauf prinzipiell niedrigere Reibkoeffizienten einstellen können.

Abbildung 49: Darstellung je eines charakteristischen Reibkoeffizientenverlaufs für Glycerol-Schmierung. Die Kurven verlaufen nahezu identisch und zeigen kein differenziertes Einlaufverhalten.

Vergleichbare Experimente wurden mit Glycerol-Schmierung durchgeführt. Je eine charakteristische Verlaufskurve ist in Abbildung 49 dargestellt. Mit allen Materialpaarungen tritt ohne erkennbares Einlaufverhalten sofort sehr niedrige Reibung auf. Für alle Paarungen mit mindestens einem Reibpartner aus Stahl wird

Superlubricity erreicht ($\mu < 0,01$). Für die ta-C/ta-C-Paarung ist die Reibung etwas höher ($\mu < 0,014$).

Charakteristisch ist, dass Superlubricity bzw. nahezu Superlubricity, sofort und unabhängig von der ta-C-Beschichtung erreicht wird. Es handelt sich damit offenbar um eine Schmierstoffeigenschaft des Glycerols, die unabhängig von den untersuchten Oberflächen wirksam wird.

Für alle mit Glycerol geschmierten Kontaktflächen wurde kein oder kein nennenswerter systematischer Verschleiß gefunden.

Zu den sehr ähnlichen Experimenten in Kapitel 5.2.1 tritt eine geringe Diskrepanz im Reibkoeffizienten auf. Dort wurde mit einer selbstgepaarten ta-C₄₃₀-Schicht $\mu < 0,008$ erzielt. Die Ursache für die Abweichung kann nicht eindeutig bestimmt werden und kann in der unterschiedlichen Härte der Schicht liegen, der daraus resultierenden, geringfügigen Abweichung bei der Oberflächenglättung oder der Unzulänglichkeit des Messgerätes.

Zuletzt werden nun die Ergebnisse mit Ölsäure-Schmierung diskutiert, deren Verlaufskurven in Abbildung 50 dargestellt sind.

Abbildung 50: Darstellung des Reibkoeffizientenverlaufs für Ölsäure-Schmierung. Das differenzierte Einlaufverhalten tritt innerhalb jeder Paarung reproduzierbar auf.

Im System Stahl/Stahl ist die Reibung anfangs niedrig ($\mu \approx 0,02$), steigt auf $\mu \approx 0,08$ an und nähert sich nach einem ausgedehnten Einlauf $\mu \approx 0,04$ an. Vermutlich wirkt die Ölsäure als klassischer organischer Reibungsminderer im Sinne einer selbstorganisierenden Monoschicht^{89,90,191}.

Sobald mindestens ein Reibpartner mit ta-C beschichtet ist, tritt Superlubricity auf. Bei den einseitig beschichteten Paarungen ist erneut ein deutlicher Einfluss des Eingriffs zu sehen. Ist die Schicht stärker im Eingriff (oberer Prüfkörper beschichtet), wird Superlubricity sofort erreicht, ansonsten (unterer Prüfkörper beschichtet) erst nach circa 200 Sekunden. Es lässt sich daraus vermuten, dass für das Erreichen der niedrigen Reibung eine spezifische Interaktion von Ölsäure an der ta-C-Schicht entscheidend ist. Das Verhalten ist damit vergleichbar zur Reaktion der Schmierstoffadditive im Motoröl an einer Stahloberfläche.

Für die ta-C/ta-C-Paarung tritt Superlubricity ebenfalls erst nach 200 Sekunden ein, wobei die Reibung anfangs mit teilweise $\mu > 0,1$ relativ hoch ist.

Insgesamt ist für Ölsäure-Schmierung charakteristisch, dass anders als bei Glycerol-Schmierung, Superlubricity nur mit mindestens einem ta-C-beschichteten Reibpartner auftritt.

6. Diskussion

6.1 Verschleiß an ta-C-Schichten

6.1.1 Abrasiver und tribochemischer Verschleiß

Aus den experimentellen Ergebnissen (siehe Kapitel 5, insbesondere Kapitel 5.1.7) lassen sich hinsichtlich Verschleißbetrag und Erscheinungsbild deutlich zwei verschiedene Verschleißmechanismen auf geschmierten ta-C-Schichten unterscheiden. Zum einen der abrasive Verschleiß und ein Mechanismus, der im Folgenden als tribochemischer Verschleiß bezeichnet wird.

Der abrasive Verschleiß entsteht durch Furchen oder Spanen harter Partikel und entspricht dem klassischen, mechanisch dominierten Mechanismus. Im Experiment wurde er beispielsweise mit Glycerol und Motoröl beobachtet. Der Mechanismus weist folgende Merkmale auf:

- Die äußerst hohe Härte der Schicht führt auch zu einem erwartungsgemäß sehr geringem Verschleißvolumen, dessen Betrag in der Regel nicht erfasst werden kann. Der Verschleißkoeffizient kann im Experiment aber zumindest auf $k < 1 \cdot 10^{-10} \text{ mm}^3/\text{N} \cdot \text{m}$ geschätzt werden.
- In der Tribospur der ta-C-Schicht treten feine Riefen auf. Da die Schicht deutlich härter als der Gegenkörper ist, oder im Fall einer beidseitigen Beschichtung gleich hart, stammen die verursachenden Partikel mit höchster Wahrscheinlichkeit aus der Schicht selbst.
- Der Stahl-Gegenkörper nimmt nur eine passive Rolle ein und zeigt nach dem Versuch keine Hinweise auf eine Triboreaktionsschicht.

Der tribochemische Verschleiß basiert auf einer dominanten, zusätzlich chemischen Wechselwirkung von Schmierstoff und ta-C-Schicht. Im Gegensatz zum abrasiven Verschleiß treten folgende charakteristischen Merkmale auf:

- Der Verschleiß der ta-C-Schicht ist deutlich höher. In den durchgeführten Experimenten betrug der Verschleißkoeffizient teilweise $k > 1 \cdot 10^{-7} \text{ mm}^3/\text{N} \cdot \text{m}$ und war somit um mehr als den Faktor 1000 höher.
- Trotz des hohen Abtrags ist die ta-C-Oberfläche im tribologischen Kontakt sehr glatt.
- Auf der Stahlkugel bildete sich eine kohlenstoffhaltige Reaktionsschicht, die als a-C:H oder a-C identifiziert wurde.
- Der Schmierstoff verfärbt sich nicht schwarz.

Dieser hohe Verschleiß ist angesichts der hohen Härte der ta-C-Schicht und dem fehlenden Einfluss der Gegenkörper-Härte mit einem mechanischen Mechanismus nicht zu erklären. Ähnliche Ergebnisse und Schlussfolgerungen finden sich auch bei Lafon-Placette et al.¹⁸⁴ Stattdessen sprechen zahlreiche experimentellen Befunde für einen chemisch unterstützten Verschleißprozess, der nur in der Kombination der folgenden Voraussetzungen auftritt:

- Der Schmierstoff ist eine ungesättigte Fettsäure oder eine Verbindung daraus (Kapitel 5.1.2). In den Untersuchungen zeigt sich der höchste Verschleiß für

die Ölsäure, gefolgt von Ölsäureestern. Der Verschleiß der gesättigten Stearinsäure war deutlich geringer.

- Die Kohlenstoffschicht muss wasserstofffrei, sp^3 -reich und amorph sein (Kapitel 5.1.3). Der Verschleiß auf einer a-C:H-Schicht, a-C-Schicht oder auf einer einkristallinen Diamantoberfläche war ungleich geringer oder nicht messbar.
- Der tribologische Kontakt muss bei erhöhter Temperatur erfolgen (Kapitel 5.1.4).
- Ein aktivierender Gegenkörper ist erforderlich (Kapitel 5.1.6), dessen Härte keine Rolle spielt. In diesen Untersuchungen wurde ein starker Verschleiß mit einer Stahlkugel erzielt, beispielsweise aber nicht mit einer Oxidkeramik.
- Gleichfalls ist ein stark verschleißhemmender Einfluss der Metallverunreinigungen vom Bürsten auf der ta-C-Schicht zu erkennen (Kapitel 5.1.5).

6.1.2 Tribochemischer Mechanismus

Die durchgeführten Untersuchungen erlauben keinen Rückschluss auf den atomaren Mechanismus des hohen Verschleißes, es können jedoch verschiedene Anhaltspunkte identifiziert werden.

- **Diskreter Übergang:** Der tribochemische Verschleißmechanismus tritt bei Erfüllung der zuvor genannten Voraussetzungen und oberhalb einer Mindestaktivierung entweder sofort oder nach einer gewissen Latenzzeit spontan ein. Ein gradueller Übergang vom abrasiven zum tribochemischen Verschleißmechanismus wurde nicht beobachtet.
- **Schneller Übergang:** Das Eintreten äußert sich oft durch einen scharfen Abfall in der Reibkoeffizienten-Kurve. Der Übergang dauert nur wenige Minuten. Ähnliche Ergebnisse beobachtete auch Dörner-Reisel et al.²⁰³ Weitere Arbeiten zeigen einen vergleichbaren spontanen Abfall der Reibung, jedoch ohne erhöhten Verschleiß^{94,101,127,146,151}.
Der immer plötzliche Übergang aus einem abrasiven Mechanismus in einen tribochemischen Mechanismus ist offenbar unabhängig von der Konzentration der vermuteten Reaktionspartner (sp^3 -Kohlenstoff, Schmierstoff) und kann deshalb vermutlich als eine Reaktion nullter Ordnung aufgefasst werden.
- **Gegenkörper als Katalysator:** Von den betrachteten Gegenkörpern verursachten nur Stahlkugeln eine tribochemische Verschleißreaktion. Es kann angenommen werden, dass die Kugel mit einer nativen Eisenoxid-Schicht überzogen ist und diese sich nach Beschädigung im Kontakt vermutlich auch erneuert. Denkbar ist auch, dass sich im direkten Festkörperkontakt von Stahlkugel und ta-C-Schicht Eisenkarbide bilden. Sowohl Eisenoxide als auch Eisenkarbide sind starke Katalysatoren für Reaktionen an Kohlenwasserstoffen^{204,205}, welche möglicherweise den tribochemischen Prozess initiieren, der mit anderen Gegenkörpermaterialien nicht möglich ist.
- **Karbidbildner:** Auch Lafon-Placette et al. vermuten eine katalytische Wirkung metallischer Gegenkörper und beobachten, dass nur karbidbildende

Metalle wie Eisen und Chrom einen stark erhöhten Verschleiß von ta-C, nicht jedoch für a-C:H verursachen¹⁸⁴. Es bleibt aber offen, ob die Karbidbildung die ta-C-Schicht aufzehrt oder ein anderer, karbid-katalysierter Prozess dafür verantwortlich ist.

- **Ungepaarte Elektronen:** In ta-C-Schichten treten aufgrund des hochenergetischen Abscheideprozesses ungepaarte Elektronen auf. Die Konzentration dieser metastabilen Radikale nimmt mit höherem sp^3 -Gehalt zu¹⁵². In a-C:H-Schichten ist sie dagegen geringer²⁰⁶. Das deckt sich mit der Beobachtung, dass der tribochemische Verschleiß nur an amorphen, sp^3 -reichen Kohlenstoffschichten auftritt, nicht aber a-C-Schichten, a-C:H-Schichten oder Diamant. Der Verschleiß ist damit nicht von der Härte, sondern der Bindungsstruktur der Kohlenstoffschicht abhängig.
- **Radikaler Schmierstoffzerfall:** Der auffällig erhöhte Verschleiß trat mit Stoffen auf, die eine ungesättigte Bindung aufweisen. Diese Doppelbindung hat typischerweise die höchste Reaktivität, führt zum oxidativen Zerfall des Moleküls an dieser Stelle und läuft über radikale Prozesse ab, welche in flüchtigen Aldehyden, langkettigen Epoxiden, Triacyl-Glyceriden mit degenerierten Fettsäuren und Polymerstrukturen resultieren können⁸⁷. Weitere bedeutende Reaktionsprozesse sind Hydrolyse und Umesterung, welche am Fettsäure-Kopf stattfinden.

Basierend auf den experimentell beobachteten Einflüssen und den soeben diskutierten Einflüssen wird der folgende **tribochemische Verschleißmechanismus** postuliert:

- Im Tribokontakt kommt es bei spezifischen Materialpaarungen und Belastungen zu einer unvorteilhaften, hochreaktiven Wechselwirkung von Radikalen aus der Schicht und aus dem Schmierstoff, die zu einem stark erhöhten Verschleiß führt.
- Die Aktivierung erfolgt durch hohen Druck, erhöhte Temperatur und Reibarbeit sowie der Anwesenheit eines geeigneten Katalysators.
- Der Übergang zum tribochemischen Verschleiß findet, wenn einmal aktiviert, plötzlich und schnell statt, wie er für radikale Prozesse charakteristisch ist. Der Übergang zwischen abrasiven und tribochemischen Verschleiß ist weitestgehend diskret. Kleine Änderungen in den tribologischen Systemgrößen können tribochemischen Verschleiß auslösen.
- Eine Atomlage wird mit wenigen Überfahrungen der Kugel vollständig abgetragen. Die Verschleißraten für abrasiven Verschleiß werden dabei um mehrere Größenordnungen überschritten.

6.1.3 Verschleißkinetik

Im Folgenden wird der Temperatureinfluss auf den Verschleißkoeffizienten mit Bezug zu vorhandener Literatur näher diskutiert. Hierfür werden die Arbeiten von Lafon-Placette et al.¹⁸⁴ und Mabuchi et al.³¹ herangezogen, die geeignete Vergleichsdaten mit stark temperaturabhängigem Verschleiß beinhalten.

Alle untersuchten Kontakte sind Gleitkontakte mit einer einseitigen ta-C-Beschichtung und einem metallischen Gegenkörper. Relevante tribologische Kenndaten der drei betrachteten Systeme sind in Tabelle 29 dargestellt.

In der Arbeit von Lafon-Placette et al. wird eine Verschleißbetrachtung in einem oszillierenden Kontakt bei erhöhten Temperaturen durchgeführt. Das untersuchte tribologische System weist eine hohe Ähnlichkeit zu den Experimenten aus den Kapiteln 5.1.4 und 5.1.6 auf.

Zwei nennenswerte Unterschiede zu dieser Arbeit liegen in der ta-C-Beschichtung der Kugel anstelle der Scheibe sowie dem geringeren Energieeintrag. Als Schmiermittel wird PAO verwendet, welches nominell ein rein aliphatisches Molekül ohne sauerstoffhaltige Gruppen ist.

Der Verschleiß an a-C:H-Schichten war trotz geringerer Härte deutlich geringer als an ta-C-Schichten. Die beobachteten Verschleißbilder lieferten analog zu dieser Arbeit keinen Hinweis auf abrasives Verhalten. Daraus wurde ein tribochemischer Verschleißmechanismus auf Basis erhöhter Kohlenstoffdiffusion aus den ta-C-Schichten in karbidbildende, metallische Gegenkörper abgeleitet, experimentell nachgewiesen und hinsichtlich energetischer Aspekte diskutiert.

Tabelle 29: Vergleich der tribologischen Systeme mit markantem temperaturabhängigen Verschleiß bei Lafon-Placette et al.¹⁸⁴, Mabuchi et al.³¹ und dieser Arbeit

	Lafon-Placette et al. 2018	Mabuchi et al. 2014	Diese Arbeit
Referenz	Abbildung 5 ¹⁸⁴	Abbildung 12 ³¹	Kapitel 5.1.4
Reibkörper oben	Kugel $d = 10$ mm, Stahl 100Cr6, poliert, mit ta-C-Beschichtung ($H > 63$ GPa)	Zylinder $\varnothing 5 \times 5$ mm ² (liegend), mit ta-C-Beschichtung ($H \approx 50$ GPa)	Kugel $d = 10$ mm, Stahl 100Cr6, poliert
Reibkörper unten	Scheibe, poliert, aus Stahl HS-6-5-2C	Scheibe, Gusseisen	Scheibe, Stahl 100Cr6, poliert, mit ta-C-Beschichtung ($H = 64$ GPa)
Bewegung	Oszillation	Rotation	Oszillation
Temperatur	RT- 110 °C	30 – 130 °C	RT – 100 °C
Schmiermittel	PAO6	Motoröl 5W30	Ölsäure, Ölsäureester
Maximale Flächenpressung, (Normalkraft)	0,9 GPa (5 N)	0,244 GPa (16,7 N)	1,2 GPa (50 N)
Schwingweite	5 mm	-	1 mm
Energieäquivalent aus Normalkraft und Gleitweg	400 N·m	120.000 N·m bis 300.000 N·m	18.000 N·m

In der Arbeit von Mabuchi et al. erfolgt die Prüfung ta-C-beschichteter liegender Zylinder in Rotation gegen eine Gusseisen-Scheibe mit Motorölschmierung. Dadurch können niedrigere Flächenpressungen und höhere Gleitgeschwindigkeiten realisiert werden. Das tribologische System unterscheidet sich erheblich von dieser Arbeit und die Autoren diskutieren keinen konkreten Mechanismus. Allerdings steigt der beobachtete Verschleiß auf der ta-C-Schicht ungefähr um das Zehnfache je 50 K Temperaturanstieg und erreicht unerwartet hohe Werte.

Um einen Vergleich mit den in dieser Arbeit erzielten Ergebnissen zu ermöglichen, wurden die jeweils ermittelten ta-C-Verschleißvolumina gemäß Gleichung 11 auf ein Energieäquivalent normiert und in Abbildung 51 dargestellt.

Abbildung 51: Vergleich der temperaturabhängigen Verschleißkoeffizienten der ta-C-Schicht aus dieser Arbeit mit Lafon-Placette et al.¹⁸⁴ und Mabuchi et al.³¹ Für tribologische Systeme mit vorzugweise abrasivem Verschleißmechanismus tritt sonst keine markante Temperaturaktivierung auf, wie es für diese Arbeit im Bereich von Raumtemperatur bis 60 °C zu beobachten ist.

Die Ergebnisse können hinsichtlich dreier Aspekte diskutiert werden:

- Die Verschleißkoeffizienten für Oszillation (diese Arbeit und Lafon-Placette et al.) liegen trotz hoher Abweichungen des absoluten Verschleißes und des Energieäquivalents fast immer im Bereich einer Größenordnung. Es kann deshalb angenommen werden, dass der bei Lafon-Placette et al. beobachtete Verschleiß ebenfalls vergleichsweise hoch ist und einem nichtabrasiven Mechanismus zugerechnet werden kann.
- Die Verschleißkoeffizienten bei Mabuchi et al. liegen um circa zwei Dekaden niedriger als in der oszillierenden Prüfung, was wahrscheinlich der Ausbildung eines vollen Schmierfilms (hohe, kontinuierliche Gleitgeschwindigkeit bei geringer Flächenpressung) geschuldet ist. Trotzdem ist der Verschleiß wie bei Lafon-Placette et al. deutlich temperaturabhängig und ändert sich mit ähnlichem Anstieg über fast zwei Größenordnungen.
- In der logarithmischen Auftragung sind die Verschleißkoeffizienten der beiden Vergleichsarbeiten nahezu linear. Das zugrunde liegende exponentielle Ansteigen bei erhöhter Temperatur wird zumindest bei Lafon-Placette et al. als charakteristisches, temperaturaktiviertes Verhalten interpretiert. Mittels des Arrhenius-Ansatzes und dem Konzept der dissipierten Verschleißenergie wird eine Aktivierungsenergie von ca. $E_A = 50 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ abgeschätzt.
- Im deutlichen Gegensatz dazu beschreiben die Ergebnisse dieser Arbeit keine exponentielle Funktion, und damit auch keine charakteristische Aktivierung nach dem Arrhenius-Ansatz.

Das unterschiedliche Temperaturverhalten wird so interpretiert, dass hier für ta-C-Schichten mindestens drei Verschleißmechanismen beobachtet wurden:

- Der abrasive Verschleiß, der sehr gering ist und im untersuchten Bereich keine nennenswerte Temperaturabhängigkeit zeigt.
- Ein erhöhter, deutlich temperaturaktivierter Verschleiß, der sich mit einem Arrhenius-Ansatz beschreiben lässt (z. B. Lafon-Placette et al. und Mabuchi et al.). Er tritt mit Schmierstoffen auf aliphatischer Basis auf (z. B. PAO und Motoröl), die keine ausgeprägte Wechselwirkung mit der ta-C-Schicht aufweisen.
- Ein Verschleiß, der erst oberhalb einer bestimmten Aktivierungsschwelle auftritt und dann durch erhöhte Temperaturen deutlich verstärkt wird. Die Schmiermittel basieren auf ungesättigten Fettsäuren und treten offenbar in eine starke Wechselwirkung mit der ta-C-Schicht.

Der zuletzt beschriebene Fall entspricht dem in dieser Arbeit untersuchten Verschleißphänomen und kann von anderen bisher beschriebenen Verschleißphänomenen deshalb deutlich abgegrenzt werden.

6.2 Reibungsminderung auf ta-C-Schichten

Im Rahmen der Experimente wurden verschiedenartige Phänomene der Reibungsminderung mit ta-C-Schichten beobachtet. Sie lassen sich grundsätzlich in zwei Kategorien unterscheiden und werden im Folgenden getrennt besprochen:

- Die Reibungsminderung tritt bei höherer Flächenpressung auf, teilweise begleitet von tribochemischem Verschleiß an der ta-C-Schicht. Die Reibkoeffizienten erreichen dabei minimale Werte von $\mu \approx 0,04$ und lassen sich dem Bereich *ultra-low friction* zuordnen.
- Die Reibungsminderung erfolgt ohne nennenswerten Verschleiß an den Reibpartnern und erreicht den Zustand der Superlubricity mit Reibkoeffizienten von $\mu \leq 0,01$.

6.2.1 Ultra-low friction

In Kapitel 5.1 wurde über Parametervariation des tribologischen Systems die Umstände untersucht, unter welchen es zu tribochemischem Verschleiß an der ta-C-Schicht kommt. Dabei trat eine Reibungsminderung oft zusammen mit erhöhtem Verschleiß der ta-C-Schicht auf, ohne dass jedoch ein konkreter Zusammenhang erkennbar war. Trägt man nun den Reibungskoeffizienten über der Flächenpressung am Ende eines jeden Versuchs auf, erhält man die Darstellung in Abbildung 52.

Dabei wird ersichtlich, dass für alle wasserstofffreien Kohlenstoffoberflächen (a-C, ta-C, Diamant) mit einem fettsäurebasierten Schmiermittel (z. B. GMO oder Ölsäure) die Reibung von der tatsächlichen Flächenpressung abhängt. Für hohe Flächenpressung von $p > 1.000 \text{ MPa}$ beträgt der Reibkoeffizient $\mu > 0,07$. Er sinkt

linear auf $\mu \approx 0,04$ für Flächenpressungen von $p \approx 400 \dots 600$ MPa ab. Für Flächenpressungen darunter sinkt er nicht weiter ab und bleibt bei $\mu \approx 0,04$.

Zu beachten ist, dass alle Experimente mit einer hohen Flächenpressung von $p > 1.000$ MPa beginnen und sich durch verschleißbedingte Geometrieänderung eine geringere Flächenpressung bei Versuchsende einstellt. Dabei ist es egal, ob der Verschleiß überwiegend an der ta-C-Schicht (wie in den meisten Fällen mit Stahlkugel) oder nur an der Kugel (wie beispielsweise mit Kugeln aus Polypropylen oder Aluminium) auftritt. In beiden Fällen kommt es zu einer erheblichen Vergrößerung der Kontaktfläche gegenüber dem Initialkontakt.

Abbildung 52: Darstellung des Reibungskoeffizienten über der Flächenpressung am Versuchsende für die Experimente zur Untersuchung des tribochemischen Verschleißes. Ausgehend von der Referenz (ta-C-beschichtete Scheibe gegen Stahlkugel, GMO-Schmierung und 80°C Prüftemperatur) wurden alle weiteren Datenpunkte nur mit der relativen Abweichung zur Referenz beschriftet. Ergebnisse mit Referenzkonfiguration liegen nahe beieinander (rote Ellipse). Dazu variierte Ergebnisse mit wasserstofffreien Kohlenstoffoberflächen fügen sich in einen groben Trend ein (graue Linie). Ausnahmen bilden die Paarungen a-C:H/Stahl und Stahl/Stahl, deren Reibung deutlich höher ist.

Die deutliche flächenpressungsabhängige Reibungsminderung, die dem Bereich der *ultra-low friction* zuzurechnen ist, tritt nur auf den wasserstofffreien Kohlenstoffoberflächen auf. Obwohl sich auf der a-C:H/Stahl- und Stahl/Stahl-Paarung auch geringe Flächenpressungen einstellen, ist die Reibung höher, sodass sich ein starkes Indiz für eine tribochemische Wechselwirkung des Schmiermittels GMO mit den Kohlenstoffoberflächen ergibt.

Die niedrige Reibung lässt sich allerdings nicht auf eine konkrete Molekülgruppe des Schmierstoffs zurückführen. Sowohl gesättigte als auch ungesättigte Ketten, reine Fettsäuren als auch deren Ester führten zu einer ähnlichen Reibungsminderung. Der Mechanismus dafür lässt sich anhand der Experimente nicht näher bestimmen.

Eine Wirkung der fettsäurebasierten Schmierstoffe als konventioneller organischer Reibungsminderer (OFM), wie sie auf Stahloberflächen auftritt, erscheint aber unwahrscheinlich, da die Reibungsminderung auf ta-C-Schichten deutlich stärker ist. Sie tritt insbesondere auch nicht mit einem Motoröl ein, in welchem sich geringe Mengen OFMs befinden.

Möglicherweise sind die organischen Fluide eine besonders effiziente Quelle für die vorteilhafte Oberflächenpassivierung.

Das Erstaunliche dabei ist, dass die Reibungsminderung auch auftritt, wenn die ta-C-Oberfläche einem starken tribochemischen Verschleiß unterliegt und die oberste Atomlage innerhalb weniger Zyklen immer wieder vollständig abgetragen wird.

Entweder spielt die Oberflächenpassivierung, wie beispielsweise die Hydroxylierung, doch keine so entscheidende Rolle oder der Prozess ist ausreichend schnell, um die Oberfläche zu reparieren.

Bei abrasivem Verschleiß würde ein permanentes Aufbrechen der Atombindungen mit sehr hohen Scherkräften und damit hoher Reibung einhergehen.

Die in den Experimenten erzielte Reibungsreduzierung durch Verminderung der Flächenpressung erscheint zunächst vor allem akademisch relevant zu sein, da sie aus der Vergrößerung der Kontaktfläche der Modellgeometrie Kugel/Scheibe resultiert. Reale Gleitpaarungen in der Anwendung haben in der Regel einen stärker konformen Kontakt, der seine makroskopische Kontaktfläche bei Verschleiß nicht wesentlich ändert. Allerdings überschreiten auch hochbelastete Gleitkontakte selten eine Flächenpressung von $p = 600$ MPa, sodass diese sich in einem vorteilhaften Bereich befinden. Mit dem Einsatz verschleißunkritischer Gegenkörpermaterialien, beispielsweise Aluminium oder Polypropylen können so tribologische Systeme mit niedriger Reibung gestaltet werden.

6.2.2 Superlubricity

In den tribologischen Experimenten konnte der Superlubricity-Zustand in einem oszillierenden Modellversuch mit den Schmierstoffen Glycerol und Ölsäure reproduziert werden.

Dabei muss zwischen beiden Schmierstoffen jedoch grundlegend unterschieden werden.

Für **Glycerol** trat Superlubricity in allen Material-Paarungen auf (Kapitel 5.2.4). Ein Reibpartner mit ta-C-Beschichtung ist somit keine Bedingung und die niedrige Reibung vielmehr eine intrinsische Schmierstoffeigenschaft, wie sie ähnlich auch für Polyalkylenglykole vorhanden ist⁸⁵.

Erwähnenswert ist, dass für die Stahl/Stahl-Paarung auch stabile Superlubricity erreicht wurde. Long et al. beispielweise erzielten in einem ähnlichen Experiment nur kurzzeitig $\mu = 0,02$ mit anschließend stark ansteigender Reibung. Sie argumentierten, dass die ta-C-Beschichtung ein wesentlicher Bestandteil für einen stabilen Superlubricity-Zustand sein müsse¹³⁴, was hiermit jedoch widerlegt werden konnte. Dagegen spricht weiterhin, dass Superlubricity mit Glycerol auch auf einer a-C:H-Beschichtung experimentell nachgewiesen wurde¹¹⁶.

Mit **Ölsäure** tritt ebenfalls Superlubricity auf, jedoch nur unter Beteiligung mindestens eines ta-C-beschichteten Reibpartners. Hier kommt es zu einer reaktiven Wechselwirkung von Ölsäure und der ta-C-Schicht, die Superlubricity überhaupt erst ermöglicht.

Für die Stahl/Stahl-Paarung stellt sich nach einem Einlauf ein höherer Reibwert von $\mu = 0,04$ ein, der vermutlich auf die Bildung einer Triboreaktionsschicht oder Bildung einer selbstorganisierten Monoschicht^{89,90,191,207} zurückgeht. Dieser bekannte Mechanismus der Reibungsminderung erzielt im Vergleich zu ölgeschmierten Metalloberflächen eine erhebliche Reibungsreduzierung, liegt aber trotzdem um ein Vielfaches über der Superlubricity.

Abbildung 53: Quantenmolekulare Simulation von zwei ta-C-Oberflächen (schwarz) unter tribologischer Beanspruchung. Als Schmiermittel dient ein Heptensäure-Molekül, bestehend aus einer Alkankette (grün), Kohlenstoffdoppelbindung (orange) und Säuregruppe mit Sauerstoff (rot). Anhand der Zwischenschritte wird die beidseitige Chemisorption mit anschließender Zerlegung des Moleküls deutlich. Da die Simulation der Ölsäure enorme Rechenkapazität benötigt, wurde Heptensäure als kürzeres Modellmolekül mit gleichen Funktionsgruppen gewählt. Abbildung aus Kuwahara et al.²⁰⁰

Bei der systematischen Untersuchung der Schmierstoffchemie mit C18-Molekülen (Kapitel 5.2.1) wurde deutlich, dass die reaktive Doppelbindung und die Säuregruppe der Ölsäure wesentlich für Superlubricity ist. Mit Molekülen, welche diese beiden Voraussetzungen nicht erfüllten, war die Reibung deutlich höher.

In einer begleitenden Publikation wurde genau dieses Phänomen von Kuwahara et al. mittels atomarer quantenchemischer Simulation untersucht²⁰⁰. Es zeigte sich, dass die ungesättigte Fettsäure mit ihren reaktiven Gruppen an beiden ta-C-Oberflächen gleichzeitig chemisorbiert und infolge der Scherung zerrissen wird. Dabei wird die Oberfläche mit sauerstoffhaltigen Molekülresten funktionalisiert, wobei Chemisorption und Trennung mit dem verbleibenden Rest als Kettenreaktion fortgesetzt wird (Abbildung 53).

Im Vergleich der Ölsäure und Stearinsäure wird zudem deutlich, dass es sich bei der Superlubricity um einen Reibungszustand handelt, welcher sich mit dem Hardy-

Modell nicht erklären lässt. Demzufolge bildet die Stearinsäure im klassischen Verständnis mit ihrer linearen Kohlenstoffkette deutlich dichtere und stabilere selbstorganisierende Monoschichten aus, die in einer Stahl/Stahl-Paarung zu niedrigerer Reibung führen als die geknickte Kohlenstoffkette der Ölsäure²⁰⁸. Trotzdem erreicht die Ölsäure unter Beteiligung einer ta-C-beschichteten Oberfläche einen Reibungszustand weit unterhalb der Stearinsäure, wie es für eine Stahl/Stahl-Paarung nicht zu erwarten ist.

6.2.3 Glättung

Bei einer detaillierten Betrachtung von ölsäuregeschmierten ta-C/ta-C-Kontakten die Superlubricity aufweisen, kommt es bei jedem Versuch zu leicht unterschiedlichem Einlaufverhalten. Berücksichtigt man dazu die Verschleißspuren auf dem Zylinderstift mit balliger Stirn, wird deutlich, dass ein Zusammenhang zwischen Verschleiß und einem hohen initialen Reibwert mit nachfolgend ausgeprägtem Einlauf besteht.

In Abbildung 54 sind drei Einzelversuche mit Einlauf (Experimente aus Kapitel 5.2.4) zusammen mit einem Versuch ohne Einlauf (Experimente aus Kapitel 5.2.1) dargestellt. Im letzteren Fall tritt Superlubricity sofort auf und es sind keine Verschleißspuren auf den Reibflächen auffindbar. In den anderen Fällen tritt ein Initialverschleiß auf, der mit hoher Reibung einhergeht. Der Verschleiß tritt vor allem an den Rändern der Kontaktfläche auf, wo die Schmierfilmdicke am geringsten ist²⁰¹. Der Verschleißbetrag selbst ist sehr gering und lässt sich nicht quantifizieren. Trotz Verschleiß stellt sich nach kurzer Zeit ein ebenso stabiler Zustand der Superlubricity ein.

Abbildung 54: Reibkoeffizienten-Verlaufskurven für ta-C/ta-C-gepaarte Kontakte mit Ölsäure-Schmierung mit den zugehörigen Verschleißspuren auf dem Zylinderstift mit balliger Stirn. Dargestellt sind drei Einzelversuche mit ausgeprägtem Einlauf (ta-C₆₂₀/ta-C₆₂₀) sowie ein Versuch mit (ta-C₄₃₀/ta-C₄₃₀). Je stärker der Verschleiß, desto höher ist die Reibung im Einlauf.

Es kann deshalb angenommen werden, dass glatte und konforme ta-C-Oberflächen für Superlubricity erforderlich sind und diese sich gegebenenfalls erst durch Verschleiß bilden müssen, wie es für viele geschmierte Superlubricity-Systeme der Fall ist¹⁰².

Da die ta-C-Oberflächen trotz sorgfältiger Fertigung und Präparation lokal unterschiedliche Defekte und Partikel, sowie makroskopisch unterschiedliche Welligkeiten aufweisen, ist es plausibel, dass einige Paarungen bereits von Anfang an Superlubricity aufweisen, andere erst nach verschleißbehaftetem Einlauf.

Mögliche Einflussfaktoren sind auch hier die Härte der Schicht, der Glättungsgrad und der Gegenkörper. So ist es denkbar, dass ein konformes Glätten aufgrund der Härteunterschiede besonders gut gelingt, wenn ein Gegenkörper metallisch ist.

Im Zustand der Superlubricity selbst tritt offenbar kein Verschleiß auf, da einzelne Experimente mit ta-C₄₃₀/ta-C₄₃₀-Paarung überhaupt keine optisch sichtbare Reibspur erzeugen. Ge et al.¹¹³ argumentiert, dass im Zustand der Superlubricity kein Verschleiß auftreten kann, da nahezu keine Reibarbeit geleistet wird.

In den Simulationen von Kuwahara et al.²⁰⁰ bildete sich eine graphenartige atomare Deckschicht, wie sie auch de Barros Bouchet et al.¹⁰⁹ experimentell nachgewiesen haben. Diese ist glatter als eine amorphe Oberfläche und könnte so, neben der Rolle als Passivierungsträger auch einen weiteren Glättungsprozess auf atomarer Ebene darstellen.

6.2.4 Schmierungszustand

Kuwahara et al.²⁰² geben für das in dieser Arbeit untersuchte System Grenzreibung ($\lambda < 1$) an. In der Literatur hingegen finden sich unter den geschmierten tribologischen Systemen mit Superlubricity nur einige wenige, die im Grenzreibungszustand verortet oder vermutet werden.

- Matta et al. untersuchten einen Stahl/Stahl-Kontakt, geschmiert mit einer Mischung aus Glycerol und einem weiteren Mehrfachalkohol¹²⁵. Die Untersuchung wurde ebenfalls mit einem oszillierenden SRV-Aufbau durchgeführt und ist dieser Arbeit in vielen Aspekten ähnlich. Die Schmierfilmdickenberechnung ist grob skizziert, im Detail aber nicht nachvollziehbar.
- Zeng et al. untersuchten einen Nitinol/Stahl-Kontakt mit Rizinusöl-Schmierung in einem Rotationsaufbau, unter anderem bei langsamen Geschwindigkeiten¹¹¹. Makroskopisch wird $\lambda = 0,2$ errechnet und eine tribochemische Bildung einer Metall-Hydroxid-Oberfläche gefunden. Allerdings gibt es keine detaillierten Informationen zur Rauheitsmessung, insbesondere ob die Schmierfilmdickenberechnung mit der Rauheit der Kontaktfläche vor oder nach dem Versuch durchgeführt wurde, sodass hier der Einfluss einer potenziellen Glättung nicht sicher bewertet werden kann.
- Ge et al. fanden zwischen Keramikoberflächen, geschmiert mit einer Suspension aus Ethandiol und Graphenoxid-Nanoflakes Superlubricity im Mischreibungsregime, welches bei Übergang in die Grenzreibung durch Verdampfen des Suspensionsmittels aber zusammenbrach¹¹³.

- Xiao et al. zeigten, dass ein Superlubricity-Zustand, der nach einem Einlauf mit Schmiermittel an Atmosphäre eingestellt wurde, auch in Vakuum noch erhalten blieb, obwohl das überschüssige Schmiermittel bereits verdampft sein müsste und nur unmittelbar gebundene Moleküle noch im Kontakt wirksam sein können¹²⁴.

Während Superlubricity mit Schmierung und Festkörperkontakt ein bislang eher seltenes und nur spärlich beschriebenes Phänomen ist, gibt es zahlreiche untersuchte Systeme, bei denen sich ein vollständiger Schmierfilm ausgebildet hat. Einige Autoren weisen darauf hin, dass im elastohydrodynamischen Regime für wässrige Fluide Superlubricity grundsätzlich zu erwarten ist^{102,209,210}, wie zahlreiche experimentelle Arbeiten belegen^{115,116,210,211}.

Tabelle 30: Vergleich einiger experimenteller Arbeiten mit Glycerol-Schmierung, bei denen Superlubricity aufgetreten ist. Detaillierte Angaben zum Schmierzustand und Flächenpressung offenbaren größere Unterschiede.

	Diese Arbeit	Long 2019	de Barros B. 2007	Matta 2008
Schmiermittel	Glycerol	Glycerol	Glycerol	Glycerol + 1 % Myo-Inositol
Reibung der untersuchten Paarungen				
Stahl/Stahl	$\mu = 0,008$	$\mu = 0,02$ (kurzzeitig)	$\mu = 0,11$	$\mu < 0,01$ (kurzzeitig)
ta-C/Stahl	$\mu = 0,10$			
Stahl/ta-C	$\mu = 0,009$	$\mu = 0,004$		
ta-C/ta-C	$\mu = 0,014$	$\mu = 0,06$	$\mu < 0,01$	
a-C:H/a-C:H			$\mu = 0,1$	
Mittlere Flächenpressung	157 MPa (Beginn) Ende vergleichbar	386 MPa (Beginn) ~300 MPa (Ende)	270 MPa (Beginn)	830 MPa (Beginn)
Relative Schmierfilmhöhe (Einordnung der Autoren)	$\lambda < 1$ (Grenzreibung)	$\lambda > 3$ (Grenzreibung, nach tribochemischem Polieren <i>thin film lubrication</i>)	$\lambda = 1$ (Übergang Grenzzu Mischreibung)	$\lambda < 1$ (Grenzreibung)
Bewegung	Oszillation (SRV)	Oszillation	Oszillation (SRV)	Oszillation
Temperatur	80 °C	50 °C	80 °C	23 °C
Schwingweite	5 mm	8 mm	3 mm	2 mm
Normalkraft	50 N	3 N	400 N	10 N
Gleitgeschwindigkeit, max.	0,14 m/s	0,03 m/s	0,3 m/s	0,003 m/s
Reibkörper oben	Zylinderstift mit balliger Stirn $d = 200$ mm	Kugel, Durchmesser nicht angegeben (ca. $d = 12$ mm berechnet)	Zylinder $d18 \times 22$ mm ²	Zylinderstift mit balliger Stirn $d = 16$ mm
Reibkörper unten	Scheibe	Scheibe	Scheibe	Scheibe
Rauheitsmessung	3D-Mikroskopie	AFM	Ohne Angabe	Ohne Angabe
Messfläche	84×64 μm^2	50×50 μm^2		
Referenzen	Kapitel 5.2.3 und Kuwahara et al. ²⁰⁰	Long et al. ¹³⁴	De Barros Bouchet et al. ¹⁷¹ und Matta et al. ¹²⁵ Abb. 2	Matta et al. ¹²⁵ , Abb. 5 und 7

Aber auch für ölasierte Schmierstoffe können sehr niedrige Reibkoeffizienten einschließlich Superlubricity erzielt werden^{103,114,115,133}. Detailliertere Betrachtungen zeigen auf, dass Superlubricity im EHL-Regime dann ein rein geometrischer Effekt ist¹¹⁵. Der Zustand geht verloren, sobald der Schmierfilm kollabiert²¹² bzw. wird in einem anderen Fall erst nach einem Einlaufglätten erreicht¹³⁴.

Im Folgenden werden drei Arbeiten der Lyon-Gruppe (Matta et al.¹²⁵, de Barros Bouchet et al.¹⁷¹ und Long et al.¹³⁴) zum Vergleich mit den eigenen Ergebnissen

herangezogen. Alle Arbeiten befassen sich mit glycerolgeschmierten, reversierenden Kontakten an Stahl-, a-C:H- oder ta-C-Oberflächen und sind mit den wesentlichen Versuchsparametern in Tabelle 30 sowie der grafischen Darstellung der Reibkoeffizienten in Abbildung 55 zusammengestellt.

Abbildung 55: Reibkoeffizient für verschiedene glycerolgeschmierte Materialpaarungen aus dieser Arbeit mit Vergleichswerten aus der Literatur.

Insgesamt bilden die eigenen Ergebnisse und die Vergleichsliteratur kein schlüssiges Bild.

- Beispielsweise kommen Long et al.¹³⁴ zum Schluss, dass eine ta-C/ta-C-Paarung sowie eine Stahl/Stahl-Paarung kein Superlubricity erzielen können, während diese Arbeit das Gegenteil aufzeigt. Obwohl die verwendeten ta-C-Schichten jeweils aus einem LaserArc-Prozess stammen, geben Long et al. sehr viel niedrigere Rauheitswerte an, die auch zur Einschätzung führen, dass sich ein vollständiger Schmierfilm ausbildet.
- De Barros Bouchet et al. (2007)¹⁷¹ erzielen Superlubricity in einem ta-C/ta-C-Kontakt, nicht aber für Stahl/Stahl.
- Matta et al.¹²⁵ beobachten Superlubricity in einem Stahl/Stahl-Kontakt bei sehr geringer Gleitgeschwindigkeit und hoher Flächenpressung, der jedoch nur von kurzer Dauer ist.

Für Superlubricity mit Ölsäure ist die Datenbasis noch geringer. Als Vergleich lässt sich nur die Arbeit von de Barros Bouchet et al. (2017)¹⁰⁹ heranziehen, in der über die Geschwindigkeitsvariation eines rotierenden Kontaktes eine klassische Stribeck-Kurve aufgenommen und mit berechneten Schmierfilmdicken ergänzt wurde (Abbildung 19, Seite 39). Die Ergebnisse verorten die Superlubricity eindeutig in der Hydrodynamik ($\lambda > 3$) und stehen damit auch im Widerspruch zu den eigenen Ergebnissen ($\lambda = 0,89$) aus Tabelle 27 (Seite 86).

Für die eigenen Ergebnisse erscheint ein Schmierzustand mit weit getrennten Oberflächen unplausibel, weil das postulierte Zerreißen des Schmierstoffmoleküls an den gegenüberliegenden Kontaktflächen nur mit einem ausreichend geringen Abstand in der Größenordnung der Moleküllängen möglich ist ($\lambda < 3$).

Die starken Diskrepanzen in den angegebenen Schmierzuständen in der Literatur zeigen auf, dass der Reibzustand mit Superlubricity sich erheblich von dem ohne Superlubricity unterscheidet und die einfachen Parameter zur Beschreibung von tribologischen Systemen, beispielsweise Flächenpressung und relative Schmierfilmhöhe, nicht ausreichen, um eine Systematik zu erfassen.

Die berechnete Grenzreibung für die Versuche in Kapitel 5.2.1 ist nach dem Stand der Technik zwar als richtig anzunehmen, es bleiben aber grundsätzliche und erhebliche Unsicherheiten bei der Bestimmung der relativen Schmierfilmdicke:

- Es mangelt an Konsistenz mit und innerhalb der Vergleichsliteratur, die durch die Verwendung verschiedener Berechnungsmodelle weiter erschwert wird.
- Es treten experimentelle Umstände auf, die in dem quasistatischen, mechanischen Modell nicht abgebildet werden. Das betrifft beispielsweise den oszillierenden, hochdynamischen Kontakt, einen Schmierpalt, dessen Abstand sich so weit verringert, dass nur noch einzelne Moleküle darin Platz haben, sowie eine vermutete chemische Interaktion von Schmierstoff und Oberfläche.
- Es gibt eine erhebliche Unsicherheit bei der Rauheitsbestimmung als Eingangsgröße, die aus den verschiedenen, nicht ausreichend standardisierten 3D-Messverfahren resultiert.
- In den Modellen wird die Rauheit nur mit dem Rauheitsparameter R_q beschrieben. Für mechanisch bearbeitete metallische Oberflächen ist das ausreichend, da diese erstens über ein symmetrisches Rauheitsprofil verfügen und zweitens sich über die Extrapolation des Power-Density-Spektrums lateral gut skalieren lassen²¹³. Die untersuchten ta-C-Beschichtungen hingegen weisen beispielsweise nach dem Glätten Asperitenstümpfe mit einem hohen Traganteil und tiefe Löcher auf, die zu einem hohen Rauheitsmaß führen, aber die Topografie der eigentlichen Kontaktflächen nur unzutreffend beschreibt.
- Anders als bei metallischen Oberflächen lässt sich die Rauheit nicht beliebig skalieren, da im Bereich der Welligkeit ein unabhängiger Einfluss des Substrats auftritt²⁰², der messtechnisch erfasst werden müsste. Allerdings kann die Rauheit im Bereich von wenigen Nanometern methodisch bedingt nur über einen sehr viel kleineren Bereich gemessen werden als die tatsächliche Kontaktfläche.
- Es besteht bisher nur geringe Kenntnis des Viskositätsverhalten der Schmierstoffe bei hohen Drücken. In den meisten Arbeiten werden die Kennwerte für Normaldruck auf den tribologischen Kontaktfall über mehrere Größenordnungen extrapoliert.
- Für die direkte oder indirekte Messung der Schmierfilmhöhe gibt es nur wenige Methoden, die nicht universell angewendet werden können und oft

Einschränkungen mit sich bringen. Im Zusammenhang mit Superlubricity von ta-C-Schichten sind keine Arbeiten bekannt.

Abschließend muss festgehalten werden, dass der Schmierungszustand bei Superlubricity mit Glycerol und Ölsäure aktuell nicht zweifelsfrei zugeordnet werden kann, selbst wenn man für oszillierende SRV-Kontakte üblicherweise einen hohen Grenzreibungsanteil annimmt. Die Bewegungsdynamik, Realtopografie, Glättungsphänomene und Viskosität bei hohen Drücken haben vermutlich einen erheblichen Einfluss auf das Phänomen Superlubricity, welche bislang in der Forschung noch nicht ausreichend berücksichtigt wurden.

6.2.5 Bedeutung der Rehybridisierung für Superlubricity

Wie eingangs in Kapitel 2.4.6 dargelegt, kann anhand der zahlreichen Beschreibungen in der Literatur prinzipiell davon ausgegangen werden, dass es in tribologischen Kontakten zu strukturellen Veränderungen der Kohlenstoffphase einschließlich Rehybridisierung kommen kann. Die Bedeutung dieser Prozesse für Superlubricity von ta-C-Schichten ist jedoch nicht klar und wird bisher nur an wenigen Stellen diskutiert.

Abbildung 56: Schematischer Härteverlauf nach de Barros Bouchet et al.¹⁰⁹ einer (blau) unbeanspruchten und (rot) tribologisch beanspruchten ta-C-Schicht. Es kommt zu einer generellen Absenkung der Härte im ta-C-Volumen, einer verstärkten Umwandlung zu a-C nahe der Oberfläche (z. B. 50 nm) sowie die Bildung einer Graphenoxid-Lage (GO) an der unmittelbaren Kontaktfläche. Die Grafik vernachlässigt die native sp²-reiche Deckschicht der unbeanspruchten ta-C-Schicht.

So beschreibt Joly-Pottuz et al. eine 50 nm dicke, sp²-reiche und grafitähnliche Lage, welche sich nach dem Zustand der Superlubricity an der Oberfläche der ta-C-Schicht mit Glycerol-Schmierung gebildet hat. Sie bezeichnen sie als weiche Adaptionsschicht, die zur Ausbildung der niedrigen Reibung notwendig ist¹⁷². Spätere Arbeiten aus dem gleichen Forscherkreis um de Barros Bouchet et al. weisen experimentell Graphenoxid an der Superlubricity-Oberfläche nach und stellen die These auf, dass die darunter umgewandelte a-C-Schicht eine mögliche Voraussetzung zur Bildung der Graphenoxid-Ringe ist¹⁰⁹. Ein schematischer Verlauf des Härtemodells ist in Abbildung 56 dargestellt.

Diese These wirft allerdings die Frage auf, dass wenn die oberflächennahen, neugebildeten a-C-Schichten Voraussetzung für Superlubricity sind, die Eigenschaft mit einer nativen a-C-Schicht auch vorhanden sein könnte, es dafür aber noch keine Belege gibt. Weiterhin basiert die These aufgrund der aufwendigen Analyse-methode auf der Untersuchung eines einzelnen tribologischen Zustandes.

Die Ergebnisse in Kapitel 5.2.3 haben dagegen deutlich gezeigt, dass das oberflächennahe rehybridisierte Volumen vom Betrag der Scherung abhängt. Im Grenzfall Superlubricity ist die Scherung so gering, dass mittels Raman gar keine Rehybridisierung gemessen werden konnte. Das stützt die These, dass die Rehybridisierung des oberflächennahen Volumens ein allgemeiner, triboinduzierter Vorgang ist und unabhängig von Superlubricity auftritt.

Die Existenz von Graphenoxid an der Oberfläche wäre dann davon vollständig unabhängig und könnte die eigentlich notwendige Voraussetzung für Superlubricity sein. Neben den experimentellen Befunden von de Barros Bouchet et al.¹⁰⁹ liegen auch gleichlautende simulative Befunde zur Bildung von graphenähnlichen Oberflächen vor²⁰⁰. Als möglicher Mechanismus wird unter anderem die Pandey-Rekonstruktion genannt, welche nur in wasserstofffreien amorphen Kohlenstoffschichten auftritt, aber nicht in a-C:H¹⁷⁴.

Zusammenfassend lassen sich nach aktuellem Wissensstand folgende Strukturumwandlungsvorgänge voneinander abgrenzen:

- Bei Überschreiten einer kritischen Scherspannung im tribologischen Kontakt kommt es zu einer Rehybridisierung des oberflächennahen Volumens im Bereich von wenigen hundert Nanometer bis ca. ein Mikrometer Tiefe. In dieser Arbeit wurde eine kritische Scherspannung von circa 1 MPa beobachtet, oberhalb dessen der sp^3 -Gehalt um bis zu 20 % abnahm.
- Das rehybridisierte Volumen kann je nach tribologischem System eine reine Rehybridisierung unter Beibehaltung der amorphen Struktur sein (z. B. durch Verschiebung des G-Peaks im Raman-Spektrum ohne Auftreten eines D-Peaks), aber auch mit einer Clusterbildung einhergehen³¹. Weitere mögliche Nachweismethoden sind Nanoindentation, EELS oder spektroskopische Reflektometrie.
- Superlubricity tritt nach der Bildung einer Oberfläche aus Graphen oder Graphenoxid auf. Der Effekt lässt sich bislang nur aufwendig mit Synchrotron-XPS nachweisen und es gibt keinen Zusammenhang mit der Rehybridisierung des oberflächennahen Volumens.
- Die besondere Rolle von graphenartigen Oberflächen bei Superlubricity wird auch für einige andere tribologische Systeme berichtet, die nicht auf ta-C-Schichten basieren^{113,120,214}.

6.3 Forschungsbedarf

So wie jede Antwort neue Fragen aufwirft, zeigen auch die in dieser Arbeit diskutierten Ergebnisse weiteren Forschungsbedarf auf.

Der **tribochemische Verschleiß** wurde bislang vor allem empirisch untersucht. Abgesehen von Indizien, welche für einen katalysierten, radikalen Prozess sprechen, konnte kein atomarer Mechanismus abgeleitet oder nachgewiesen werden. Auch bleibt die Frage offen, wo der abgetragene Kohlenstoff verbleibt. Zu prüfen sind die Hypothesen der Oxidation, der Synthese einer a-C:H- oder a-C-Schicht auf dem Gegenkörper oder des Einbaus in den Schmierstoff^{164,192,215}, wobei der Schmierstoff selbst als Kohlenstoffquelle in Frage kommt²¹⁶.

Für den Zustand der **Superlubricity** wurde der Einlaufprozess bisher nur makroskopisch beobachtet. Die Veränderung der Oberflächentopografie mit einer ausreichenden Berücksichtigung der realen Gestalt der Oberfläche und des Umstandes eines Makrokontakts wurde noch nicht detailliert betrachtet.

Die zuletzt formulierte These zur Bildung einer gesättigten Graphenoxid-Schicht an der Oberfläche und dem damit verknüpften Funktionsmodell der Superlubricity ist bisher nur in einem Experiment nachgewiesen worden und erfordert unabhängige experimentelle Verifizierung. Die These ist auch zur Abgrenzung gegenüber a-C:H-Schichten, anderen Hartstoffschichten sowie ta-C-Schichten ohne Superlubricity zu prüfen.

Die **Rolle des Schmierstoffes** für den tribochemischen Verschleiß und Superlubricity konnte bisher noch nicht analytisch belegt werden. Die im Rahmen dieser Arbeit vorgenommenen, aber nicht weiter ausgeführten ersten Analysen²¹⁷ zeigten keine Veränderungen im Schmierstoff gegenüber dem Ausgangszustand. Besonders von Interesse ist es, die Superlubricity-Reaktion der Ölsäure aufzuzeigen und die These der Molekülscherung zu prüfen.

Für die Aufklärung der vorgenannten Mechanismen und zum Nachweis der Thesen sind **Fortschritte in der strukturellen und chemischen Analytik**, insbesondere für die Aufklärung von Oberflächenchemie und -struktur, kleinen Schmierstoffvolumina und -konzentrationen notwendig. Hier stoßen die etablierten Methoden an die Grenzen bzw. können nicht zur befriedigenden Aufklärung beitragen.

Die Ursachen liegen unter anderem in der Kurzlebigkeit von radikalen Zwischenzuständen, der Flüchtigkeit kurzer Molekülfragmente, der Vielfältigkeit der möglichen organischen Reaktionen, der geringen Konzentration der Reaktionsprodukten sowie in der Schwierigkeit der chemischen und strukturellen Analyse von nanoskaligen Kohlenstoffstrukturen auf der Oberfläche, die sich auf einem sehr ähnlichen Volumen befinden.

Als wesentlich, aber noch unzureichend verstanden, muss der **Schmierungszustand bei Superlubricity** angesehen werden. Die diskutierten Ergebnisse und die Vergleichsliteratur liefern für ta-C-Schichten Indizien für alle Zustände von Grenzreibung über Mischreibung bis in die Hydrodynamik. Es könnte sich also sowohl um einen materialspezifischen, reaktiven Mechanismus als auch um einen mechanisch-geometrischen Mechanismus handeln.

Zur weiteren Betrachtung stehen zwei besonders unzulänglich ausgearbeitete Aspekte im Fokus: Der Einfluss der Realtopografie von ta-C-Schichten auf die Ausbildung und Berechnung der Schmierfilmdicke sowie deren experimentelle Messung.

Die für die Berechnung des Schmierzustandes kritischen Punkte wurden bereits in Kapitel 6.2.4 ausführlich diskutiert, darunter die Schwerpunkte Realtopografie und Skalierbarkeit auf den Makrokontakt.

Für eine **experimentelle Bestimmung des Schmierzustandes** für ta-C-Superlubricity gibt es bislang keine bekannten Arbeiten. Die Methode der direkten interferometrischen Messung erfordert für die Beobachtung eine Bodenplatte aus Glas und erlaubt nicht die Untersuchung von Stahl/ta-C-Paarungen. Die direkte Messung des Abstandes zwischen den beiden Reibkörpern ist für hochdynamische Kontakte im Bereich von einigen Nanometern technisch nicht möglich. Als ein möglicher Ansatz bleibt die orts aufgelöste Messung des Durchgangswiderstandes²¹⁸, mit dessen Hilfe zumindest der Übergang von der Grenzreibung in die Hydrodynamik abgeschätzt werden kann. Es verbleibt ein Risiko durch den Einfluss der Messspannung auf den tribologischen Kontakt, z. B. durch elektrochemische Korrosion, sowie der technisch-methodische Aufwand.

Es mangelt bisher an einem erfolgreichen Transfer von **Superlubricity mit realen Komponenten und Schmierstoffen** in die Anwendung. Einerseits werden technische Systeme meist in kleinen Schritten optimiert, da grundlegende Veränderungen einen hohen Aufwand erfordern. Eine hinzugefügte ta-C-Beschichtung zu einer vorhandenen Oberfläche schafft aber nicht zwangsläufig Bedingungen für Superlubricity. Andererseits ist auch das Wissen über die Wechselwirkung von Schmierstoffadditiven noch viel zu gering, insbesondere ob Superlubricity-wirksame fettsäurebasierte Additive oder Basisöle ihre Wirkung mit anderen notwendigen Hilfsstoffen, wie beispielsweise Verschleißschutzadditive und Antioxidationsmitteln, noch entfalten können oder durch chemische Konkurrenz behindert werden.

Das führt zur Einschränkung bei der Wahl der Schmierstoffe, sodass es zunächst erfolgsversprechend scheint, ein vorhandenes tribologisches System mit einer geeigneten Schmierstoffgruppe anzupassen, als sehr komplexe Systeme, wie beispielweise den ölgeschmierten Verbrennungsmotor.

7. Zusammenfassung und Ausblick

Wasserstofffreie tetraedisch amorphe Kohlenstoffschichten (ta-C-Schichten) weisen zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften für tribologische Anwendungen auf. Dazu zählen hohe Verschleißfestigkeit und geringe Adhäsionsneigung, die bereits in konventionellen ölgeschmierten Kontakten genutzt werden. Darüber hinaus sind aber auch Wechselwirkungen mit Schmierstoffen auf Basis pflanzlicher Rohstoffe bekannt, die von extrem niedriger Reibung bis zu erhöhtem Verschleiß der superharten Schichten reichen. Die umfangreich ausgewertete Literatur zu den Schmierstoffwechselwirkungen von ta-C-Schichten zeichnet noch kein schlüssiges Bild.

Diese Wechselwirkungen wurden in der vorliegenden Arbeit mithilfe experimenteller tribologischer Untersuchungen mit systematischer Variation der Einflussfaktoren wie Beschichtungspaarung, Beschichtungseigenschaften, Schmierstoffchemie und Temperatur untersucht. Als Ergebnisgrößen wurde die Reibung, der Verschleiß und stichprobenweise die Struktur der Kohlenstoffphase mittels Raman-Spektroskopie untersucht. Zur Anwendung kam ein oszillierender tribologischer Modellprüfstand, über dessen Prüfkörpergeometrie Parameter mit hohen initialen Flächenpressungen von über 1000 MPa und geringen Flächenpressungen von unter 200 MPa erzeugt werden konnten.

Als Modellschmierstoffe dienten Substanzen, welche aus Pflanzenölen gewonnen werden können und unter den Aspekten der Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit besonders attraktiv sind. Dazu zählen die freie Ölsäure, Glycerol-Monooleat (GMO) sowie weitere Ölsäureverbindungen.

In den Untersuchungen konnten für ta-C-Schichten drei unterschiedliche Phänomene beschrieben werden, die auch parallel auftreten können.

1. Reibungsminderung durch fettsäurebasierte Schmierstoffe

Fettsäurebasierte Schmierstoffe aller Art senken mit einer wasserstofffreien Kohlenstoffoberfläche (ta-C, a-C und Diamant) die Reibung stark ab. Dem Effekt kann keine chemische Molekülgruppe explizit zugeordnet werden. Der Reibungsminderungseffekt ist abhängig von der Flächenpressung und führt für $p < 600$ MPa zu Reibung von $\mu \approx 0,04$. Für Stahl/Stahl-Paarungen oder a-C:H/Stahl-Paarungen kommt es zu keiner wesentlichen Minderung. Es tritt deshalb eine spezifische Wechselwirkung der ta-C-Schicht mit fettsäurebasierten Schmierstoffen auf, welche die Wirkung klassischer organischer Reibungsminderer mit Ausbildung einer selbstorganisierten Monoschicht erheblich übersteigt.

2. Tribochemischer Verschleiß

Neben einem abrasiven Verschleißmechanismus, der aufgrund der hohen Härte der ta-C-Schicht nur gering ausgeprägt ist, wurde in Abgrenzung dazu ein tribochemischer Verschleißmechanismus herausgearbeitet. Der Effekt tritt bei folgender Kombination auf:

- Hohe initiale Flächenpressung (z. B. $p > 1000 \text{ MPa}$)
- ta-C-Schicht (nicht jedoch für a-C:H, a-C und Diamant)
- Stahlgegenkörper
- Fettsäurebasierter Schmierstoff, welcher ungesättigte Anteile enthält (z. B. nicht für Stearinsäure)
- erhöhte Temperatur

Der Verschleiß an der Schicht kann in diesem Fall um mehr als den Faktor 1000 ansteigen und tritt unabhängig von der hohen Schichthärte auf. Ein konkreter Mechanismus kann auch in diesem Fall nicht benannt werden, aufgrund der Indizien wird aber ein katalysierter, radikalischer Prozess vermutet.

Deutlich erhöhte Verschleißraten für ta-C-Schichten mit anderen Schmiermitteln wurden von anderen Autoren beschrieben, wobei die Temperaturabhängigkeit jeweils im gesamten untersuchten Temperaturbereich einem Arrhenius-Ansatz folgte. Das in dieser Arbeit beschriebene Phänomen setzt hingegen erst oberhalb eines Schwellwertes ein.

Im tribologischen Kugel-Scheibe Modellversuch kann es durch tribochemischen Verschleiß zu einer erheblichen Änderung der Kontaktfläche kommen, die eine Reibungsminderung nach sich zieht. Das führt zu dem falschen Eindruck, dass sich Reibung und Verschleiß gegensätzlich verhalten.

3. Superlubricity

Supraniedrige Reibung mit Reibkoeffizienten von $\mu < 0,01$ konnte unter anderem mit Ölsäure-Schmierung erzielt werden, wenn ein oder beide Reibkörper eine ta-C-Beschichtung aufweisen und die Flächenpressung moderate niedrige Werte von $p < 200 \text{ MPa}$ annimmt. Im Stahl/Stahl-Kontakt ist die Reibung deutlich höher.

Ein Vergleich der Ölsäure und verwandter C18-Moleküle zeigte, dass für Superlubricity sowohl die Carboxyl-Gruppe als auch die Doppelbindung in reaktiver cis-Konfiguration erforderlich ist. Auch hier lässt sich auf eine spezifische tribochemische Reaktion der Ölsäure mit der ta-C-Schicht schließen, deren Mechanismus sich nicht mit einer selbstorganisierten Monoschicht erklären lässt.

Gemäß einer begleitenden Simulationsuntersuchung wird ein beidseitiges Andocken und nachfolgendes Zerreißen des Moleküls vermutet, wobei kaskadenartig kürzere Molekülfragmente und passivierte Oberflächen gebildet werden, möglicherweise lokal auch Graphenoxid.

Superlubricity wurde auch mit Glycerol erzielt, im Kontrast zur Ölsäure allerdings auf allen Oberflächen, einschließlich der Stahl/Stahl-Paarung. Anders als mit der Ölsäure ist somit keine spezifische Reaktion mit der ta-C-Schicht notwendig.

Eine Abschätzung der relativen Schmierfilmdicke ergibt nach dem Stand der Technik für das hier untersuchte tribologische System den Zustand der Grenzreibung. Diverse Annahmen und Methoden zur Berechnung der Schmierfilmdicke sowie eine widersprüchliche Einordnung in die Vergleichsliteratur erlauben aber noch keine zufriedenstellende Beurteilung und stellen eine der großen Herausforderungen für die zukünftige Superlubricity-Forschung dar.

Insgesamt wird deutlich, dass ta-C-Schichten mit pflanzenölbasierten Schmierstoffen in chemische Wechselwirkung treten, in deren Folge je nach tribologischer Beanspruchung sehr niedrige Reibung oder sehr hoher Verschleiß auftreten kann. Von besonderer Bedeutung ist dabei die charakteristische, ungesättigte Bindung der Ölsäure, welche ein sehr häufiger Bestandteil von Pflanzenölen ist.

Bei Glycerol-Schmierung dagegen sind für niedrige Reibung ta-C-Schichten nicht notwendig, sie erhöhen aber aufgrund des guten Verschleißverhaltens die Toleranz gegen Adhäsion und stabilisieren den Reibungszustand außerhalb des Superlubricity-Zustandes.

Die Arbeit zeigt erstmals auf, dass Superlubricity mit Ölsäure auch in einem oszillierenden Kontakt und mit nur einer einseitigen ta-C-Beschichtung auftritt. Darüber hinaus werden die notwendigen chemischen Strukturmerkmale des Schmierstoffes herausgearbeitet.

Der Nachweis von Superlubricity erfolgt damit erstmals in einem verschleißstabilen, technisch relevanten tribologischen System mit höchster Anwendungsrelevanz.

Interessante Einsatzszenarien ergeben sich beispielsweise in geschmierten Gleitkontakten bei denen ausreichend Spielraum hinsichtlich Schmierstoff- und Oberflächengestaltung besteht, durch Verwendung von Wälz- anstelle von Gleitlagern sowie durch Substitution von mineralölbasierten mit pflanzenölbasierten Schmierstoffen.

Weiterhin wird erstmalig ein tribochemischer Verschleißmechanismus beschrieben, welcher sich deutlich von abrasivem Verschleiß sowie anderen tribochemischen Verschleißphänomenen in der Literatur abhebt.

Das erlangte Verständnis der spezifischen vorteilhaften und nachteiligen Wechselwirkungen von ta-C-Schichten mit pflanzenölbasierten Molekülen erlaubt zukünftig die Konzeption neuer Reibungssysteme mit extrem verminderter Reibung unter dem Einsatz umweltfreundlicher und additivarmer Schmierstoffe. Es stellt damit einen wesentlichen Beitrag für mögliche Energieeinsparung durch Anwendung von ultra- und supraniedriger Reibsysteme dar.

Literaturverzeichnis

1. HOLMBERG, K. und A. ERDEMIR. Influence of tribology on global energy consumption, costs and emissions. *Friction*, 2017, **5**(3), 263-284. DOI: 10.1007/s40544-017-0183-5
2. WIKIMEDIA FOUNDATION INC. *Kohlenstoff* [online], 2018 [Zugriff am: 3. Juli 2018]. Verfügbar unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoff>
3. CAMPBELL, J.A. *Allgemeine Chemie. Energetik, Dynamik und Struktur chemischer Systeme*. 2., durchges. Aufl., 2. Nachdr. Weinheim: VCH, 1990. ISBN 3527258566.
4. Verein Deutscher Ingenieure e.V., *VDI 2840:2012-06 Kohlenstoffsichten: Grundlagen, Schichttypen und Eigenschaften*. Berlin: Beuth Verlag GmbH.
5. SHI, L., P. ROHRINGER, K. SUENAGA, Y. NIIMI, J. KOTAKOSKI, J.C. MEYER, H. PETERLIK, M. WANKO, S. CAHANGIROV, A. RUBIO, Z.J. LAPIN, L. NOVOTNY, P. AYALA und T. PICHLER. Confined linear carbon chains as a route to bulk carbyne. *Nature materials*, 2016, **15**(6), 634-639. DOI: 10.1038/nmat4617
6. International Organization for Standardization. 20523, *ISO 20523:2017 Carbon based films - Classification and designations*. Genf. Verfügbar unter: <https://www.iso.org/standard/68243.html>
7. ROBERTSON, J. Diamond-like amorphous carbon. *Materials Science and Engineering: R: Reports*, 2002, **37**(4-6), 129-281. DOI: 10.1016/S0927-796X(02)00005-0
8. SCHULTRICH, B. *Tetrahedrally Bonded Amorphous Carbon Films I*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018. 263. ISBN 978-3-662-55925-3.
9. JACOB, W. und W. MÖLLER. On the structure of thin hydrocarbon films. *Applied Physics Letters*, 1993, **63**(13), 1771-1773. DOI: 10.1063/1.110683
10. LIFSHITZ, Y. Diamond-like carbon — present status. *Diamond and Related Materials*, 1999, **8**(8-9), 1659-1676. DOI: 10.1016/S0925-9635(99)00087-4
11. CHHOWALLA, M. Thick, well-adhered, highly stressed tetrahedral amorphous carbon. *Diamond and Related Materials*, 2001, **10**(3-7), 1011-1016. DOI: 10.1016/S0925-9635(00)00530-6
12. BELOV, A.Y. und H.U. JÄGER. Calculation of intrinsic stresses in amorphous carbon films grown by molecular dynamics simulation. From atomic to macroscopic scale. *Computational Materials Science*, 2002, **24**(1-2), 154-158. DOI: 10.1016/S0927-0256(02)00177-5
13. SCHNEIDER, D., C.F. MEYER, H. MAI, B. SCHÖNEICH, H. ZIEGELE, H.-J. SCHEIBE und Y. LIFSHITZ. Non-destructive characterization of mechanical and structural properties of amorphous diamond-like carbon films. *Diamond and Related Materials*, 1998, **7**(7), 973-980. DOI: 10.1016/S0925-9635(97)00337-3
14. DRESCHER, D., J. KOSKINEN, H.-J. SCHEIBE und A. MENSCH. A model for particle growth in arc deposited amorphous carbon films. *Diamond and Related Materials*, 1998, **7**(9), 1375-1380. DOI: 10.1016/S0925-9635(98)00211-8
15. DAVIS, C.A., G.A.J. AMARATUNGA und K.M. KNOWLES. Growth Mechanism and Cross-Sectional Structure of Tetrahedral Amorphous Carbon Thin Films. *Physical Review Letters*, 1998, **80**(15), 3280-3283. DOI: 10.1103/PhysRevLett.80.3280
16. SCHNEIDER, D., P. SIEMROTH, T. SCHÜLKE, J. BERTHOLD, B. SCHULTRICH, H.-H. SCHNEIDER, R. OHR, B. PETEREIT und H. HILLGERS. Quality control of

- ultra-thin and super-hard coatings by laser-acoustics. *Surface and Coatings Technology*, 2002, **153**(2-3), 252-260. DOI: 10.1016/S0257-8972(01)01664-4
17. BEWILOGUA, K. und D. HOFMANN. History of diamond-like carbon films – From first experiments to worldwide applications. *Surface and Coatings Technology*, 2014, **242**, 214-225. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2014.01.031
 18. WEIßMANTEL, S., G. REISSE und D. ROST. Preparation of superhard amorphous carbon films with low internal stress. *Surface and Coatings Technology*, 2004, **188-189**, 268-273. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2004.08.070
 19. VETTER, J. 60 years of DLC coatings. Historical highlights and technical review of cathodic arc processes to synthesize various DLC types, and their evolution for industrial applications. *Surface and Coatings Technology*, 2014, **257**, 213-240. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2014.08.017
 20. SCHWAN, J., S. ULRICH, T. THEEL, H. ROTH, H. EHRHARDT, P. BECKER und S.R.P. SILVA. Stress-induced formation of high-density amorphous carbon thin films. *Journal of Applied Physics*, 1997, **82**(12), 6024-6030. DOI: 10.1063/1.366469
 21. HAUZER TECHNO COATING BV. Apparatus and Method for depositing Hydrogen-free ta C Layers on Workpieces and Workpiece. Erfinder: F. PAPA, R. TIETEMA, I. KOLEV UND R. JACOBS. Anmeldung: 31. Oktober 2011. EP2587518A1.
 22. AIJAZ, A., K. SARAkinos, D. LUNDIN, N. BRENNING und U. HELMERSSON. A strategy for increased carbon ionization in magnetron sputtering discharges. *Diamond and Related Materials*, 2012, **23**, 1-4. DOI: 10.1016/j.diamond.2011.12.043
 23. BOBZIN, K., T. BRÖGELMANN, C. KALSCHEUER und M. ENGELS. Synthesis of a-C coatings by HPPMS using Ar, Ne and He as process gases. *Surface and Coatings Technology*, 2016, **308**, 80-89. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2016.07.099
 24. GANESAN, R., D.G. MCCULLOCH, N.A. MARKS, M.D. TUCKER, J.G. PARTRIDGE, M.M.M. BILEK und D.R. MCKENZIE. Synthesis of highly tetrahedral amorphous carbon by mixed-mode HiPIMS sputtering. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 2015, **48**(44), 442001. DOI: 10.1088/0022-3727/48/44/442001
 25. AIJAZ, A., F. FERREIRA, J. OLIVEIRA und T. KUBART. Mechanical Properties of Hydrogen Free Diamond-Like Carbon Thin Films Deposited by High Power Impulse Magnetron Sputtering with Ne. *Coatings*, 2018, **8**(11), 385. DOI: 10.3390/coatings8110385
 26. SCHEIBE, H.-J., D. DRESCHER, B. SCHULTRICH, M. FALZ, G. LEONHARDT und R. WILBERG. The laser-arc: a new industrial technology for effective deposition of hard amorphous carbon films. *Surface and Coatings Technology*, 1996, **85**(3), 209-214. DOI: 10.1016/0257-8972(95)02648-7
 27. LESON, A., G. ENGLBERGER, D. HAMMER, S. MAKOWSKI, C.-F. MEYER, M. LEONHARD, H.-J. SCHEIBE und V. WEIHNACHT. Diamantartige Kohlenstoffsichten steigern die Effizienz. *Vakuum in Forschung und Praxis*, 2015, **27**(4), 24-28. DOI: 10.1002/vipr.201500588
 28. BECKER, J., A. GIES, J. KARNER, F. SEIBERT und T. STELZIG. Alternatives to Carbon-based Coatings in Automotive Applications. In: A. FATEMI, Hg. *20th International Colloquium Tribology. Tribology - Industrial and Automotive Lubrication*. Ostfildern: Technische Akademie Esslingen, 2016. ISBN 9783943563238.

29. MAKOWSKI, S., F. SCHALLER, V. WEIHNACHT, G. ENGLBERGER und M. BECKER. Tribochemical induced wear and ultra-low friction of superhard ta-C coatings. *Wear*, 2017, **392-393**, 139-151. DOI: 10.1016/j.wear.2017.08.015
30. FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. Method for treating surfaces of a hard carbon coating. Erfinder: B. SCHULTRICH UND V. WEIHNACHT. Anmeldung: 27. Februar 2007. EP1829986 B1.
31. MABUCHI, Y., T. HIGUCHI, D. YOSHIMURA, M. MURASHIMA, H. KOUSAKA und N. UMEHARA. Influence of carbon black in engine oil on wear of H-free diamond-like carbon coatings. *Tribology International*, 2014, **73**, 138-147. DOI: 10.1016/j.triboint.2014.01.016
32. CHHOWALLA, M., A.C. FERRARI, J. ROBERTSON und G.A.J. AMARATUNGA. Evolution of sp² bonding with deposition temperature in tetrahedral amorphous carbon studied by Raman spectroscopy. *Applied Physics Letters*, 2000, **76**(11), 1419-1421. DOI: 10.1063/1.126050
33. FERRARI, A.C., A. LIBASSI, B.K. TANNER, V. STOLOJAN, J. YUAN, L.M. BROWN, S.E. RODIL, B. KLEINSORGE und J. ROBERTSON. Density, sp³ fraction, and cross-sectional structure of amorphous carbon films determined by x-ray reflectivity and electron energy-loss spectroscopy. *Physical Review B*, 2000, **62**(16), 11089-11103. DOI: 10.1103/PhysRevB.62.11089
34. ROBERTSON, J. Electronic and atomic structure of diamond-like carbon. *Semiconductor Science and Technology*, 2003, **18**(3), S12-S19. DOI: 10.1088/0268-1242/18/3/302
35. FERRARI, A.C. Diamond-like carbon for magnetic storage disks. *Surface and Coatings Technology*, 2004, **180-181**, 190-206. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2003.10.146
36. SCHNEIDER, D., T. SCHWARZ, H.-J. SCHEIBE und M. PANZNER. Non-destructive evaluation of diamond and diamond-like carbon films by laser induced surface acoustic waves. *Thin Solid Films*, 1997, **295**(1-2), 107-116. DOI: 10.1016/S0040-6090(96)09163-8
37. AGER, J.W., S. ANDERS, A. ANDERS und I.G. BROWN. Effect of intrinsic growth stress on the Raman spectra of vacuum-arc-deposited amorphous carbon films. *Applied Physics Letters*, 1995, **66**(25), 3444-3446. DOI: 10.1063/1.113382
38. XU, S., D. FLYNN, B.K. TAY, S. PRAWER, K.W. NUGENT, S.R.P. SILVA, Y. LIFSHITZ und W.I. MILNE. Mechanical properties and Raman spectra of tetrahedral amorphous carbon films with high sp³ fraction deposited using a filtered cathodic arc. *Philosophical Magazine B*, 1997, **76**(3), 351-361. DOI: 10.1080/01418639708241099
39. GUENTHER, K., F. SONNTAG, T. ROCH und A.F. LASAGNI. Optical Properties of Tetrahedral Amorphous Carbon Films and Their Potential for Lab-on-a-Chip. *Materials Sciences and Applications*, 2015, **06**(05), 445-455. DOI: 10.4236/msa.2015.65048
40. MURASHIMA, M., X. DENG, H. IZUOKA, N. UMEHARA und H. KOUSAKA. Effect of oxygen on degradation of defects on ta-C coatings deposited by filtered arc deposition. *Surface and Coatings Technology*, 2019, **362**, 200-207. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2019.01.115

41. ANDERS, S., J.W. AGER III, G.M. PHARR, T.Y. TSUI und I. G. BROWN. Heat treatment of cathodic arc deposited amorphous hard carbon films. *Thin Solid Films*, 1997, **308-309**, 186-190. DOI: 10.1016/S0040-6090(97)00385-4
42. KALISH, R., Y. LIFSHITZ, K. NUGENT und S. PRAWER. Thermal stability and relaxation in diamond-like-carbon. A Raman study of films with different sp³ fractions (ta-C to a-C). *Applied Physics Letters*, 1999, **74**(20), 2936-2938. DOI: 10.1063/1.123971
43. BELOV, A.Y. und H.U. JÄGER. Simulation of the non-equilibrium processes for tetrahedral amorphous carbon. Deposition and structural relaxation. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, 2003, **202**, 242-248. DOI: 10.1016/S0168-583X(02)01864-5
44. FRIEDMANN, T.A., J.P. SULLIVAN, J.A. KNAPP, D.R. TALLANT, D.M. FOLLSTAEDT, D.L. MEDLIN und P.B. MIRKARIMI. Thick stress-free amorphous-tetrahedral carbon films with hardness near that of diamond. *Applied Physics Letters*, 1997, **71**(26), 3820-3822. DOI: 10.1063/1.120515
45. CHHOWALLA, M., J. ROBERTSON, C.W. CHEN, S.R.P. SILVA, C.A. DAVIS, G.A.J. AMARATUNGA und W.I. MILNE. Influence of ion energy and substrate temperature on the optical and electronic properties of tetrahedral amorphous carbon (ta -C) films. *Journal of Applied Physics*, 1997, **81**(1), 139-145. DOI: 10.1063/1.364000
46. FERRARI, A.C. und J. ROBERTSON. Interpretation of Raman spectra of disordered and amorphous carbon. *Physical Review B*, 2000, **61**(20), 14095-14107. DOI: 10.1103/PhysRevB.61.14095
47. FERRARI, A.C. und J. ROBERTSON. Resonant Raman spectroscopy of disordered, amorphous, and diamondlike carbon. *Physical Review B*, 2001, **64**(7), 199. DOI: 10.1103/PhysRevB.64.075414
48. FERRARI, A.C. und J. ROBERTSON. Raman spectroscopy of amorphous, nanostructured, diamond-like carbon, and nanodiamond. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 2004, **362**(1824), 2477-2512. DOI: 10.1098/rsta.2004.1452
49. PHILIPP, P., L. BISCHOFF, U. TRESKE, B. SCHMIDT, J. FIEDLER, R. HÜBNER, F. KLEIN, A. KOITZSCH und T. MÜHL. The origin of conductivity in ion-irradiated diamond-like carbon – Phase transformation and atomic ordering. *Carbon*, 2014, **80**, 677-690. DOI: 10.1016/j.carbon.2014.09.012
50. TASDEMIR, H.A., M. WAKAYAMA, T. TOKOROYAMA, H. KOUSAKA, N. UMEHARA, Y. MABUCHI und T. HIGUCHI. Ultra-low friction of tetrahedral amorphous diamond-like carbon (ta-C DLC) under boundary lubrication in poly alpha-olefin (PAO) with additives. *Tribology International*, 2013, **65**, 286-294. DOI: 10.1016/j.triboint.2013.03.014
51. AL MAHMUD, K. A. H., M.A. KALAM, H.H. MASJUKI und M.F.B. ABDOLLAH. Tribological Study of a Tetrahedral Diamond-Like Carbon Coating under Vegetable Oil–Based Lubricated Condition. *Tribology Transactions*, 2015, **58**(5), 907-913. DOI: 10.1080/10402004.2015.1025933
52. AMANN, T., A. KAILER, N. OBERLE, K. LI, M. WALTER, M. LIST und J. RÜHE. Macroscopic Superlow Friction of Steel and Diamond-Like Carbon Lubricated with a Formanisotropic 1,3-Diketone. *ACS Omega*, 2017, **2**(11), 8330-8342. DOI: 10.1021/acsomega.7b01561

53. AISENBERG, S. und R. CHABOT. Ion-Beam Deposition of Thin Films of Diamondlike Carbon. *Journal of Applied Physics*, 1971, **42**(7), 2953-2958. DOI: 10.1063/1.1660654
54. THE GILLETTE COMPANY BOSTON. Amorphous diamond coating of blades. Erfinder: T. G. DECKER, P.G. LUNDIE, D.L. PAPPAS, R.P. WELTY UND R.C. PARENT. Anmeldung: 21. April 1995. EP1440775B1.
55. TREUTLER, C.P.O. Industrial use of plasma-deposited coatings for components of automotive fuel injection systems. *Surface and Coatings Technology*, 2005, **200**(5-6), 1969-1975. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2005.08.012
56. YASUDA, Y., M. KANO, Y. MABUCHI und S. ABOU. Research on Diamond-Like Carbon Coatings for Low-Friction Valve Lifters. *SAE Technical Paper*, 2003, **01**, 1101. DOI: 10.4271/2003-01-1101
57. KANO, M. Super low friction of DLC applied to engine cam follower lubricated with ester-containing oil. *Tribology International*, 2006, **39**(12), 1682-1685. DOI: 10.1016/j.triboint.2006.02.068
58. KENNEDY, M., S. HOPPE und J. ESSER. Lower Friction Losses With New Piston Ring Coating. *MTZ worldwide*, 2014, **75**(4), 24-29. DOI: 10.1007/s38313-014-0135-7
59. COLL, B.F. und M. CHHOWALLA. Amorphous diamond film by enhanced arc deposition. *Surface and Coatings Technology*, 1996, **79**(1-3), 76-86. DOI: 10.1016/0257-8972(95)02444-1
60. SCHEIBE, H.-J., P. SIEMROTH, W. POMPE und B. SCHOENEICH. Laser-arc. A new method for preparation of diamond-like carbon films. *Surface and Coatings Technology*, 1991, **47**(1-3), 455-464. DOI: 10.1016/0257-8972(91)90311-J
61. HINÜBER, C., C. KLEEMANN, R.J. FRIEDERICH, L. HAUBOLD, H.-J. SCHEIBE, T. SCHÜLKE, C. BOEHLERT und M.J. BAUMANN. Biocompatibility and mechanical properties of diamond-like coatings on cobalt-chromium-molybdenum steel and titanium-aluminum-vanadium biomedical alloys. *Journal of Biomedical Materials Research Part A*, 2010, **95A**(2), 388-400. DOI: 10.1002/jbm.a.32851
62. LOVE, C.A., R.B. COOK, T.J. HARVEY, P.A. DEARNLEY und R.J.K. WOOD. Diamond like carbon coatings for potential application in biological implants—a review. *Tribology International*, 2013, **63**, 141-150. DOI: 10.1016/j.triboint.2012.09.006
63. CASIRAGHI, C., J. ROBERTSON und A.C. FERRARI. Diamond-like carbon for data and beer storage. *Materials Today*, 2007, **10**(1-2), 44-53. DOI: 10.1016/S1369-7021(06)71791-6
64. GÖTZE, A., S. MAKOWSKI, T. KUNZE, M. HÜBNER, H. ZELLBECK, V. WEIHNACHT, A. LESON, E. BEYER, J.-O. JOSWIG, G. SEIFERT, G. ABRASONIS, M. POSSELT, J. FASSBENDER, W. MÖLLER, S. GEMMING und M. KRAUSE. Tetrahedral Amorphous Carbon Coatings for Friction Reduction of the Valve Train in Internal Combustion Engines. *Advanced Engineering Materials*, 2014, **16**(10), 1226-1233. DOI: 10.1002/adem.201400188
65. MABUCHI, Y., T. HAMADA, H. IZUMI, Y. YASUDA und M. KANO. The Development of Hydrogen-free DLC-coated Valve-lifter. *SAE Technical Paper*, 2007, **01**, 1752. DOI: 10.4271/2007-01-1752
66. ENDLER, I., K. BARTSCH, A. LEONHARDT, H.-J. SCHEIBE, H. ZIEGELE, I. FUCHS und C. RAATZ. Preparation and wear behaviour of woodworking tools

- coated with superhard layers. *Diamond and Related Materials*, 1999, **8**(2-5), 834-839. DOI: 10.1016/S0925-9635(98)00359-8
67. WEIHNACHT, V., A. BRÜCKNER und S. BRÄUNLING. ta-C beschichtete Werkzeuge für die Trockenumformung von Aluminiumblechen. *Vakuum in Forschung und Praxis*, 2008, **20**(3), 6-10. DOI: 10.1002/vipr.200800356
 68. FRAUNHOFER INSTITUTE FOR MATERIAL AND BEAM TECHNOLOGY. *Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology. Annual Report 2015*. Dresden, 2016.
 69. BHOWMICK, S. und A.T. ALPAS. Minimum quantity lubrication drilling of aluminium-silicon alloys in water using diamond-like carbon coated drills. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 2008, **48**(12-13), 1429-1443. DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2008.04.010
 70. LUO, J.K., Y.Q. FU, H.R. LE, J.A. WILLIAMS, S.M. SPEARING und W.I. MILNE. Diamond and diamond-like carbon MEMS. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 2007, **17**(7), S147-S163. DOI: 10.1088/0960-1317/17/7/S12
 71. ZENG, A., V.F. NETO, J.J. GRACIO und Q.H. FAN. Diamond-like carbon (DLC) films as electrochemical electrodes. *Diamond and Related Materials*, 2014, **43**, 12-22. DOI: 10.1016/j.diamond.2014.01.003
 72. PALOMÄKI, T., N. WESTER, M.A. CARO, S. SAINIO, V. PROTOPOPOVA, J. KOSKINEN und T. LAURILA. Electron transport determines the electrochemical properties of tetrahedral amorphous carbon (ta-C) thin films. *Electrochimica Acta*, 2017, **225**, 1-10. DOI: 10.1016/j.electacta.2016.12.099
 73. HAMBLIN, D.'N., J. QIU, L. HAUBOLD und G.M. SWAIN. The performance of a nitrogen-containing tetrahedral amorphous carbon electrode in flow injection analysis with amperometric detection. *Analytical Methods*, 2015, **7**(11), 4481-4485. DOI: 10.1039/C5AY01017A
 74. BARTZ, W.J. History of Tribology - The Bridge between the Classical Antiquity and the 21st Century. In: F. FRANEK, W.J. BARTZ und A. PAUSCHITZ, Hg. *Proceedings of the 2nd World Tribology Congress*. Vienna, 2001.
 75. CZICHOS, H. und K.-H. HABIG. *Tribologie-Handbuch*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2010. ISBN 978-3-8348-0017-6.
 76. HUTCHINGS, I.M. Leonardo da Vinci's studies of friction. *Wear*, 2016, **360-361**, 51-66. DOI: 10.1016/j.wear.2016.04.019
 77. GESELLSCHAFT FÜR TRIBOLOGIE E.V. *Die Entwicklung der Tribologie in Deutschland. Eine Chronik anhand ausgewählter Biografien*. 3. Auflage. Aachen, 2016. ISBN 978-3-00-040672-0.
 78. JOST, H.P. *Lubrication (tribology), Education & Research: A Report on the Present Position & Industry's Needs*: HM Stationery Office, 1966.
 79. WILCOCK, D. und AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, NEW YORK. *Strategy for energy conservation through tribology*. United States, 1977.
 80. GESELLSCHAFT FÜR TRIBOLOGIE E.V. *Arbeitsblatt 7 – Tribologie Definitionen, Begriffe, Prüfung*. Aachen, August 2002.
 81. MÜSER, M.H. Der mikroskopische Ursprung der Reibung. *Physik Journal*, 2003, **2**(9), 43-48.
 82. MA, L. und J. LUO. Thin film lubrication in the past 20 years. *Friction*, 2016, **4**(4), 280-302. DOI: 10.1007/s40544-016-0135-5
 83. WOYDT, M., I.-S. RHEE und S.W. DEAN. Polyalkylene Glycols as Next Generation Engine Oils. *Journal of ASTM International*, 2011, **8**(6), 103368. DOI: 10.1520/JAI103368

84. SANDER, D., C. KNAUDER, H. ALLMAIER, S. DAMJANOVIĆ-LE BALEUR und P. MALLET. Friction Reduction Tested for a Downsized Diesel Engine with Low-Viscosity Lubricants Including a Novel Polyalkylene Glycol. *Lubricants*, 2017, **5**(2), 9. DOI: 10.3390/lubricants5020009
85. LIU, W., H. WANG, Y. LIU, J. LI, A. ERDEMIR und J. LUO. Mechanism of Superlubricity Conversion with Polyalkylene Glycol Aqueous Solutions. *Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids*, 2019. DOI: 10.1021/acs.langmuir.9b01857
86. WAGNER, H., R. LUTHER und T. MANG. Lubricant base fluids based on renewable raw materials. *Applied Catalysis A: General*, 2001, **221**(1-2), 429-442. DOI: 10.1016/S0926-860X(01)00891-2
87. FOX, N.J. und G.W. STACHOWIAK. Vegetable oil-based lubricants—A review of oxidation. *Tribology International*, 2007, **40**(7), 1035-1046. DOI: 10.1016/j.triboint.2006.10.001
88. TECHNICAL COMMITTEE OF PETROLEUM ADDITIVE MANUFACTURERS IN EUROPE. *Lubricant Additives: Use and Benefits*, 2016.
89. SPIKES, H. Friction Modifier Additives. *Tribology Letters*, 2015, **60**(1). DOI: 10.1007/s11249-015-0589-z
90. HARDY, W.B. und I. DOUBLEDAY. Boundary Lubrication. The Paraffin Series. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 1922, **100**(707), 550-574. DOI: 10.1098/rspa.1922.0017
91. MARTINI, A., D. ZHU und Q. WANG. Friction Reduction in Mixed Lubrication. *Tribology Letters*, 2007, **28**(2), 139-147. DOI: 10.1007/s11249-007-9258-1
92. SCHERGE, M. The Running-in of Lubricated Metal-Metal Contacts—A Review on Ultra-Low Wear Systems. *Lubricants*, 2018, **6**(2), 54. DOI: 10.3390/lubricants6020054
93. BRINK, A., K. LICHTENBERG und M. SCHERGE. The influence of the initial near-surface microstructure and imposed stress level on the running-in characteristics of lubricated steel contacts. *Wear*, 2016, **360-361**, 114-120. DOI: 10.1016/j.wear.2016.04.022
94. HÉAU, C., C. OULD und P. MAURIN-PERRIER. Tribological behaviour analysis of hydrogenated and nonhydrogenated DLC lubricated by oils with and without additives. *Lubrication Science*, 2013, **25**(4), 275-285. DOI: 10.1002/lvs.1216
95. OKUDA, S., T. DEWA und T. SAGAWA. Development of 5W-30 GF-4 Fuel-saving Engine Oil for DLC-coated Valve Lifters. In: *JSAE/SAE International Fuels & Lubricants Meeting*: SAE International400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, United States, 2007.
96. SAGAWA, T., T. KATAYAMA, R. SUZUKI und S. OKUDA. Development of GF-5 0W-20 Fuel-Saving Engine Oil for DLC-Coated Valve Lifters. In: *SAE 2014 World Congress & Exhibition*: SAE International400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, United States, 2014.
97. DUKHOVSKOY, E.A., A.N. PONOMAREV, A.A. SILIN, B.M. STEPANOV und V.L. TALROSE. Some results of the investigation of a superlow friction effect. *Wear*, 1976, **40**(1), 15-22. DOI: 10.1016/0043-1648(76)90014-4
98. HIRANO, M. und K. SHINJO. Atomistic locking and friction. *Physical Review B*, 1990, **41**(17), 11837-11851. DOI: 10.1103/PhysRevB.41.11837
99. MARTIN, J.-M., C. DONNET, T. LE MOGNE und T. EPICIER. Superlubricity of molybdenum disulphide. *Physical Review B*, 1993, **48**(14), 10583-10586. DOI: 10.1103/PhysRevB.48.10583

100. ERDEMIR, A. Genesis of superlow friction and wear in diamondlike carbon films. *Tribology International*, 2004, **37**(11-12), 1005-1012. DOI: 10.1016/j.triboint.2004.07.018
101. KANO, M., Y. YASUDA, Y. OKAMOTO, Y. MABUCHI, T. HAMADA, T. UENO, J. YE, S. KONISHI, S. TAKESHIMA, J.-M. MARTIN, M.-I. DE BARROS BOUCHET und T. LE MOGNEE. Ultralow friction of DLC in presence of glycerol mono-oleate (GMO). *Tribology Letters*, 2005, **18**(2), 245-251. DOI: 10.1007/s11249-004-2749-4
102. BAYKARA, M.Z., M.R. VAZIRISERESHK und A. MARTINI. Emerging superlubricity. A review of the state of the art and perspectives on future research. *Applied Physics Reviews*, 2018, **5**(4), 41102. DOI: 10.1063/1.5051445
103. GE, X., J. LI und J. LUO. Macroscale Superlubricity Achieved With Various Liquid Molecules. A Review. *Frontiers in Mechanical Engineering*, 2019, **5**, 41102. DOI: 10.3389/fmech.2019.00002
104. ERDEMIR, A. und J.-M. MARTIN. Introduction. In: A. ERDEMIR und J.-M. MARTIN, Hg. *Superlubricity*. Amsterdam: Elsevier, 2007, S. xvii-xix. ISBN 9780444527721.
105. XU, J. und J. LI. New achievements in superlubricity from international workshop on superlubricity. Fundamental and applications. *Friction*, 2015, **3**(4), 344-351. DOI: 10.1007/s40544-015-0100-8
106. Low friction lubrication assembly. Erfinder: J.-M. MARTIN, M. KANO, T. SAGAWA, M. WATANABE UND Y. MABUCHI. Anmeldung: 28. April 2006. US8422339 B2.
107. ERDEMIR, A. und J.-M. MARTIN, Hg. *Superlubricity*. Amsterdam: Elsevier, 2007. ISBN 9780444527721.
108. MEYER, F. Superlubricity in vehicles. New carbon-based materials reduce fuel consumption and wear. In: FIZ KARLSRUHE · LEIBNIZ INSTITUTE FOR INFORMATION INFRASTRUCTURE, Hg. *BINE-Projektinfo*. Eggenstein-Leopoldshafen, 2012.
109. DE BARROS BOUCHET, M.-I., J.-M. MARTIN, J. AVILA, M. KANO, K. YOSHIDA, T. TSURUDA, S. BAI, Y. HIGUCHI, N. OZAWA, M. KUBO und M.C. ASENSIO. Diamond-like carbon coating under oleic acid lubrication: Evidence for graphene oxide formation in superlow friction. *Scientific reports*, 2017, **7**, 46394. DOI: 10.1038/srep46394
110. MARTIN, J.-M., M.-I. DE BARROS BOUCHET und M. KANO. The Ultimate of Green Lubrication with Hydrogen-free DLC Coatings. In: YOSHIMOTO SHIGEKA, Hg. *Proceedings of International Tribology Conference 2015*. Tokyo, 2015, S. 17.
111. ZENG, Q., G. DONG und J.-M. MARTIN. Green superlubricity of Nitinol 60 alloy against steel in presence of castor oil. *Scientific reports*, 2016, **6**, 29992. DOI: 10.1038/srep29992
112. KLEIN, J. Hydration lubrication. *Friction*, 2013, **1**(1), 1-23. DOI: 10.1007/s40544-013-0001-7
113. GE, X., J. LI, R. LUO, C. ZHANG und J. LUO. Macroscale Superlubricity Enabled by the Synergy Effect of Graphene-Oxide Nanoflakes and Ethanediol. *ACS applied materials & interfaces*, 2018, **10**(47), 40863-40870. DOI: 10.1021/acsami.8b14791

114. GE, X., T. HALMANS, J. LI und J. LUO. Molecular behaviors in thin film lubrication—Part three. Superlubricity attained by polar and nonpolar molecules. *Friction*, 2018, **177**(707), 157. DOI: 10.1007/s40544-018-0254-2
115. LI, J., C. ZHANG, M. DENG und J. LUO. Superlubricity of silicone oil achieved between two surfaces by running-in with acid solution. *RSC Advances*, 2015, **5**(39), 30861-30868. DOI: 10.1039/c5ra00323g
116. BJÖRLING, M. und Y. SHI. DLC and Glycerol. Superlubricity in Rolling/Sliding Elastohydrodynamic Lubrication. *Tribology Letters*, 2019, **67**(1), 120. DOI: 10.1007/s11249-019-1135-1
117. DIENWIEBEL, M., G. VERHOEVEN, N. PRADEEP, J.W.M. FRENKEN, J. HEIMBERG und H. ZANDBERGEN. Superlubricity of Graphite. *Physical Review Letters*, 2004, **92**(12), 126101. DOI: 10.1103/PhysRevLett.92.126101
118. ERDEMIR, A., O.L. ERYILMAZ, I.B. NILUFER und G.R. FENSKE. Synthesis of superlow-friction carbon films from highly hydrogenated methane plasmas. *Surface and Coatings Technology*, 2000, **133-134**, 448-454. DOI: 10.1016/S0257-8972(00)00968-3
119. DONNET, C., J. FONTAINE, A. GRILL und T. LE MOGNE. The role of hydrogen on the friction mechanism of diamond-like carbon films. *Tribology Letters*, 2001, **9**(3/4), 137-142. DOI: 10.1023/A:1018800719806
120. CHEN, X., C. ZHANG, T. KATO, X.-A. YANG, S. WU, R. WANG, M. NOSAKA und J. LUO. Evolution of tribo-induced interfacial nanostructures governing superlubricity in a-C:H and a-C:H:Si films. *Nature communications*, 2017, **8**(1), 1675. DOI: 10.1038/s41467-017-01717-8
121. KATO, K., N. UMEHARA und K. ADACHI. Friction, wear and N₂-lubrication of carbon nitride coatings. A review. *Wear*, 2003, **254**(11), 1062-1069. DOI: 10.1016/S0043-1648(03)00334-X
122. LI, J., C. ZHANG und J. LUO. Superlubricity behavior with phosphoric acid-water network induced by rubbing. *Langmuir*, 2011, **27**(15), 9413-9417. DOI: 10.1021/la201535x
123. LI, J., C. ZHANG und J. LUO. Superlubricity Achieved with Mixtures of Polyhydroxy Alcohols and Acids. *Langmuir*, 2013, **29**(17), 5239-5245. DOI: 10.1021/la400810c
124. XIAO, C., J. LI, L. CHEN, C. ZHANG, N. ZHOU, T. QING, L. QIAN, J. ZHANG und J. LUO. Water-based superlubricity in vacuum. *Friction*, 2019, **7**(2), 192-198. DOI: 10.1007/s40544-018-0212-z
125. MATTA, C., L. JOLY-POTTUZ, M.-I. DE BARROS BOUCHET, J.-M. MARTIN, M. KANO, Q. ZHANG und W. GODDARD. Superlubricity and tribochemistry of polyhydric alcohols. *Physical Review B*, 2008, **78**(8). DOI: 10.1103/PhysRevB.78.085436
126. AMANN, T., C. DOLD und A. KAILER. Complex fluids in tribology to reduce friction: Mesogenic fluids, ionic liquids and ionic liquid crystals. *Tribology International*, 2013, **65**, 3-12. DOI: 10.1016/j.triboint.2013.03.021
127. BACHMANN, S., M. SCHULZE, L. KRELL, R. MERZ, M. WAHL und R. STARK. Ultra-Low Friction on Tetrahedral Amorphous Diamond-Like Carbon (ta-C) Lubricated with Ethylene Glycol. *Lubricants*, 2018, **6**(3), 59. DOI: 10.3390/lubricants6030059
128. DE BARROS BOUCHET, M.-I., C. MATTA, T. LE-MOGNE, J.-M. MARTIN, Q. ZHANG, W. GODDARD, M. KANO, Y. MABUCHI und J. YE. Superlubricity mechanism of diamond-like carbon with glycerol. Coupling of experimental

- and simulation studies. *Journal of Physics: Conference Series*, 2007, **89**, 12003. DOI: 10.1088/1742-6596/89/1/012003
129. KANO, M., J.-M. MARTIN, K. YOSHIDA und M.-I. DE BARROS BOUCHET. Super-low friction of ta-C coating in presence of oleic acid. *Friction*, 2014, **2**(2), 156-163. DOI: 10.1007/s40544-014-0047-1
 130. HEIMBERG, J.A., K.J. WAHL, I.L. SINGER und A. ERDEMIR. Superlow friction behavior of diamond-like carbon coatings. Time and speed effects. *Applied Physics Letters*, 2001, **78**(17), 2449-2451. DOI: 10.1063/1.1366649
 131. JAHN, S. und J. KLEIN. Lubrication of articular cartilage. *Physics Today*, 2018, **71**(4), 48-54. DOI: 10.1063/PT.3.3898
 132. LI, J., C. ZHANG, L. MA, Y. LIU und J. LUO. Superlubricity achieved with mixtures of acids and glycerol. *Langmuir*, 2013, **29**(1), 271-275. DOI: 10.1021/la3046115
 133. LI, J., C. ZHANG, M. DENG und J. LUO. Investigation of the difference in liquid superlubricity between water- and oil-based lubricants. *RSC Advances*, 2015, **5**(78), 63827-63833. DOI: 10.1039/c5ra10834a
 134. LONG, Y., M.-I.D.B. BOUCHET, T. LUBRECHT, T. ONODERA und J.M. MARTIN. Superlubricity of glycerol by self-sustained chemical polishing. *Scientific reports*, 2019, **9**(1), 6286. DOI: 10.1038/s41598-019-42730-9
 135. MABUCHI, Y., T. HIGUCHI, Y. INAGAKI, H. KOUSAKA und N. UMEHARA. Wear analysis of hydrogen-free diamond-like carbon coatings under a lubricated condition. *Wear*, 2013, **298-299**, 48-56. DOI: 10.1016/j.wear.2012.11.046
 136. MONTGOMERY, S., D. KENNEDY und N. O'DOWD. Analysis of Wear Models for Advanced Coated Materials. In: K. GRILEC und G. MARIĆ, Hg. *Proceedings of International Conference on Materials, Tribology, Recycling*. Zagreb, 2009. ISBN 978-953-7040-16-1.
 137. ROMERO, P.A., L. PASTEWKA, J. von LAUTZ und M. MOSELER. Surface passivation and boundary lubrication of self-mated tetrahedral amorphous carbon asperities under extreme tribological conditions. *Friction*, 2014, **2**(2), 193-208. DOI: 10.1007/s40544-014-0057-z
 138. KONICEK, A.R., D.S. GRIERSON, A.V. SUMANT, T.A. FRIEDMANN, J.P. SULLIVAN, P.U.P.A. GILBERT, W.G. SAWYER und R.W. CARPICK. Influence of surface passivation on the friction and wear behavior of ultrananocrystalline diamond and tetrahedral amorphous carbon thin films. *Physical Review B*, 2012, **85**(15), 155448. DOI: 10.1103/PhysRevB.85.155448
 139. SHAMSA, M., W.L. LIU, A.A. BALANDIN, C. CASIRAGHI, W.I. MILNE und A.C. FERRARI. Thermal conductivity of diamond-like carbon films. *Applied Physics Letters*, 2006, **89**(16), 161921. DOI: 10.1063/1.2362601
 140. BOBACH, L., D. BARTEL, R. BEILICKE, J. MAYER, K. MICHAELIS, K. STAHL, S. BACHMANN, J. SCHNAGL und H. ZIEGELE. Reduction in EHL Friction by a DLC Coating. *Tribology Letters*, 2015, **60**(1), 17. DOI: 10.1007/s11249-015-0594-2
 141. BOBZIN, K., T. BRÖGELMANN, C. KALSCHUEER, M. THIEX, M. EBNER, T. LOHNER und K. STAHL. A contribution to the thermal effects of DLC coatings on fluid friction in EHL contacts. *Lubrication Science*, 2018, **30**(6), 285-299. DOI: 10.1002/ls.1421
 142. AL MAHMUD, K. A. H., M.A. KALAM, H.H. MASJUKI, H.M. MOBARAK und N.M.W. ZULKIFLI. An updated overview of diamond-like carbon coating in tribology. *Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences*, 2014, **40**(2), 90-118. DOI: 10.1080/10408436.2014.940441

143. ZAHID, R., H.H. MASJUKI, M. VARMAN, R.A. MUFTI, M.A. KALAM und M. GULZAR. Effect of Lubricant Formulations on the Tribological Performance of Self-Mated Doped DLC Contacts. A review. *Tribology Letters*, 2015, **58**(2), 32. DOI: 10.1007/s11249-015-0506-5
144. JÄGER, H.U. und K. ALBE. Molecular-dynamics simulations of steady-state growth of ion-deposited tetrahedral amorphous carbon films. *Journal of Applied Physics*, 2000, **88**(2), 1129. DOI: 10.1063/1.373787
145. MARTIN, J.-M., M.-I. DE BARROS BOUCHET, C. MATTA, Q. ZHANG, W.A. GODDARD, S. OKUDA und T. SAGAWA. Gas-Phase Lubrication of ta-C by Glycerol and Hydrogen Peroxide. Experimental and Computer Modeling. *The Journal of Physical Chemistry C*, 2010, **114**(11), 5003-5011. DOI: 10.1021/jp909940j
146. MATTA, C., M.-I. DE BARROS BOUCHET, T. LE-MOGNE, B. VACHET, J.-M. MARTIN und T. SAGAWA. Tribochemistry of tetrahedral hydrogen-free amorphous carbon coatings in the presence of OH-containing lubricants. *Lubrication Science*, 2008, **20**(2), 137-149. DOI: 10.1002/lsc.46
147. CHEN, C.W. und J. ROBERTSON. Surface atomic properties of tetrahedral amorphous carbon. *Diamond and Related Materials*, 2006, **15**(4-8), 936-938. DOI: 10.1016/j.diamond.2005.10.054
148. MORITA, Y., S. JINNO, M. MURAKAMI, N. HATAKEYAMA und A. MIYAMOTO. A computational chemistry approach for friction reduction of automotive engines. *International Journal of Engine Research*, 2014, **15**(4), 399-405. DOI: 10.1177/1468087413488882
149. GHARAM, A.A., M.J. LUKITSCH, Y. QI und A.T. ALPAS. Role of oxygen and humidity on the tribo-chemical behaviour of non-hydrogenated diamond-like carbon coatings. *Wear*, 2011, **271**(9-10), 2157-2163. DOI: 10.1016/j.wear.2010.12.083
150. SHI, J., Z. GONG, Y. WANG, K. GAO und J. ZHANG. Friction and wear of hydrogenated and hydrogen-free diamond-like carbon films. Relative humidity dependent character. *Applied Surface Science*, 2017, **422**, 147-154. DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.05.210
151. MAKOWSKI, S., V. WEIHNACHT, F. SCHALLER und A. LESON. Ultra-low friction of biodiesel lubricated ta-C coatings. *Tribology International*, 2014, **71**, 120-124. DOI: 10.1016/j.triboint.2013.11.002
152. MABUCHI, Y., T. HIGUCHI und V. WEIHNACHT. Effect of sp²/sp³ bonding ratio and nitrogen content on friction properties of hydrogen-free DLC coatings. *Tribology International*, 2013, **62**, 130-140. DOI: 10.1016/j.triboint.2013.02.007
153. KOSARIEH, S., A. MORINA, J. FLEMMING, E. LAINÉ und A. NEVILLE. Wear Mechanisms of Hydrogenated DLC in Oils Containing MoDTC. *Tribology Letters*, 2016, **64**(1), 4. DOI: 10.1007/s11249-016-0737-0
154. OKUBO, H. und S. SASAKI. In situ Raman observation of structural transformation of diamond-like carbon films lubricated with MoDTC solution. Mechanism of wear acceleration of DLC films lubricated with MoDTC solution. *Tribology International*, 2016, **113**, 399-410. DOI: 10.1016/j.triboint.2016.10.009
155. VENGUDUSAMY, B., J.H. GREEN, G.D. LAMB und H.A. SPIKES. Behaviour of MoDTC in DLC/DLC and DLC/steel contacts. *Tribology International*, 2012, **54**, 68-76. DOI: 10.1016/j.triboint.2012.04.028

156. MASUKO, M., T. ONO, S. AOKI, A. SUZUKI und H. ITO. Friction and wear characteristics of DLC coatings with different hydrogen content lubricated with several Mo-containing compounds and their related compounds. *Tribology International*, 2015, **82**, 350-357. DOI: 10.1016/j.triboint.2014.04.037
157. DE BARROS BOUCHET, M.-I., J.-M. MARTIN, T. LE-MOGNE und B. VACHER. Boundary lubrication mechanisms of carbon coatings by MoDTC and ZDDP additives. *Tribology International*, 2005, **38**(3), 257-264. DOI: 10.1016/j.triboint.2004.08.009
158. OKUBO, H., C. TADOKORO und S. SASAKI. Tribological properties of a tetrahedral amorphous carbon (ta-C) film under boundary lubrication in the presence of organic friction modifiers and zinc dialkyldithiophosphate (ZDDP). *Wear*, 2015, **332-333**, 1293-1302. DOI: 10.1016/j.wear.2015.01.023
159. WEIHNACHT, V., S. MAKOWSKI, A. BRÜCKNER, G. THEILER und T. GRADT. Tribologie und Anwendung trocken laufender ta-C-Schichten. *Tribologie und Schmierungstechnik*, 2012, **59**(6), 41-44.
160. ANDERSSON, J., R.A. ERCK und A. ERDEMIR. Frictional behavior of diamondlike carbon films in vacuum and under varying water vapor pressure. *Surface and Coatings Technology*, 2003, **163-164**, 535-540. DOI: 10.1016/S0257-8972(02)00617-5
161. PARK, S.J., K.-R. LEE und D.-H. KO. Tribochemical reaction of hydrogenated diamond-like carbon films. A clue to understand the environmental dependence. *Tribology International*, 2004, **37**(11-12), 913-921. DOI: 10.1016/j.triboint.2004.07.008
162. ERDEMIR, A. und J.M. MARTIN. Superior wear resistance of diamond and DLC coatings. *Current Opinion in Solid State and Materials Science*, 2018, **22**(6), 243-254. DOI: 10.1016/j.cossms.2018.11.003
163. SCHALL, J.D., G. GAO und J.A. HARRISON. Effects of Adhesion and Transfer Film Formation on the Tribology of Self-Mated DLC Contacts †. *The Journal of Physical Chemistry C*, 2010, **114**(12), 5321-5330. DOI: 10.1021/jp904871t
164. MORAS, G., L. PASTEWKA, P. GUMBSCH und M. MOSELER. Formation and Oxidation of Linear Carbon Chains and Their Role in the Wear of Carbon Materials. *Tribology Letters*, 2011, **44**(3), 355-365. DOI: 10.1007/s11249-011-9864-9
165. KLAFFKE, D., B. SCHULTRICH und V. WEIHNACHT. Tribological Behaviour of ta-C Coatings under Water Lubricated Conditions. *The annals of university "Dunarea De Jos" of Galati*, 2005, **8**, 24-28. Verfügbar unter: <http://www.om.ugal.ro/AnnalsFasc8Tribology/>
166. SCHWAN, M. *Reibung und Verschleiß von superharten amorphen Kohlenstoffschichten in wässrigen Medien*. Praxissemesterarbeit. Technische Universität Bergakademie Freiberg. Freiberg, 1. Oktober 2015.
167. STRMČNIK, E., F. MAJDIČ und M. KALIN. Influence of a Diamond-Like Carbon-Coated Mechanical Part on the Operation of an Orbital Hydraulic Motor in Water. *Metals*, 2019, **9**(4), 466. DOI: 10.3390/met9040466
168. SUTTON, D.C., G. LIMBERT, D. STEWART und R.J.K. WOOD. The friction of diamond-like carbon coatings in a water environment. *Friction*, 2013, **1**(3), 210-221. DOI: 10.1007/s40544-013-0023-1
169. RONKAINEN, H., S. VARJUS und K. HOLMBERG. Tribological performance of different DLC coatings in water-lubricated conditions. *Wear*, 2001, **249**(3-4), 267-271. DOI: 10.1016/S0043-1648(01)00561-0

170. KRELL, L., S. MAKOWSKI, V. WEIHNACHT, J. RAUSCH, R. LUTHER und J. SCHNAGL. Superlubricity: Phänomenologische Untersuchung des tribologischen Verhaltens tetraedischer amorpher Kohlenstoffschichten mit organischen Fluiden. In: *Reibung, Schmierung und Verschleiß*. Aachen: GfT, 2012. ISBN 978-3-00-039201-6.
171. DE BARROS BOUCHET, M.-I., C. MATTA, T. LE-MOGNE, J.-M. MARTIN, T. SAGAWA, S. OKUDA und M. KANO. Improved mixed and boundary lubrication with glycerol-diamond technology. *Tribology - Materials, Surfaces & Interfaces*, 2007, **1**(1), 28-32. DOI: 10.1179/175158407X181507
172. JOLY-POTTUZ, L., C. MATTA, M.-I. DE BARROS BOUCHET, B. VACHER, J.-M. MARTIN und T. SAGAWA. Superlow friction of ta-C lubricated by glycerol: An electron energy loss spectroscopy study. *Journal of Applied Physics*, 2007, **102**(6), 64912. DOI: 10.1063/1.2779256
173. PANDEY, K.C. New dimerized-chain model for the reconstruction of the diamond (111)-(2 × 1) surface. *Physical Review B*, 1982, **25**(6), 4338-4341. DOI: 10.1103/PhysRevB.25.4338
174. KUWAHARA, T., G. MORAS und M. MOSELER. Friction Regimes of Water-Lubricated Diamond (111): Role of Interfacial Ether Groups and Tribo-Induced Aromatic Surface Reconstructions. *Physical review letters*, 2017, **119**(9), 96101. DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.096101
175. ZHANG, X., R. SCHNEIDER, E. MÜLLER, M. MEE, S. MEIER, P. GUMBSCH und D. GERTHSEN. Electron microscopic evidence for a tribologically induced phase transformation as the origin of wear in diamond. *Journal of Applied Physics*, 2014, **115**(6), 63508. DOI: 10.1063/1.4865742
176. DE BARROS BOUCHET, M.-I., C. MATTA, B. VACHER, T. LE-MOGNE, J.-M. MARTIN, J. von LAUTZ, T. MA, L. PASTEWKA, J. OTSCHIK, P. GUMBSCH und M. MOSELER. Energy filtering transmission electron microscopy and atomistic simulations of tribo-induced hybridization change of nanocrystalline diamond coating. *Carbon*, 2015, **87**, 317-329. DOI: 10.1016/j.carbon.2015.02.041
177. OHARA, K., N.A.B. MASRIPAN, N. UMEHARA, H. KOUZAKA, T. TOKOROYAMA, S. INAMI, K. ZUSHI und M. FUJITA. Evaluation of the transformed layer of DLC coatings after sliding in oil using spectroscopic reflectometry. *Tribology International*, 2013, **65**, 270-277. DOI: 10.1016/j.triboint.2013.01.010
178. KOSKINEN, J., D. SCHNEIDER, H. RONKAINEN, T. MUUKKONEN, S. VARJUS, P. BURCK, K. HOLMBERG und H.-J. SCHEIBE. Microstructural changes in DLC films due to tribological contact. *Surface and Coatings Technology*, 1998, **108-109**, 385-390. DOI: 10.1016/S0257-8972(98)00656-2
179. KUNZE, T., M. POSSELT, S. GEMMING, G. SEIFERT, A.R. KONICEK, R.W. CARPICK, L. PASTEWKA und M. MOSELER. Wear, Plasticity, and Rehybridization in Tetrahedral Amorphous Carbon. *Tribology Letters*, 2014, **53**(1), 119-126. DOI: 10.1007/s11249-013-0250-7
180. LAUTZ, J. von, L. PASTEWKA, P. GUMBSCH und M. MOSELER. Molecular Dynamic Simulation of Collision-Induced Third-Body Formation in Hydrogen-Free Diamond-Like Carbon Asperities. *Tribology Letters*, 2016, **63**, 26. DOI: 10.1007/s11249-016-0712-9
181. TANG, J., Q. DING, G. ZHANG und L. HU. The Influence of Total Acid Number of Ester Oil in Tribological Behavior of DLC Contacts. *Tribology Transactions*, 2015, **58**(5), 849-858. DOI: 10.1080/10402004.2015.1023410

182. BAI, L., N. SRIKANTH, E.A. KORZNIKOVA, J.A. BAIMOVA, S.V. DMITRIEV und K. ZHOU. Wear and friction between smooth or rough diamond-like carbon films and diamond tips. *Wear*, 2017, **372-373**, 12-20. DOI: 10.1016/j.wear.2016.12.007
183. DENG, X., H. KOUSAKA, T. TOKOROYAMA und N. UMEHARA. Tribological behavior of tetrahedral amorphous carbon (ta-C) coatings at elevated temperatures. *Tribology International*, 2014, **75**, 98-103. DOI: 10.1016/j.triboint.2014.04.002
184. LAFON-PLACETTE, S., J. FONTAINE, M.-I. DE BARROS BOUCHET und C. HEAU. Critical role of a metallic counterpart on the tribochemical wear of ta-C coatings in base oil. *Wear*, 2018, **402-403**, 91-99. DOI: 10.1016/j.wear.2018.02.006
185. ZHANG, X., Z. YI, T. ZHANG, X. WU, G. WANG und H. ZHANG. Wear performance of tetrahedral amorphous carbon films prepared by filtered cathodic vacuum arc technique. *Surface and Coatings Technology*, 2002, **161**(2-3), 120-124. DOI: 10.1016/S0257-8972(02)00514-5
186. SCHULZ, H., V. WEIHNACHT, H.-J. SCHEIBE und B. SCHULTRICH. Verschleißuntersuchungen an superharten amorphen Kohlenstoffschichten. *Materialwissenschaft und Werkstofftechnik*, 2004, **35**(10-11), 924-928. DOI: 10.1002/mawe.200400817
187. WAESCHE, R., M. HARTELT und V. WEIHNACHT. Influence of counterbody material on wear of ta-C coatings under fretting conditions at elevated temperatures. *Wear*, 2009, **267**(12), 2208-2215. DOI: 10.1016/j.wear.2009.08.041
188. ABOUA, K.A.M., N. UMEHARA, H. KOUSAKA, X. DENG, H.A. TASDEMIR, Y. MABUCHI, T. HIGUCHI und M. KAWAGUCHI. Effect of carbon diffusion on friction and wear properties of diamond-like carbon in boundary base oil lubrication. *Tribology International*, 2016, **113**, 389-398. DOI: 10.1016/j.triboint.2016.10.047
189. MANNAN, A., M.F.M. SABRI, M.A. KALAM und H.H. MASJUKI. Tribological Properties of Steel/Steel, Steel/DLC and DLC/DLC Contacts in the Presence of Biodegradable Oil. *Journal of the Japan Petroleum Institute*, 2019, **62**(1), 11-18. DOI: 10.1627/jpi.62.11
190. MARTIN, J.-M., C. MATTA, M.-I. DE BARROS BOUCHET, C. FOREST, T. MOGNE, T. DUBOIS und M. MAZARIN. Mechanism of friction reduction of unsaturated fatty acids as additives in diesel fuels. *Friction*, 2013, **1**(3), 252-258. DOI: 10.1007/s40544-013-0022-2
191. DE BARROS BOUCHET, M.-I., J.-M. MARTIN, C. FOREST, T. LE MOGNE, M. MAZARIN, J. AVILA, M.C. ASENSIO und G.L. FISHER. Tribochemistry of unsaturated fatty acids as friction modifiers in (bio)diesel fuel. *RSC Advances*, 2017, **7**(53), 33120-33131. DOI: 10.1039/c7ra02926h
192. MORAS, G., L. PASTEWKA, M. WALTER, J. SCHNAGL, P. GUMBSCH und M. MOSELER. Progressive Shortening of sp-Hybridized Carbon Chains through Oxygen-Induced Cleavage. *The Journal of Physical Chemistry C*, 2011, **115**(50), 24653-24661. DOI: 10.1021/jp209198g
193. KRELL, L. *PEGASUS II - Progressiver Energieeffizienz-Gewinn in Antriebssystemen durch Schichtwerkstoffe und Schmierstoffe. Gemeinsamer Abschlussbericht der Projektpartner*. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 30. Juni 2017.

194. POPOV, V. Rigorose Behandlung des Kontaktproblems – Hertzscher Kontakt. In: V.L. POPOV, Hg. *Kontaktmechanik und Reibung*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010, S. 59-74. ISBN 978-3-642-13301-5.
195. ITO, H. und K. YAMAMOTO. Mechanical and Tribological Properties of DLC Films for Sliding Parts. *Kobelco Technology Review*, 2017, **35**, 55-60. Verfügbar unter: http://www.kobelco.co.jp/english/ktr/pdf/ktr_35/055-060.pdf
196. KUO, K.-P. und J. ASMUSSEN. An experimental study of high pressure synthesis of diamond films using a microwave cavity plasma reactor. *Diamond and Related Materials*, 1997, **6**(9), 1097-1105. DOI: 10.1016/S0925-9635(97)00018-6
197. ASMUSSEN, J., T.A. GROTHJOHN, T. SCHÜLKE, M.F. BECKER, M.K. YARAN, D.J. KING, S. WICKLEIN und D.K. REINHARD. Multiple substrate microwave plasma-assisted chemical vapor deposition single crystal diamond synthesis. *Applied Physics Letters*, 2008, **93**(3), 31502. DOI: 10.1063/1.2961016
198. LI, J., C. ZHANG, L. SUN und J. LUO. Analysis of Measurement Inaccuracy in Superlubricity Tests. *Tribology Transactions*, 2013, **56**(1), 141-147. DOI: 10.1080/10402004.2012.732200
199. Dispositif de mesure d'efforts a precision elevee. Erfinder: M. GUIBERT, J. FONTAINE, D. THIBAUT und T. LE MOGNE. Frankreich. FR3037396 A1.
200. KUWAHARA, T., P.A. ROMERO, S. MAKOWSKI, V. WEIHNACHT, G. MORAS und M. MOSELER. Mechano-chemical decomposition of organic friction modifiers with multiple reactive centres induces superlubricity of ta-C. *Nature communications*, 2019, **10**(1), 151. DOI: 10.1038/s41467-018-08042-8
201. NIJENBANNING, G., C.H. VENNER und H. MOES. Film thickness in elastohydrodynamically lubricated elliptic contacts. *Wear*, 1994, **176**(2), 217-229. DOI: 10.1016/0043-1648(94)90150-3
202. KUWAHARA, T., P.A. ROMERO, S. MAKOWSKI, V. WEIHNACHT, G. MORAS und M. MOSELER. [Supplementary Information] Mechano-chemical decomposition of organic friction modifiers with multiple reactive centres induces superlubricity of ta-C. *Nature communications*, 2019, **10**(1), 151. DOI: 10.1038/s41467-018-08042-8
203. DORNER-REISEL, A., Z.B. KAVAKLIOGLU, S. SVOBODA, S. WEIßMANTEL, K. GÜNTHER und M. NIEHER. Tribologische Untersuchungen an PLD-Carbon Schichten in Biokraftstoffen: Einfluss von Stabilisatoren und Additiven. In: *Reibung, Schmierung und Verschleiß*. Aachen: GfT, 2015, S. 34. ISBN 978-3-9817451-0-8.
204. PEREIRA, M.C., L.C.A. OLIVEIRA und E. MURAD. Iron oxide catalysts. Fenton and Fentonlike reactions – a review. *Clay Minerals*, 2012, **47**(3), 285-302. DOI: 10.1180/claymin.2012.047.3.01
205. XU, K., B. SUN, J. LIN, W. WEN, Y. PEI, S. YAN, M. QIAO, X. ZHANG und B. ZONG. ϵ -Iron carbide as a low-temperature Fischer-Tropsch synthesis catalyst. *Nature communications*, 2014, **5**, 5783. DOI: 10.1038/ncomms6783
206. DRUZ, B., I. ZARITSKIY, Y. YEVTUKHOV, A. KONCHITS, M. VALAKH, B. SHANINA, S. KOLESNIK, I. YANCHUK und Y. GROMOVOY. Diamond-like carbon films. Electron spin resonance (ESR) and Raman spectroscopy. *Diamond and Related Materials*, 2004, **13**(9), 1592-1602. DOI: 10.1016/j.diamond.2004.01.010
207. LOEHLÉ, S., C. MATTA, C. MINFRAY, T.L. MOGNE, R. IOVINE, Y. OBARA, A. MIYAMOTO und J.M. MARTIN. Mixed lubrication of steel by C18 fatty acids

- revisited. Part I. Toward the formation of carboxylate. *Tribology International*, 2015, **82**, 218-227. DOI: 10.1016/j.triboint.2014.10.020
208. EWEN, J.P., C. GATTINONI, N. MORGAN, H.A. SPIKES und D. DINI. Nonequilibrium Molecular Dynamics Simulations of Organic Friction Modifiers Adsorbed on Iron Oxide Surfaces. *Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids*, 2016, **32**(18), 4450-4463. DOI: 10.1021/acs.langmuir.6b00586
209. KUWAHARA, T., P.A. ROMERO, S. MAKOWSKI, V. WEIHNACHT, G. MORAS und M. MOSELER. [Peer Review File] *Mechano-chemical decomposition of organic friction modifiers with multiple reactive centres induces superlubricity of ta-C* [online], 2019. Verfügbar unter: https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-018-08042-8/MediaObjects/41467_2018_8042_MOESM2_ESM.pdf
210. YILMAZ, M., M. MIRZA, T. LOHNER und K. STAHL. Superlubricity in EHL Contacts with Water-Containing Gear Fluids. *Lubricants*, 2019, **7**(5), 46. DOI: 10.3390/lubricants7050046
211. VERGNE, P. Super Low Traction under EHD & Mixed Lubrication Regimes. In: A. ERDEMIR und J.-M. MARTIN, Hg. *Superlubricity*. Amsterdam: Elsevier, 2007, S. 427-443. ISBN 9780444527721.
212. XIAO, C., J. LI, J. GONG, L. CHEN, J. ZHANG, L. QIAN und J. LUO. Gradual degeneration of liquid superlubricity. Transition from superlubricity to ordinary lubrication, and lubrication failure. *Tribology International*, 2019, **130**, 352-358. DOI: 10.1016/j.triboint.2018.10.008
213. JACOBS, T.D.B., T. JUNGE und L. PASTEWKA. Quantitative characterization of surface topography using spectral analysis. *Surface Topography: Metrology and Properties*, 2017, **5**(1), 13001. DOI: 10.1088/2051-672X/aa51f8
214. WANG, Y., K. GAO, B. ZHANG, Q. WANG und J. ZHANG. Structure effects of sp²-rich carbon films under super-low friction contact. *Carbon*, 2018, **137**, 49-56. DOI: 10.1016/j.carbon.2018.05.016
215. WU, X., T. OHANA, T. NAKAMURA und A. TANAKA. Gaseous Tribochemical Products of Hydrogenated DLC Film and Stainless Steel Pair in Air Detected by Mass Spectrometry. *Tribology Letters*, 2015, **57**(1). DOI: 10.1007/s11249-014-0448-3
216. ERDEMIR, A., G. RAMIREZ, O.L. ERYILMAZ, B. NARAYANAN, Y. LIAO, G. KAMATH und SANKARANARAYANAN, SUBRAMANIAN K R S. Carbon-based tribofilms from lubricating oils. *Nature*, 2016, **536**(7614), 67-71. DOI: 10.1038/nature18948
217. SCHALLER, F. *Untersuchung der Einflüsse von Superlubricity auf Reibung und Verschleiß diamantähnlicher Kohlenstoffschichten*. Diplomarbeit. Hochschule Fresenius - University of Applied Sciences. Zwickau, 16. August 2013.
218. MARUYAMA, T. und K. NAKANO. In Situ Quantification of Oil Film Formation and Breakdown in EHD Contacts. *Tribology Transactions*, 2018, **61**(6), 1057-1066. DOI: 10.1080/10402004.2018.1468519